

خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي¹ ، عبد الكريم محمد علي السامرائي² و زينب اسماعيل صادق³

خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي¹ ، عبد الكريم محمد علي السامرائي² و زينب اسماعيل صادق³

^{1,3} قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة ديالى

² قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة بغداد

الخلاصة

في هذه الدراسة تم تصنيع عدة انواع من الخلايا الشمسية المحفزة بالصبغة باستخدام نوعين من اشباه موصلات التيتانيا (TiO_2) كأنودات ضوئية واربع انواع من الاقطاب الموصلة (الكاثودات) والمحلول الالكتروليتي هو (I^-/I_3^-). اشباه الموصلات (TiO_2) تتضمن : دقائق TiO_2 النانوية (مطلية على زجاج الانديوم المشوب بأوكسيد القصدير ITO) و انابيب التيتانيوم النانوية (TNTs) المحضرة بطريقة الطلاء على ورق التيتانيوم. الاقطاب الموصلة تتضمن : البلاتين، متعدد الانيلين (PANI) متعدد الثايوفين (PTh) ومتعدد البايرو (ppy) المتبلورة كهربائياً (ايضا متموقعة على زجاج ITO). الصبغة الطبيعية المستخدمة صبغة الرمان (الانثوسيانين). الانودات الضوئية والاقطاب الموصلة تم اخضاعها الى تحاليل التركيب السطحي بعدة تقنيات تتضمن الـ مجهر القوة الذرية (AFM) ومجهر الماسح الالكتروني (SEM) وحيود الاشعة السينية (XRD) وكذلك الـ FTIR. طيف الامتصاص للصبغة الطبيعية تم تشخيصها بمطيافية UV-Visible والتي تبين بأنها تمتص الضوء عند 520nm و 310nm. تم تخمين كفاءة الخلايا الشمسية ذات الصبغات المتحسنة DSSCs من خلال تشخيص تيار - فولتية (I-V)، عامل الملئ (ff) و كفاءات التحويل (%) تم قياسها باستخدام المجهاد الساكن. تم تعيين كفاءات جميع الـ DSSCs كالآتي :

$\text{ITO/Pt} - \text{Ti/TNTs} > \text{ITO/PANI} - \text{ITO/TiO}_2 > \text{ITO/Pt} - \text{ITO/TiO}_2 > \text{ITO/PTh} - \text{Ti/TNTs} >$

$\text{ITO/PANI} - \text{Ti/TNTs} > \text{ITO/PPY} - \text{ITO/TiO}_2 > \text{ITO/PTh} - \text{ITO/TiO}_2 > \text{ITO/PPY} -$

$\text{Ti/TNTs}.$

تم الحصول على افضل الكفاءات باستخدام ITO/TiO_2 و Ti/TNTs كأنود و ITO/Pt و ITO/PANI ككاثود في صبغة الرمان اذ كانت 2.64% و 0.74% على التوالي.

الكلمات المفتاحية: خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة، انابيب التيتانيوم النانوية، بوليمر الانيلين النانوي، بوليمر الثايوفين النانوي، بوليمر البايرو النانوي، صبغة الرمان

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية
عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

Dye Sensitized Solar Cells by using Pomegranate Dye as Photosensitizer and Nano electrodes

Amir .F .Dawood AL-Niaimi¹ , AbdulKareem .M.Ail.ALsamarai² and Zianab. I.Sadq³

^{1,3}Chemistry Department - College of Science - Diyala University

² Chemistry Department - College of Science - Bagdad University

¹dr.amer960@sciences.uodiyala.edu.iq

²samuraee2000@hotmail.com

Accepted 26 October 2016

Received 26 September 2016

Abstract

In this study different types of DSSCs were fabricated using two kinds of titania (TiO₂) semiconductors as photo anodes and four kinds of counter electrodes, while the sensitized pomegranate dye (Anthocynin) and the electrolyte (I⁻/I₃⁻) are the same. TiO₂ semiconductors includes; nanosized powder (deposited on ITO glass) and anodized nanotubes(TNTs) template on titanium foil. The counter electrodes include; platinum, electropolymerized polyaniline(PANI), polythiophene (PTh) and polypyrrole(ppy) (also all deposited on ITO glass). The prepared photoanodes and counter electrodes were subjected to surface structure analysis by AFM, SEM,XRD and FTIR. The absorption spectra of natural dye was investigated by UV-Visible spectroscopy which showed absorbed light at 520nm and 310nm. The efficiency of prepared DSSCs were estimated through I-V characterization, the fill factors (ff) and electrical conversion efficiencies (η%) were measured using potentiostat. The efficiencies of all DSSCs follow the order;

ITO/Pt – Ti/TNTs > ITO/PANI – ITO/TiO₂ > ITO/Pt – ITO/TiO₂ > ITO/PTh – Ti/TNTs > ITO/PANI – Ti/TNTs > ITO/PPY – ITO/TiO₂ > ITO/PTh – ITO/TiO₂ > ITO/PPY – Ti/TNTs. The best efficiencies were achieved using Ti/TNTs and ITO/TiO₂ as anode and ITO/Pt and ITO/PANI as cathode they are 2.64% and 0.74% respectively.

Key words: Dyes sensitized solar cells, titanium nanotubes. Nano polyaniline, Nano polypyrrole, Nano polythiophene, pomegranate dye.

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية
عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق


المقدمة

الخلايا الشمسية ذات الصبغات المتحسسة (DSSCs) تعد حلاً للطاقة العالمية والمشاكل البيئية بسبب انها نظيفة، قلة التكلفة، كفاءتها ومثانتها عالية وسهلة التصنيع. على اية حال، رفع كفاءتها لايزال قضية مهمة. تعد من الجيل الثالث للخلايا الشمسية بعد السليكون والاعشية الرقيقة، اذ ان الجيلين الاول والثاني عال الكفاءة ولكن عال الكلفة. تتضمن الـ DSSC المثالية ثلاثة مكونات: صبغة محفزة ممتازة كيميائياً على دقائق TiO_2 النانوية انود ضوئي، الكتروليت اكسدة واختزال iodide/triiodide وقطب موصل (الكاثود). مبدأ هذا النوع من الخلايا الشمسية (1-4).

تثار المحسسات الضوئية من الحالة الارضية (D) الى الحالة المثارة للصبغة (D^*).



تحقن الالكترونات المثارة الى حزمة التوصيل لقطب الـ TiO_2 شبه الموصل نوع n.



تنتقل الالكترونات المحقنة بين الدقائق النانوية لـ TiO_2 الى القطب المعاكس (الكاثود) خلال الدائرة الخارجية load. صيغ الوسط المؤكسد (I^-/I_3^-) الذي يحصل تباعاً على الالكترونات المحقنة على القطب الموصل.



الالكترونات تفقد خلال اكسدة الصبغة وبسرعة يستبدل الايون I^- الى الايون I_3^- ، يعاد توليد الحالة الارضية (D).



هذه الخطوات تحصل مليارات المرات في الثانية، المخطط (1) يبين مبدأ عمل DSSC.

عملية واحدة تحدد كفاءة الـ DSSC تسترد الالكترونون المحقن من قبل الوسط المؤكسد قبل الالكترونون يجمع ويعبر خلال الدائرة الخارجية الى القطب الموصل (5).




التفاعل المحدد الاخر اعادة اتحاد (recombination) الالكترونون المحقن مع الصبغة المؤكسدة (1).



خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق



الشكل (1) تصميم نموذجي لخلية شمسية ذات صبغة متحسنة

المتطلبات الأساسية لجزيئة الصبغة يجب ان تتوافر من اجل ان تعتبر مرشحا جيدا للتحسس الطيفي لأشباه الموصلات⁽⁶⁾. امتصاص قوي عبر الطيف المرئي (مدى واسع من الاطوال الموجية ومعاملات الاخماد المولارية العالية)، ارتباط قوي الى سطح شبه الموصل (المجموعة الكيميائية التي يمكن ان تتصل بعجينة الـ TiO_2). مستويات الطاقة عند المواقع المناسبة (طاقة عالية للـ LUMO بما يكفي لحقن الشحنة الفعال وواطئة بما يكفي للـ HOMO لإعادة التوليد الفعال). انتقال سريع للإلكترون بالنسبة للـ TiO_2 وبالمقابل اضمحلال الحالة الأرضية للصبغة. حاليا، الاصباغ المحفزة ضوئيا المفضلة تجاريا هي المركبات التناسقية للعناصر الانتقالية مثل معقدات البولي بيريديل للروثينيوم، الاوزميوم⁽⁷⁾ يعود الى خصائصها الكيميائية ووضوئية والاستقرارية العالية في الحالة المؤكسدة مما يجعل تطبيقاتها العملية مجدية⁽⁸⁾. اصباغ الروثينيوم مثل N3 و N719 تم استخدامها لإتمام كفاءات تحويل عالية الطاقة تفوق الـ 11% تحت تشيع (AM 1.5)⁽⁹⁾ بسبب امتصاص المنطقة المرئية القوي، زمن الاثارة الطويل وانتقال فعال للشحنة من الفلز الى الليكند⁽¹⁰⁾.

معقدات الروثينيوم بولي بيريديل تحتوي على معادن ثقيلة ثمينة وهو غير مرغوب فيه من قبل وجهات النظر لكلا الكلفة والبيئة⁽¹¹⁾. عملية تحضير المعقدات هي معقدة ومكلفة. نتيجة لذلك تم البحث عن اصباغ منخفضة الكلفة كمحفزات ضوئية للخلايا الشمسية المحفزة بالصبغة⁽¹²⁾، الاصباغ العضوية هي ليست رخيصة فقط بالمقارنة مع اصباغ الروثينيوم لكن ايضا كانت ذات كفاءة اعلى من 9.8%. الاصباغ العضوية كثيرا ما تعرض مشاكل مثل المسارات الصناعية المعقدة والانتاج الواطئ⁽¹³⁾ (تحضير وتطوير الاصباغ المصنعة كمحفزات للـ DSSC طبيعيا يتطلب اجراءات متعددة الخطوات التي تتضمن انواع من المذيبات وتستغرق وقتا طويلا لعمليات التنقية جاعلا انتاج الصبغة المصنعة غال جدا)⁽¹⁴⁾.

خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

الاصباغ الطبيعية المحفزة ضوئيا للـ DSSC اصبحت موضوع شائع للأبحاث يعود ذلك الى فعاليتها من حيث التكلفة، صديقة للبيئة، ليست سامة وتامة التحلل⁽¹⁵⁾. الاصباغ الطبيعية وجدت في الزهور، الاوراق، والفواكه والتي يمكن استخراجها بطرق بسيطة⁽¹⁶⁾. ثلاث عائلات رئيسية للأصباغ الطبيعية تم استغلالها كمحفز في الـ DSSC هي : الكلوروفيلات، الانثوسيانين والبيتالين⁽¹⁷⁾. في هذا البحث تم استعمال صبغة الرمان الطبيعية كمحفز ضوئي لتصنيع الـ DSSC باستعمال زجاج ITO ، الكتروليت I^-/I_3^- ، انواع مختلفة من اشباه موصلات TiO_2 وانواع مختلفة من الاقطاب الموصلة (البلاتين، متعدد الانلين، متعدد الثايوفين ومتعدد البايرون).

الجزء العملي

المواد الكيميائية المستخدمة عالية النقاوة مجهزة من شركة Fluka ،مسحوق TiO_2 النانوي مجهز من (MTI,USA) اما ورق التيتانيوم بسبك 0.25 ملم مجهز من (Aldrich) اما H_2PtCl_6 مجهز من شركة Fluka , مطيافية UV-VIS وكذلك FTIR مجهزه من شركة شيمادزو اليابانية .فضلا عن استخدام AFM.Advanced Inc.USA, SEM ,Hitachife- XRD Cukα philipsPW1050, SEM model 5.416 لتحديد التركيب والابعاد النانوية، مصباح زينون ياباني 100Watt،المجهد الساكن المائي المنشأ Mlab200، ومجهر قدرة Gwinsetekb-psp-603 .

تنظيف زجاج ITO وورق Ti : Cleaning of ITO glass and Ti foil

تمت عملية التنظيف لزجاج ITO (Indium doped Tin oxide) $(2.5 \times 2.5 \text{ cm}^2)$ وورق Ti بالماء لمدة 8 دقائق ثم 8 دقائق بالايثانول ثم التجفيف .

تحضير انود باستخدام جسيمات TiO_2 النانوية Preparation of TiO_2 nanoparticles anode

تم اذابة 1 غم من مسحوق TiO_2 في قطرات من حامض النتريك المخفف (0.1M) لتصنيع عجينة لزجة. ثم تم طلاء الطبقة على الجانب الموصل لزجاج ITO التنظيف والذي تم تحديده باستخدام جهاز الأفوميتر. بعد ذلك تم وضعها بالفرن عند درجة حرارة 400°C لمدة ساعتين، ثم تركت لتبرد وتم غمرها بعد ذلك في محلول الصبغة لمدة 3 ساعات ثم غسلها بالايثانول بعد التفتيح⁽¹⁸⁾.

تحضير انود انابيب التيتانيوم النانوية (TNT) Preparation of Titanium nano tube anode

تم تحضيره بطريقة الطلاء تتضمن الخلية الكهروكيميائية قطبين احدهما ورق التيتانيوم التنظيف والذي يعمل كقطب عمل و الآخر هو البلاتين والذي يمثل القطب الموصل للخلية.

تحضير محلول الطلاء : تم تحضيره بمزج 100 مل من الاثلين كلايكل مع 0.4 غم من فلوريد الامونيوم NH_4F المذاب في 3 مل من الماء اللايوني و تم تحريكه باستخدام محرك مغناطيسي لمدة 30 دقيقة.

خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

تمت عملية الطلاء تحت جهد ثابت بمقدار 60V لمدة ساعة عند درجة حرارة الغرفة. بعد طلاء ورق التيتانيوم تم غسله بالماء اللايوني ومن ثم بالايثانول لإزالة المحلول المتبقي على السطح ثم تم تجفيفه بمجفف الشعر ومن ثم تم اجراء عملية تلييد في الفرن عند درجة حرارة 400°C لمدة ساعة لكي تتم عملية انتقال الـ TNT من الطور غير المتبلور الى طور الـ Anatase للتيتانيوم. بعد ذلك تم وضع قطب الـ TNT في الصبغة لمدة 3 ساعات ومن ثم غسله بالماء المقطر وتجفيفه.

تحضير قطب البلاتين الموصل Preparation of Pt counter electrode

تم وضع قطرات من محلول H_2PtCl_6 على الجانب الموصل لزجاج ITO بعد ذلك تم فرش هذه القطرات على الزجاج باستخدام قطرات من محلول زاهي الغسيل ثم ترسيبها باستخدام الحرارة. بعد ذلك تم وضعها في الفرن لمدة ساعتين بدرجة حرارة 450°C . ومن ثم غسلها بالماء المقطر والايثانول لإزالة المتبقي من المحلول ثم تجفيفها.

تصنيع اقطاب متعدد الانلين ومتعدد البايروكسيل والتايفين كهروكيميائية بطريقة الطلاء

والتي تتضمن خلية كهروكيميائية ذات قطبين احدهما زجاج ITO والذي يمثل قطب العمل ويتم الطلاء عليه والآخر هو البلاتين والذي يمثل القطب الموصل للخلية وكما موضح في شكل (2). الطلاء تم تحت جهد ثابت 12V لمدة 5 دقائق في درجة حرارة الغرفة. وبعد الطلاء تم غسل القطب بالماء المقطر والايثانول ثم تجفيفه.



شكل (2) الخلية الكهروكيميائية المستخدمة في تحضير قطب متعدد الانلين

تحضير محلول الطلاء : لتحضير متعدد الانيلين : تم تحضيره بوضع 0.3M من الانيلين في بيكر سعة 500 مل وتم اكمال الحجم بالماء المقطر وفي بيكر آخر سعة 500 مل تم وضع 0.1M من حامض الكبريتيك وتم اكمال الحجم بالماء المقطر ثم بعد ذلك تم مزج المحلولين في قنينة حجمية سعة 1000 مل.

تحضير محلول الطلاء لتحضير متعدد الثايوفين: يحضر بمزج 0.1M من الثايوفين مع 0.5M من بيركلورات الصوديوم عند درجة حرارة الغرفة.


تحضير محلول الطلاء لتحضير متعدد البايروكسيل : يحضر بمزج 0.1M من البايروكسيل مع 0.25M من حامض الاوكزاليك.

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

تجميع الخلايا الشمسية المحفزة بالصبغة : Assembling The Dye Sensitive Solar Cells

يتم تجميع الخلية بإضافة قطرات من الكتروليت الخلية (I^-/I_3^-) المحضر بإذابة 0.5M من KI مع 0.05M من I_2 في الاثلين كلايكول على قطب الانود الضوئي ثم وضع كلا القطبين فوق بعض (الانود والكاثود). يتم كبس القطبين باستخدام ماسكة. يبين الشكل (3) الخلية الشمسية المحفزة بالصبغة.



شكل (3) الخلية الشمسية المحفزة بالصبغة

تقييم الخلايا الشمسية : Evaluation Of The Fabricated DSSCs

يبين الشكل (4) مكونات الخلايا الشمسية المحفزة بالصبغة اللازمة لفرض تقييم هذه الخلايا.



شكل (4) تقييم نظام الخلية الشمسية المحفزة بالصبغة

المتطلبات هي مصدر ضوء (مصباح زينون)، كابلات و جهاز المجهد الساكن لتقييم عمل الـ DSSC. تتم السيطرة على قيمة الفولتية خلال الجهاز الذي يعطي جدول ومخطط لتشخيص I-V.

النتائج والمناقشة


تتضمن مناقشة ما يلي : طلاء ورق التيتانيوم لإنتاج انابيب التيتانيوم النانوية، القياسات الطيفية للأقطاب والتي تشمل مطيافية الأشعة تحت الحمراء FTIR (لأقطاب PANI ، PPY و PTh)، حيود الأشعة السينية XRD (لقطبي TiO_2 و TNT) و مجهر القوة الذرية AFM (لأقطاب TiO_2 ، TNT ، Pt ، PANI ، PPY و PTh)، الخصائص البصرية لصبغة الرمان واخيرا اداء وكفاءات مختلف الخلايا الشمسية المحفزة بالصبغة التي تم تجميعها.

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

دراسة طيف الاشعة تحت الحمراء FTIR


اظهر طيف الـ FTIR لمتعدد الانيلين قمم الامتصاص الرئيسية هي 3468 cm^{-1} , 3310 cm^{-1} , 3178 cm^{-1} , 2943 cm^{-1} , 1647.2 cm^{-1} , 1477.4 cm^{-1} , $1300-1200\text{ cm}^{-1}$ و 1141 cm^{-1} والتي تعود الى وجود مط اصرة N-H في الحلقة الاروماتية، التآصر الهيدروجيني لاصرة N-H، مجموعة الكينويد الطرفية (Q=NH)، مط اصرة C-H، مط اصرة C=C في الحلقة الاروماتية، مط اصرة C=N في المركب الاروماتي، مط اصرة C-N للامينات الاروماتية و القمة الاخيرة تكون الحزمة شديدة جدا وعريضة وهذا يعود الى وجود الشحنات الموجبة (19). تشير القمة عند 1546.91 cm^{-1} بأن مركب الكينويد لا يظهر اي تغيرات هامة لكل حامض H_2SO_4 يمكن ان يتداخل مع الـ PANI عن طريق منح اما انيونات HSO_4^- او انيونات SO_4^{2-} كانيونات مشوبة وقد اتفق العديد من الباحثين بأن انيونات HSO_4^- المشوبة متواجدة في $\text{PANI}/\text{H}_2\text{SO}_4$ (20). يعطي طيف الـ FTIR في مدى ترددات ($4000-400\text{ cm}^{-1}$) لمتعدد الثايوفين المحضر بواسطة البلمرة المؤكسدة. القمم الرئيسية عند 3416.6 cm^{-1} و 1631 cm^{-1} , 1085 cm^{-1} , 629.1 cm^{-1} و 3415 cm^{-1} تعود الى وجود اواصر، C-S، C=C، C-H و C-C في متعدد الثايوفين على التوالي. طيف FTIR لمتعدد البايروول. والذي يبين مط اصرة N-H عند 3415 cm^{-1} . مط اصرة C=C خارج الحلقة يظهر عند 1641 cm^{-1} بينما لا تظهر مثل هذه الاصرة في طيف FTIR لجزيئ البايروول وهذا يؤكد نجاح عملية البلمرة. اطياف الـ FTIR موضحة في الاشكال (5-7).




الشكل (5) طيف الـ FTIR لقطب متعدد الانيلين

خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق



الشكل (6) طيف الـ FTIR لقطب متعدد الثايوفين




الشكل (7) طيف الـ FTIR لقطب متعدد البايرو

قياس حيود الاشعة السينية لأقطاب الـ TiO_2 و الـ TNT

شكل (8) يعطي انماط XRD لكل من الـ TiO_2 و الـ TNT والذي يقارن بينهما حيث يبين بأن الـ TNT يمر بدرجة عالية من التبلور لطور الـ Anatase وبدون اي شوائب مرحلية.




خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية
عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق




شكل (8) يبين انماط XRD لـ TiO_2 -a و TNT -b

القياس بمجهر القوة الذرية (AFM) : AFM Measurement

تبين الاشكال (9-14) قياسات مجهر القوة الذرية والجداول (6-1) توزيع الجسيمات للأقطاب النانوية الستة المحضرة.



B



C





شكل (9) -A صورة AFM التي تبين تقرير الخشونة B و C - صور 3D لقطب TiO_2 (عجينة TiO_2 المطلية على زجاج ITO).

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

جدول (1) توزيع حجم الجسيمات لقطب TiO_2

Avg. Diameter: 54.25 nm			<=10% Diameter: 30.00 nm			<=90% Diameter: 75.00 nm		
<=50% Diameter: 50.00 nm								
Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)
15.00	0.28	0.28	40.00	6.82	21.02	65.00	9.66	72.44
20.00	1.42	1.70	45.00	9.38	30.40	70.00	7.67	80.11
25.00	1.70	3.41	50.00	10.51	40.91	75.00	7.10	87.22
30.00	3.98	7.39	55.00	11.36	52.27	80.00	5.68	92.90
35.00	6.82	14.20	60.00	10.51	62.78	85.00	7.10	100.00





شكل (10) -A صورة AFM التي تبين تحليل المقطع الخطي B و C - صور AFM 2D و 3D لقطب الـ TNT المحضر بطريقة الطلاء (0.4wt% من NH_4F ، 3vol% من H_2O و 87.8vol% من الاثنتين كلايكل) مع جهد طلاء 60V لمدة ساعة واحدة.

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية
عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

جدول (2) توزيع حجم الجسيمات لقطب TNT

Avg. Diameter:64.34 nm	<=10% Diameter:40.00 nm
<=50% Diameter:65.00 nm	<=90% Diameter:80.00 nm


Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)
10.00	0.73	0.73	45.00	2.55	11.27	75.00	12.36	65.82
15.00	0.36	1.09	50.00	7.64	18.91	80.00	17.82	83.64
20.00	0.36	1.45	55.00	10.18	29.09	85.00	15.27	98.91
30.00	1.09	2.55	60.00	9.09	38.18	90.00	1.09	100.00
35.00	2.55	5.09	65.00	6.55	44.73			
40.00	3.64	8.73	70.00	8.73	53.45			



A

خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق



شكل (11) -A صورة AFM التي تبين تقرير الخشونة B و C - صور 2D AFM و 3D لقطب متعدد البايروول المحضر بطريقة البلمرة (0.1M من البايروول مع 0.25M من حامض الاوكزاليك).



جدول (3) توزيع حجم الجسيمات لقطب PPY

Avg. Diameter:94.79 nm	<=10% Diameter:75.00 nm
<=50% Diameter:90.00 nm	<=90% Diameter:115.00 nm


Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation(%)
75.00	1.15	1.15	100.00	7.28	67.05	125.00	3.83	95.79
80.00	21.07	22.22	105.00	6.51	73.56	130.00	1.53	97.32
85.00	12.64	34.87	110.00	3.83	77.39	135.00	1.15	98.47
90.00	11.88	46.74	115.00	9.20	86.59	140.00	0.38	98.85
95.00	13.03	59.77	120.00	5.36	91.95	145.00	1.15	100.00

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية


عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق



A



B



C

شكل (12) A- صورة AFM التي تبين تقرير الخشونة B و C - صور AFM 2D و 3D لقطب متعدد الانلن المحضر بطريقة البلمرة (0.3M من الانلن مع 0.1M من حامض الكبريتيك).

جدول (4) توزيع حجم الجسيمات لقطب PANI





Avg. Diameter:98.76 nm	<=10% Diameter:50.00 nm
<=50% Diameter:90.00 nm	<=90% Diameter:150.00 nm

Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)
10.00	0.29	0.29	100.00	10.98	56.36	190.00	1.45	96.82
20.00	1.16	1.45	110.00	7.51	63.87	200.00	0.87	97.69
30.00	2.60	4.05	120.00	9.54	73.41	210.00	0.87	98.55
40.00	2.02	6.07	130.00	6.94	80.35	220.00	0.58	99.13

خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

50.00	3.18	9.25	140.00	4.62	84.97	230.00	0.29	99.42
60.00	8.09	17.34	150.00	2.89	87.86	240.00	0.29	99.71
70.00	10.69	28.03	160.00	2.31	90.17	250.00	0.29	100.00
80.00	8.09	36.13	170.00	2.60	92.77			
90.00	9.25	45.38	180.00	2.60	95.38			



شكل (13) A- صورة AFM التي تبين تقرير الخشونة B و C - صور AFM 2D و 3D لطبقات البلاتين المطلية على زجاج .ITO



جدول (5) توزيع حجم الجسيمات لقطب Pt

Avg. Diameter:72.28 nm	<=10% Diameter:30.00 nm
<=50% Diameter:70.00 nm	<=90% Diameter:105.00 nm


خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق


Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)
15.00	0.29	0.29	65.00	5.19	41.50	115.00	2.02	92.51
20.00	2.02	2.31	70.00	5.76	47.26	120.00	1.73	94.24
25.00	1.44	3.75	75.00	3.75	51.01	125.00	2.59	96.83
30.00	3.75	7.49	80.00	5.76	56.77	130.00	0.58	97.41
35.00	2.59	10.09	85.00	9.22	65.99	135.00	0.58	97.98
40.00	6.34	16.43	90.00	5.76	71.76	140.00	1.15	99.14
45.00	4.32	20.75	95.00	4.90	76.66	145.00	0.58	99.71
50.00	4.90	25.65	100.00	5.48	82.13	180.00	0.29	100.00
55.00	4.61	30.26	105.00	6.34	88.47			
60.00	6.05	36.31	110.00	2.02	90.49			



A



B



C

شكل (14) A- صورة AFM التي تبين تقرير الخشونة B و C - صور 2D AFM و 3D لقطب متعدد الثايوفين المحضر بطريقة البلمرة (0.1M من الثايوفين مع 0.5M من بيركلورات الصوديوم).

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية


عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

جدول (6) توزيع حجم الجسيمات لقطب PTh


Avg. Diameter:68.04 nm			<=10% Diameter:40.00 nm			<=90% Diameter:90.00 nm		
<=50% Diameter:65.00 nm								
Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)	Diameter(nm)<	Volume (%)	Cumulation n(%)
20.00	0.22	0.22	50.00	5.87	20.87	80.00	7.83	67.17
25.00	0.22	0.43	55.00	8.04	28.91	85.00	8.26	75.43
30.00	0.65	1.09	60.00	8.48	37.39	90.00	9.13	84.57
35.00	2.61	3.70	65.00	6.74	44.13	95.00	7.39	91.96
40.00	4.57	8.26	70.00	7.83	51.96	100.00	5.87	97.83
45.00	6.74	15.00	75.00	7.39	59.35	105.00	2.17	100.00

القياس بمجهر المسح الالكتروني (SEM): SEM Measurement

تم اجراء قياسات الـ SEM لقطب الـ TNT المحضر بالإضافة لقياس الـ AFM تبين ان ابعاد الانبوب النانوي (الطول ، القطر ،سمك الجدار) هي 30nm, 64 nm, 8μm على التوالي.



A




B

شكل (15) A- المقطع العلوي، B- المقطع الجانبي لقطب الـ TNT المحضر بطريقة الطلاء (0.4wt% من NH_4F ، 3vol% من H_2O و 87.8vol% من الايثيلين كلايكول) مع جهد طلاء 60v لمدة ساعة واحدة.

يعطي الشكل (16) طيف امتصاص Uv-visible لصبغة الرمان والذي يبين قمتين امتصاص للصبغة في المنطقة المرئية عند 310 nm و 520 nm.


خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية
عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق



شكل (16) يبين طيف الامتصاص لصبغة الرمان

تشخيص الخلايا الشمسية المحفزة بالصبغة المجمعة: Characterization of Assembled DSSCs


جميع انواع الخلايا الشمسية المحفزة بالصبغة التي تم تجميعها من مزيج مختلط من مختلف الاقطاب الموصلة ومختلف الانودات الفعالة تعرض من خلال تشخيص I-V عن طريق المسح السريع مع اقطاب المجهود الساكن لتقييم المتغيرات لكل من : تيار دائرة قصيرة I_{sc} ، فولتية دائرة مفتوحة V_{oc} ، القدرة القصوى للخلية (P_{max})، عامل الملئ (ff) وكفاءة التحويل ⁽¹⁾ والتي تم تقديرها باستخدام قياسات اقطاب المجهود الساكن.




شكل (17) اختبارات I-V لاربعة DSSCs مجمعة من TiO_2/ITO glass كاثود وانواع مختلفة من الكاثودات وصبغة الرمان.

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق




شكل (18) اختبارات I-V لأربع DSSCs مجمعة من TNT/Ti كأنود وأنواع مختلفة من الكاثودات وصبغة الرمان



شكل (19) اختبارات I-V لاثنتين من DSSCs مجمعة من نوعين من الأنودات و Pt/ITO glass ككاثود

خلايا شمسية ذات صبغات متحسنة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق



شكل (20) اختبارات I-V لاثنتين من الـ DSSCs مجمعة من نوعين من الانودات و كاثود PANI/ITO glass

متغيرات الخلية : V_{oc} ، I_{max} و V_{max} تم تخمينها من منحنيات I-V اعلاه، بينما عامل الملى (ff) وكفاءة الخلية تم حسابها باستخدام المعادلات التالية:

$$\eta \% = (I_{sc} * V_{oc} * ff / P_{in}) * 100\% \quad (7)$$

$$ff = I_{max} * V_{max} / I_{sc} * V_{oc} \quad (8)$$

جميع القياسات تم جدولتها في الجدول (7)

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

جدول (7) قيم الـ DSSCs المجمعة مع 1- TiO_2 النانوي 2- TNTs المطلي وباستخدام صبغة الرمان

E %	Pmax mW/Cm ²	Pin mW/Cm ²	ff	Imax mA/Cm ²	Vmax mV	Isc mA/Cm ²	Voc mV	DSSC	
								الانود	الكاثود
0.237	0.238	100	0.378	0.85	280	1.81	347	TiO_2/ITO	ITO/PPY
0.194	0.195	100	0.290	0.65	300	1.52	441	TiO_2/ITO	ITO/PTh
0.749	0.75	100	0.370	3	250	5.82	348	TiO_2/ITO	ITO/PANI
0.489	0.482	100	0.296	2.41	200	6.01	275	TiO_2/ITO	ITO/Pt
0.169	0.17	100	0.115	0.85	200	2.81	524	Ti/TNT	ITO/PPY
0.483	0.484	100	0.486	2.42	200	3.62	275	Ti/TNT	ITO/PTh
0.284	0.286	100	0.115	1.43	200	4.71	526	Ti/TNT	ITO/PANI
2.644	2.648	100	0.433	6.62	400	11.60	526	Ti/TNT	ITO/Pt

افضل الكفاءات تحققت باستخدام Ti/TNTs كأنود و ITO/Pt ككاثود وكذلك ITO/TiO_2 كأنود ITO/PANI ككاثود مع صبغة الرمان وكانت 2.64% و 0.74% على التوالي بينما متعدد الثايوفين ومتعدد البايرون اعطى اقل كفاءة. يفضل البلاتين كقطب موصل بسبب فعاليته التحفيز الكهربائي عالية لتفاعل الاكسدة والاختزال I^-/I_3^- استعمال PANI ككاثود اعطى بديل مقارن جدا لـ ITO/Pt والذي هو جدا غالي ومن الصعب السيطرة على طبقات البلاتين والذي من الممكن ان يقود الى اضعاف الشفافية لزجاج ITO ، بسبب خواصه المثالية، مثل فعالية التحفيز الكهربائي جيدة، عال التوصيلية، قليل الكلفة، سهل التحضير ومستقر بيئياً⁽²¹⁾ بالإضافة لذلك فإن PANI يمتلك اللون جذابة للغاية والذي يعطي مظهر جميل للـ DSSC.

يمكن ان نتلخص النتائج التالية في هذا البحث كما يلي:

يلعب نوع المادة الانودية دورا رئيسيا في عمل الـ DSSC حيث تم ملاحظة اختلاف واسع في قيم كفاءات الخلايا بينما نوع القطب المعاكس اقل اهمية. البلمرة الكهربائية للأنولين يمكن ان تجرى بسهولة على زجاج ITO واطهرت الفحوصات تركيب الاليف النانوية مع قطر بمقدار 70nm. ترتيب الكفاءات لكل الـ DSSCs هي كالتالي:

$\text{ITO}/\text{Pt} - \text{Ti}/\text{TNTs} > \text{ITO}/\text{PANI} - \text{ITO}/\text{TiO}_2 > \text{ITO}/\text{Pt} - \text{ITO}/\text{TiO}_2 > \text{ITO}/\text{PTh} - \text{Ti}/\text{TNTs} >$

$\text{ITO}/\text{PANI} - \text{Ti}/\text{TNTs} > \text{ITO}/\text{PPY} - \text{ITO}/\text{TiO}_2 > \text{ITO}/\text{PTh} - \text{ITO}/\text{TiO}_2 > \text{ITO}/\text{PPY} - \text{Ti}/\text{TNTs}.$

خلايا شمسية ذات صبغات متحسسة باستعمال صبغة الرمان كمحفز ضوئي واقطاب نانوية

عامر فاضل داود النعيمي ، عبد الكريم محمد علي السامرائي و زينب اسماعيل صادق

متعدد الانلن يمكن ان يخدم كمحفز للقطب المعاكس في الـ DSSC. TNTs النامي على ورق التيتانيوم ناجح في المحلول العضوي بطول 8 مايكرون وقطر انبوبة 64nm والذي يعطي افضل كفاءة. قطب TiO_2 يعطي كفاءة لكن اقل من كفاءة قطب TNT .

References

1. Md. K. Nazeeruddin, E. Baranoff, and M. Grätzel, "Dye -sensitized solar cells : A brief overview", Solar Energy, 2011, Vol. 85, pp. 1172-1178.
2. B. Oregan and M. Grätzel, "A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye –sensitized colloidal TiO_2 films", Nature, 1991, Vol. 353, pp. 737-740.
3. G. E. Tulloch, "Light and energy dye solar cells for the 21st century ", Journal of photochemistry and photobiology A: Chemistry, 2004, Vol. 164, pp. 209 -219.
4. K. Maabong et al, "Natural pigments as photosensitizers for dye-sensitized solar cells with TiO_2 thin films," International Journal of renewable energy research, 2015, Vol 5, No1, pp. 54-60.
5. G. P. Smestad, "Education and solar conversion; demonstrating electron transfer ", Solar Energy Materials and solar Cells, 1998, Vol. 55, pp. 157-178.
6. Listorti A., O'Regan B., and Durrant J., " Electron Transfer Dynamics in Dye-Sensitized Solar Cells," Chem. Mater. (2011). 23 (15): 3381-3399.
7. Calogero G., Yum J., Sinopoli A., and Di Marco G., " Anthocyanins and betalains as light-harvesting pigments for dye-sensitized solar cells," Solar Energy, (2012). 86: 1563–1575.
8. Kohle O., M atzel. Gr., Meyer A., and Meyer T., " The photovoltaic stability of bis(isothiocyanato)ruthenium(II)-bis-2,2_- bipyridine-4,4_- dicarboxylic acid and related sensitizers," Advanced Materials, (1997). 9(11): 904–906.
9. Ramkumar S., Manoharan S and Anandan S., " Synthesis of D-(p-A)₂ organic: chromophores for dye-sensitized solar cells, "Dyes and Pigments, (2012) 94: 503- 511.
10. Grätzel M., "Photovoltaic performance and long-term stability of dye sensitized meosocopic solar cells, "C. R. Chimie, 2006. 9, 578–583.
11. Amao Y., Komori T., "Bio-photovoltaic conversion device using chlorine-e6 derived from chlorophyll from Spirulina adsorbed on a nanocrystalline TiO_2 film electrode," Bio Sens. Bio Electron. 2004. 19. 843–847.

12. Senthil T., Muthukumarasamy N., Velauthapillai D., Agilan S., Thambidurai M., Balasundaraprabhu R., "Natural dye (cyanidin 3-O-glucoside) sensitized nanocrystalline TiO₂ solar cell fabricated using liquid electrolyte/quasi-solid-state polymer electrolyte", Renewable Energy 2011. 36. 2484-2488.
13. Zhou H., Wu L., Gao Y., Ma T., "Dye-sensitized solar cells using 20 natural dyes as sensitizers", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry ,2011. 219, 188–194.
14. Polo S., Iha M., and Itokazu M., "Metal Complex Sensitizers in Dye- Sensitized Solar Cells", Coord. Chem. Rev., 2004. 248.1343–1361.
15. Li N., Pan N., Li D., and Shiwei Lin . "Natural Dye-Sensitized Solar Cells Based on Highly Ordered TiO₂ Nanotube Arrays", International Journal of Photo energy, Article ID 598753: 5. (2013).
16. H. Chang, Y. Lo, "Pomegranate leaves and mulberry fruit as natural sensitizers for dye-sensitized solar cells", Solar Energy,2010. 84. 1833–1837.
17. Liu Y., " Synthesis and Characterization of Electron-Responsive Materials", Kochi University of Technology, PhD Thesis Japan (2013).
18. N.A.Hassan, MSc thesis, Fabrication and study of the efficiency of Dye sensitive solar cells DSSCs using Nano materials, College of Science ,University Bagdad,2014.
19. Kobayashi M., et al., *Synthetic Metals* . 1984. 9 .pp77-86.
20. Karim M., et al ., *Synthetic Metals*. 2007. 157 pp,1008 -1012.
21. Jihual Wu et al , "Bifacial dye-sensitized solar cells :A strategy to enhance overall efficiency based on transparent polyaniline electrode," Scientific Reports ,2014 pp 1-8