



متوفرة على الموقع: <http://www.basra-sciencejournal.org>

ISSN -1817 -2695



## تحضير ودراسة الخواص الضوئية للبوليمر الموصل بولي (أورثو-أنسدين) النقي والمشوب بحامض الهيدروكلوريك (HCl)

فاطمة شهيد عيسى و خالد إبراهيم عجيل

قسم الفيزياء - كلية التربية - جامعة البصرة

الاستلام 2012-2-26 ، القبول 2012-6-10

### المستخلص:

تضمن هذا البحث تحضير البولي (أورثو - أنسدين) Poly(o-anisidine) (POA) النقي والمشوب بحامض (HCl) باستخدام طريقة البلمرة الكيميائية . تم تشخيص البوليمر المحضر باستخدام طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) . كما تمت دراسة الخواص الضوئية للأغشية الرقيقة المرسبة على قواعد من الزجاج وبسمك (240 nm) باستخدام تقنية طلاء البرم (Spin coating) اشتملت القياسات البصرية على قياس الامتصاصية و النفاذية لمدى الأطوال الموجية 300-900 nm) وذلك باستخدام جهاز (UV) من نوع (CE 7200) حيث تم حساب معامل الامتصاص  $\alpha$  ، فجوة الطاقة المباشرة  $E_g = 2.85 \text{ eV}$  ، و فجوة الطاقة غير المباشرة  $E_g' = 2.53 \text{ eV}$  معامل الانكسار  $n$ ، كما تم حساب الثوابت البصرية المتمثلة بطاقة التفريق  $E_d = 7.41 \text{ eV}$  وطاقة التذبذب الاحادي  $E_0 = 2.24 \text{ eV}$  والتأثيرية اللاخطية من المرتبة الثالثة  $X^{(3)} = 1.9431 \times 10^{-12} \text{ (esu)}$  ومعاملات الزخم  $M_{-1} = 3.33$  ,  $M_{-3} = 0.6277$  .

### 1- المقدمة :-


أورثو - أنسدين من بلمرة المونمر الاورثو-أنسدين باستخدام طريقة البلمرة الكيميائية أو الالكتروكيميائية [5] الشكل (1) يبين الصيغة العامة للـ (POA) [6] . ان البولي أورثو - أنسدين من المواد التي لها العديد من التطبيقات الواعدة حيث يمكن ان يستخدم في صناعة الثنائيات الاعتيادية والثنائيات الباعثة للضوء (LED) والمتحسسات (Sensors) وفي ترانزستور تأثير المجال (FET) [7] وكذلك الخلايا الشمسية (Solar Cells) [8]

لاقت البوليمرات الموصلة الكثير من الاهتمام لامتلاكها الكثير من التطبيقات الالكترونية والبصرية والحيوية [1,2] ومن هذه البوليمرات البولي انلين والبولي ثايوفين والبولي بايرونل 0000 الخ. يعتبر البولي أورثو - أنسدين (POA) أحد البوليمرات الموصلة المهمة [3,4] التي لاقت اهتماما كبيرا في السنوات الاخيرة حيث انه يمتاز بسهولة التحضير ورخص التكاليف و استقراره العالية مع امتلاكه مقاومة كهربائية قليلة وذوبانه في المذيبات العضوية . يتم تحضير البولي

تعد دراسة الخواص الضوئية من الدراسات المهمة في معرفة الانتقالات الالكترونية التي تحدث داخل المادة الصلبة ، إذ يمكن من خلال هذه الدراسة معرفة فجوة الطاقة للمادة الصلبة الامر الذي يساعد على استخدام المادة في كثير من التطبيقات الالكترونية . في هذا البحث تم دراسة الخواص البصرية لأغشية ( POA ) (POA-HCl), المرسبة على قواعد من الزجاج باستخدام تقنية طلاء البرم ويسمك 240 nm المحسوب باستخدام العلاقة التالية [13] :-

$$t = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(\lambda_1 n_2 - \lambda_2 n_1)} \quad (1)$$

حيث  $\lambda_1$  الطول الموجي المقابل لا اعظم قيمة لمعامل الانكسار  $n_2$  وكذلك  $\lambda_2$  الطول الموجي عند أوطى قيمة لمعامل الانكسار  $n_1$ .  
حيث تم حساب حيث تم حساب معامل الامتصاص  $\alpha$  ، فجوة الطاقة  $E_g$  ، معامل الانكسار  $n$  ، كما تم حساب الثابت البصرية المتمثلة بطاقة التفريق  $E_d$  وطاقة التذبذب الاحادي  $E_0$  والتأثيرية اللاخطية من المرتبة الثالثة  $X^{(3)}$  ومعاملات الزخم  $M_{-3}, M_{-1}$  .



شكل (1) الصيغة العامة للبوليمر (POA)

## 2- الجزء العملي :-

### 2-1 تحضير البوليمر بولي أورثو-أنسدين (POA) :-


أن أغلب المونمرات تتأثر بصورة كبيرة عند تركها في الظروف الجوية حيث انها تتأكسد ويتغير لونها عند تعرضها للضوء لذلك يتم تقطيرها لغرض تنقيتها . تم أخذ

0.27 مولارية من المونمر اورثو-أنسدين ( OA ) (المجهز من شركة-RIEDEL-DEHAEN AG SEELZE (HANNOVER) (R-D-H) المذاب في 1مولاري من

اكتمال نزول قطرات العامل المساعد نصف ساعة بعدها يترك التفاعل في ظروف المختبر الاعتيادية مع استمرار عملية المزج الميكانيكي لمدة 24 ساعة بعد اكتمال التفاعل يتم ترشيح البوليمر ثم يجفف الراسب باستخدام فرن حراري درجة حرارته ( $50^{\circ}\text{C}$ ) ولمدة 24 ساعة وبهذه الطريقة تم الحصول على البولي أورثو- أنسدين (POA) المشوب بـ (HCl) [9].

لغرض إزالة الشوائب من البوليمر وضع البولي(أورثو- أنسدين) في (15ml) من سائل الامونيا وترك على المازج الميكانيكي لمدة 24 ساعة ثم رشح الراسب وغسل بالماء المقطر والاسيتون لعدة مرات وجفف في فرن حراري درجة حرارته ( $50^{\circ}\text{C}$ ) والشكل (2) يبين خطوات عملية التحضير.

حامض (HCl)المجهز من شركة (ANALYT) ووضع المزيج داخل دورق زجاجي .وضع الدورق على المازج المغناطيسي (magnetic Stir) لمدة خمس دقائق . تم إذابة 7.8gm أمونيوم بيرسلفيت المجهز من شركه (MERCK) في 1 مولاري من حامض الهيدوكلوريك (HCl) وبعد اكتمال عملية المزج الميكانيكي حتى بلغ السائل أقصى درجة من الاذابة بعدها وضع المزيج في قمع فصل . أجري التفاعل عند درجة حرارة ( $0^{\circ}\text{C}$ ) ثم تم إضافة العامل المؤكسد (أمونيوم بيرسلفيت) على شكل قطرات منتظمة (لأن التفاعل باعث للحرارة) الى المزيج في الدورق الزجاجي يلاحظ تغير لون المحلول من الداكن (الغامق) الى اللون الازرق المخضر ثم الى الاسود المخضر أن ظهور اللون دليل على حصول التفاعل الكيميائي . تستغرق عملية



الشكل (2) يبين خطوات عملية التحضير

## 2-2 تحضير الأغشية الرقيقة :-

الزجاج باستخدام جهاز طلاء البرم حيث يعمل الطرد المركزي على نشر المحلول البوليمري على القاعدة مكونا غشاء رقيق ومتجانس سمكة 240 nm .ترفع العينة من

تم تحضير أغشية بوليمرية رقيقة من إذابة البوليمر (POA) و (POA-HCl) في حامض الفورميك مع المزج الميكانيكي لمدة (5 ساعات) بعدها تم ترشيح الخليط باستخدام (Bochnar finail) ثم تم ترسيبه على قواعد من

جهاز طلاء البرم وتوضع على صفيحة ساخنة ( Plate Hot ) درجة حرارتها (60°C) لمدة خمس دقائق.

### 3-النتائج و المناقشة :-


#### 3-1تشخيص البوليمر بولي أورثو-أنسدين (POA)

تم تحديد المجاميع الفعالة للبوليمر (POA) والبوليمر (POA-HCl) باستخدام طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) بأستخدام جهاز الأشعة تحت الحمراء من نوع [ Fourier Transform Infrared Spectrophotometer ( FTIR\_8400S ) ] و Shemadzu من شركة (3) مواقع تردد المجاميع الفعالة لأغشية البولي أورثو- أنسدين حيث نلاحظ أنه يمتلك أصرة عند ( $2931.60\text{ cm}^{-1}$ ) والتي تعود الى مجموعة  $\text{CH}_3$  الاليفاتية وأصرة عند ( $1587.31\text{ cm}^{-1}$ ) الناتجة من حلقة الكوايند وأصرة عند ( $1506.30\text{ cm}^{-1}$ )التي تعود الى حلقة البنزويد والأصرة الممتدة


( $948-459\text{ cm}^{-1}$ ) تعود الى الحلقة الاروماتية المعوضة بالموقع أورثو . ظهور الاصرة الممتدة ( $1020-1321\text{ cm}^{-1}$ ) تعود الى تفاعل فونون -الكترن كذلك نلاحظ ظهور أصرة N-H في البوليمر النقي ربما يعود سبب ظهورها الى وجود نسبة قليلة جدا من الشائبة (HCl) في البوليمر (POA) . الجدول (I) يبين مواقع اهتزاز المجاميع الفعالة لـ (POA). يبين الشكل (4) طيف الاشعة تحت الحمراء للبولي أورثو-أنسدين المشوب حيث نلاحظ ظهور الاصرة N-H دلالة على التشويب بـ (HCl) عند ( $3400\text{ cm}^{-1}$ )

جدول رقم ( I ) يبين مواقع اهتزاز المجاميع الفعالة لـ (POA)

| Functional groups           | Frequency( $\text{cm}^{-1}$ ) of present study | Reference [14,15,9,16] |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| $\text{CH}_3$ alphatic      | 2931.60                                        | 2923                   |
| quinoid                     | 1587.31                                        | 1590                   |
| Benzenoid                   | 1506                                           | 1515.0                 |
| Phonon-electron interaction | 1020-1321                                      | 1000-1300              |
| o-substituted aromatic ring | 948-459                                        | 1000-480               |



شكل (3) طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) للبوليمر (POA)



شكل (4) طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) للبوليمر (POA-HCl)

## 3-2 حساب الثوابت البصرية للبوليمر (POA)

يبين الشكل (5) الامتصاصية كدالة للطول الموجي

لأغشية (POA). نلاحظ من الرسم ظهور قمتين

للامتصاص القمة الاولى تظهر عند الطول الموجي

(304nm) التي تشير الى الانتقالات  $\pi \rightarrow \pi^*$  التي تعود

الى الحلقة البنزويدية (الانتقالات الداخلية) أما القمة الثانية

تظهر عند الطول الموجي (640nm) بسبب الانتقالات

$n \rightarrow \pi^*$  نتيجة الانتقال من آصرة النتروجين التي تحتوي

على الكترونات لا تأصرية الى حزمة التوصيل [17]. يبين

الشكل (6) طيف الامتصاص كدالة للطول الموجي لأغشية

(POA) المشوب بحامض (HCl) حيث نلاحظ ظهور

ثلاثة قمم لامتصاص عند الاطوال الموجية 800nm

, 400nm و 306nm بسبب التشويب بالحامض بالإضافة


الى حصول أزاحة في قمة الامتصاص من 304 nm الى

306nm [9] أن ظهور قمتي الامتصاص عند الطولين


الموجيين 800nm و 400 يمكن ان يعزى الى وجود

البولارون والبولارون المزدوج المتولدين بسبب عملية

التشويب [18].



شكل (5) العلاقة بين الامتصاصية كدالة للطول الموجي لأغشية (POA)




شكل (6) العلاقة بين الامتصاصية كدالة للطول الموجي لأغشية (POA-HCl)

تم حساب معامل الامتصاص ( $\alpha$ ) لأغشية POA, POA-HCl باستخدام العلاقة التالية [19]:


$$\alpha = \frac{2.303(A' - A'')}{d} \quad (2)$$

الامتصاص ( $\alpha$ ) تكون أكبر من  $10^4 \text{ cm}^{-1}$  حيث يعتبر هذا النوع من الانتقالات من نوع الانتقالات الالكترونية المباشرة [20] وكذلك فإن قيمة معامل الامتصاص تكون أقل من  $10^4 \text{ cm}^{-1}$  حيث يعتبر هذا النوع من الانتقالات من نوع الانتقالات الالكترونية غير المباشرة [21] لهذه الأغشية. لذلك سوف ندرس الانتقال المباشر على حده ثم نتطرق الى الانتقال الغير مباشر.


حيث  $A'$  هي الامتصاصية و  $A''$  هي مقدار التصحيح بالامتصاصية العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لأغشية (POA) و (POA-HCl) موضحة في الاشكال (7-10) على التوالي حيث أن قيمة معامل الامتصاص تتزايد مع زيادة طاقة الفوتون . حيث نلاحظ من الاشكال أن أغشية البوليمر (POA), (POA-HCl) تمتلك انتقالات الكترونية مباشرة وغير مباشرة . نظرا لأن قيم معامل




شكل (7) العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لأغشية (POA).



شكل (8) العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لأغشية (POA)



شكل (9) العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لأغشية (POA-HCl).




شكل (10) العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لأغشية (POA-HCl).

## 3-2-1 الانتقال المباشر


1, داي أمينوفثالين ) عند تشويبة بـ  $(CH_3)_4BF_4$  حيث لوحظ انخفاض مقدار فجوة الطاقة من  $(3.62 \text{ eV})$  الى  $(2.84 \text{ eV})$  في البوليمر النقي الى البوليمر المشوب على التوالي [22] أن النقصان في فجوة الطاقة يمكن أن يعزى الى عملية التشويب حيث ان عملية التشويب تؤدي الى حدوث حزم بولارونية داخل فجوة الطاقة [23],[24] .

تم حساب فجوة الطاقة المباشرة لأغشية البوليمر (POA) وذلك برسم العلاقة بين  $(\alpha h\nu)^2$  وطاقة الفوتون كما مبين في الشكل ( 11 ) حيث أن فجوة الطاقة المباشرة تساوي  $(2.85 \text{ eV})$  . يبين الشكل (12) العلاقة بين  $(\alpha h\nu)^2$  وطاقة الفوتون حيث نلاحظ من الشكل أن فجوة الطاقة تقل لتصبح  $(2.7 \text{ eV})$  عند تشويب البوليمر المحضر بحامض (HCl) وهذا نفس السلوك الذي تم الحصول عليه عند تشويب البولي(8)

يؤثر وجود عازل في حيز الخلية الشمسية على الكفاءة لأن ذلك يقلل من الفقد الحراري (تأثير التبريد) الذي يحدث في الخلية الشمسية...



شكل (11) العلاقة بين  $(\alpha hv)^2$  وطاقة الفوتون للبوليمر (POA)



شكل (12) العلاقة بين  $(\alpha hv)^2$  وطاقة الفوتون للبوليمر (POA-HCl)

### 2-2-3 الانتقال غير المباشر

تم حساب فجوة الطاقة غير المباشرة وطاقة

الفوتون المرافق لعملية الانتقال لأغشية

البوليمر (POA) وذلك برسم العلاقة بين

$(\alpha hv)^{1/2}$  وطاقة الفوتون كما موضح في الشكل

(13) حيث ان فجوة الطاقة الغير مباشرة تساوي )



(2.53 eV) وطاقة الفوتون (0.015 eV). يبين

الشكل (14) العلاقة بين  $(\alpha hv)^{1/2}$  وطاقة

الفوتون لأغشية البوليمر حيث أن فجوة الطاقة

غير المباشرة تقل بعد عملية التشويب لتصبح ( )

2.48 eV وطاقة الفوتون تساوي (0.01 eV) .

شكل (13) العلاقة بين  $(\alpha hv)^{1/2}$  وطاقة الفوتون للبوليمر (POA)شكل (14) العلاقة بين  $(\alpha hv)^{1/2}$  وطاقة الفوتون للبوليمر (POA-HCl).

تم حساب معامل الانكسار لأغشية البوليمر (POA) و (POA-HCl) باستخدام العلاقة التالية [25] :-

$$n = \frac{1 + \sqrt{R}}{1 - \sqrt{R}} \quad \dots \dots \dots (3)$$

حيث أن R هي الانعكاسية

معامل الانكسار بعد عملية التشويب وهذا مطابق لما تم الحصول عليه من قبل الباحث Hasin و Suhaeel [26] عند تشويب أغشية الرصاص (Pb) بالقصدير (Sn) وتعزى تلك الزيادة في الانعكاسية بالنسبة للطول الموجي نظراً لنقصان الامتصاصية بالنسبة للطول الموجي ومن ثم تزداد الانعكاسية التي أدت الى الزيادة في قيمة معامل الانكسار.


يبين الشكل (15) تغير معامل الانكسار (n) مع الطول الموجي لي (POA) حيث نلاحظ من الشكل زيادة معامل الانكسار عند الأطوال الموجية الأقل من 640 nm بعدها يقل معامل الانكسار بزيادة الطول الموجي فوق 640 nm. يبين الشكل (16) تغير معامل الانكسار n مع الطول الموجي للبوليمر (POA-HCl) حيث نلاحظ الزيادة في قيمة




حساب طاقة التذبذب الاحادي  $E_0$  وطاقة التفريق  $E_d$  من القطع على المحور الصادي  $(E_0/E_d)$  والميل  $(E_0/E_d)^{-1}$  حيث كانت تساوي (1.036 , 2.304) و (1.25 , 7.62) لأغشية (POA) و (POA-HCl) على التوالي وكما هو مبين في الجدول (II).

$$n = 1 + \frac{E_0 E_d}{E_0^2 - (hv)^2} \quad \dots \dots \dots (5)$$

طاقة التذبذب الاحادي وهي تمثل معدل طاقة التهيج  $E_0$  طاقة التفريق والتي تمثل شدة  $E_d$  للانتقالات الالكترونية و الانتقالات البصرية الداخلية.  
يبين الشكلين (17), (18) العلاقة بين  $(1/(n^2-1))$  و  $(hv)^2$  لأغشية (POA-HCl, POA) على التوالي .تم



شكل (17) يبين العلاقة بين  $(1/n^2-1)$  و  $(hv)^2$  لأغشية (POA)





شكل (18) يبين العلاقة بين  $(1/n^2-1)$  و  $(hv)^2$  لأغشية (POA-HCl)

$\epsilon_\infty = n_\infty^2$  [30] تم حساب ثابت العزل عند الترددات العالية  $\epsilon_\infty$  لأغشية (POA) و (POA-HCl) كما مبين في الجدول (II).

يبين الشكلين (19) و (20) العلاقة بين  $(1/(n^2-1))$  و  $(1/\lambda^2)$  لأغشية (POA) و (POA-HCl) على التوالي حيث تم حساب معامل الانكسار للاطوال الموجية الطويلة من قيمة القطع على المحور الصادي و باستخدام



شكل (19) يبين العلاقة بين  $1/(n^2-1)$  و  $1/\lambda^2$  لأغشية (POA)شكل (20) العلاقة بين  $1/(n^2-1)$  و  $1/\lambda^2$  لأغشية (POA-HCl)

أن معاملات الزخم  $M_{-1}$  و  $M_{-3}$  لطيف الامتصاص البصري تعطى بالعلاقة التالية [31]:-

$$E_0^2 = \frac{M_{-1}}{M_{-2}}, \quad E_d = \frac{M_{-1}^2}{M_{-2}} \dots \dots \dots (6)$$

من العلاقة (5) تم حساب  $M_{-1}$  و  $M_{-3}$  لأغشية (POA) و (POA-HCl) وهي موضحة في الجدول (II).

الجدول (II) يبين قيم الثوابت البصرية المحسوبة لأغشية (POA) و (POA-HCl)

| Polymer | $E_o$<br>(ev) | $E_d$ (ev) | $\epsilon_{\infty}$ | $n_{\infty}$ | $M-1$ | $M-$   | $X(3)(esu)$              |
|---------|---------------|------------|---------------------|--------------|-------|--------|--------------------------|
| POA     | 2.24          | 7.41       | 0.5                 | 0.77         | 3.33  | 0.6277 | $1.9431 \times 10^{-12}$ |
| POA-HCl | 1.036         | 1.25       | 0.09                | 0.33         | 1.16  | 0.143  | $1.61 \times 10^{-12}$   |

#### 4- الاستنتاجات :-

و معامل الامتصاص البصري. أن تشويب البوليمر بحامض HCl لم يؤثر على طبيعة الانتقالات الالكترونية ولكنه أثر سلباً على قيم فجوة الطاقة الامر الذي يجعل من هذا التأثير ذا مزايا عديدة في مجال التطبيقات البصرية والالكترونية .

في ضوء البحث الحالي تبين أن أغشية البوليمر (POA) المرسبة على قواعد من الزجاج باستخدام تقنية طلاء البرم تكون ذات انتقالات الكترونية مباشرة وغير مباشرة وأن تأثير التشويب بحامض الهيدروكلوريك على البوليمر أدى الى تقليل فجوة الطاقة وزيادة معامل الانكسار

#### References:-

- [1] A. Elmansouri, A. Outzourhit, A. Oueriagli, A. Lachkar, N. Hadik, M. E. Achour, A. Abouelaoualim, K. Berrada, and E. L. Ameziane , Active and Passive Electronic Components, 17846(2007) 7.
- [2] J.M. Yeh, T.H. Kuo, H. J. Huang, K.C.Chang, M.Y. Chang, J.C. Yang, J. European Polymer ,43 (2007) 1624–1634 .
- [3] B. Ingnas, G. Gustafsson., J. Gustafsson–Carlberg *et al.*: Nature, , 372 (1994) 444.
- [4] S. Chen and W .Fang: Macromolecules, 24 (1991) 1242.
- [5] R. A. Salih, J. Mater. Environ. Sci. 3 (1) 2012(2011)50–56.
- [6] R.P. Shrestha, D. Yang and E.A. Irene, J .Science direct Vol. 500, Issues 1–2, 3 2006, P 252–258.
- [7] J.P.H.Lima and A.M.de Andraco, J.Mater Sci ,17(2006) 593–596 .
- [8] H. F. Hussien, "The Preparation of Conducting Polymer Poly(O–Toluidine ) and the study of Electronic transition with it's application in Solar Cell", Ph.D, Thesis, University of Basrah , college of Education, 2010.
- [9] M.K.Ram, S.Carrara, S.Paddeu, E.Maccioni, and C.Nicolini, Langmuir, 13(1997) 2760–2765.
- [10] S.Paddeu, M.K.Ram, S.Carrara, and C.Nicolini, Nanotechnology ,9(1998) 228–236.
- [11] M.G. Wankede, P.M. Koinkar, M.A. More , P.P. Patil, and S.A. Gangal, Materials Science and Engineering A Vol 332, July 2002, Pages 161–166.  
(العدد 38 الجزء 3 B. (2012))
- [12] S.Patil , S.R. Sainkar, and P.P.Patil Applied Surface Science

Volume 225, Issues 1–4, 30 March 2004,  
Pages 204-216.

[13] A.M. Bakry, Egyptian Journal of Solids  
31(1), (2008)11–22.

[14] J. Laska, Synth Met,129(2002)229–  
233.

[15] F. Cataldo, P Maltese, ,Eur Polmer J,38  
(2002)1791–1803 .

[16] Y.M .Kim, C. Foster, J. Chiang,A.J  
Heeger,Synth Met, ,29(1989)E285.

[17] J.L. Bredas In: W.R. Salaneck, I.  
Lundström and B. Ranby, Editors,  
*Conjugated polymers and related materials*,  
Oxford University Press, New York (1993)  
187.

[18] J. Lasa, Conformation of polyaniline in  
polymerblends, *J. Mol. Struct.*, 701 (2004)  
13–18.

[19] F.Y.M Al-Eithani and A.K.Abass,  
Phys.Stat.sol.a,103 (1987)571.

[20] J. Sanchez–Gonzalez, A. Diaz–  
Parrolejo, A. L. Ortiz, F. Guiberteau ,  
www.sciencedirect.com. Applied Surface  
science ", (2006) .

[21] R.Jamal,T.Abdiryim,Y.Dang ,J.Polymer  
Res .,15(2008)75–82.

[22] M. R. Nateghi<sup>1</sup>, F. Mehralian, M. B.  
Zarandi,and M. H Mosslemin, J Iranian  
Polymer 8 ( 2009) 633–640.

[23] Terje A. Skotheim and John R.  
Reynolds, Handbook of Conducting  
Polymers, Thired Edition Conjugated  
Polymers , theory Synthesis, Properties And  
Characterization ", (2007).

[24] H. Kim, G. P. Kushto, R. C. Y.  
Auyeuhg, and A. Pique, " Appl. Phys. A ", 93  
, (2008)P(521–526) .

[25] A. Belmokhtar, A. Yahiaoui, A.I.  
Hachemaoui, B.Abdelghani,N. Sahli, and M.  
Belbachir, ISRN Physical Chemistry 2012  
(2011) 7 .

[26] S.J. Hasin and M. H. Suhaeel," Diyala  
Journal For Pure Sciences", Vol.6(2010)N.1

[27] M.Hemissi,H.Amardjia– Adnani ,"  
Sdigest Journal of Nanomaterils and  
Biostructures " , Vol.2,N.4 (2007)229–305.

[28]W.Hui,L.Tianshu.L.Weizhu and M.  
Dang, Chin PhysLett,Vol.11,N.8(1994)  
491.

[29] S. H. Wemple and M. Didomenico,  
*Physical Review B*, Vol. 3,( 1971) 1338–  
1342..

[30] W.A. Jabbar, N.F. Habubi, and S.S.  
Chiad," Journal of the Arkansas Academy of  
Science", Vol. 64( 2010).

[31] M. Caglar, S. Ilcan, Y. Calgan, Y.  
Sahin, F. Yakuphanoglu and D. Hur,  
*Spectrochimica Acta A*, Vol. 71, No. 2(  
<sup>57</sup> ) 621–627.