

الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم

المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبي صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم

دراسة الخصائص البصرية والتركيبية لأغشية كبريتيد الكاديوم غير المشوبة و المشوبة بالالمنيوم

جعفر صادق محمد علي

د. صلاح قدوري هزاع

الجامعة المستنصرية / كلية التربية / قسم الفيزياء

الخلاصة:

حضرت أغشية كبريتيد الكاديوم غير المشوبة و المشوبة بالالمنيوم بطريقة التحلل الكيميائي الحراري على قواعد زجاجية وبدرجة حرارة 400°C . درس تأثير التشويب بالالمنيوم على الخصائص التركيبية والبصرية اظهرت نتائج الفحوصات بالاشعة السينية بان الاغشية المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور و طوره من النوع السداسي والتشويب بايون الالمنيوم Al^{3+} لم يؤثر على التركيب البلوري وعند حساب الحجم الحبيبي وجدت جميعها ضمن المدى النانوي والذي يتراوح ما بين (29-55 nm). درست الخصائص البصرية المتمثلة بالنفاذية والامتصاصية ضمن مدى (350-950 nm) . اذ تشير قيم معامل الامتصاص البصري بان الانتقالات الالكترونية هي انتقالات مباشره للأغشية قبل وبعد التشويب. و درست وحللت بعض الثوابت البصرية مثل معامل الخمود ، معامل الانكسار ، ثابت العزل الحقيقي والخيالي.

الكلمات المفتاحية : أغشية كبريتيد الكاديوم ، تأثير التشويب ، التحلل الكيميائي الحراري

الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم

المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبي صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم

Study of optical and structural properties of undoped and doped Cadmium sulphide thin films with Aluminum

Abstract:

Aluminum doped and undoped Cadmium sulphide thin films were prepared by spray pyrolysis method on glass substrate at 400°C temperature. The effects of Al on the structural and optical properties were investigated. The crystal and orientation of the CdS and CdS:Al were investigated by x-ray diffraction patterns. All the deposited films are polycrystalline and hexagonal phase and Al^{3+} ions entering the lattice interstitially. The grain sizes were calculated almost (29-55 nm). The optical absorbance and transmittance through spectra in the (350-950 nm) were recorded. The optical absorption coefficient studies reveal that the transition is direct band gap energy. And other optical constants such as extinction coefficient, refractive index, real and imaginary parts of dielectric constant have been determined and analyzed.

المقدمة:

كبريتيد الكاديوم (CdS) مادة شبه موصله من عناصر المجموعة الثانية – السادسة (II-VI) [1]. التركيب البلوري لهذه المادة هو المكعب (Zinc blend) والسداسي (Hexagonal Wurtzite) وان الطور السداسي اكثر استقراراً من الطور المكعب في درجات حرارة الغرفة [2]. الاصره التي تربط بين ايونات الكبريت والكاديوم هي اصره تساهميه ناتجه عن اشتراك الكترونين بين ذرة الكبريت والكاديوم وكذلك يمتلك فجوة طاقه مباشره وتوصيلية ضوئية عالية وعرض فجوة طاقه هو 2.4eV اي عند طول موجي 0.52μm في المنطقة القصيرة من الطيف المرئي. ان اغشية (CdS) تكون ذات أمتصاصية عند الاطوال الموجية المرئية القصيرة بينما تكون نافذة بالنسبة للاطوال الموجية المرئية الطويلة، وان بلورة (CdS) تمتلك لون أصفر مائل للبرتقالي، ويتواجد بنوع (n-type) و (p-type) بالاعتماد على عملية التحضير ونوع الشائبة [3]. تم دراسة تأثير عدة انواع من المعادن كشائبة لاغشية (CdS) حيث درس [2] Khallaf et al تأثير التشويب بـ Al و In وبتركيز مختلفه على الخصائص التركيبية والبصريه لاغشية (CdS) والمحضرة بطريقة (CBD). فلاحظ ان ايون Al^{3+} يحتل مواقع استبداليه بالتراكيز الواطئه ثم يتحول الى مواقع بينية في التراكيز العاليه، وفجوة الطاقه تقل بشدة نتيجة التشويب ثم تبدأ بالزيادة التدريجية مع زيادة التركيز. ودرس [4] Khallaf et al الخصائص التركيبية والبصريه لاغشية (CdS) المشوبة وغير المشوبة بـ B وبتركيز مختلفه والمحضرة بطريقة (CBD) وبدرجة حرارة 85°C. فلاحظ ان ايونات B^{3+} تحتل مواقع استبداليه مع Cd^{2+} وان جميع الاغشية المحضرة ذات تركيب مكعب اما بالنسبة لفجوة الطاقه فانها تقل بشكل بطئ مع زيادة التركيز. ودرس [5] Bharat et al الخصائص التركيبية والبصريه لاغشية (CdS) غير المشوبة والمشوبة بـ Al وبدرجات حرارة مختلفة (80, 140, 200 °C) ووجد ان جميع الاغشية ذات تركيب عشوائي وان فجوة الطاقه تعتمد على نسبة الشائبة. كما درس [6] Soliman et al تأثير الشائبة Al, Fe, Cu على

الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم

المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبي صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم

اغشية (CdS) المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري. ودرس Khallaf et al [7] تأثير Ga على اغشية (CdS) والمحضرة بطريقة (CBD). يهدف البحث الحالي الى تحضير اغشية (CdS) غير المشوبة والمشوبة بـ Al بطريقة التحلل الكيميائي الحراري ودراسة الخصائص البصرية والتركيبية لها.

طريقة العمل :

حضرت أغشية كبريتيد الكاديوم المشوبة بالالمنيوم وغير المشوبة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري والتي سبق وان تطرق لها العديد من الباحثين [6,8-10]، تم استخدام مادة كلوريد الكاديوم المائية

(CdCl₂.21/2 H₂O) وهي مادة بيضاء سريعة الذوبان في الماء ذات وزن مكافئ (228.35g/mol) وبنقاؤه (99.999%) أذيت مادة كلوريد الكاديوم المائية باستخدام الماء المقطر المعد لهذا الغرض وكانت عيارية المحلول 0.1M، الذي يكون مصدراً لأيونات الكاديوم (Cd²⁺). وقد تم استخدام خلاط مغناطيسي (Magnetic stirrer) لفترة زمنية مناسبة للتأكد من عدم وجود أي رواسب، وبنفس الطريقة حضر محلول الثايوريا (Cs(NH₂)₂) الذي وزنه المكافئ (76.12g/mol) وبنقاؤه 99% وبتراكيز (0.1M)، والذي يكون مصدراً لأيونات الكبريت (S²⁻). عملية التحلل لمركب المحلول تعطى بالمعادلة الكيميائية التالية:



وكذلك حضر محلول التشويب من كلوريد الالمنيوم Al₂Cl₃ بعد اذابته بالماء المقطر وبتراكيز 0.1M يضاف محلول الشائب الى كبريتيد الكاديوم بنسب حجمية مختلفة وهي 3%، 6%، 9%، 12%، 15% رش المحلول عن طريق جهاز الرش على قواعد من زجاج البوروسليكات بعد ان تم تسخينها الى درجة حرارة مقدارها 400°C، تبدأ عملية الرش ببطء ويكون زمن كل رشة 10s ثم تعقبها فترة انتظار لحين وصول القواعد الزجاجية الى نفس درجة الحرارة قبل الرش. تم الحصول على مجموعة عينات ذات اسماك متساوية تقريباً 400 μm والتي قيست باستخدام الطريقة الوزنية باستخدام ميزان حساس نوع ميتلر حساسية تبلغ 10⁻⁴g كررنا عملية الرش عدة مرات ولكل درجة تشويب لحين الحصول على اسماك تقريباً متساوية ومتجانسة وخالية من الثقوب الابرية، بعد ذلك استخدمت الاغشية المنتقاة لدراسة الخصائص البصرية حيث تم قياس طيف الامتصاصية والنفاذية في المنطقة المرئية ولمدى (300-900nm) وتم حساب باقي الثوابت البصرية وكما ستوضح لاحقاً، بعدها تم دراسة حيود الاشعة السينية لنفس النماذج.

الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم

المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبي صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم

النتائج والمناقشة:

من خلال مخطط حيود الأشعة السينية (XRD) كما مبين في الشكل (1) أتضح لدينا بان جميع الأغشية متعددة التبلور وبطور واحد سداسي. وهذا يتفق مع البحوث السابقة [2]. حيث ان الطور السداسي هو الطور الوحيد الذي يظهر عندما تكون درجة حرارة الترسيب أكثر من 300°C [2]. وليس هناك اي وجود لقمة تشير الى وجود AI وهذا يعني ان التشويب لم يؤثر على التركيب البلوري. ان المنتج السائد في حالة CdS قبل التشويب هو المستوى (101) وهذا يعني ان محور (C) مائل على القاعدة الزاجية. لكن بعد التشويب فان المنتج المتسدد هو (002) وهذا يعني ان المحور (C) عمودي على القاعدة وان عملية اعادة التبلور التي تحدث عند هذا المستوى وتؤدي الى تناقص العيوب البلورية وزيادة حجم الحبيبات لهذا المستوى البلوري [11-12]. اي ان المحور (C) يتغير من مائل الى عمودي على القاعدة بعد التشويب وهذا يتطابق مع البحوث السابقة [13]. عند حساب المسافات البينية $d_{(101)}$ ولجميع الأغشية ، أظهرت النتائج بان قيم d تزداد مع زيادة التشويب كما في الجدول (1) ، وهذا يعني ان الايون Al^{3+} يحتل مواقع بينية داخل البلورة وهذا يتفق مع بقية المصادر [2,7,13-14]. تم حساب الحجم الحبيبي من علاقة شرر (Scherrer) [15].

$$D = 0.9 \lambda / \beta \cos(\theta) \quad (1)$$

إذ إن λ : طول موجة الأشعة السينية الساقطة.

β : عرض المنحنى (بالزاوية النصف قطرية radian) عند منتصف الشدة العظمى (FWHM)

(Full Width at Half Maximum). فظهرت النتائج بان الأغشية المرسيه جميعها نانويه وكما في الجدول (1). عند دراسة الخصائص البصريه من خلال طيف النفاذيه والامتصاصيه عند الاطوال الموجيه (350-950 nm) للأغشية غير المشوبه والمشوبه، أظهرت النتائج بان النفاذيه تزداد مع زيادة الطول الموجي وتقل مع زيادة التشويب كما في الشكل (2) ، السبب في ذلك تكوين مستويات موضعيه داخل فجوة الطاقه نتيجة التشويب وهذا يزيد من امتصاصية الغشاء ونقصان النفاذيه. كما تم حساب معامل الامتصاص α باستخدام العلاقة التاليه [16].

$$\alpha = \frac{1}{t} \ln T \quad (2)$$

حيث ان t هو سمك الغشاء ، الشكل (3) يوضح تغير معامل الامتصاص مع الطول الموجي فنلاحظ ان معامل الامتصاص يقل مع زيادة الطول الموجي وكذلك يزداد بزيادة التشويب. وهذا بسبب حصول مستويات موضعيه داخل فجوة الطاقه نتيجة التشويب وكما ذكرنا سابقاً ، فنلاحظ من قيم معامل الامتصاص $\alpha > 10^4 \text{ cm}^{-1}$ هذا يشير الى احتمالية حصول انتقالات الكترونية مباشره.

تم حساب فجوة الطاقه البصريه من خلال رسم العلاقة البيانيه بين $(\alpha h\nu)^2$ و $h\nu$ كما في الشكل (4) ، فيتم حساب فجوة الطاقه عندما تكون $h\nu = 0$. فنلاحظ ان قيم فجوة الطاقه البصريه E_g تقل مع زيادة التشويب، وتم ترتيب قيم فجوة الطاقه البصريه لجميع الأغشية في الجدول (1) حيث ان هذه القيم تتطابق مع الدراسات السابقه [4, 15, 17].

تم حساب معامل الخمود k من العلاقة التاليه [9].

الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم

المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبي صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم

$$k = \frac{\alpha\lambda}{4\pi} \quad (3)$$

فلاحظ ان معامل الخمود يقل بزيادة الطول الموجي ، ونقصان حاد عند الطول الموجي $\lambda > 550 \text{ nm}$ حيث الطول الموجي المقابل لفجوة الطاقة كما في الشكل (5) ، ويعزى ذلك الى نقصان الامتصاص عند الاطوال الموجية العاليه. اي عندما تكون طاقة الفوتون الساقط اقل من طاقة فجوة الطاقة. اما التشويب ادى الى زياده معامل الخمود والسبب في ذلك نتيجته زياده معامل الامتصاص مع زياده التشويب.

كما تم حساب كلاً من معامل الانكسار وثابت العزل بجزيئه الحقيقي ϵ_r والخيالي ϵ_i باستخدام العلاقات التاليه [9].

$$n = \frac{1+R}{1-R} + \left[\left(\frac{1+R}{1-R} \right)^2 - (k^2 + 1) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

$$\epsilon_r = n^2 - k^2 \quad (5)$$

$$\epsilon_i = 2nk \quad (6)$$

حيث ان R الانعكاسيه ، فنلاحظ من الشكل (6) ان معامل الانكسار يزداد مع زيادة الطول الموجي عندما $\lambda < 550 \text{ nm}$. ثم يبداء بالنقصان عندما $\lambda > 550 \text{ nm}$ ، وان معامل الانكسار يزداد مع زيادة التشويب ويعزى ذلك الى زيادة الامتصاصيه عند الاطوال الموجيه القليله، ونقصان الامتصاصيه عند الاطوال الموجيه العاليه حيث الطاقة قليله .

اما بالنسبه لثابت العزل للجزيئين الحقيقي والخيالي فنلاحظ ان كلاً من قيم ϵ_r و ϵ_i تزداد مع زيادة الطول الموجي لغاية $\lambda \approx 550 \text{ nm}$ ثم تبداء بالنقصان ولجميع الاغشيه ، وايضاً نلاحظ ان قيم ثابت العزل بجزيئه تزداد مع زيادة التشويب وان قيم الجزء الحقيقي اكبر من قيم الجزء الخيالي ، وكما في الشكل (7) و (8).

الاستنتاجات:

1. امكانية الحصول على اغشية نانوية بطريقة التحليل الكيميائي الحراري.
2. التركيب البلوري هو سداسي لـ CdS.
3. أن الشائيه Al تحتل مواقع بينيه بين الذرات في التركيب البلوري ولا تؤثر على التركيب البلوري عند النسب المستخدمه في البحث.
4. ادى التشويب الى نقصان في فجوة الطاقة البصريه.

الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم

المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبي صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم

جدول (1) يوضح تغيير فجوة الطاقة ، الحجم الحبيبي والمسافة البينية للمستوي (101) مع نسب التشويب

ت	النسب	قيم $d \text{ \AA}$	Dnm الحجم الحبيبي	$E_g \text{ eV}$ فجوة الطاقة
1	غير مشوب	3.15869	30.805	2.43
2	3%	3.15979	29.5343	2.41
3	6%	3.15943	40.4527	2.41
4	9%	3.15948	55.595	2.405
5	12%	3.16083	30.676	2.40
6	15%	3.17343	36.0876	2.39

المصادر :





- 1- S.M. Sze, "Semiconductors Devices Physics and Technology", translated by Dr. F. Hayaty and Dr. H.A. Ahmed, Al-Mosual University, press (1990).
- 2- H. Khallaf, G. Chai, O. Lupan, L. Chow, S.park, A. Scuite, J. Phys. D. Appl. Phys. 41(2008)1.
- 3- L. Eckertova, "physics of Thin Films", Plenum presses, New york and London (1977).
- 4- H. Khallaf, G. Chai., O. Lupan, L.Chow, H. Heinrich, S. Park, Phys. Status Solid: A 206, No.2, (2009) 256.
- 5- N.P. Bharat, D.B. Naik, V.S. Shrivastava, Chalcogenide Letters, Vol. 8, No. 2 (2011) 117.
- 6- L. I. Soliman, H. H. Afify and I. K. Battisha, indian J. pure and Appl. Phys., Vol.42(2004)12.
- 7- H. Khallaf, G. Chai, O. Lupan, L. Chow, S.park, A. Scuite, Appl. Surf. Scien. 255(2009)4129.
- 8- J. S. Ikkhmayies, N. R. Ahmad-Bitar, Jordan J.Mechan. and indus. Engin. Vol.4 No.1 (2010)111.
- 9- S. Ilican, M. caglar, Y. Caglar, J. Optoelectronic and advanced materials, Vol.9 No.5 (2007) 1414.
- 10- R.H.Misho, W.A. Murad, N.A. Al-Hamaadane. Al-Mustansiriya J. Sci. , Vol. 4, No. 1 (1993) 80.

الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم

المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبي صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم


- 11- H. Saloniemi, Academic dissertation, Faculty of Science, Dep. Of Chemistry University of Helsinki, (2000)
- 12- S. Gorer, A. Albu-Yaron, G. Hodes, J. Phys. Chem. Vol. 99 (1995) 16442
- 13- J. Akintunde, J. Mater. Sci. Mater. Electron 11, (2000) 503.
- 14- H. Khallaf, I. Oladegi, L. Chow, Thin Solid Films, 516 (2008), 5967.
- 15- A. Ashour, Thin Films, Turk. J. Phys. 27(2003) 551.
- 16- C. Gumus, O.M. Ozkender, H. Kavak, Y. Ufaktepe, J. Optoelectronic and advanced materials, Vol.8, No.1 (2006) 299.
- 17- S.M. Sze., Physics of Semiconductor Devices, Gohn Wiley and Sons, New York (1981).



الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم


المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبى صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم



الشكل (1) اطياف حيود الاشعة السينية لأغشية (CdS) غير المشوبة والمشوبة بـ (Al) بنسب

(pure), (3%), (6%), (9%), (12%), (15%)



الشكل (3) معامل الامتصاص كدالة للطول الموجي

للغشاء غير المشوب والمشوب



الشكل (2) النفاذية كدالة للطول الموجي للغشاء

غير المشوب والمشوب

الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم

المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبي صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم





الشكل (5) عامل الخمود كداله للطول الموجي للغشاء

الشكل (4) علاقة $(\alpha h\nu)^2$ مع طاقة الفوتون للغشاء

غير المشوب والمشوب

غير المشوب والمشوب



الشكل (7) الجزء الحقيقي من ثابت العزل كداله للطول

الشكل (6) معامل الانكسار كداله للطول الموجي للغشاء


الموجي للغشاء غير المشوب والمشوب

غير المشوب والمشوب

الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الخارصين المشوب بالفناديوم

المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري

نادر فاضل حبوبي صباح انور سلمان كاظم مصطفى كاظم



الشكل (8) الجزء الخيالي من ثابت العزل كداله للطول

الموجي للغشاء غير المشوب والمشوب