

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية $\{(\text{CdO})_{1-x}(\text{Ag}_2\text{O})_x\}$ المحضرة بطريقة الترسيب
الكيميائي الحراري

زياد طارق خضير, مهدي حاتم ديوان, عمار هادي جريز

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية $\{(\text{CdO})_{1-x}(\text{Ag}_2\text{O})_x\}$ المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري

زياد طارق خضير, مهدي حاتم ديوان, عمار هادي جريز

قسم الفيزياء- كلية العلوم- جامعة ديالى, قسم العلوم - كلية التربية الأساسية- جامعة ديالى, مركز النانوتكنولوجي-
الجامعة التكنولوجية

تاريخ استلام البحث: 2010-02-06 - تاريخ قبول النشر: 2011-06-15

الخلاصة

حُضِرَت أغشية أكسيد الكاديوم النقية والمشوبة بالفضة ونسب تشويب مختلفة (0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05) باستخدام طريقة الترسيب الكيميائي الحراري وعلى قواعد من زجاج البوروسليكات وعند درجة حرارة (673K). تم دراسة التوصيلية البصرية للأغشية المحضرة وأظهرت النتائج إن التوصيلية البصرية للأغشية المحضرة تزداد بزيادة نسبة التشويب من أكسيد الفضة.

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية { (CdO)_{1-x} (Ag₂O)_x } المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري

المقدمة

أكسيد الكاديوم (Cadmium Oxide) أحد مركبات الكاديوم الكيميائية لا يذوب في الماء أو القواعد ولكنه يذوب في الحوامض وأملاح النشادر [1,2] ويمكن الحصول عليه بالتسخين الشديد لعنصر الكاديوم (Cd) [3]، ومن ناحية التركيب البلوري فأوكسيد الكاديوم ذو تركيب بلوري مكعب (Cubic) متمركز الأوجه (F.C.C) مشابه لتركيب بلورة كلوريد الصوديوم (NaCl) [4]، ونظراً لنفاذيته العالية (High Transparency) في المنطقة المرئية والمنطقة تحت الحمراء القريبة فقد صنف ضمن أكاسيد التوصيل الشفافة (Transparent Conducting Oxides) ذات التطبيقات الواسعة في النبائط الكهروبصرية [5].

إن الأغشية التي يتم الحصول عليها بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري تكون ملائمة للدراسات العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وتعد هذه الطريقة من الطرائق الاقتصادية ومن أمثلتها الحصول على محاليل أملاح المعادن [6]. يهدف البحث الحالي إلى دراسة بعض التوصيلية البصرية (Optical Conductivity) لأوكسيد الكاديوم، ومعرفة تأثير التشويب بالنسب الوزنية (1-5%) من شائبة أوكسيد الفضة (Ag₂O) على هذه الخواص وذلك سعياً للحصول على غشاء بمواصفات جيدة، وتحسين صفاته الفيزيائية في منطقة الطيف المرئي والمنطقة تحت الحمراء القريبة.

الجانب العملي

1- تهيئة النماذج

استخدمت طريقة الترسيب الكيميائي الحراري لغرض الحصول على أغشية أوكسيد الكاديوم النقية والمشوبة بأوكسيد الفضة ونسب وزنيه (1-5%)، إذ تم استعمال مادة نترات الكاديوم المائية (Cd(NO₃)₂.4H₂O) ذو الوزن الجزيئي (308.479 gm) وتركيز (0.2M) للحصول على أغشية أوكسيد الكاديوم النقية، إذ تم إيجاد وزن نترات الكاديوم وفق المعادلة الآتية [7]:

$$M = \frac{wt}{Mwt} \times \frac{1000}{V} \quad \dots \quad (1)$$


M : التركيز المولاري ويساوي 0.2 wt : وزن مادة نترات الكاديوم.

Mwt : الوزن الجزيئي لنترات الكاديوم ويساوي (308.479 gm).

V : حجم الماء المقطر ويساوي 100 ml.

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية $\{(\text{CdO})_{1-x}(\text{Ag}_2\text{O})_x\}$ المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري

ويتطبيق المعادلة (1) نجد أن وزن المادة يساوي (6.174 gm) ويتم إذابة هذا الوزن في 100 ml من الماء المقطر ولضمان الذوبان التام يستخدم الخلاط المغناطيسي، ثم يترك المحلول لفترة زمنية مناسبة للتأكد من عدم وجود أي رواسب ولضمان تبريد المحلول قبل الترسيب كي نمنع التحلل السريع لمكوناته ويتم الحصول على غشاء CdO وفقاً للمعادلة الكيميائية التالية [8,9]:



وبفعل الحرارة تتبخر الغازات ويبقى غشاء أكسيد الكاديوم على القاعدة، أما المحلول المائي لنترات الفضة فتم تحضيره باستخدام مادة نترات الفضة ذات الوزن الجزيئي (163.897 gm) وتركيز 0.2M وذلك بإذابة (3.27gm) في 100ml من الماء المقطر ولضمان الذوبان التام يستخدم الخلاط المغناطيسي، أما التحلل الكيميائي لمادة AgNO_3 فيتم حسب المعادلة التالية:



وبإضافة النسب الوزنية من مادة نترات الفضة (AgNO_3) إلى محلول نترات الكاديوم تم الحصول على أغشية أكسيد الكاديوم المشوبة، وقد تضمنت عملية الحصول على غشاء ذو مواصفات جيدة وذلك باتتباع ظروف التحضير التالية:-

1. درجة حرارة القاعدة (723K).
 2. معدل الرش ($10\text{cm}^3/\text{min}$).
 3. المسافة العمودية بين جهاز الرش والقاعدة ($30 \pm 1\text{cm}$).
- وقد استخدمت قواعد من زجاج البروسليكات لغرض الترسيب بعد أن تم تهيئتها وتنظيفها جيداً ووضعها على السخان الكهربائي لفترة لا تقل عن (30min)، بعد ذلك أجريت عملية الترسيب ولفترة (15s) تعقبها فترة توقف مقدارها (5s)، أن جميع الأغشية المحضرة كانت بسمك ($500 \pm 5\text{nm}$) وذات لون بني، شديدة الالتصاق بالقاعدة، خالية من التشققات والتقوب الأبرية.

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية $\{(\text{CdO})_{1-x}(\text{Ag}_2\text{O})_x\}$ المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري

قياسات التوصيلية البصرية أجريت باستخدام مطياف نوع (UV/VIS PU8800) في مدى الطيف (330-900nm) عند درجة حرارة الغرفة، ولقياس سمك الأغشية استخدمت الطريقة الوزنية وكان سمك الغشاء (nm) (50). الشكل (1) يبين منظومة الترسيب الكيميائي الحراري المستخدمة في العمل.

النتائج والمناقشة

بالاعتماد على طيفي الامتصاصية والنفاذية للأغشية المحضرة تم حساب التوصيلية البصرية من خلال حساب ثابت العزل الخيالي (ϵ_2) والتردد الزاوي (ω) للشعاع الساقط ووفق المعادلات الآتية [10,11]:

$$\omega = 2\pi f \dots \dots \dots (2)$$

$$\epsilon = \epsilon_i + \epsilon_r \dots \dots \dots (3)$$

$$\epsilon = (n + ik)^2 \dots \dots \dots (4)$$

$$\epsilon_r = n^2 - k^2 \dots \dots \dots (5)$$

$$\epsilon_i = 2ink \dots \dots \dots (6)$$

إذ أن (ϵ_r, ϵ_i) هما الجزء الحقيقي الخيالي لثابت العزل، n : هو معامل الانكسار، k : هو ثابت الاثارة،

f : التردد.

$$\sigma_{o,p} = \epsilon_i \omega \epsilon_o \dots \dots \dots (7)$$

إذ تمثل :

ϵ_i : الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي

$\sigma_{o,p}$: التوصيلية البصرية

ϵ_o : سماحية الفراغ ($\epsilon_o = 8.854 \times 10^{-12} \text{ Farad.m}^{-1}$)

ω : التردد الزاوي

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية $\{(\text{CdO})_{1-x}(\text{Ag}_2\text{O})_x\}$ المحضرة بطريقة الترسيب
الكيميائي الحراري


من خلال المعادلة (6) نلاحظ الترابط بين التوصيلية البصرية والجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي والثوابت البصرية الأخرى، إذ إن هذه التوصيلية تمثل مقياس مدى استجابة المواد لترددات الأشعة الكهرومغناطيسية وكذلك تمثل مقياساً لكمية الحرارة المتولدة نتيجة للاحتكاك بين الثنائيات بسبب الاصطدامات وبين الجزيئات الأخرى في المادة العازلة، أي إن بعض الطاقة سوف يتم امتصاصها من المجال وعليه نجد هذا النوع من التوصيلية تعتمد على التردد للمجال المسلط (المجال الكهرومغناطيسي).

وعند دراسة نتائج تغير التوصيلية البصرية كدالة لطاقة الفوتون للأغشية المحضرة نلاحظ زيادة بطيئة عند الطاقات الواطئة لغشاء CdO النقي ثم زيادة سريعة عند الطاقات التي أكبر من (2eV) نتيجة الامتصاصية العالية لغشاء أكسيد الكاديوم في المنطقة المرئية والتي أدت إلى زيادة التوصيلية البصرية في تلك المنطقة من الطيف الكهرومغناطيسي [12,13]، وعند إضافة نسب التشويب من أكسيد الفضة نلاحظ إن التوصيلية البصرية أكبر منها في حالة غشاء أكسيد الكاديوم النقي وإن قيم التوصيلية البصرية تزداد بزيادة نسب التشويب من أكسيد الفضة كما هو مبين في الأشكال (1,2,3,4,5) إذ إن نسب التشويب من أكسيد الفضة أدت إلى زيادة الامتصاصية للأغشية المشوبة باتجاه المنطقة تحت الحمراء القريبة من خلال الزيادة الكبيرة عند الطاقات التي أكبر من (1eV) ويعود ذلك إلى الامتصاصية العالية لغشاء أكسيد الكاديوم في المنطقة المرئية والتحت الحمراء القريبة من مخطط الطيف الكهرومغناطيسي [14,15]، ومن هذا نستنتج أن زيادة نسب التشويب أدت كذلك إلى نقصان في قيمة فجوة الطاقة أيضاً .

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية $\{(\text{CdO})_{1-x}(\text{Ag}_2\text{O})_x\}$ المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري

الاستنتاجات

1. جميع الأغشية المحضرة ذات مواصفات جيدة .
2. هناك زيادة بطيئة عند الطاقات الواطئة لغشاء CdO ثم زيادة سريعة عند الطاقات التي أكبر من (2eV) نتيجة الامتصاصية العالية لغشاء اوكسيد الكاديوم في المنطقة المرئية من مخطط طيف الأشعة الكهرومغناطيسية .
3. إن إضافة نسب التشويب من اوكسيد الفضة إلى اوكسيد الكاديوم أدى إلى زيادة كبيرة في قيم التوصيلية البصرية والتي تزداد بزيادة نسب التشويب عند الطاقات التي أكبر من (1eV) نتيجة الامتصاصية العالية للأغشية المشوبة باتجاه المنطقة المرئية والمنطقة تحت الحمراء القريبة (Near infra-red) مما يدل إلى إمكانية استخدام هذه الأغشية ككاشف للأشعة في المنطقة تحت الحمراء من مخطط الطيف الكهرومغناطيسي .




الشكل (1) مخطط منظومة الترسيب الكيميائي الحراري المستخدمة في العمل: 1. جهاز الرش. 2. حامل حديدي.


3. سخان كهربائي, 4. مجزئ جهد, 5. مزدوج حراري, 6. عداد رقمي, 7. مضخة هواء ,

8. غرفة التحضير , 9. لوح زجاجي

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية $\{(\text{CdO})_{1-x}(\text{Ag}_2\text{O})_x\}$ المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري




شكل (1) تغير التوصيلية البصرية لغشاء CdO النقي مع طاقة الفوتون $(h\nu)$




شكل (2) تغير التوصيلية البصرية لغشاء $(\text{CdO})_{0.99}(\text{Ag}_2\text{O})_{0.01}$ النقي مع طاقة الفوتون $(h\nu)$

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية $\{(\text{CdO})_{1-x}(\text{Ag}_2\text{O})_x\}$ المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري




شكل (3) تغير التوصيلية البصرية لغشاء $(\text{CdO})_{99.98}(\text{Ag}_2\text{O})_{0.02}$ النقي مع طاقة الفوتون ($h\nu$)




شكل (4) تغير التوصيلية البصرية لغشاء $(\text{CdO})_{99.97}(\text{Ag}_2\text{O})_{0.03}$ النقي مع طاقة الفوتون ($h\nu$)

دراسة التوصيلية البصرية لأغشية $\{(\text{CdO})_{1-x}(\text{Ag}_2\text{O})_x\}$ المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري



شكل (5) تغير التوصيلية البصرية لغشاء $(\text{CdO})_{99.96}(\text{Ag}_2\text{O})_{0.04}$ النقي مع طاقة الفوتون ($h\nu$)



شكل (6) تغير التوصيلية البصرية لغشاء $(\text{CdO})_{99.95}(\text{Ag}_2\text{O})_{0.05}$ النقي مع طاقة الفوتون ($h\nu$)

المصادر

- [1]. R.C.Weast and M.J.Ashe, "Hand Book of Chemistry" CRC Press, (1979).
- [2]. معجم ومصطلحات العلم والتكنولوجيا، معهد الانماء العربي (1982).
- [3]. Z.M. Jarzebski "Oxide Semiconductors", Pergoman Press, (1973).
- [4]. CI.Zuniga–Romero,G.Torres–Delgado,S.Jimenex-Sandovall, Physics Letters,B15, 17, 726 – 729 (2001).
- [5]. T.K.Subrayman , B.Srinivasulu and S.Utnanna , Cryst.Res. Technol., 35,10,1193(2000).
- [6]. N. Benramdane, WA. Murad, RH.Misho, M.Ziane and Z.Kebbab, Materials Chmistry and physics , 48,2,119-123(1997).
- [7]. R. C. Weast and M. J. Astle "hand Book of chemistry and physics", CRC press (1979).
- [8]. O.P. Agnihotri ,M.T. Mohammed , A.K. Abass and K. I. Arshak , solid state connum , 47 , 195 (1983).
- [9].A.K. Abass, H. A. Jassim , K. J. Majad and R. H. Misho , phys .stat. sol . (a) , 91, 129 (1985) .
- [10].F. Paraguay and M. M. Yoshida, J. Superficies y Vacio, V.9, P.245 (1999).
- [11]. M. Joseph, H. Tabata and T. Kawai, J. Appl. Phys. Part2, Lett. V.38, P.1205 (1999).
- [12]. P.A.Ilenikhen,J.Africian Physical Review V.2 ,P.68-77(2008)
- [13]. M.A.Mahdi,S.J.Kasem,J.J.Hassen,A.A.Swadi,S.K.J.AL-Ani,Int.J.Nanoelectronics and Materials,V. 2, P.163-172.(2009).
- [14]. F.I.Ezema,P.V.Asogwa,A.B.C.Ekwealor,P.E.Ugwuoke,R.U.Osui, J. of the university of chemical technology and metallurgy,V.2 , P.217-222 (2007)
- [15]. Okoli.D.N,A.J.Ekpunobi and C.E.Okeke, Academic open internet journal, www.acadjoirnal.com ISSN 1311-4360.,V. 18 (2006).