

تحضير و تشخيص و دراسة الفعالية البيولوجية لبعض متراكبات انابيب الكاربون النانوية

فهد فرحان روكان ، عماد طه بكر ، هناء كائن صالح

قسم الكيمياء / كلية العلوم / جامعة تكريت

**" Synthesis and Characteristics of Some Carbon Nanotube
Composites and Studying Their Biological Activity "**

Fahad Farhan Rokan , Emad Taha Bakir , Hanaa Kaen Salih

Tikrit University - College of Science - Chemistry Department

تم في هذا البحث دراسة تحضير مشتق نانوي من انابيب الكربون النانوية متعدد الجدار (CNT) حيث حضر منها (CNTCOOH) عن طريقة الاكسدة بمزيج من حامض الكبريتيك وحامض النتريك ،حضر بعدها مركبات عضوية حلقية غير متجانسة امينية تحتوي على حلقة خماسية منتهية بمجموعة امينية ($-NH_2$) حيث تمت مفاعلة هذه المركبات مع (CNTCOOH) للحصول على متراكبات نانوية جديدة و قد شخصت هذه المتراكبات باستخدام تقنية الاشعة تحت الحمراء (FT-IR) وتقنية حيود الاشعة السينية (XRD) وتقنية المجهر الالكتروني الماسح (SEM)،دمجت هذه المتراكبات مع دقائق الفضة النانوية ثم تمت دراسة الفعالية البيولوجية لهذه المتراكبات مع الفضة النانوية (AgNPs) وبدونها تجاه أربعة انواع من البكتريا وقد تضمنت الأنواع الاتية (*Staphylococcus aureus*) و(*Bacillus subtilis*) ممثلة عن البكتيريا الموجبة و(*Pseudomons aerugino*) و(*Escherichia coli*) ممثلة عن البكتيريا السالبة. حيث أظهرت هذه المتراكبات مع الفضة النانوية فعالية عالية تجاه تثبيط جميع أنواع البكتريا المدروسة وبنسبة اكبر من المتراكبات الخالية من الفضة النانوية ، و التي لم يظهر بعضها أي تأثير تجاه البكتريا المذكورة .

Abstract

This Article concerns the Synthesis of a Carbon Nanotube (CNT) derivative , Where (CNTCOOH) was synthesized via the oxidation process using a mixture of (H_2SO_4 and HNO_3) . Organic hetero cyclic compounds terminated with ($-NH_2$) groups were also prepared and reacted with (CNTCOOH) to yield novel CNT Nano composites . the synthesized Nano composites were Characterized using Infra-red (FT.IR) , powder X-Ray diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscope (SEM) . the synthesized Nano composites were mixed with Silver nanoparticles (AgNPs) to study their biological activity against four types of bacteria (*Staphylococcus aureus*),(*Bacillus subtilis*) representing the positive –gram bacteria , and (*Pseudomons aerugino*),(*Escherichia coli*)representing the negative –gram bacteria. The results showed that the synthesized nanocomposites with (AgNPs) have high inhibition rates towards all the above mentioned bacteria types. Whereas some of these composites didn't show any effect against the above mentioned bacteria .

المقدمة

في السنوات الأخيرة ، أكدت العديد من الدراسات زيادة مقاومة الكائنات الحية الدقيقة تجاه المضادات الحيوية.^(١) ولمنع مسببات الأمراض المعدية ، يجب إجراء التطهير بشكل صحيح للقضاء على انتقال هذه المسببات من المناطق البيئية المصابة إلى المجتمع وصحة الإنسان. وقد أثبتت التراكمات النانوية المضادة للميكروبات فعاليتها للوقاية من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض^(٢) على مدار العقود الماضية ، كذلك تمت دراسة العديد من العوامل المضادة للبكتيريا النانوية مثل المعادن ، والكربون ، والجسيمات النانوية لأكاسيد المعادن لإيجاد معالجة فعالة لهذه لكائنات الحية^(٣) . تعد جسيمات الفضة النانوية (Ag-NPs) مرشحاً واعداً لمحاربة مسببات الأمراض،^(٤) حيث تم التأكيد على أن جسيمات الفضة النانوية فعالة كمضاد للجراثيم بالإضافة الى طيف واسع من البكتيريا والفطريات وحتى الفيروسات^(٥) . بالرغم من ذلك ، أظهرت جسيمات الفضة النانوية اثنين من أوجه القصور الرئيسية عند تطبيقها عملياً،^(٦) أولاً كون جسيمات الفضة النانوية غير مستقرة في المحلول المائي الذي يسبب تكتل الجزيئات ويؤدي إلى انخفاض في النشاط المضادة للبكتيريا، وثانياً تظهر Ag-NPs سمية عالية للخلايا البشرية والبيئة عند استخدامها بتركيزات عالية. وقد تبين أن السبب الرئيسي للتسمم الخلوي لـ Ag-NP يعود إلى فعالية الأوكسجين (reactive oxygen species) (ROS) الذي يسبب إطلاق أيونات الفضة^(٥) ، كما تم اقتراح تراكمات البنى النانوية (nanostructures) الجديدة كبداية من خلال إضافة Ag-NPs الى المواد الداعمة لتحسين الأداء المضاد للبكتيريا وتقليل الآثار الضارة للفضة. في الآونة الأخيرة ، تم تطوير مركبات نانوية كربونية حاوية على الفضة في تركيبها متكونة من هياكل الكربون النانوية مع جسيمات الفضة النانوية لمختلف تطبيقات الطب الحيوي والتطهير^(٧) . وقد لوحظ أيضاً بأن الارتباط القوي لجسيمات الفضة النانوية مع المجموعات الوظيفية على سطح المواد النانوية الكربونية يجعلها تسلك سلوك مبيد قوي للجراثيم وذات تأثير أقل سمية من سلوك جسيمات الفضة النانوية لوحدها بسبب بطئ إطلاقها داخل الخلايا.^(٨) أبدى الباحثون اهتماماً

كبيراً بالأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار (SWCNTs) و متعددة الجدران (MWCNTs) باعتبارها مادة داعمة نظراً لخصائصها الممتازة مثل المساحة السطحية العالية وثباتها الكيميائي العالي^(٧) ، حيث يمكن استخدامها لتثبيت جسيمات الفضة النانوية على سطحها مع ثبات عالٍ ونشاط فعال مضادات الميكروبات^(٩). على الرغم من كون النشاط المضاد للبكتيريا في SWCNTs كان أعلى من نشاط MWCNTs ، إلا أن الكلفة الاقتصادية لتصنيع SWCNTs عالية مقارنة بكلفة تصنيع MWCNTs. ولهذا السبب، فإن المزايا الاقتصادية لـ MWCNTs مفضلة عن تلك الخاصة بـ SWCNTs^(١٠)، وكما تمت الإشارة إليه في بعض الدراسات السابقة إلى أن مركبات Ag-MWCNTs النانوية أظهرت فعالية عالية ضد البكتيريا وسمية أقل للخلايا مقارنةً بجزيئات الفضة النانوية لوحدها^(١١). كما أظهرت الدراسات أن مواد الـ MWCNTs المدعومة بجسيمات الفضة النانوية تبدي تثبيطاً ملحوظاً ضد أنواع البكتيريا سالبة الجرام من نوع (Escherichia coli) و (Pseudomonas aeruginos) وسلاسل البكتيريا الموجبة للجرام من نوع (Staphylococcus aureus). وقد كشف Castle et. al^(١١) أن الالتصاق القوي لجسيمات الفضة النانوية على MWCNTs يجعل Ag-NPs أقل سمية لعدم إطلاقها بسرعة إلى الخلايا. كما وقد قام Seo et al^(١٢) بتحضير MWCNTs مدعومة بجسيمات Ag-NPs باستخدام الإيثانول كعامل مختزل. وأكدت هذه الدراسة أن ٣٠ ميكروغرام / مل من Ag-MWCNT المحضر أسفرت عن مستوى عالي من النشاط المضاد للبكتيريا ضد Methylobacterium spp و Sphingomonas spp مع سمية قليلة تجاه الخلايا البشرية والحيوانية على حد سواء^(١٢). وقد بذلت عدة محاولات لتدعيم النشاط المضاد للبكتيريا والوظائف الخلوية لتقليل التأثير السمي من المواد المركبة من خلال الجمع بين Ag-NPs و MWCNTs^(١٣-١٦). لذلك ، فإن تأثير المزج بين CNTs و Ag-NPs قد يؤدي إلى كفاءة عالية ضد الجراثيم والبكتيريا. كما أثبتت بعض الدراسات أن CNTs المدعوم بـ Ag-NPs تظهر نشاطاً عالي ضد الجراثيم ، مقارنةً بالكربون النشط لوحدة^(١٤،١٥).


الجزء الثاني: القسم التجريبي

Methods of Preparation

طرق التحضير


١- تحضير المركبات

4-(5-amino-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl 4-fluorobenzoate and 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)phenyl 4-fluorobenzoate
التفاعل العامة بين الحامض الكاربوكسيلي وكلوريد الثايونيل حيث تم مزج (٠,٠٦ مول) من حامض فلورالبنزويك (4-fluorobenzoyl chloride) باتباع طريقة (4-fluorobenzoic acid) مع (٠,١ مول) من كلوريد الثايونيل الحاوي على قطرة من (DMF) وترك المزيج للتصعيد العكسي لمدة ساعة ليتم بعد ذلك التخلص من كلوريد الثايونيل الزائد وتقطير النواتج تحت الضغط المخفض^(١٥). ثم أضيف (٠,١ مول) من الناتج (كلوريد الفلوروبينزيل) في (٥مل) (DMF) قطرة قطرة إلى محلول (١٢,٢ غم ، ٠,١ مول) ٤-هيدروكسي بنزالدهيد و (٣,٥مل) (Et₃N) في (١٠مل) (DMF) ترك المزيج لتحرك لمدة (٢٤ ساعة) رشح الراسب (4-formylphenyl 4-fluorobenzoate) و أعيدت بلورته بـ (٩٥%) إيثانول^(١٦،١٧). بعد ذلك تم إذابة (٠,٠٠٣ مول) من (4-formylphenyl 4-fluorobenzoate) في (١٠ مل) إيثانول ثم أضيف إلى خليط من (٠,٠٠٩ مول) سيمكاربازيد هيدروكلورايد (thio semi carbazide hydrochloride) أو (٠,٠١٨ مول) الثايو سيمكاربازون (thio semi carbazide hydrochloride) في منسهر خلاص الصوديوم (Fused sodium acetate) ترك المزيج لتصعيد العكسي لمدة ٤٠ دقيقة ، برد و أضيف إلى الماء ، رشح (مركب السيمكاربازون أو الثايوسيمكاربازون) وأعيدت بلورته بحامض الخليك الثلجي^(١٨). ثم أضيف قطرة قطرة من محلول البروم (٠,٦ مل) في (٥مل) حامض الخليك إلى مزيج محرك مغناطيسي من (٠,٠٠٦ مل) مركب السيمكاربازون أو الثايوسيمكاربازون و (٠,٠٤٨ مل) خلاص الصوديوم اللامائية في (٥مل) حامض الخليك ترك المزيج لتحرك لحين زوال اللون ، سكب بعد ذلك في كمية من الماء المقطر ، رشح الراسب و أعيدت بلورته باستعمال مزيج من الكحول و حامض الخليك الثلجي^(١٩). كما في المخطط التالي




مخطط تخضير مركب الامينو او كساد ايزول او الامينو ثايو او كساد ايزول

٢- تخضير مشتق انابيب الكربون النانوية حامض الكربوكسيل CNT_5COOH (٢١٠٢٠) في ورق زجاجي ذو سعة (٢٥٠ مل) تمت إضافة (١ غم) من انابيب الكربون النانوية متعددة الجدار الى مزيج (١٥٠ مل) من حامض النتريك وحامض الكبريتيك بنسبة (١:٣) في حمام مائي تحت تأثير الموجات فوق الصوتية ولمدة (٢٤ ساعة) بدرجة حرارة الغرفة . ثم اضيفت كمية من الماء الخالي من الايونات (١٠٠٠ مل) وتم ترشيع وغسل الراسب عدة مرات للوصول الى pH=7 ، تم تجفيفه تحت الضغط المخلخل لمدة (٢٤ ساعة) للحصول على $\text{MWCNT}_5\text{COOH}$. كما في المعادلة (١).




معادلة (١)

٣- تخضير كلوريد الحامض لأنابيب الكربون النانوية CNT_5COCl (٢٢) في ورق زجاجي ذو سعة (٥٠ مل) تم إضافة (٠,٣ غم) من CNT_5COOH متعددة الجدار الى ٢٠ مل من SOCl_2 لتكوين محلول عالق في جو خامل من النتروجين . حرك المحلول لمدة (٢٤ ساعة) بدرجة حرارة (٧٠ °م) لتحويل مجاميع COOH الى مجاميع كلوريد الاسيل (acyl chloride) ثم رشح الراسب وغسل ب THF الجاف وجفف تحت الضغط المخلخل. كما في المعادلة (٢).



٤- تخضير مترابطات انابيب الكربون النانويه (٢) معادلة

في دورق زجاجي (٢٥ مل) تم إضافة (٠,١ غم) من ال (acyl chloride) لأنابيب الكربون النانوية CNTsCOCl في المحضر في الخطوة السابقة (٣) الى (١٠ مل) من (DMF) ثم وضع تحت تأثير الموجات فوق الصوتية لمدة (٣٠ دقيقة)، وبعد ذلك تم أضفت محلول المكون من ٠,٤ غم من كل (السميكاربازون)، (الثايو سميكاربازون)، (الامينواوكسادايزول)، (الامينوثايواوكسادايزول) المذاب في ال THF على شكل قطرات مع التحريك المستمر لمدة (٦ ساعات) ، وبعد ذلك رشح الناتج وغسل بالكحول. حسب المخطط (٢).



مخطط (٢) الصيغ التركيبية لمترابطات (السميكاربازون nFOA)، (الامينواوكسادايزول nFO)، (الثايوسميكاربازون nFSA)، (الامينوثايواوكسادايزول nFS).

٥- تحضير جزيئات الفضة النانوية^(٢٤) حضرت جزيئات الفضة النانوية باستخدام طريقة الاختزال الكيميائية^(٢٥). باستعمال الماء المقطر . حيث تم تسخين (٥٠ مل) من نترات الفضة بتركيز (٠,٠٠١ مولاري) حتى الغليان مع التحريك . أضيف الى محلول نترات الفضة الساخن محلول اخر هو (٥ مل) ثلاثي سترات الصوديوم بتركيز (١%) و على شكل قطرات . خلال هذه العملية تم تحريك المحلول بشدة لحين تغير اللون الى (الارجواني المصفر) ومن ثم تم تبريد المحلول الناتج مع استمرار التحريك حتى يبرد بدرجة حرارة الغرفة (٢٠ م°) تقريبا .

٦- تحضير $Ag/MWCNTCOOH$ ^(26,27) اضيف (٢٠ مل) من محلول الفضة المحضر في الفقرة أعلاه (٥) الى كمية محددة من (CNT_5COOH) المنتشر في ٤٠ مل من الماء المقطر باستخدام الموجات فوق الصوتية لمدة نصف ساعة ، ثم حرك المحلول الناتج لمدة ساعتين للحصول على $MWCNTCOOH$ المعززة بأيونات الفضة $Ag/MWCNTCOOH$. تم فصل المادة الصلبة باستخدام جهاز الطرد المركزي وجفف الراسب تحت ضغط مخلخل و بدرجة حرارة (٨٠ °م) .

٧- تحضير الوسط الزراعي **preparation of Microbiology cultur media** حضر الوسط الزراعي بحسب طريقة الشركة المجهزة له بإضافة (٣٨ غم) من مسحوق الاكار المغذي و الجاف الى لتر من الماء المقطر في دورق مخروطي و سخن المزيج حتى الذوبان ثم أغلقت فوهة الدورق بالقطن و عقم الوسط لمدة (١٥ دقيقة) في الاوتوكليف و بدرجة حرارة (١٢١ °م) و ضغط (١٥ باوند/انج) برد الوسط الى (٣٠ °م) و صب في اطباق بتري و بمعدل (٢٠-١٥) مل للطبق الواحد ليتصلب ثم وضع في الثلاجة.


٨- تحضير المحاليل :تم تحضير محاليل المركبات المحضرة و المراد معرفة الفعالية البيولوجية لها بإذابة (٠,٠٢ غم) من المادة الصلبة في (٥ مل) من مذيب DMSO

٩- طريقة المعالجة : نشرت البكتريا في الاطباق ، وعلى سطح المنبت الغذائي (الاکار) باستعمال (Loopful) بواسطة التخطيط بعد عمل الحفر في هذه الاطباق بواسطة المثقاب الفليني (Cork-borer) المعقم بالكحول او النار. أضيفت المحاليل المحضرة في الفقرة (٨) الى هذه الحفر باستعمال الماصة المايكروبية ثم وضعت في الحاضنة لمدة (٢٤ ساعة) بدرجة حرارة (٣٧ °م) تم قياس التنشيط (Inhibition- zone) للمركبات باستعمال مسطرة ملليمترية .


النتائج والمناقشة Results and Discussion

١- أطياف الأشعة تحت الحمراء IR :- سُجلت في هذه الدراسة أطياف الأشعة تحت الحمراء المتراكبات النانوية المحضرة (بصورة عامة) ضمن المدى (450 – 3600) سم⁻¹ باستخدام أقراص KBr ، والقيم المدرجة تمثل اهم قيم لحزم الامتصاص في الجداول (١) والمبينة في الاشكال [(١) — (٤)] الجدول (١) اهم حزم امتصاص IR (KBr, cm⁻¹) لمتراكبات النانوية المحضرة


Comp. No.	vCNH (NH)	vC-H aro.	vC-C=C est.	vC-C=O ami.	vC=N imin.	vC=C	vC=S	vC-S	vNH	vC(=O)O
nFOA	٣١٨٤	٣٠٤٧	١٧٦٠	١٦٧٤	١٦٠٠	١٥٣٧	—	—	١٤٩٦	١١٨٤
nFO	٣٢١٣	٣٠٨٠	١٧٦١	١٧١٠	١٦٣٧	١٥٧٠	—	—	١٤٥٢	١٢٥٧
nFSA	٣١٧٠	٣٠٦٢	١٧٥٨	١٦٨٣	١٦٠٦	١٥٤٦	١٠٠٦	—	١٥٠٠	١٢٤٤
nFS	٣١٩٢	٣٠٥١	١٧٦٦	١٧١٠	١٦٤١	١٥٦٨	—	٦٨٠	١٤٥٨	١٢٥٥




الشكل (١) طيف الأشعة تحت الحمراء للمترابك nFOA



الشكل (٢) طيف الأشعة تحت الحمراء للمترابك nFSA




الشكل (٣) طيف الأشعة تحت الحمراء للمترابك nFO




١- التشخيص بتقنية حيود الاشعة السينية (X-RD)

تم فحص عينة تجارية من أنابيب الكربون النانوية المتعددة الجدار (MWCNT) باستخدام حيود الأشعة السينية للتأكد من حجم الدقائق النانوية، وأظهر هذا النمط من الحيود ثلاث قمم واضحة قيم ال 2θ فيها مساو لـ $(23.5^\circ, 25.5^\circ, 42.8^\circ)$ للمسافات الفاصلة $2.10\text{\AA}$, $3.48\text{\AA}$, $3.77\text{\AA}$ على التوالي كما في الشكل (٥) ، وهي مطابقة للأدبيات^(٢٢,٢٦,٢٧) كما يشير معدل حجم الدقائق النانوية الى انها $(٥,٥٠٧٥\text{ nm})$ كما مبين في الجدول (٢) .




بالنسبة لمسحوق (CNTCOOH) بعد اكسدة (CNT) والحصول على (CNTCOOH) فإن قياس حيود الاشعة السينية XRD اظهر عدداً من الحزم تبدأ من $2\theta = 20.89^\circ$, 26.66° , 42.45° وهي اقل شدة من حزم (MWCNT) للمسافات الفاصلة للطبقات داخل البلورة 2.12Å , 3.34Å , 4.24Å على التوالي كما موضح في الشكل (٦)، وقد كان معدل حجم للدقائق النانوية 27.695 nm كما مبين في الجدول (٢)، و يدل زيادة الحجم على دخول مجموعة (COOH) و فصل جدران (طبقات) (CNT).




٢-١ حيود الاشعة السينية للمتراكبات Ag/MWCNTCOOH

أظهرت حيود الاشعة السينية ل Ag/MWCNTCOOH قمم رئيسية تابعة للفضة هي $2\theta = 20.7^\circ$, 26.5° , 27.2° حيث كانت معاملات ميلر لها $(111, 200, 220, 311)$ مع قمم أخرى تابعة لأنابيب الكربون النانوية وهي $2\theta = 25.9^\circ$, 43.1° حيث كانت معاملات ميلر لها $(002, 100)$ كما موضح في الشكل (٧) كما أظهرت حيود الاشعة السينية للمتراكبات Ag/MWCNTCOOH النانوية نفس القمم اضافة الى قمم تابعة للمتراكب النانوي مع ملاحظة اندماج بعضها مع حزم الفضة الطاغية و انابيب الكربون النانوية بسبب التركيز العالي للفضة مقارنة بالتركيز القليل جدا من أنابيب الكربون النانوية . مع ملاحظة زيادة في الشدة والتي تدل على انتشار دقائق الفضة و كذلك نقصان في معدل حجم الدقائق النانوية كما مبين في الشكل (٨)، وكما ان حساب معدل الحجم لـ (nFOA Ag) هو $(30, 2199)$ ولـ (nFO Ag) هو $(41, 6190)$ و لـ (nFSA Ag) هو (43.7100) ولـ (nFS Ag) هو $(42, 2330)$ كما مبين في الجدول (٢). و هذا القياس أستخدم لأثبتات تجانس ووجود الفضة في هذه المتراكبات.



الشكل (٧) حيود الأشعة السينية لمركب $^{107}\text{Ag}/\text{MWCNTCOOH}$




جدول (٢) معلومات حيود الاشعة السينية للمركبات المحضرة ومعدل حجم الدقائق النانوية




Peak no	2θ (degree)	(θ)= θ × π /180° (Radius)	FWHM (degree)	FWHM× π /180° (Radius)	D (nm)	D av. (nm)
AgNPs						
١		0.33		0.00	20	٢١,٤٥٧٦.٤٨
٢		0.38		0.00	18	
٣		0.67		0.00	25	
MWCNTs						
1		0	٢,٦		٣,	٥,٥٠٧٥٢.٢٥
2		0.20	١,٤		٦,٠	

3		0.37	١,٢٤	0	٧,١٩٥	
MWCNTs-COOH						
1		0		0.00	31.5	٢٧,٦٩٥٣١٩٤
2		0.18		0.00	29.1	
3		0.37		0.00	22.4	
MWCNTs-FOA Ag						
1		0.37		0.00	29.5	٣٠,٢١٩٩٣٩
2		0.38		0.00	26.4	
3		0.67		0.00	34.7	
MWCNTs-FO Ag						
1		0.37		0.00	41.0	٤١,٦١٩.٩٩
2		0.38		0.00	39.1	
3		0.67		0.00	44	
MWCNTs-FSA Ag						
1		0.37		0.00	41.4	
2		0.38		0.00	41.7	
3		0.67		0.00	47.9	
MWCNTs-FS Ag						
1		0.37		0.00	42.2	
2		0.38		0.00	38	
3		0.67		0.00	4	

٢- **تشخيص المجهر الالكتروني الماسح (SEM)** تمت دراسة التراكيب المورفولوجية لسطوح المتراكبات النانوية المحضرة (nFOA, nFO Ag, nFSA Ag, nFS Ag) باستخدام الـ SEM أظهرت تجمعات واضحة من المواد النانوية والتي تكون بشكل دقائق إضافة الى دقائق الفضة النانوية و تشير هذه الصور إلى ان الجزيئات ذات شكل كروي او مستطيلة ومشتتة بشكل جيد كما هو موضح في الاشكال [(٩)-(١٢)]. و تكون هذه الدقائق منتشرة فوق تجمعات الطبقات حيث تظهر بشكل واضح على مورفولوجيا السطح . وقد لوحظ أيضاً تجمع للمركب العضوي الحاوي على حلقات بنزين وحلقات غير متجانسة بشكل مترام و تكون موزعة بشكل غير متجانس و هذا يدل على ان ارتباط المركبات العضوية مع CNT يكون غير متجانس و هناك بعض التعرجات و التراكبات الواضحة في طبقات التراكم و يعود السبب الى استخدام النسب الوزنية بدل من النسب المولية .




الشكل (٩) صورة SEM للمترابك nFOA Ag




الشكل (١٢) صورة SEM للمترابك nFS Ag

٤- الفعالية البيولوجية تم اختبار المتراكبات النانوية (nFO, nFS, nFOA, nFSA) كمضادات بكتيرية مع وجود دقائق الفضة النانوية وبدونها وبطريقة الانتشار بالأقراص واستعمال تركيز واحد من المترابك (٢٠ ملليغرام / لتر) على اربع أنواع من البكتريا المرضية المعزولة والمشخصة مخبرياً وتعد هذه العزلات سبباً لكثير من الامراض وقد تضمنت الأنواع الاتية (*Staphylococcus*)

السالبة كما في الشكلين (١٣) و (١٤) :-
(Bacillus subtilis) و (Pseudomonas aeruginosa) و (Escherichia coli) ممثلة عن البكتيريا



شكل (١٣) الفعالية البيولوجية للمتراكبات المحضرة بدون الفضة .



شكل (١٤) الفعالية البيولوجية للمتراكبات المحضرة مع الفضة .

وتشير النتائج الموضحة في الجدول (٣) ان جميع المتراكبات (مع الفضة وبدونها) اظهر تثبيطاً متبايناً على أنواع البكتيريا حيث كان النشاط المضاد للبكتيريا اكثر فعالية على البكتيريا سالبة الغرام (Escherichia coli) مقارنة مع باقي أنواع البكتيريا ، وهذا يعود الى السمك الرقيق في طبقة (peptidoglycan) للبكتيريا سالبة الغرام (٣٠-٢٨). اما بكتيريا (Pseudomonas

aeruginosa و (*Bacillus subtilis*) فقد أبدت مقاومة تجاه المتراكبات قبل إضافة الفضة. كما تم ملاحظة ان المتراكبات الحاوية على دقائق الفضة النانوية يكون لها تأثير اكبر في تثبيط البكتريا وهذا يعود الى التأثير التآزري للمتراكب مع الفضة وهذه النتيجة تتوافق مع دراسات سابقة التي اكدت ان تأثير (*Ag-MWCNTs*) اكبر على البكتريا من (*Ag-NPs*) النقية او (*MWCNTs*). (8,28)

جدول (٣) قيم الفعالية البيولوجية لبعض المتراكبات المحضر علما ان قطر دائرة التثبيط مقاسا بالملم بدون الفضة

Comp.	<i>via Coli</i>	<i>Staphylococc</i>	<i>Bacill</i>	<i>Pseudomons</i>
1(nFSA)	١١	٩	—	—
2(nFS)	١١	١٠	٥	—
3(nFOA)	١٣	٩	—	—
4(nFO)	١٠	٩	—	٦

جدول (٣) b قيم الفعالية البيولوجية لبعض المتراكبات المحضر علما ان قطر دائرة التثبيط مقاسا بالملم مع الفضة

Comp.	<i>via Coli</i>	<i>Staphylococc</i>	<i>Bacill</i>	<i>Pseudomons</i>
11(nFSA Ag)	١٨	١١	٨	١٤
22(nFS Ag)	١٨	١٤	١٢	١٤
33(nFOA Ag)	١٩	١٢	٨	١٤
44(nFO Ag)	١٥	١١	٦	١١

المصادر References

- 1- Global Report for Research on Infectious Diseases of Poverty, World Health Organization, 2012.
- 2- M. Rai, Ed., Nano-Antimicrobials: Progress and Prospects, Springer, Berlin, Germany, 2012
- 3- S. Liu, T. H. Zeng, M. Hofmann et al., "Antibacterial activity of graphite, graphite oxide, graphene oxide, and reduced graphene oxide: membrane and oxidative stress," ACS Nano, vol. 5, no. 9, pp. 6971–6980, 2011
- 4- S.-J. Yu, Y.-G. Yin, and J.-F. Liu, "Silver nanoparticles in the environment," Environmental Sciences: Processes and Impacts, vol. 15, no. 1, pp. 78–92, 2013.
- 5- Q. H. Tran, V. Q. Nguyen, and A.-T. Le, "Silver nanoparticles: synthesis, properties, toxicology, applications and perspectives," Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, vol. 4, no. 3, Article ID033001, 2013.
- 6- R. Prucek, J. Tuček, M. Kilianová et al., "The targeted antibacterial and antifungal properties of magnetic nanocomposite of iron oxide and silver nanoparticles," Biomaterials, vol. 32, no. 21, pp. 4704–4713, 2011
- 7- J. D. Kim, H. Yun, G. C. Kim, C. W. Lee, and H. C. Choi, "Antibacterial activity and reusability of CNT-Ag and GO-Ag nanocomposites," Applied Surface Science, vol. 283, pp. 227–233, 2013.
- 8- Dinh, N.X., Quy, N.V., Huy, T.Q. and Le, A.T., 2015. Decoration of silver nanoparticles on multiwalled carbon nanotubes: antibacterial mechanism and ultrastructural analysis. Journal of Nanomaterials, 16(1), p.63.
- 9- W. Yuan, G. Jiang, J. Che et al., "Deposition of silver nanoparticles on multiwalled carbon nanotubes grafted with hyperbranched poly(amidoamine) and their antimicrobial effects," Journal of Physical Chemistry C, vol. 112, no. 48, pp. 18754–18759, 2008.
- 10- S. M. Dizaj, A. Mennati, S. Jafari, K. Khezri, and K. Adibkia, "Antimicrobial activity of carbon-based nanoparticles," Advanced Pharmaceutical Bulletin, vol. 5, no. 1, pp. 19–23, 2015.

- 11- A. B. Castle, E. Gracia-Espino, C. Nieto-Delgado, H. Terrones, M. Terrones, and S. Hussain, "Hydroxyl-functionalized and N-doped multiwalled carbon nanotubes decorated with silver nanoparticles preserve cellular function," ACS Nano, vol. 5, no.4, pp. 2458–2466, 2011.
- 12- Y. Seo, J. Hwang, J. Kim, Y. Jeong, M. P. Hwang, and J. Choi, "Antibacterial activity and cytotoxicity of multi-walled carbon nanotubes decorated with silver nanoparticles," International Journal of Nanomedicine, vol. 9, pp. 4621–4629, 2014.
- 13- W. Liu, Y. Feng, H. Tang, H. Yuan, S. He, S. Miao, Immobilization of silver nanocrystals on carbon nanotubes using ultra-thin molybdenum sulfide sacrificial layers for antibacterial photocatalysis in visible light, Carbon 96 (2016) 303e310.
- 14- X. Yan, S. Li, J. Bao, N. Zhang, Y.X. Pan, Immobilization of highly dispersed Ag nanoparticles on carbon nanotubes using electron-assisted reduction for antibacterial performance, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 17060e17067.
- 15- Vogel, "Practical Organic Chemistry", Third edition, London, Ch.3 P(274-275) (1972).
- 16- Kubota T, Nakanishi R. J Polym Sci Part B Polym Lett 1964;2(6):655–9.
- 17- Schab-Balcerzak E, Jikei M, Kakimoto M. Polym J 2003;35(2):208–12.
- 18- Sun, X., Hong, Z., Liu, M., Guo, S., Yang, D., Wang, Y., Lan, T., Gao, L., Qi, H., Gong, P. and Liu, Y., 2017. Design, synthesis, and biological activity of novel tetrahydropyrazolopyridone derivatives as FXa inhibitors with potent anticoagulant activity. Bioorganic & medicinal chemistry, 25(10), pp.2800-2810.
- 19- Hana'a ka'ain Salh, Ph.D. Thesis, Baghdad University (1997).
- 20- Samorì, C., Sainz, R., Ménard-Moyon, C., Toma, F.M., Venturelli, E., Singh, P., Ballestri, M., Prato, M. and Bianco, A., 2010. Potentiometric titration as a straightforward method to assess the number of functional groups on shortened carbon nanotubes. Carbon, 48(9), pp.2447-2454.
- 21- Ji, X., Chen, Y., Wang, X. and Liu, W., 2011. Sulphate-functionalized multi-walled carbon nanotubes as catalysts for the esterification of glycerol with acetic acid. Kinetics and Catalysis, 52(4), p.555.
- 22- Zhou, C., Wang, S., Zhang, Y., Zhuang, Q. and Han, Z., 2008. In situ preparation and continuous fiber spinning of poly (p-phenylene benzobisoxazole) composites with oligo-hydroxyamide-functionalized multi-walled carbon nanotubes. Polymer, 49(10), pp.2520-2530.
- 23- Chen Y, Wang S, Zhuang Q, Li X, Wu P, Han Z. Macromolecules 2005;38(23):9873–7.
- 24- Mosiori, C., 2014. Synthesis Procedures for Silver Nanoparticles. Engineering International, 2(2).
- 25- Rashid, M.U., Bhuiyan, M.K.H. and Quayum, M.E., 2013. Synthesis of silver nano particles (Ag-NPs) and their uses for quantitative analysis of vitamin C tablets. Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences, 12(1), pp.29-33.
- 26- Yuan, W., Jiang, G., Che, J., Qi, X., Xu, R., Chang, M.W., Chen, Y., Lim, S.Y., Dai, J. and Chan-Park, M.B., 2008. Deposition of silver nanoparticles on multiwalled carbon nanotubes grafted with hyperbranched poly (amidoamine) and their antimicrobial effects. The Journal of Physical Chemistry C, 112(48), pp.18754-18759.
- 27- Yamada, T., Hayashi, Y. and Takizawa, H., 2010. Synthesis of carbon nanotube/silver nanocomposites by ultrasonication. Materials transactions, 51(10), pp.1769-1772.
- 28- N. X. Dinh, D. T. Chi, and N. T. Lan, "Water-dispersible silver nanoparticles-decorated carbon nano materials: synthesis and enhanced antibacterial activity," Applied Physics A, 2015.
- 29- A.-T. Le, P. T. Huy, P. D. Tam et al., "Green synthesis of finelydispersed highly bactericidal silver nanoparticles via modified Tollens technique," Current Applied Physics, vol. 10, no. 3, pp.910–916, 2010.
- 30- A.-T. Le, L. T. Tam, P. D. Tam et al., "Synthesis of oleic acidstabilized silver nanoparticles and analysis of their antibacterial activity," Materials Science and Engineering C, vol. 30, no. 6, pp.910–916, 2010.