

دراسة مختبرية لتقليل الاحتكاك في الأنابيب بإضافة البوليميرات⁺

LABORATORY STUDY TO REDUCE FRICTION IN PIPES BY POLYMERIC ADDITIVES

هادي عبيد البشر^{*}

المستخلص

يهدف البحث الى دراسة تأثير اضافة البوليميرات الى الماء على نمط تغير معامل الاحتكاك في الأنابيب في حالة الجريان الاضطرابي .

أستخدمت في التجارب البولي أكريلاميد مادة مضافة بوليميرية تمت دراسة تأثير هذه المادة بتركيز واطئة (0.005, 0.013, 0.025 %) على معامل الاحتكاك (λ) . بينت الدراسة ان البولي أكريلاميد (PAM) المضاف يقلل معامل الاحتكاك (λ) بنسب (6.51 – 37.95%) مقارنة مع معامل الاحتكاك للماء قبل الأضافة في حالة الجريان الاضطرابي.

كما تمت دراسة تأثير (PAM) المضاف بنسب عالية (0.03 – 0.06%) على نسبة تخفيض (λ) وبينت الدراسة زيادة تأثير البوليمر المضاف على تقليل معامل الاحتكاك (λ) بنسب تراوحت بين 21.32 الى 44.62% وأنخفاض تأثير البوليمر المضاف (PAM) على معامل الاحتكاك عند تجاوز قيم تراكيز (PAM) المثلى التي تراوحت (0.03 , 0.033 , 0.038 , 0.042%) . ثم رسمت العلاقات بين عدد رينولدز و معامل الاحتكاك (λ) وبين نسبة تركيز PAM (C%) مع نسبة تخفيض معامل الاحتكاك.

Abstract

The aim of this research was to study the effect of polymeric additives to water on friction factor change in a turbulent pipe flow.

Experiment was done using the polyacrylamide (PAM) as polymeric additive to show the effect of addition of (PAM) with low concentrations (0.005,0.013 , 0.025%) on the friction factor (λ) . The results showed that the addition of (PAM) will reduced (λ) with a range of 6.51 to 37.95% comparable with the friction factor (λ) for water before addition in a turbulent flow . Also studied the effect of addition (PAM) with high concentrations between(0.03 – 0.06%) on the reduction percent of (λ) .

The results showed increasing the effect of the addition (PAM) on the reduction percent of (λ) with arrange of 21.32 to 44.62% and decreasing the effect of addition (PAM) on (λ) when exceeded the optimum values of PAM concentrations (0.03-0.042%) at several Reynold's numbers . A relations have

⁺ تاريخ استلام البحث ٢٠٠٦/٨/١٦ تاريخ قبول النشر ٢٠٠٧/٧/١

^{*} مدرس / المعهد التقني / الكويت

been obtained between Reynold's numbers and (λ) and between the concentrations (C%) with reduction percent of (λ) .

المقدمة

الطرق العملية لتقليل المقاومة الهيدروليكية أو خسائر الاحتكاك التي تعد مسألة مهمة منذ فترة طويلة وبالنظر للتطور الحاصل في مجال الصناعة والزراعة ونقل النفط ومشتقاته وكثرة استخدام المياه في الري والزراعة وفي محطات توليد الطاقة الكهربائية لا سيما المحطات الحرارية فقد أصبح تخفيض المقاومة الهيدروليكية وزيادة سرعة تدفق السوائل احد اهم الامور العلمية والتكنولوجية. في السنوات الأخيرة حصل تقدم كبير في طرق تخفيض هذه المقاومة باضافة بعض المواد الى السوائل بنسب معينة فمثلا يشير الباحث [1] الى ان اضافة مادة كاربوكسي مثيل السيليلوز الى الماء يؤدي الى تقليل المقاومة الهيدروليكية بنسبة 15% كما يشير الباحث نفسه الى ان المواد البوليميرية افضل من غيرها من المواد التي تستخدم لهذا الغرض. اذ يوضح الباحث المذكور ان اضافة البوليمير يسبب زيادة سمك الطبقة التحتية التي تؤدي الى زيادة سرعة الجريان ان جزيئات البوليمير في المنطقة القريبة من جدار الأنبوب والتي يحدث فيها انحدار كبير في السرعة تخلق او تكون تباينا في خواص اللزوجة في الاتجاهين العرضي والطولي .

ويؤكد الباحث [2] هذه الخاصية ايضا بدراسته حول ديناميكية جزيئات البوليمير في الجريان الاضطرابي اذ يشير الى ان تقليل المقاومة بواسطة جزيئات البوليمير في الطبقة المتاخمة في الجريان الاضطرابي يعتمد على لزوجة السائل الموقعية .

والدراسات النظرية التي توصل اليها الباحث [3] تشير الى تأثير جزيئات البوليمير على توزيع الدوامات في الاتجاه الطولي للجريان وان شدة التذبذب الاضطرابي في الاتجاه القطري يتلاشى كما هو متوقع والدراسات النظرية الحديثة تدعم ذلك كما أشار الباحث [4] .


ان البوليميرات العضوية تتكون من وحدات تركيبية عضوية متكررة وهي مواد غزت الأسواق العالمية خاصة البوليميرات المحضرة ولها أهمية كبيرة في مجالات الحياة ومن هذه البوليميرات البولي اوكسي اثيلين ، اذ يستخدم لتقليل خسائر الاحتكاك في المنظومات الهيدروليكية كما بينت البحوث [4,5,6] في هذا المجال .

وتركز هذا البحث على احد هذه البوليميرات وهو البولي اكريلاميد (PAM) ذكر الباحث [7] ان (PAM) يستخدم في صناعة الورق واستخراج المعادن وهو رخيص الثمن، ويتم الحصول عليه بواسطة بلمرة الاكريلاميد بواسطة الجذور الحرة في المحاليل المائية .

وبين الباحث [8] ان مادة (PAM) تقلل خسائر الاحتكاك في الانابيب ذات التقلصات والتوسعات غير المتوقعة ولكن تزداد خسائر الاحتكاك في التوسع المفاجيء بسبب نشوء الدوامات.

ويشير الباحث [9] الى ان (PAM) شديد التجاوب مع الماء ويمتزج معه بشكل تام ويستخدم لمنع او تقليل التعرية في التربة خاصة عند هطول الامطار الغزيرة ، ويستعمل في السيطرة على الغبار وحفظ التربة وتعفير المزروعات كما يستعمل لمنع او تقليل حركة الأحياء الدقيقة ويقلل عسرة الماء فقد اشار الى ان أفضل نسبة لأستخدامه مع الماء لأغراض زراعية هي (0.005%) وان زيادة هذه النسبة لا تعطي فائدة في مجال الزراعة . وتبرز أهمية البحث من خلال التعرف على تأثير اضافة مادة البولي اكريلاميد على نمط او سلوك

تغير معامل الاحتكاك.



شكل رقم (١) منظومة جريان السوائل واجهزة القياس

العمل المختبري

لغرض التعرف على نمط أو سلوك تغير المقاومة الهيدروليكية أو خسائر الاحتكاك عند إضافة المواد البوليميرية إلى الماء استخدمت وحدة الاختبار الموضحة في الشكل رقم (١) .

١. الجزء الخاضع للاختبار

٢. مقياس الضغط

٣. مقياس التدفق

٤. خزان

٥. مبادل حراري

٦. مضخة الطرد المركزي

٧. محرك كهربائي

٨. الخزان المخمد

٩. خط الضغط pressure line

١٠. مقياس حرارة السائل ١١. مانومتر

إذا كان طول الأنبوب الخاضع للاختبار 2 متر وبقطر 25 ملمتر من الفولاذ واستخدم البولي اكريلاميد كمادة بوليميرية مضافة . واستخدمنا المعادلة $\mu = K [8V/d]^{n-1}$ حيث K يمثل معامل التجانس للمحلول البوليميري و n يمثل دليل الجريان و V سرعة الجريان و d قطر الأنبوب . أجريت التجارب بإضافة

المحلول البوليميري بثلاثة تراكيز واطئة (0.005 , 0.013, 0.025 %) وبعد قياس فرق الضغط في الأنابيب بواسطة مقاييس الضغط المثبتة على الأنابيب الخاضع للأختبار المبينة في الشكل رقم (١) تم حساب معامل الاحتكاك باستخدام معادلة دار سي وايز باخ [1] :-

$$\Delta h = \lambda \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \quad (1)$$

وتمت مقارنة معامل الاحتكاك (λ) للمحاليل البوليميرية مع معامل الاحتكاك للماء في حالة الجريان الاضطرابي وقيم التصاريح ورقم رينولدز ومعامل الاحتكاك (λ) مبينة في الجدول رقم (١) .
اتبعنا الطريقة المفضلة لمزج البولي اكريلاميد مع الماء وهي ان يكون بشكل مذاب مع الماء لسهولة الأمتزاج والتجانس وهي افضل من ان يكون بشكل حبيبات او مسحوق فقد ذكر ذلك الباحث [٩] . وقد كان حجم الماء المستخدم في التجربة ٧٠٠ لتر وان البوليمر المحضر خارجا يضاف الى الخزان رقم (٤) حسب النسب المبينة في الجدول رقم (٢) اذ نقوم بزيادة النسب تدريجيا . ولمعرفة تأثير التراكيز العالية لبولي اكريلاميد C% على النسبة المئوية لتخفيض معامل الاحتكاك $\Delta \lambda / \lambda \%$ استخدمنا تراكيز اعلى تراوحت بين 0.03% الى 0.06% والقيم موضحة في الجدول رقم (٢) .

جدول رقم (١) : القرات الخاصة بالمحاليل البوليميرية والماء

Q m ³ / sec	V m / sec	Re	water	C=0.005%	C=0.013%	C=0.025%
			λ	λ	λ	λ
3.015x10 ⁻⁴	0.914	14989	0.0284	0.0262	0.0276	0.0282
3.24x10 ⁻⁴	0.983	16123	٠,٠٢٨١	0.0259	0.0273	0.0281
3.62 x10 ⁻⁴	1.1	18046	٠,٠٢٧٠	0.0257	0.0271	0.0249
3.96 x10 ⁻⁴	1.201	19680	٠,٠٢٦٩	0.0257	0.0261	0.0241
4.94 x10 ⁻⁴	1.49	24592	٠,٠٢٥٤	0.0255	0.0235	0.0188
4.97 x10 ⁻⁴	1.51	25350	٠,٠٢٥١	0.023٥	0.021٣	0.01٩٨
5.71 x10 ⁻⁴	1.729	28355	٠,٠٢٣٨	0.022٠	0.0٢٠١	0.0179
7.03 x10 ⁻⁴	2.133	34981	٠,٠٢٣٥	0.0٢١٣	0.01٨٨	0.015٨
7.91 x10 ⁻⁴	2.412	39360	٠,٠٢٣٠	0.020٦	0.017٧	0.01٥٢
9.05 x10 ⁻⁴	2.743	44985	٠,٠٢٠٩	0.01٨٩	0.016٠	0.013٠
9.96 x10 ⁻⁴	3.02	4928	٠,٠٢١٥	0.0183	0.0146	0.0100
11.6 x10 ⁻⁴	3.514	57630	٠,٠٢٠٨	0.0168	0.0129	0.0098
12.3 x10 ⁻⁴	3.723	616288	٠,٠٢٠٤	0.0164	0.0127	0.0081
12.9 x10 ⁻⁴	3.921	64288	٠,٠٢٠٢	0.0154	0.0125	0.0076
14.07 x10 ⁻⁴	4.297	69978	٠,٠١٩٨	0.0152	0.0115	0.0069

جدول رقم (٢) نسب تراكيز المحاليل البوليميرية مع نسب تخفيض المقاومة الهيدروليكية

C%	Re=25350	Re=28355	Re=34981	Re=39360	Re=44985
	$\Delta \lambda / \lambda \%$	$\Delta \lambda / \lambda \%$	$\Delta \lambda / \lambda \%$	$\Delta \lambda / \lambda \%$	$\Delta \lambda / \lambda \%$
0	٠	٠	٠	٠	٠
0.005	٦,٥١	٧,٧٤	١٠,٢	٩,٧٤	١٠,٠٢
0.008	٩,٤٥	١١,٢٥	١٤,٤٣	١٤,٣٣	١٤,٥٢
0.01	١١,٨٤	١٤,٠٨	١٧,٢٤	١٨,١١	١٨,٧٢
0.013	١٤,٣١	١٦,٧٥	٢١,٧٣	٢٣,١٢	٢٤,١

0.016	١٦,٦٧	١٩,٨٢	٢٥,٧٥	٢٦,٣٥	٢٧,٥٢
0.02	١٨,٩٤	٢٢,٩٢	٢٩,٠٢	٣٠,١٤	٣٢,٣٨
0.025	٢١,١	٢٤,٦٣	٣٢,٦٥	٣٤,١٢	٣٧,٩٥
0.03	٢١,٣٢	٢٥,٣٤	٣٤,٠٦	٣٦,٣٣	٤٠,٩٨
0.033	٢١,٣٦	٢٥,٣٥	٣٤,٣٥	٣٨,٣٢	٤٢,٥٧
0.035	٢٠,٧١	٢٤,٦٢	٣٣,٩	٣٩,٣٨	٤٢,٩٦
0.038	١٩,٧٩	٢٣,٢١	٣٣,٥٥	٣٩,٦٣	٤٤,٢١
0.042	١٧,٥٥	٢١,٢٧	٣١,٢٤	٣٩,١٨	٤٤,٦٢
0.045	١٥,٩٨	١٨,٤	٢٩,٨	٣٧,٨٢	٤٤,٣٩
0.05	١١,٦٥	١٤,١٢	٢٤,٧٨	٣٦,٢٤	٤٢,٥٢
0.055	٦,٥	٧,٢٦	١٩,٠٧	٣١,٦٩	٤٠,٣٤
0.06	٠	٠	١١,٣٢	٢٦,٩٥	٣٦,٠٥

ونسبة التخفيض لمعامل الاحتكاك هي :- $\Delta \lambda / \lambda = (\lambda_1 - \lambda_2) / \lambda_1$

حيث λ_1 - تمثل معامل الاحتكاك للماء المبينة في جدول رقم (١)

λ_2 - تمثل معامل الاحتكاك عند جريان محلول البولي اكريلاميد

ان استخدام البولي اكريلاميد كمادة بوليميرية مضافة في التجارب يعود الى ان فائدة هذه المادة اكثر من باقي انواع البوليميرات بسبب مقاومتها للانحلال الميكانيكي فقد بين ذلك الباحث [7] وهذه مهمة لأن المحلول البوليميري يتعرض باستمرار الى تشوه خاصة في المضخة والانحلال الميكانيكي الحاد يؤدي الى تغيرات غير متوقعة في النتائج . % C- هو النسبة المئوية الوزنية للبولى اكريلاميد في الماء أي النسبة بين وزن البولي اكريلاميد الى وزن الماء.

النتائج والمناقشة

تم تحليل نتائج التجارب التي اجريت كما يأتي :-

١. رسمت العلاقة بين عدد رينولدز ومعامل الاحتكاك الموضحة في الشكل رقم (٢) λ $f(Re)$ وهي علاقة غير خطية ويقل الاحتكاك مع زيادة عدد رينولدز للمحاليل البوليميرية ذات التراكيز الواطئة 0.005% , 0.013% , 0.025% .

٢. تمت مقارنة معامل الاحتكاك (λ) للمحاليل البوليميرية الثلاثة اعلاه مع معامل الاحتكاك للماء في حالة الجريان الاضطرابي الموضحة في الشكل رقم (٢) .

٣. تم رسم العلاقة بين نسبة التركيز % C مع نسبة تخفيض معامل الاحتكاك $\Delta \lambda / \lambda$ % كما موضحة في الأشكال (٧-٣). حيث يلاحظ زيادة تأثير البولي اكريلاميد على زيادة نسبة تخفيض الاحتكاك $\Delta \lambda / \lambda$ وتستمر الزيادة مع زيادة نسبة التركيز للبولى الى ان تصل الى القيمة العظمى عند القيمة المثلى للتركيز (C^*) ومع زيادة عدد رينولدز تزداد القيمة المثلى C^* وكما يلي:-


- عندما يكون عدد رينولدز بين $Re = 25350$ و $Re = 28355$ فان $C^* = 0.03\%$

- عندما يكون عدد رينولدز $Re = 34981$ فان $C^* = 0.033\%$


- عندما يكون عدد رينولدز $Re = 39360$ فإن $C^* = 0.038\%$
- عندما يكون عدد رينولدز $Re = 44985$ فإن $C^* = 0.042\%$

٤. ان زيادة تأثير البوليمر واضحة في مجال التركيز من $(O - C^*)$ والسبب يعود الى انه مع زيادة تركيز البوليمر في الماء فان قسم من الزخم الاضطرابي يتعرض الى تخفيض أو امتصاص تأثير الجزيئات الكبيرة للبوليمر المضاف وهذا يؤدي الى زيادة سمك الطبقة التحتية الجدارية التي تؤدي الى زيادة سرعة الجريان .

٥. عند تجاوز القيمة المثلى للتركيز أي عند $C > C^*$ يكون التأثير المتبادل الهيدروديناميكي للجزيئات الكبيرة للبوليمر فيما بينها وتصادمها مع بعضها بشكل غير مباشر يؤدي الى حبك او نسج سلاسل جزيئية مكونة تشابك الذي يؤدي بدوره الى زيادة لزوجة المحلول في اتجاه الجريان و يؤدي الى انخفاض λ/λ أي تخفيض تأثير البوليمر على المعامل (λ) كما مبين في الأشكال (٣-٧)




شكل رقم (٢): العلاقة بين عدد رينولدز ومعامل الاحتكاك عند جريان المحاليل البوليميرية والماء




C %

شكل رقم (٣): العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 25350$




C %


شكل رقم (٤): العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 28350$



شكل رقم (٥): العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 34981$



شكل رقم (٦): العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 39360$



شكل رقم (٧): العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 44985$

الاستنتاجات

١. ان مادة البولي اكريلاميد المضاف الى الماء بالنسب الواطئة من 0.005% الى 0.025% تؤدي الى تقليل معامل الاحتكاك فمثلاً عند عدد رينولدز $Re = 40000$ من الشكل رقم (٢) ان معامل الاحتكاك انخفض بالنسب % 34.01 , 23.04 , 10.43 على التوالي .
٢. مع زيادة عدد رينولدز من 25350 الى 44985 تزداد نسبة تخفيض معامل الاحتكاك $\Delta \lambda / \lambda$ % من ٢١,٣٢ الى 44.62 مع ارتفاع القيمة المثلى لتراكيز البوليمر المضاف من 0.03% الى 0.042 .
٣. نقل نسبة تخفيض معامل الاحتكاك او يقل تأثير البوليمر المضاف عند تجاوز القيمة المثلى للتراكيز وكما مبين في الأشكال (٣-٧) عند اعداد رينولدز من 25350 الى 44985 بسبب التصادم والتشابك الجزيئي التي مر ذكرها في النتائج .
٤. الاستنتاج ان العلاقة بين نسبة التركيز ونسبة تخفيض الاحتكاك تتبع المعادلات الرياضية المبينة ادناه وحسب اعداد رينولدز المؤشرة ازاء كل منها:-

$$\text{عند } 25000 < Re < 34000 \text{ فإن } \Delta \lambda / \lambda = 3.51 \times 10^{-4} Re^{1.5} C - Re C^2$$

$$\text{عند } 34000 < Re < 44900 \text{ فإن } \Delta \lambda / \lambda = Re^{0.73} C - 0.9 Re C^2$$

$$\text{عند } 44900 < Re < 50000 \text{ فإن } \Delta \lambda / \lambda = 0.94 Re (0.05 C - 0.6 C^2)$$

فقد اجرينا حسابات دقيقة في ايجاد هذه المعادلات وهي تربط بين نسبة التركيز ونسبة تخفيض الاحتكاك وعدد رينولدز وهي ملائمة لأعداد رينولدز المؤشرة اعلاه .

المصادر

- 1- Povkh,E.L "Technical Hydromechanics" ,Leningrad .pp 343-346,1976 1.
- 2- LumleyJ.L Drag reduction by additives.*Ann.Rev.Fluid Mech.* Vol.1 . pp 367-374,1969.
- 3- Rabin,Y,Zielinska,B.J, "Scale dependent enhancement and damping of vorticity disturbances by polymers in elongational flow" .*Phys. Rev.Lett.* vol.63,pp 512-518,1989
- 4- Sreenivasan,K.R.,White,C.M , "The Onset of drag reduction by dilute polymer additives and maximum drag reduction asymptote" .*J.Fluid Mech.*409,pp 149-164,2000.
- 5-Wei,T and Willmarth, W.W, " Modifing turbulent structure with drag-reducing polymer additives in turbulent channel flow" ,*J Fluid Mech.* Vol245, pp619-641 1992.
- 6- Hulsén,M.A ,Kulken,G.D . " Drag reduction by polymer additives in a turbulent pipe flow" ,*J.Fluid Mech.* Vol.337,pp193-231,1997.
- 7-.Du,Y.Y,and Frisch,H.L , " In Physical properties of polymers" ,Hand book, edited by J.E.Mark . AIP press,Woodbury ,N.Y.,pp241-248,1996.
- 8-.Chernyuk,V.V, Pitsishin,B.S,Orel,V.L, " Influence of PAM additives on the head loss in abrupt contraction and expansions of pipes" , *J.of Engineering Physics and thermo physics.*vol.75,No.4,pp910-919,2002.
- 9-Tobiason,E.K, Jenkins,E,Molash,E and Rush,S , " Polymer use and testing for erosion and sediment control of construction sites" .*Erosion control*