

دراسة و تحسين مقاومة انضغاط الخرسانة الحاوية على نسب عالية من الاملاح⁺
 AN APPORXIMATE METHOD TO IMPRORVEEMENT THE
 COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CONTAINING HIGH
 PERCENTAGE OF SULPHATE

هاشم نعمه طعمه*

المستخلص

ان البحث الحالي موجه بالاساس لدراسة مشكلة تعرض الخرسانة للتأثير الداخلي لأملح الكبريتات المتواجد في المواد الاولية المستعملة في تكوين الخرسانة .اعتمد البحث على استعمال ركام ناعم حاوي على نسب عالية من املاح الكبريتات ، لغرض دراسة تأثير النسب المختلفة من كبريتات الكالسيوم المائية ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) على مقاومة انضغاط الخرسانة ، حضرت نماذج فحص مقاومة الانضغاط للخرسانة وذلك باستعمال مكعبات ذات أبعاد تساوي (100) ملم وبنسب خلط 1:2:4 وزنا ونسبة ماء لـ سممت مساوية الـ (0.5) وقد اضيفت كبريتات الكالسيوم المائية ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) كمصدر للاملاح الداخلية .اظهرت النتائج بان استعمال ركام ناعم حاوي على نسب عالية من املاح الكبريتات يؤدي الى نقصان حاد بمقاومة الانضغاط وخاصة في الاعمار المتأخرة حيث ان الخرسانة الحاوية على أملاح الكبريتات ($SO_4^{''}$) بنسب 3% , 5% , 7% من وزن الرمل تسبب نقصان بمقاومة الانضغاط بعمر 28 يوم مساوي لـ 50.9% , 65.5% , 66.7% على التوالي ، كذلك اظهرت النتائج بانه يمكن استعمال ركام ناعم حاوي على نسب عالية من املاح الكبريتات بدون نقصان بمقاومة انضغاط الخرسانة وذلك بزيادة كمية السممت بنسب معينة داخل الخليط ، حيث تبين النتائج ان زيادة نسبة السممت بنسبة 3% , 9% , 11% للخرسانة الحاوية على نسب املاح (3%,5%,7%) من وزن الرمل المستعمل على التوالي يؤدي الى المحافظة على مقاومة انضغاط الخرسانة بأعمار 28,60يوم وبشكل مساوي الى مقاومة انضغاط الخرسانة المرجعية(بدون املاح) .

ABSTRACT

The main object of the present work is to study the effect of internal sulphate($SO_4^{''}$) which is present in the concrete raw materials .Natural calcium sulphate hydrate (Gypsum($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)) was used as a source of internal sulphate ($SO_4^{''}$). In order to study the effect of various percentages of culcium sulphate ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) on the properties of the hard concrete , specimens were prepared for compressive strength test , in the formed of (100mm) concrete cubes with selective mix proportions of 1:2:4(1 cement : 2Sand : 4 gravel) by weight and water/cement ratio of 0.5 Also high percentage of calcium sulphate was added to the concrete mixes. Results have shown that the compressive strength of concrete at 28 days after curing , decreases by 50.9% , 65.5% , 66.73% when added calcium sulphate is in 3% , 5% , 7% by weight of sand to concrete mixes , respectively .

Also results have shown that when increasing the percentage of cement content by 3% , 9% , 11% in concrete mixes ,which contain calcium sulphates in 3% , 5% , 7% by weight of sand ,the compressive strength of concrete at 28 and 60 days does not decrease and has the same compressive strength of concrete without sulphates

⁺ تاريخ استلام البحث ٢٠٠٦/٤/٢٠ تاريخ قبول النشر ٢٠٠٨/١/٣٠

* مدرس / القسم المدني / معهد التكنولوجيا - بغداد

المقدمة

مما لا شك فيه بان مقاومة الخرسانة تعتبر من الخصائص الاساسية التي تعتمد عليها المواصفات والسيطرة النوعية في تقدير تأثير العوامل المختلفة . ان تواجد املاح الكبريتات كجزء من المواد الداخلة في تكوين صناعة الخرسانة يشكل خطراً جسيماً على تحمل الخرسانة للظروف المخصصة من اجلها .

من الدراسات المختصة في هذا المجال ما قام به الباحث Hobbs [1] لتوضيح سلوك مونة السمنت الحاوية على املاح الكبريتات ، كذلك ما قام به الباحث Lerich [2] بدراسة تأثير كبريتات الكالسيوم المضافة خلال تكوين الخرسانة على مقاومة الانضغاط وحرارة الاماهة والتغير الطولي وباعمار مختلفة كذلك ما قام به الباحث Al-Kualaf [3] بدراسة تأثير اضافة كبريتات الصوديوم والمغنيسوم الصناعية المضافة كجزء من الرمل المستخدم للتعبير على تأثير الاملاح الداخلية في الرمل على مقاومة انضغاط نماذج خرسانية معمولة من السمنت العادي وبنسب خلط مختلفة هناك دراسة اخرى قام بها الباحث أحمد [4] لدراسة تأثير املاح الكبريتات في الرمل والجو الحار على الخرسانة ومونة السمنت الحاوية على البوزلانا ، وهناك دراسة قام بها الباحث الزبوري [5] لدراسة تأثير الاملاح والمواد الناعمة المتواجدة في الرمل على خواص الخرسانة .

ومن الدراسات التي اجرها الباحث Al-samarai [6] حول تأثير الاملاح الداخلية على خواص الخرسانة والتي تناول فيها تأثير الكبريتات ونوع السمنت و $C_3 A$ على التغير الطولي ومقاومة الانضغاط لمونة السمنت .

وهناك دراسة قام بها الباحث توفيق [7] حول التأثير الخارجي والداخلي لأملاح الكبريتات على خواص الخرسانة . وكذلك ما قام به الباحثان Heller & Ben-yair [8] حول دراسة التأثير الخارجي لأملاح الكبريتات على خواص الخرسانة ومونة السمنت . وكذلك الدراسة لتي قام بها الباحثان Price & Petrson [9] حول تأثير البيئة الحاوية على كميات كبيرة من املاح الكبريتات على متانة الخرسانة ومونة السمنت عند استعمال انواع مختلفة من السمنت والمخلوط بالبوزلانا وذلك بقياس مقدار التغير الطولي والوزني . وكذلك قام الباحثان Niller & Manson [10] بدراسة لمعرفة تأثير املاح الكبريتات على نماذج خرسانية حاوية على انواع من السمنت البورتلاندي . تم دراسة تحسين متانة الخرسانة ذاتية الرص باستخدام المواد الملدنة الفائقة من قبل الباحثان Krumbach & Seyfarth [11] . وهناك دراسة قامت بها الباحثة خليل [12] حول تحسين مقاومة الخرسانة ذاتية الرص ومتانتها والمعرضة لأملاح الكبريتات والكلوريدات الخارجية . ان البحث الحالي موجه بصورة رئيسية لدراسة تأثير استعمال الركام الناعم الحاوي على نسب عالية من املاح الكبريتات على مقاومة انضغاط الخرسانة وكذلك دراسة امكانية تحسين مقاومة انضغاط الخرسانة نتيجة استعمال هذا النوع من الركام الناعم في صناعة الخرسانة وذلك بزيادة كمية السمنت داخل الخليط .

٢ - مراحل العمل :-

أ- المواد الاولية :-

- ١- السمنت :- استعمل السمنت العادي المنتج من قبل شركة السمنت العراقية .
- ٢- الركام الناعم :- استعمل ركام ناعم مستخرج من مقالع كربلاء المطابق للمواصفة العراقية (رقم 45) لسنة 1984 [13] ضمن منطقة التدرج الثالثة و ذو وزن نوعي مساوي الى 2.6 و جدول تدرج رقم (1) مبين بالملحق رقم (1). علماً ان الركام المستخدم كان جاف السطح وغير مشبع وذلك بتجفيفه بالفرن بدرجة 100-110 م⁰ لمدة ٢٤ ساعة ومن ثم تيريده واستعماله.

٣- الركام الخشن :- استعمل ركام حصى مدور من مقالع تكريت مطابق للمواصفة العراقية (رقم 45) لسنة

١٩٨٤ [13] وذو مقاس أقصى مساوي الى (10 ملم) وذو وزن نوعي مساوي الى 2.66 و جدول تدرج رقم (2) مبين بالملحق رقم (1) علما أن الركام المستخدم كان جاف السطح وغير مشبع حيث تم تجفيفه بالفرن بدرجة حرارة 100-110 م⁰ لمدة ٢٤ ساعة ومن ثم تبريده واستعماله في الخلطات .

٤- ماء الخلط :- استعمل الماء الصالح للشرب كماء خلط في جميع الخلطات الخرسانية .

٥- الاملاح :- استعملت املاح الكبريتات ($SO_4^{''}$) (كبريتات الكالسيوم المائية ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)) كمصدر لأملاح الكبريتات .

ب- تحضير النماذج :- لغرض دراسة تأثير الاملاح الداخلية على مقاومة انضغاط الخرسانة تم تحضير خلطة خرسانية بنسب 4:2:1 وزنا وبنسبة ماء/سمنت مساوية الى (0.5) وتم تحضير النماذج بشكل مكعبات بأبعاد تساوي لـ (100 ملم) وتم صب النماذج بشكل طبقات ارتفاع الطبقة (50 ملم وترص بواسطة الهزاز المنضدي لمدة (10-15) ثانية وبواقع ثلاثة نماذج لكل فحص [14] وباعمار 60,28,7 يوم وعولجت باحواض حاوية على الماء الصالح للشرب وبدرجة حرارة المختبر لحين وقت الفحص وكانت الخلطات بالشكل التالي :-

- ١- خلطة خرسانية مرجعية وبدون املاح و ان عدد نماذج الفحص كان مساوي لـ (9) نماذج.
- ٢- خلطة خرسانية حاوية على املاح الكبريتات الداخلية وبنسب 3%, 5%, 7% من وزن الرمل المستعمل و ان عدد نماذج الفحص كان مساوي لـ (27) نموذج .
- ٣- خلطة خرسانية حاوية على املاح الكبريتات الداخلية وبنسب 3%, 5%, 7% من وزن الرمل المستعمل مع زيادة كمية السمنت بنسبة:- (1% , 3% , 5% , 7% , 9% , 11%) لكل نسبة من نسب املاح الكبريتات المذكورة آنفاً و ان عدد نماذج الفحص لهذه المرحلة كان مساوي لـ (168) نموذج .


النتائج

- تم قياس عامل الرص لجميع الخلطات وكان مساوي لـ (0.79) لجميع الخلطات مما يشير بان قابلية التشغيل كانت واطئة جدا نتيجة نسبة الماء الى السمنت الواطئة نسبياً .
- الشكل (1) يبين العلاقة بين مقاومة الانضغاط وعمر الخرسانة ومن الجدول يتبين بان استعمال ركام ناعم حاوي على نسبة املاح الكبريتات بنسبة 3% , 5% , 7% من وزن الرمل يؤدي الى نقصان بمقاومة انضغاط الخرسانة بعمر 28 يوم مساوي لـ 50.9% , 65.5% , 66.73 % على التوالي والسبب يعود الى ان املاح الكبريتات تهاجم المركبات الضعيفة بالسمنت وهي الومينات الكالسيوم الثلاثية (C_3A) ، والومينات الكالسيوم الرباعية الحديدية (C_4AF) ويكون ناتج التفاعل سلفات الكالسيوم الملحية وهو مركب ملحي هش وقلق وغير مستقر والذي يؤدي الى تمدد وتشقق بجسم الخرسانة وخاصة بالاعمار المتأخرة مما يسبب هبوط مقاومة انضغاط الخرسانة.
- الشكل رقم (2) يبين العلاقة بين مقاومة انضغاط الخرسانة والعمر للخلطات الحاوية على نسبة املاح 3% من وزن الرمل ويتبين من الشكل بان زيادة نسب السمنت لهذه الخلطة بنسبة 3% يؤدي الى تحسين مقاومة الخرسانة ويوصلها الى مقاومة انضغاط الخرسانة المرجعية (بدون املاح) وبالعمرين 60 و 28 يوم .
- الشكل رقم (3) يبين العلاقة بين مقاومة انضغاط الخرسانة والعمر للخلطات الخرسانية الحاوية على نسبة املاح الكبريتات بنسبة 5% من وزن الرمل ويتبين من الشكل بان زيادة نسبة السمنت بمقدار 9% يؤدي الى تحسين مقاومة انضغاط الخرسانة بالعمرين ٢٨ و ٦٠ يوم ويصلحها الى مقاومة انضغاط الخرسانة المرجعية (بدون املاح) .
- الشكل رقم (4) يبين العلاقة بين مقاومة انضغاط الخرسانة والعمر للخلطات الخرسانية الحاوية على نسبة املاح الكبريتات بمقدار 7% من وزن الرمل ويتبين من الشكل بان زيادة نسبة السمنت بمقدار 11% يؤدي الى تحسين مقاومة انضغاط الخرسانة ويوصلها الى مقاومة انضغاط الخرسانة المرجعية (بدون املاح) وبالعمرين 60 و 28 يوم .


- الشكل رقم (5) يبين العلاقة بين نسبة الاملاح الداخلية (كنسبة من وزن الرمل) و النسبة الاضافية من السمنت ومن هذا الشكل يمكن ايجاد كمية السمنت المضافة بصورة تقريبية لأي نسبة من الاملاح الموجودة في الرمل وذلك بتقاطع نسبة الاملاح مع الخط الواصل بين النقاط . ان سبب تحسن مقاومة انضغاط الخرسانة الحاوية على نسب عالية من املاح الكبريتات بزيادة كمية السمنت وللأعمار 7 , 28 , 60 يوم يعود الى ان زيادة كمية السمنت داخل الخليط يؤدي الى زيادة نواتج الاماهة داخل جسم الخرسانة مما يقلل من الفراغات الداخلية بجسم الخرسانة و بالتالي يؤدي الى تحسين مقاومة انضغاط الخرسانة و تعويض النقص الحاصل في المقاومة من جراء وجود تلك الاملاح .

الاستنتاجات




- من خلال النتائج التي تم الحصول عليها من هذا البحث يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية :-
1. انخفاض مقاومة انضغاط الخرسانة بزيادة نسبة املاح الكبريتات الداخلية وبجميع الاعمار .و كانت نسب النقصان بمقاومة انضغاط الخرسانة بعمر (28)يوم مساوية لـ (50.9%,65.5%,66.7%)على التوالي للخلطات الخرسانية الحاوية على نسبة املاح (3%,5%,7%) على التوالي .
 2. زيادة مقاومة انضغاط الخرسانة الحاوية على نسبة عالية من املاح الكبريتات بزيادة كمية السمنت المضافة .حيث ان زيادة نسبة سمنت بنسبة (3%,9%,11%) للخرسانة الحاوية على نسبة املاح (3%,5%,7%) على التوالي تسبب زيادة بمقاومة الانضغاط مساوية الى (51%,66%,66.7%) على التوالي .
 3. ان كمية السمنت المضافة للخلطة الخرسانية الحاوية على نسبة املاح الكبريتات بنسبة 3% من وزن الرمل والتي تحسن مقاومة انضغاط الخرسانة وتصل بها الى مقاومة انضغاط الخرسانة المرجعية (الخالية من املاح) كانت مساوية 3% وبالعمرين 28 و 60 يوم .
 4. ان كمية السمنت المضافة للخلطة الخرسانية الحاوية على نسبة املاح الكبريتات وبنسبة 5% من وزن الرمل المستعمل والتي تحسن مقاومة انضغاط الخرسانة وبالعمرين 28 , 60 يوم والتي تصل بها الى مقاومة انضغاط الخرسانة المرجعية (الخالية من املاح) الكبريتات مساوية الى 9% .
 5. ان كمية السمنت المضافة للخلطة الخرسانية الحاوية على نسبة من املاح الكبريتات وبنسبة 7% من وزن الرمل المستعمل والتي تحسن مقاومة انضغاط الخرسانة وبالعمرين 28 , 60 يوم والتي تصل بها الى مقاومة انضغاط الخرسانة المرجعية الخالية من املاح الكبريتات كانت مساوية الى 11% .
 6. كمية السمنت المضافة للخلطة الخرسانية الحاوية على أي نسبة من املاح اقل او مساوياً الى 7% يمكن ايجادها مباشرةً من الشكل رقم (5) .



شكل رقم (2) العلاقة بين الزمن ومقاومة تضغط الخرسانة



شكل رقم (3) العلاقة بين الزمن ومقاومة تضغط الخرسانة



ملحق رقم (١)

جدول رقم ١: تدرج الركام الناعم

مقاس الفتحة (مم)	النسب المارة %	حدود المواصفات العراقية رقم 45 لسنة 1984
4.70	95.4	100-90
2.36	86.6	100-85
1.18	77	100-75
0.6	63.2	79-60
0.3	23.2	40-12
0.15	3.4	10-0

جدول رقم ٢: تدرج الركام الخشن

مقاس الفتحة (مم)	النسب المارة %	حدود المواصفات العراقية رقم 45 لسنة 1984
12	100	100
10	89.6	100-85
5	11.4	25-5
2.36	0	5-0

المصادر

1. Hobbs, D.W., "Expansion and Shrinkage of Over Sulphated Portland Cements " Cement and Concrete Resarch , Vol 8,pp.221-222. 1978
2. Lerch , W."The Influence of Gypsum on the Hydration and Properties of Portland Cement Pastes " ASTM Proceeding , Vol .46,1946 ,pp.1252-1292 .
3. Al-Khalaf , M."The Effect of Sulphates in Sand on Concrete " ,Al-Muhand i Magazine , serial 49,pp 16-26 ,1973
٤. هشام خالد احمد " تأثير استعمال البوزلانا على مقاومة مونة السمنت والخرسانة لاملاح الكبريتات والجو الحار " اطروحة ماجستير , الجامعة التكنولوجية , قسم هندسة البناء والانشاءات , ١٩٨٠ .
٥. مقداد عبد الكريم الزبيوري, " تأثير المواد الناعمة واملاح الكبريتات المتواجدة في الرمال على خواص الخرسانة " اطروحة ماجستير , الجامعة التكنولوجية , قسم هندسة البناء والانشاءات , ١٩٨٢ .
6. Al Samarai , M., "The Disintegration of Concrete Containing Sulphate contaminated aggregate " Magazine of Concrete Resoarch , Vol.28, , pp.130-146 1976.
٧. سلام حسن توفيق " , تأثير الاملاح الخارجية على الخلطة الخرسانية الحاوية على نسب مختلفة من الكبريتات في الرمل المستعمل " , اطروحة ماجستير , الجامعة التكنولوجية , قسم هندسة البناء والانشاءات , ١٩٨٣ .
8. Heller and Ben –Yair . "Effect of Sulphate Solution on Normal and Sulphate-Resisting Portland Cement " , Journal of Applied Chemistry , Vol 14,Januray –1964.
9. Price , C.and peterson , R."Experience with Concrete in Sulphate Environments in western Canada " - Performance of Concrete Resistance of Concrete to Sulphate and other Environmental Conditions Asymposium in Honour of Thorbergur Thorvalson , E.G.Swenson , Technical Editor pp.93-103 1968.
10. Miller,D.G and Manson ,P.W "Test of 106 Commerical Cement for Sulphate Resistance "ASTM Proc. . Vol-40, pp. 988-1006 1990, .
11. Krumbach ,R.,and Seyfarth K., "Investigation on Durobility of High Reformance Self – Compacting Concrete " [http://acpdinwifa.uni-Leipzig.de/Lacer05,105- pp.47-156](http://acpdinwifa.uni-Leipzig.de/Lacer05,105-pp.47-156) . 2000
١٢. الهام خليل محمد خليل , " ديمومة الخرسانة عالية الاداء ذاتية الرص المعرضة لمحاليل الكلوريدات والكبريتات " , اطروحة ماجستير , الجامعة التكنولوجية , قسم هندسة البناء والانشاءات , ٢٠٠٥ .
١٣. المواصفة العراقية رقم ٤٥ لسنة " ١٩٨٤ " ركام المصادر الطبيعية والمستعملة في الخرسانة والبناء " الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية , بغداد , العراق .
- 14 .B.S 1984: part 116 " Method for Determination of Compressive Strength of Concrete Cubes " British Standoed institution , 3pp,1989 .