

دراسة الخصائص الكهربائية والميكانيكية لتوليفات من شمع البارافين وأنواع مختلفة من البوليمرات⁺
**PREPARATION AND STUDY OF THE ELECTRICAL AND
MECHANICAL PROPERTIES OF PARFFINE WAX WITH ADDITION OF
DIFFERENT TYPES OF POLYMERS**

علي محسن عبد الحسين* أمل صالح مرزة** ماليا محمد فرحان***

المستخلص

شمل هذا البحث تحضير ودراسة الخواص الكهربائية والميكانيكية لنماذج من شمع البارافين النقي، ونماذج أخرى مضافا إليها نسب مختلفة من كل من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين العالي الكثافة. الخواص الكهربائية شملت قياس كل من ثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي وظل زاوية الفقد والتوصيلية المتناوبة في درجة حرارة الغرفة، فيما شملت الخواص الميكانيكية قياس معامل يونك للمرونة بعد رسم منحنيات الاجهاد - الانفعال وخواص أخرى مثل قياس درجات الانصهار لنماذج مختلفة.

بالنسبة للخواص الكهربائية أظهرت النتائج زيادات كبيرة في قيمة ثابت العزل بجزئيه الحقيقي والخيالي وظل زاوية الفقد والتوصيلية المتناوبة للنماذج المشوبة مقارنة بالنموذج النقي. ولعموم المواد والتراكيز قيد الدراسة. فبالنسبة لقيم ثابت العزل الحقيقي كانت في أفضل قيمها للنموذج المشوب بـ ٥% P.P، ٥% HDPE، فيما وجد بالمقابل زيادة في قيم عامل الفقد مع زيادة نسبة اضافة الـ P.P.

أما بالنسبة للخواص الميكانيكية فقد أظهرت النتائج ان منحنيات الاجهاد - الانفعال كانت تتجه نحو سلوك أكثر مرونة مع زيادة نسبة البولي إيثيلين عالي الكثافة يرافقها زيادة في قيم معامل يونك ونقاط الانصهار ولمعظم التراكيز قيد الدراسة.

Abstract

This study aims to prepare and study the electrical and mechanical properties of samples of pure paraffin wax, and others with the addition of different ratio's of polypropylene and high density poly ethylen. The studied electrical properties include dielectric constant with the real and imaginary parts, and also the alternating conductivity

⁺ تاريخ استلام البحث: ٢٠٠٤/١٢/٢٩، تاريخ قبول النشر: ٢٠٠٦/٦/١٥

* مساعد باحث/ وزارة العلوم والتكنولوجيا /بغداد/العراق.

** باحث علمي/ وزارة العلوم والتكنولوجيا /بغداد/العراق.

*** مدرس/ هيئة التعليم التقني -الكلية التقنية/بغداد /بغداد/العراق.

in the range of frequencies (1-1000)KHz at room temperature. The mechanical properties studied include , stress- strain curve and the young modules of elasticity .

The results show a very increased value of dielectric constant and the alternative conductivity , for the samples prepared with the additives compared with the pure sample. The real dielectric constant better value is for the sample with 5 % P.P.& 5 % HDPE ,the loss factor increased with the addition of P.P.

The mechanical properties results show that stress-strain curve directed to increasing elastic behaviour with the increased HDPE ratio's also the Young modules of elasticity and melting points increase.

المقدمة

تسعى التكنولوجيا الحديثة دائماً الى تحسين مواصفات المواد وجعلها اكثر ملائمة للاستخدام في المجالات المختلفة ، وذلك عن طريق مزجها بمواد اخرى ذات صفات مرغوبة بما يؤدي الى تعديل صفاتها وازالة بعض عيوبها . ان الخواص الجديدة تعتمد على طبيعة البوليمر الاصلي ونسب المزج وطبيعة العمليات الصناعية التي يمر بها المنتج النهائي . من المعروف ان الكثير من المواد البوليميرية تحوي في حالتها المنفردة على عيوب عديدة كالهشاشة او انخفاض نقطة الانصهار او سهولة الكسر او الخدش ... الخ لذا برزت فكرة ازالة او تقليص تلك العيوب عن طريق مزجها مع مواد اخرى ذات مواصفات مرغوبة وبنسب معينة لانتاج مواد ذات صفات جديدة افضل من صفات أي من تلك المواد منفردة . ان تقنية مزج البوليمرات توفر لنا امكانية انتاج عدد غير محدود من المواد ذات الصفات المرغوبة صناعياً . ويشير الجدول رقم (١) الى المسميات المعمول بها صناعياً للمواد الجديدة المحضرة من مزج البوليمر للمادة المضافة [١،٢]

الجدول (١): المسميات المعمول بها للمواد المحضرة من مزج البوليمر بالمواد المضافة.

اسم المادة الجديدة	المادة المضافة للبوليمر
رغوة بوليميرية	غازية
بوليمر ملدن	مادة ملدنة (سائلة)
شبكات بوليميرية متداخلة IPNs	مونمر او اكثر (عامل تشابك)
خليط بوليمرات Poly blend	بوليمر اخر صلب
لدائن محشوة	مواد دقيقة حشوات صلبة

المركبات Composite

وهي تركيب مؤلف من مادة اساسية تحوي مادة بوليميرية ذات معامل مرونة عال ويمكن ان توجد المؤلفات بطريقة طبيعية او تحضر صناعياً ويمكن عدّ الخشب كتوليفة طبيعية تمثل السليلوز كمادة اساسية تحوي مادة اللكئين المتشابكة ، كما تمثل الخرسانة مثالا هندسيا للمؤلفة الحاوية على الاسمنت كمادة اساسية تحوي شبكة حديدية ، وينبغي ان تمتاز الشبكة البوليميرية بقابليتها العالية على تقوية المادة الاساسية . وعند تسليط قوى خارجية على المؤلف فان الاجهاد الموضعي الناتج عن قوى التمزيق سينتشر عن طريق الالياف الموجودة داخل المؤلف ويتوزع على مساحة كبيرة وبالتالي يقل تاثيره . [٣،٤]

ان الدراسة الحالية تستفيد من النتائج التي تم التوصل اليها في الدراسات السابقة والتي تم فيها تحضير توليفات من شمع البارافين و الشمع فائق البلورية مع نسب محددة من البولي اثيلين عالي وواطىء الكثافة ودراسة اخرى للخواص الفيزيائية وتأثير التشعيع بكما على تلك الخصائص. [٤ ، ٥]

ان هذه الدراسة تقوم على اساس تصنيع توليفات من شمع البارافين كمادة اساسية والبوليمرات مثل P.P (HDPE) كمواد شبكية والهدف من هذه الدراسة تحسين مواصفات الشمع الفيزيائية وبالشكل الذي يجعله اكثر ملائمة للاستخدام في الاجهزة والدوائر الكهربائية المختلفة . فمن المعروف ان مادة الشمع تفشل في حالتها النقية في ان تكون مادة ذات اهمية صناعية واقتصادية بسبب هشاشتها وانخفاض درجة انصهارها لذا برزت الحاجة الى تحسين مواصفاتها عن طريق مزجها بانواع مختلفة من البوليمرات واحداث حالة تمازج مع الشمع والبوليمر تعمل على زيادة صلابة الشمع ورفع درجة انصهاره مما يجعله اكثر ملائمة للاستخدام وخاصة في اجوائنا التي تتميز بارتفاع حرارتها صيفا . [٤ ، ٥]

المواد وطرائق العمل

١ - شمع البارافين الشموع عموما مواد ثرموبلاستيكية أي يمكن اعادة تشكيلها بالحرارة وشمع البارافين شمع هيدروكاربوني يستخرج كاحد مكونات النفط بعد التصفية . يتألف في سلاسل هيدروكاربونية تتألف من (٢٦-٣٠) ذرة كربون لكل منها . ينصهر في مدى حراري يتراوح ما بين (٤٨-٦٨) درجة مئوية ويمثل الجدول رقم (٢) بعض الخصائص الفيزيائية لشمع البارافين المستخدم.

الجدول رقم(٢): بعض الخصائص الفيزيائية لشمع البارافين المستخدم [٦]

الخاصية	القيمة
Viscosity at 98.9 ⁰ C	٧,٤-٤,٢
Melting Rang	٦٨-٤٦ ⁰ C
Average meclular Weight	٤٢٠ - ٣٥٠
Refractive Index 98.9 ⁰ C	١,٤٣ - ١,٣٤
Density g/cm ³	٠,٩٢٥-٠,٨٩٦
Dielectric Constant	٢,٥-٢

٢ - البولي بروبيلين يصنف هو الآخر كاحد البوليمرات المطاوعة للحرارة صيغته الكيميائية (CH₂-CH -CH₃)_n يشابه في مواصفاته البولي اثيلين العالي الكثافة ما عدا كونه ذا نقطة انصهار اعلى . يحضر من بلمرة البروبيلين بوجود عوامل زيكلر - ناتا . يكون بثلاث انواع حسب موقع مجموعة الاثيل CH₃ في السلسلة الرئيسية

٣- بولي اثيلين عالي الكثافة يصنف هو الآخر كاحد البوليمرات المطاوعة للحرارة . صيغته الكيميائية $(CH_2-CH_2)_n$. يسمى تجاريا (بوليثن) . يحضر بواسطة بلمرة الاضافة وبطريقة الجذور الحرة او البلمرة التناسقية . يستخدم بكثرة في صناعة الاكياس البلاستيكية والزراعة المغطاة .

جدول (٣): بعض الخصائص الفيزيائية للبوليمرات المستخدمة [٨،٩،١٠]

البولي لثيلين عالي الكثافة	البولي بروبيلين	الخصائص الفيزيائية
-125^0C	-10	Glass transition temperature(TG)
$110-120^0C$	١٧٦	Meltin point
١,٩٣-١,٤٣	١,٤٩	Refractive index
7×10^7 g / mol	3×10^7 - 3×10^5	Average Molecular weight
$0.91-0.94$ g/cm ³	٠,٩١	Density
٢,٣	٢,٢	Dielectric constant
0.005	0.004	Tangent loss factor

دراسة الخصائص الكهربائية

هنا استخدم جهاز ال LCR - Meter صنع شركة Hewlet Pakar نوع (HP- 4 282 A) ويوفر الجهاز امكانية قياس السعة والمقاومة للنموذج . واخيرا فقد اجريت القياسات في مدى من التردد تراوح ما بين (1 - 1000) KHz وفي درجة حرارة الغرفة .

دراسة الخصائص الميكانيكية

أصبحت دراسة الخصائص الميكانيكية من الدراسات المهمة جداً والجديرة بالفحص والقياس والمناقشة لما لها من اهمية بالغة في تحديد المدى الذي يمكن ان تعمل به التوليفة ومدى نجاحها او فشلها . ولدراسة تلك الخواص فقد تضمن بحثنا اجراء احد الاختبارات الميكانيكية المهمة وهو اختبار الانحناء - لعارضة والذي يتم من خلال قياس معامل يونك للمرونة . ويتألف الجهاز المستخدم من عارضة معدنية متغيرة الأطوال مثبتة على طاولة بمسندين حادتي الحافة . وقد علقت كفتي الميزان في منتصف العارضة . ونظرا لبروز مشكلة تمثلت في كون النموذج المعد للقياس ذي أبعاد غير ملائمة للجهاز . فقد أجرينا تحويلا تمثل في تصنيع عارضة من مادة البرسبكس بأبعاد 12cm طولا و 3 cm عرضا ثبت عليها مسندين حادي الحافة البعد بينهما 2.3 cm ليلائم أبعاد النموذج المستخدم وثبتت العارضة الجديدة على مسندي الجهاز نفسه وتم عمل ثقب في منتصف المسافة بين مسندي العارضة الجديدة. مد خيط من خلاله حيث علق الثقل من جهته السفلي فيما ربطت الجهة الأخرى بالنموذج [6] .

تحضير النماذج

في البدء تم قياس اوزان مختلفة من الشمع والبوليمرات . فبالنسبة لتوليفات شمع البارافين النقي بروبيلين فقد تم صهر كمية محسوبة من الشمع في وعاء زجاجي ثم صب في قوالب دائرية. اما بالنسبة لتوليفات شمع البارافين مع كل من البولي بروبيلين والبولي ايثيلين . فقد اضيف البولي بروبيلين اولاً الى منصهر الشمع اضيف بعدها البولي ايثيلين عالي الكثافة الى المزيج الاول بعد تجانسهم ومزجت المواد وسخنحت حتى حصول التجانس صببت بعدها في قوالب دائرية بقطر 3.5 cm مثبتة على قطعة سيراميك مغطاة بورق ابيض عادي لغرض السهولة في فصل النموذج فيما بعد. ثبت القالب باستخدام معجون الزجاج ، بعدها فصلت النماذج وصقلت باستخدام شفرة حادة وورق صقل عادي إذ تم في النهاية الحصول على نماذج هي عبارة عن اقراص دائرية بقطر 3.5cm وسك 0.4 cm ويبين الجدول رقم (٤) نسب مزج الشمع مع البوليمرات المستخدمة.

ولغرض تهيئة النماذج للقياسات الكهربائية فقد تم تحويلها الى متسعات عن طريق ترسيب الالمنيوم على اللوحين المتوازيين للنماذج باستخدام منظومة التبخير الفراغية Lyhbold-Herous 540 Coating Unit وملحق بها منظومة تبخير فراغية تصل الى (٤-١٠) جو .

وهنا استخدم جهاز الـ LCR-Meter صنع شركة (Hew let paker) نوع (Hp-428a) ويوفر الجهاز امكانية قياس السعة والمقاومة للنموذج . واخيراً فقد اجريت القياسات في مدى من التردد تتراوح ما بين (١-١٠٠٠) كيلوهرتز وفي درجة حرارة الغرفة . [٥،٧]

الجدول (٤): نسب مزج الشمع مع البوليمرات المستخدمة.

نسبة الشمع %	نسبة ال P. P %	نسبة ال HDPE %
90	5	5
80	10	10
85	5	10
85	10	5
70	20	10

النتائج والقياسات

١ - الخصائص الكهربائية

يبين الشكل رقم (١) علاقة ثابت العزل الكهربائي الحقيقي مع التردد لنماذج شمع البارافين النقية والمشوبة بنسب مختلفة من كل من ال HDPE, P.P وفي درجة حرارة الغرفة . ومن خلال الشكل المذكور نجد ان قيم ثابت العزل الكهربائي الحقيقي قد ازدادت بشكل واضح للنماذج المشوبة مقارنة بالنموذج النقي ولعموم المواد والتراكيز قيد الدراسة . كما نلاحظ ايضا ان قيم ثابت العزل الكهربائي الحقيقي كانت عالية في منطقة الترددات الواطئة لغاية (10 KHz) لكنها انخفضت بشدة نحو قيم ادنى مع زيادة التردد (لغاية 150 KHz) واستقرت بعد ذلك حتى الترددات العالية . ان هذا السلوك يمكن ان يعزى الى زوال تاثير كل من الاستقطابين الايوني والتوجيهي واقتصار الاستقطاب الكلي على الاستقطاب الالكتروني الذي لا يتغير مع التردد .

يبين الجدول رقم (٥) علاقة ثابت العزل الكهربائي الحقيقي مع التركيز لنماذج شمع البارافين النقية والمشوبة بنسب مختلفة من كل من ال HDPE, P.P وعند التردد 500 KHz ، حيث نجد ومن خلال الجدول المذكور ان اعلى القيم كانت للنموذج المشوب بـ HDPE 5% P.P ، إذ وصلت فيه قيمة ثابت العزل الكهربائي الحقيقي الى 10.36917 يليه النموذج المشوب بـ HDPE 10 % P.P ، الذي وصلت فيه القيمة الى 10.1804 وإذا ما اخذنا بالاعتبار ان قيمة ثابت العزل الكهربائي الحقيقي للشمع النقي هي بحدود 4.52938 فيمكن تلمس حجم التحسن الحاصل في الخواص الكهربائية من جراء عملية الاضافة [8] .

الجدول رقم (٥) : علاقة ثابت العزل الكهربائي الحقيقي مع التركيز لنماذج شمع البارافين النقية والمشوبة

قيمة ثابت العزل الكهربائي الحقيقي	التوليفة
4.52938	Pure
10.36917	5 % P. P, 5 % HDPE
10.1804	10 % HDPE 10 % P.P
9.4255	5 % P. P, 10 % HDPE
8.1263	10% P. P, 5 % HDPE
7.4843	20 % HDPE 10 % P.P

ويبين الشكل رقم (٢) علاقة التغير في ثابت العزل الكهربائي الخيالي مع التردد لنماذج شمع البارافين النقية والمشوبة بنسب مختلفة من كل من ال HDPE, P.P وهنا نجد ان عملية الاضافة قد ادت الى زيادة في القيم مقارنة بالنموذج النقي ، وهذا يعزى الى الزيادة الكبيرة في اعداد ثنائيات الاقطاب الناتجة من عملية الاضافة ادت بدورها الى زيادة كمية الطاقة المفقودة من جراء دوران ثنائيات الاقطاب او احتكاكها مع البعض الاخر . ان هذه الزيادة قد ادت بدورها الى ارتفاع مماثل في قيم $\tan\delta$ للنماذج المشوبة مقارنة بالنموذج النقي .وكما يبين ذلك الشكل (٣) [9,10].

يبين الجدول رقم (٦) علاقة ثابت العزل الكهربائي الخيالي وظل زاوية الفقد مع التركيز لنماذج شمع البارافين النقية والمشوبة بنسب مختلفة من كل من ال HDPE, P.P وعند التردد 500 KHz ، حيث نجد ومن خلال الجدول المذكور ان تلك القيم كانت تزداد مع الزيادة الحاصلة في ثابت العزل الكهربائي الحقيقي وذلك للسبب المذكور آنفا . وبالنسبة الى قيم $\tan\delta$ نجد ومن خلال الجدول نفسه ان القيم كانت تزداد مع زيادة نسبة ال P. P في التوليفة ، واعلى القيم كانت للنموذج المشوب بـ HDPE 20 % P.P ، إذ وصلت فيه قيمة $\tan\delta$ الى 0.0192 يليه النموذج المشوب بـ HDPE 10 % P. P ، الذي وصلت فيه القيمة الى 0.156 .

ان قيم ثابت العزل الكهربائي الخيالي تعتمد بشكل اساسي على طبيعة البوليمر وعلى طبيعة تركيب السلسلة ومدى ما يمنحه ذلك التركيب من حرية في التحرك والتوجه باتجاه المجال الكهربائي المسلط ، وبما ان تركيب سلسلة ال P.P لا يمنح القطع البوليمرية مرونة كافية في التحرك بالنظر لوجود مجموعة المثل الجانبية (CH_3) فذلك يمكن ان يفسر لنا سبب ارتفاع قيمة $\tan\delta$ مع زيادة نسبة ال P.P في التوليفة ، إذ تسبب الاعاقة زيادة كمية الطاقة المستهلكة من جراء دوران الثنائيات او احتكاكها مع بعضها [10,11] .

اما بالنسبة لعلاقة التوصيلية المتتابة فيبين الشكل (٤) علاقة خطية تقريبا مع التردد كما نلاحظ فرقا واسعا للنماذج المشوبة عن النموذج النقي ولعموم المواد والتراكيز قيد الدراسة ، وان هذه الزيادة كانت مترافقة مع الزيادة الحاصلة

في ثابت العزل الحقيقي . وان اعلى القيم كانت للنموذج المشبوب بـ 10 % HDPE , 10 % P. P, إذ وصلت فيه قيمة α_{ac} الى 4.4354×10^{-6} يليه النموذج المشبوب 5 % HDPE , 5 % P.P, الذي وصلت فيه القيمة الى 4.4268×10^{-6} .

الجدول رقم (٦) : علاقة ثابت العزل الكهربائي الخيالي وظل زاوية الفقد مع التركيز لنماذج شمع البارافين النقية والمشبوبة

ثابت العزل الكهربائي الخيالي	$\tan \delta$	$\alpha_{ac} \times 10^{-6}$	التوليفة
0.0112	0.00247	0.3297	Pure
0.1596	0.0154	4.4268	5 % P. P, 5 % HDPE
0.1596	0.0156	4.4354	10 % HDPE 10 % P.P
0.144	0.0153	3.9534	5 % P. P, 10 % HDPE
0.0973	0.0119	3.0597	10% P. P, 5 % HDPE
0.1444	0.0192	3.999	20 % HDPE 10 % P.P

٢ - الخصائص الميكانيكية

يبين الشكل رقم (٤) منحنيات الاجهاد - انفعال لنماذج الشمع النقي والنماذج المشبوبة بنسب مختلفة من كل من البولي بروبيلين والبولي اثيلين عالي الكثافة ، لقد ارتأينا رسم هذه المنحنيات لأنها يمكن ان تعطي معلومات في غاية الاهمية عن مواصفات التوليفة كالقوة والمتانة والمرونة واقصى جهد ممكن ان تتحملة التوليفة . ومن خلال المقارنة بين منحنيات النماذج وسلوكها يمكن تحديد مدى نجاح او فشل التوليفة ومعرفة تأثير التشويب على الخصائص الميكانيكية لتلك التوليفات . بشكل عام نجد ومن خلال الشكل اعلاه ان منحنيات النماذج المشبوبة - بشكل عام - كانت افضل من مثيلتها للنموذج النقي فالاخير كان يمثل منحنيا لمادة (هشة - ضعيفة) إذ نلاحظ قلة الاستطالة مع الاجهاد المسلط وانخفاض قيم معامل يونك مقارنة بالنماذج المشبوبة، فيما نلاحظ بالمقابل ان منحنيات النماذج المشبوبة كانت تتجه نحو سلوك اكثر مرونة إذ نجد ازدياد قيم الاستطالة مع الاجهاد ترافقه زيادة في قيم معامل يونك ولمعظم المواد والتراكيز قيد الدراسة . وقد كانت تقترب من سلوك (لين - متين) ، كما نلاحظ زيادة قيم الاستطالة مع زيادة نسبة الاضافة وزيادة نسبة الـ HDPE في التوليفة . وعليه يمكن القول ان عملية الاضافة قد عملت على تدعيم بنية الشمع الاساسية وجعله اكثر قابلية على تحمل الاجهادات العالية [12].

ومن خلال قيم المنحنيات اعلاه امكن التوصل الى حساب معاملات يونك للمرونة وقد تم حسابه وفقا للعلاقة :

$$E = mgL^3 / 48IS \quad \dots\dots\dots (1)$$

حيث m كتلة النموذج kgm ، S الازاحة (m) و L طول العارضة بين نقطتي الارتكاز

I عزم القصور الذاتي للعارضة ذات السمك d والعرض b ويحسب وفقا للعلاقة :

$$I = bd^3 / 12 \quad \dots\dots\dots (2)$$

حيث يمثل الجدول رقم (٧) قيم معاملات يونك لنماذج شمع البارافين النقية والمشبوبة إذ نجد ان تلك القيم - أي معاملات يونك - قد ازدادت بشكل عام للنماذج المشبوبة مقارنة بالنموذج النقي ولمعظم التراكيز والمواد قيد الدراسة وهذا دليل على حصول تحسن واضح في الخواص الميكانيكية من جراء عملية الاضافة ، وعليه يمكن القول ان عملية الاضافة قد عملت على تدعيم بنية الشمع الاساسية وجعله اكثر قابلية على تحمل الاجهادات العالية ، كذلك نلاحظ ومن خلال الجدول نفسه ان قيم معامل يونك قد اظهرت سلوكا مشابها إذ نلاحظ زيادة قيم الاستطالة مع زيادة نسبة الاضافة وزيادة نسبة

الـ HDPE في التوليفة. (النماذج 2 ، 3 ، 4) وصولا للنموذج رقم ٥ الذي ترتفع فيه قيمة معامل يونك الى أعلى قيمها ، فيما نلاحظ بالمقابل ان تلك القيم تعاني هبوطا بالنسبة للنموذج ٦ الذي وصلت فيه قيمة معامل يونك الى ما هو اقل من قيمتها للنموذج النقي.

الجدول رقم (٧) : قيم معاملات يونك لنماذج شمع البارافين النقية والمشبوبة.

معامل يونك Gpa	التوليفة
٠,٠٣٦٩	Pure
0.03127	5 % P. P , 5 % HDPE
0.05073	10%P.P,10%HDPE
0.05741	10 % P. P , 5 % HDPE
0.2061	20 % P. P , 10 % HDPE
0.0166	5 % P. P , 10 % HDPE

٣- الخصائص الحرارية

يبين الجدول (٨) قيم درجات الانصهار للتوليفات المختلفة حيث نجد فرقا ملحوظا للنماذج المشبوبة عن النموذج النقي ولعموم المواد والتراكيز قيد الدراسة . كما نجد ايضا ان اعلى القيم كانت من نصيب النموذج المشوب بـ 20%P . P 10%HDPE - يليه النموذج المشوب 10%P.P 10%HDPE .

الجدول (٨) : قيم درجات الانصهار للتوليفات المختلفة

درجة الانصهار	التوليفة
46-68 ⁰ C	PURE
90 ⁰ C	5% P.P /5% HDPE
112 ⁰ C	10% P.P /10%HDPE
110 ⁰ C	5% P.P/10%HDPE
125 ⁰ C	20%P.P/10%HDPE
90 ⁰ C	10%P.P/5%HDPE


الاستنتاجات

- ١- ادت عملية تشويب الشمع بنسب مختلفة من HDPE , P. P الى زيادات واضحة في كل من ثابت العزل الحقيقي وثابت العزل الكهربائي الخيالي وظل زاوية الفقد والتوصيلية المتناوبة .
- ٢- بالنسبة لقيم ثابت العزل الكهربائي الحقيقي فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا عند الترددات الواطئة لكنها انحرفت بشدة عند ترددات متوسطة (لغاية 150 KHz) واستقرت تقريبا عند قيم عالية من التردد (ما بعد 500 KHz) وكانت في اعلى قيمها للنموذج المشوب 5%HDPE 5%P.P
- ٣- بالنسبة لقيم ثابت العزل الكهربائي الخيالي فقد عانت سلوكا مشابها وكانت في اعلى قيمها للنموذج المشوب بـ 10 % HDPE 10 % P. P .
- ٤- قيم ظل زاوية الفقد ارتفعت هي الاخرى من جراء الاضافة ولوحظ ان الزيادة كانت مترافقة مع زيادة نسبة الـ P. P في التوليفة . وكانت في اعلى قيمها للنموذج المشوب بـ 20 % P. P , 10% HDPE .


٥- منحنيات الاجهاد - توتر للنماذج المشوبة - بشكل عام- كانت افضل من مثيلتها للنموذج النقي فالاخير كان يمثل منحنيًا لمادة (هشة - ضعيفة) إذ نلاحظ قلة الاستطالة مع الاجهاد المسلط وانخفاض قيم معامل يونك مقارنة بالنماذج المشوبة.


٦- منحنيات النماذج المشوبة كانت تتجه نحو سلوك اكثر مرونة إذ نجد ازدياد الاستطالة مع الاجهاد ترافقه زيادة في قيم معامل يونك ولمعظم المواد والتركيز قيد الدراسة . فيما نجد انها تقترب من سلوك (لين - متين) ، كما نلاحظ زيادة قيم الاستطالة مع زيادة نسبة الاضافة وزيادة نسبة الـ HDPE في التوليفة. وعليه وبشكل عام يمكن القول ان عملية الاضافة قد عملت على تدعيم بنية الشمع الاساسية وجعله اكثر قابلية على تحمل الاجهادات العالية .

٧- بالنسبة للخواص الحرارية . ادت عملية الاضافة الى ارتفاع درجة الانصهار للنماذج المشوبة مقارنة بالنموذج النقي ولعموم المواد والتركيز قيد الدراسة . كما نجد ايضا ان اعلى القيم كانت من نصيب النموذج المشوب بـ 20%P . P / 10%HDPE يليه النموذج المشوب 10%HDPE 10%P.P .




شكل (١) العلاقة بين ثابت العزل الحقيقي والتردد لتوليفات الشمع النقي والمشبوب





شكل (٣): العلاقة بين ظل زاوية الفقد والتردد لتوليفات الشمع النقي والمشوب



شكل (٤): منحني الاجهاد - الانفعال لنماذج شمع البارافين النقي والمشوب

المصادر

- ١- عبد ال ادم ، كوركيس وكاشف الغطاء، حسين "كيمياء وتكنولوجيا البوليمرات" ، كلية العلوم، جامعة البصرة ، البصرة / ١٩٨٣ .
- ٢- محمد عزيز، ذنون وعبد ال ادم، كوركيس "كيمياء الجزيئات الكبيرة" ، كلية العلوم ، جامعة بغداد ، ١٩٨٠
- ٣- محمد عزيز، ذنون "الكيمياء العضوية للدائن وتشخيصها" كلية العلوم ، جامعة بغداد ١٩٩٠ .
- ٤- عبد الغفور ، هند "دراسة الخواص الفيزيائية لتوليفات شمعية بوليمرية وتأثير اشعة كاما على تلك الخواص" ،رسالة ماجستير، كلية التربية -بن الهيثم ، جامعة بغداد ،العراق ١٩٩٩ .
- ٥- عبدالحسين ، علي "دراسة الخواص الفيزيائية لتوليفات شمعية بوليمرية" رسالة ماجستير، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية العراق ، ٢٠٠٠ .
- ٦- ا تاكر ، انا " الكيمياء الفيزيائية للبوليمرات " موسكو ، موسكو ١٩٧٢.
- ٧- الكبيسي ، رافع قدوري و محسن، علي "دراسة الخواص الفيزيائية لتوليفات شمعية بوليمرية" مجلة كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ، ٩ ، ٣٦٥ ، ٢٠٠٤.
- 8 - John .F , Anderson " *Applied Dental Materials* " . Mcbe,6th ,England,June (1984) .
- 9 - MCGraw-Hill" *Encyclopedia of Science and Technology* " ,14, p.p170 , 1987
- 10- van , Kerlen W. " *Properties of polymer* "John Wiely and Sons,New York,1976 .
- 11- L.Minkova " *Thermomechanical and some properties of Irradiated films Prepared from polymer Blends* " Polymer Degradation and Stability . 1985.
- 12- " *Organized redox molecular assemblies* " , J – Phys , chem. . A104 /49/ P 11 , P.P 11540, 2000 .