

تقوية أوراق المخطوط باستخدام مشتقات السليلوز والنشأ وتأثير التقدم الحراري المعجل (دراسة مقارنة)

مناف لطيف حميد - احمد زغير جلاب - علي عبد المحسن عبادة
مركز الامام الحسين (عليه السلام) لترميم المخطوطات ورعاية الباحثين - العتبة الحسينية المقدسة
بالتعاون مع هيئة البحث والتطوير الصناعي - المركز الوطني للتعبئة والتغليف

الخلاصة:

ان دور التقدم الزمني في تلف الورق وتأثير كل من الحرارة والرطوبة على الخواص الميكانيكية للورق وكل هذه العوامل تؤدي الى تغير في التركيب الكيميائي للورق وكذلك تعد المخطوطات الورقية من أكثر المواد الاثرية عرضه للتلف الميكروبيولوجي وقد استخدم العديد من المواد في تقوية المخطوطات الورقية ومنها بعض مواد النانو الا انه الى الان ماتزال مشتقات السليلوز هو الأكثر شيوعاً في مجال تقوية المخطوطات
وسيتناول هذا البحث دراسة تقيم تقوية الورق باستخدام مشتقات السليلوز والنشأ وسيتم دراسة خمسة أنواع من مواد التقوية

الكوسل جي - وتركيبه الكيميائي هيدروكسي بروبيل سليلوز
التيلوز MH₆₀₀ - وتركيبه الكيميائي ميثيل هيدروكسي أثيل سليلوز
التيلوز MH₃₀₀ - وتركيبه الكيميائي ميثيل هيدروكسي أثيل سليلوز
CMC - وتركيبه الكيميائي كاربوكسي ميثيل سليلوز
النشأ - وتركيبه الكيميائي Polymer of glucose ومكون من جزئين هما الاميلوز و الاميلوبكتين .

حيث سيتم دراسة تأثير هذه المواد على الخواص الميكانيكية من قوة الاستطالة وقوة الشد للورق والتغير اللوني للورق وكذلك سيتم دراسة تأثير هذه المواد على الخواص الكيميائية باستخدام تحليل حيود الاشعة السينية للتعرف على درجة تبلور السليلوز وأيضا استخدام طيف الاشعة تحت الحمراء لتحديد التغيرات في المجموعات الوظيفية للورق .

المقدمة

تعد دراسة المواد الخام للورق من اهم الأركان التي يجب الإشارة اليها عند دراسة تقنيات علاج وصيانة المخطوطات الورقية حيث نتناول التركيب الكيميائي لمادة الورق لكي يمكن تصور ميكانيكية التلف في تلك المادة السليلوزية والاضافات التي استخدمت عبر العصور في العمليات التصنيعية للورق والتي تؤثر سلبا وإيجابيا على خواص الورق^(١)، وكذلك تزداد الخواص الميكانيكية للورق المنتج ويصبح شكل الالياف مع المادة المائلة متجانس الى حد كبير في حال تواجد اللواصق مثل كاربوكسي ميثيل سليلوز^(٢) ، والليلوز مادة هيجروسكوبية شرهه لامتصاص الماء من الوسط المحيط لذا لابد من ضبط درجة الحرارة والرطوبة المحيطة بالمخطوطات الورقية ، وتحدث جميع

التفاعلات الكيميائية للسليلوز من خلال مجموعات الهيدروكسيل الموجودة على طول سلسلة السليلوز وهي التي يحدث فيها تغير واضح عند تعرض الورق للعمليات اكسدة او تحلل مائي^(٣) ، وتعد مشتقات السليلوز من اهم المواد المستخدمة في تقوية المخطوطات الورقية^(٤). يعد اهم استخدام للنشأ في مجال التغطية السطحية للورق كان في بداية القرن الثامن الميلادي حيث استخدم مستخلص نشأ الذرة flour starch^(٥) والذي كان يضاف الى اللب اثناء الضرب او بعد تصنيع الورق.

الطرائق والتحليل المستخدمة

١- العينات الورقية

تم صناعة ورق يدوي مكون من الياف القطن والكتان وذلك لتشابهها في التركيب مع المخطوطات الورقية الاثرية. وهذه العينات تم صنعها في مختبر مركز الامام الحسين (عليه السلام) لترميم المخطوطات ورعاية الباحثين كما موضح في الصور التالية: (شكل رقم ١)

٢- مواد التقوية المستعملة :

-كلوسيل جي - هيدروكسي بروبيل سليلوز .

-تيلوز MH٦٠٠٠ - هيدروكسي اثيل سليلوز.

-تيلوز MH٣٠٠ - هيدروكسي اثيل سليلوز.

- CMC - كاربوكسي ميثيل سليلوز.

- STRACH - النشأ

وهذه المواد (كلوسيل جي والتيلوز MH٦٠٠٠ و MH٣٠٠) من شركة Ceiba.cz و مادة

CMC شركة Merck. Germany والنشأ من شركة Parasmoon.Iran

والمادة المذيبة هي الايثانول والماء.

الطريقة المستعملة في تجهيز ومعالجة العينات

تحضير المواد المقوية:

تم تحضير المواد المقوية واذابتها في الكحول الايثيلي (الايثانول) والماء بالتراكيز التالية:

كلوسيل جي (٠,٥% - ١% - ١,٥%) كحول

MH٦٠٠٠ (٠,٥% - ١% - ١,٥%) ماء

MH٣٠٠ (٠,٥% - ١% - ١,٥%) ماء

CMC (١% - ٢% - ٣%) ماء

النشأ (١% - ٢% - ٣%) ماء

٣- معالجة العينات

حيث ان هذه التراكيز هي المستعملة في تقوية المخطوطات الورقية^(٦)، وتم تطبيق المواد المقوية على عينات الورق باستخدام الفرشات الناعمة طبقا للجدول رقم (١) التالي يوضح ارقام العينات واسمائها

- شكل (٢) توضح تجهيز العينات المعالجة بمادة الكلوسيل جي KlucelG
- شكل (٣) توضح تجهيز العينات المعالجة بمادة كاربوكسي ميثيل سليولوز CMC
- شكل (٤) توضح تجهيز العينات المعالجة بمادة هيدروكسي اثيل سليولوز MH٦٠٠٠
- شكل (٥) توضح تجهيز العينات المعالجة بمادة هيدروكسي اثيل سليولوز MH٣٠٠
- شكل (٦) توضح تجهيز العينات المعالجة بمادة النشأ Polymer of glucose

٤ - تقادم العينات:

تم اجراء عملية التقادم الحراري للعينات الورقية التي تمت تقويتها والعينة الورقية القياسية في جهاز التقادم الحراري محكم الغلق عند درجة حرارة (٨٠م) ورطوبة نسبية (٦٥%) لمدة ١٢٠ ساعة خلال خمسة أيام وهذا التقادم يعادل ٢٥ سنة وفقاً للمقاييس الدولية ايزو ٥٦٣٠-٣ لسنة ١٩٩٦م^(٧).

وتم عمل التقادم الحراري بمركز الامام الحسين (عليه السلام) لترميم المخطوطات.
كما موضح في شكل (٧)

التحاليل التي تم اجرائها للعينات المعالجة

١ - التغيير اللوني

تم قياس التغيير اللوني للعينات المعالجة ومقارنته بالعينات القياسية للتعرف على درجة التغيير اللوني في العينات المعالجة مقارنة بالعينة القياسية وتم القياس في الطول الموجي للضوء العالي^(٨)

تم استخدام جهاز التغيير اللوني (Brightness & color Meter) كما موضح في شكل (٨)

٢ - الخواص الميكانيكية

تم قياس خواص قوة الشد والاستطالة للتعرف على الخواص الميكانيكية للورق المعالج مقارنة للعينة القياسية^(٩) حيث تم تعيين الخواص الميكانيكية وتشمل كل من شدة الاستطالة وقوة الشد بواسطة جهاز Tinius Olsen Compang كما موضح في الشكل (٩)

٣ - التحليل باستعمال طيف الاشعة تحت الحمراء:

تم التحليل باستخدام أطياف الاشعة الحمراء البعيدة وذلك للتعرف على المجموعات الوظيفية لعينات الورق المعالجة ومقارنتها لعينات الورق القياسية لمعرفة التغيير في المجموعات الوظيفية في سليولوز الورق^(١٠) حيث تم استخدام مطياف الاشعة تحت الحمراء (Bruker-Tensor ٢٧) كما موضح في شكل (١٠)

٤ - التحليل باستعمال حيود الاشعة السينية

للتعرف على التغيير في درجة تبلور السليلوز للعينات المعالجة مقارنة بالعينات غير المعالجة

(١١)

وتم استخدام الجهاز (X-Ray: Diffract Meter-ADX^{٢٧٠٠}) كما موضح في شكل (١١) النتائج والمناقشة:

١- التغير اللوني

سجلت إحداثيات اللون L-a-b على عينات الورق المعالج وعينات الورق الغير معالج بعد التقادم باستخدام جهاز قياس التغير اللوني فالرمز L يمثل الاشرار اللوني ويتراوح قيمته بين (L=٠) و (L=١٠٠) اللون الأبيض والأسود، اما a ، b يمثل الخواص اللونية ، حيث تم عمل التغير اللوني للقياسات المعالجة قبل التقادم وبعد التقادم وكانت النتائج كما في الجدول رقم (٢) أظهرت النتائج تعرض جميع العينات للدكانة مقارنة بالعينية القياسية المتقدمة واعطت العينة (CMC-٣) اقل دكانة مقارنة بالعينات الأخرى وتشير ازدياد قيمة b الى اصفرار العينات في كل العينات فيما عدا العينات التالية (KG١ ، CMC٢ ، TMH٦٠٠٠-١ ، TMH٣٠٠-٣) التي حدث لها ميلا اكثر للون الأزرق.

٢- الخواص الميكانيكية:

حيث تم التجهيز بأطوال ١٤ سم × ١٠ سم حيث تم عمل (٤) اطوال من كل عينة وتم عمل قياسات لقوة الشد والاستطالة لكل واحدة منهم ، حيث تم ادراج قيم قوة الشد وشددة الاستطالة في جدول رقم (٣):

وقد اعطى (Starch-٣) اعلى قيمة لقوة الشد وقوة الاستطالة مقارنة بباقي العينات من حيث أعطت عينات (TMH٣٠٠-١) اقل نتائج من حيث قوة الشد والاستطالة واعطت نتائج عينات (CMC) نتائج متوسطة في قوة الشد والاستطالة.

٣- التحليل باستخدام طيف الاشعة تحت الحمراء

شكل (١٢) يوضح طيف الاشعة تحت الحمراء لعينة الورق القياسية

جدول رقم (٤) يوضح نطاق امتصاص المجموعات الوظيفية للعينة القياسية

يتضح من طيف امتصاص الاشعة تحت الحمراء للعينة القياسية وجود مجموعة C=O في المنطقة من ١٦٤٣,٥٧-١٣٢٠,٩٩ وهي ناتجة من عملية اكسدة للسليلوز في افران التقادم وتم عمل مقارنة بين طيف امتصاص الاشعة تحت الحمراء للعينة القياسية والعينات المعالجة وكانت النتيجة كالتالي:

شكل (١٣) يوضح طيف امتصاص الاشعة تحت الحمراء للعينة القياسية والعينة CMC-١ نلاحظ هنا عدم وجود تغير يذكر بالمجموعات الوظيفية المميزة للسليلوز للعينة المعالجة بالمقارنة بالعينة القياسية

شكل (١٤) يوضح طيف امتصاص الاشعة تحت الحمراء للعينة القياسية والعينة ٢-CMC نلاحظ زيادة في منطقة امتصاص $C=O$ بالمنطقة (١٤٢٦-١٥٩٢) نتيجة عمليات اكسدة السليلوز الناتجة من فقد جزيئات الماء.

شكل (١٥) نلاحظ هنا في العينة ٣-CMC زيادة في منطقة امتصاص $C=O$ من المنطقة (١٤٢١-١٥٩٠) نتيجة عمليات اكسدة السليلوز الناتجة من فقد جزيئات الماء.

شكل (١٦) نلاحظ هنا في العينة KG١ عدم وجود تغير يذكر بالمجموعات الوظيفية المميزة للسليلوز للعينة المعالجة بالمقارنة بالعينة القياسية.

شكل (١٧) نلاحظ هنا حدوث فقدان في مجموعة OH في المنطقة (٨٤,٣٣٠٠) وذلك نتيجة عمليات فقد جزيئات الماء من السليلوز. كذلك نلاحظ زيادة في منطقة $C=O$ في المنطقة (٤٦,١٦٤٠) نتيجة عمليات أكسدة السليلوز الناتجة من فقد جزيئات الماء.

شكل (١٨) نلاحظ زيادة في منطقة امتصاص $C=O$ في المنطقة (١٣٥١-١٣٦٩) نتيجة عمليات اكسدة السليلوز الناتجة من فقد جزيئات الماء.

شكل (١٩) نلاحظ هنا عدم وجود تغيير يذكر في المجموعات الوظيفية المميزة للسليلوز للعينة المعالجة بالمقارنة بالعينة القياسية.

شكل (٢٠) نلاحظ هنا حدوث نقصان في مجموعة OH في المنطقة (٣٢٠٠-٣٣٠٠) وذلك نتيجة عمليات فقد جزيئات الماء من السليلوز.

شكل (٢١) نلاحظ هنا عدم وجود تغير يذكر في المجموعات الوظيفية المميزة للسليلوز للعينة المعالجة بمقارنة بالعينة القياسية.

شكل (٢٢) نلاحظ هنا حدوث نقصان في مجموعة OH في المنطقة (٣٢٠٠-٣٣٠٠) وذلك نتيجة عمليات فقد جزيئات الماء من السليلوز.

شكل (٢٣) نلاحظ هنا عدم وجود تغيير يذكر بالمجموعات الوظيفية المميزة بالسليلوز للعينة المعالجة بالمقارنة بالعينة القياسية.

شكل (٢٤) نلاحظ هنا عدم وجود تغيير يذكر بالمجموعات الوظيفية المميزة بالسليلوز للعينة المعالجة بالمقارنة بالعينة القياسية.

شكل (٢٥) نلاحظ هنا زيادة في منطقة امتصاص $O=C$ في المنطقة (١٣٦٩-١٣١٥) نتيجة عمليات اكسدة السليلوز الناتجة من فقدان جزئيات الماء.

شكل (٢٦) نلاحظ هنا حدوث نقصان طفيف في مجموعة OH في المنطقة (٣٣٠٠-٣٢٠٠) وذلك نتيجة عمليات فقد جزئيات الماء من السليلوز ، كذلك نلاحظ زيادة في منطقة امتصاص $C=O$ في منطقة (١٣٦١-١٣١٥) نتيجة عمليات اكسدة السليلوز الناتجة من فقدان جزئيات الماء.

٤- التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية

تم حساب درجة تبلور السليلوز في الورق المعالج والعينة القياسية طبقا لمعادلة تبلور السليلوز

$$Cr. I. \% = \frac{(I_{(0.2)} - I_{18^\circ})}{I_{(0.2)}} \times 100$$

الشدة النسبية للانعكاس عند الزاوية ٢٢,٦ وهي معبرة عن الجزء (٠,٢) المتبلور في السليلوز I_{18° الشدة النسبية للانعكاس عند الزاوية ١٨ وهي معبرة عن الجزء غير المتبلور في السليلوز - درجة تبلور السليلوز = ٦٧,٣ %

- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (KG١) هي ٦٩,٧ % أي انه حدثت زيادة في درجة تبلور السليلوز وهذا يعني تغيير في خواص السليلوز الكيميائية والميكانيكية

- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (KG٢) هي ٦٦,٥ % هنا حدث نقصان طفيف في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية

- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (KG٣) هي ٦٧,٨ % لم يحدث تغير يذكر في درجة تبلور السليلوز

- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (CMC١) هي ٦٤,٩ % حدث نقصان متوسط في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية مما يؤدي الى تغير ليس كبيرا في التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية للسليلوز

- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (CMC٢) هي ٦٦,١ % حدث نقصان طفيف في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية لم تؤثر على التغيرات الكيميائية والميكانيكية للسليلوز

- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (CMC٣) هي ٦٨,٢ % حدث زيادة طفيفة جدا في درجة تبلور السليلوز لم تؤثر على التغيرات الكيميائية والميكانيكية للسليلوز

- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (Starch-١) هي ٦٩,٢ % أي انه حدثت زيادة في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية وهذا يعني تغير في خواص السليلوز الكيميائية والميكانيكية

- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (Starch-٢) هي ٦٥,٨ % أي حدوث نقصان طفيف في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية لم تؤثر على التغيرات الكيميائية والميكانيكية للسليلوز

- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (Starch-3) هي ٥٩,١% أي حدث نقصان كبير في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية مما يؤدي الى تغير في التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية للسليلوز
- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (TMH ٦٠٠٠-١) هي ٦٤,٨% أي حدث نقصان طفيف في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية
- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (TMH ٦٠٠٠-٢) هي ٦٢,٩% أي حدث نقصان متوسط في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية مما يؤدي الى تغير ليس كبيرا في التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية للسليلوز
- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (TMH ٦٠٠٠-٣) هي ٦٦,٦% أي حدث نقصان طفيف في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية
- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (TMH ٣٠٠-١) هي ٦٨,٣% أي حدثت زيادة طفيفة جدا في درجة تبلور السليلوز تؤثر على التغيرات الكيميائية والميكانيكية للسليلوز
- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (TMH ٣٠٠-٢) هي ٦٦,١% أي حدوث نقصان طفيف في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية
- درجة تبلور السليلوز للعينة المعالجة بمادة (TMH ٣٠٠-٣) هي ٦٤,٧% أي حدث نقصان متوسط في درجة تبلور السليلوز عن العينة القياسية مما يؤدي الى تغير ليس كبيرا في التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية للسليلوز

النتائج

- اثبتت الدراسة ان العينات المعالجة بمادة (Klucel G) أعطت أفضل النتائج للخواص الميكانيكية وخاصة تركيز (١,٥%) في حين ان تركيز (٠,٥%) و (١%) أعطيا نتائج اقل قوة وهذه النتائج تتفق مع ما توصل اليه (١٢)
- اما التغير اللوني حدث له دكالة طفيفة ، اصفرار طفيف وحدث تغير لوني طفيف للعينات المتقدمة
 - وفي تحليل للأشعة تحت الحمراء اعطى تركيز (٠,٥%) افضل النتائج لعدم حدوث تغير واضح في المجموعات الوظيفية للسليلوز قبل وبعد التقدم مقارنة بالعينة القياسية
 - اما في درجة تبلور السليلوز فقد اعطى نتائج ممتازة وخاصة تركيز (١,٥%) فقد اعطى أفضل نتيجة في عدم تغير نسبة تبلور السليلوز قبل وبعد المعالجة بينما اعطى تركيز (٠,٥%) تغير واضح في تبلور السليلوز بعد التقدم
 - اما العينات المعالجة بمادة (CMC) فقد أعطت جميعها نتائج متوسطة من الخواص الميكانيكية، كما انها أعطت نتائج ممتازة في تحليل الأشعة تحت الحمراء وخاصة تركيز (١%) حيث ان المجموعات الوظيفية لم يحدث لها أي تغيير يذكر ، اما التغير اللوني حدث له دكالة طفيفة ، اصفرار طفيف في كل التركيزين (١%, ٣%) وحدث تغيير لوني طفيف للعينات المتقدمة ، كما انها أعطت نتائج جيدة في تبلور السليلوز في حدوث تغير طفيف في تبلور السليلوز قبل وبعد المعالجة لم يؤثر في التغيرات الكيميائية والميكانيكية للسليلوز. هذه النتائج تتفق الى ما توصلت اليه (١٣)
 - اما العينات المعالجة بمادة النشأ Starch فقد أعطت اعلى قيمة في قياس الخواص الميكانيكية وخاصة تركيز ٣% في حين تركيز ١% و ٢% اعطيا اقل قوة، كما انها أعطت نتائج جيدة في التحليل باستخدام الاشعة تحت الحمراء، كذلك التغير اللوني فقد حدث له دكالة طفيفة، واصفرار

طفيف في العينة قبل وبعد التقدم ، وفي درجة تبلور السليلوز فقد اعطى تركيز ٣% تغير واضح في تبلور السليلوز بعد التقدم.

• اما العينات المعالجة بمادة هيدروكسي اثيل سليلوز TMH٦٠٠٠ فقد أعطت جميعها نتائج متوسطة في الخواص الميكانيكية في حين أعطت نتائج جيدة في التحليل باستخدام الاشعة تحت الحمراء وخاصة التركيز ١% و ١,٥% ، اما التغير اللوني فحدث له دكانه طفيفة جدا ، واصفرار طفيف في كلا التركيزين ١% ، ١,٥% ، واما التركيز ٠,٥% فحدث له ميلا اكثر للون الأزرق وفي درجة تبلور السليلوز فقد أعطت النتائج تغيرات طفيفة في درجة تبلور السليلوز.

• اما العينات المعالجة بمادة TMH٣٠٠ فقد أعطت اقل قيم في قياس الخواص الميكانيكية كما أعطت نتائج ممتازة في تحليل الاشعة تحت الحمراء وخاصة تركيز ٠,٥% لعدم حدوث تغير واضح في المجموعات الوظيفية للسليلوز قبل وبعد التقدم مقارنة بالعينة القياسية ، اما التغير اللوني فحدث له دكانه طفيفة ، واصفرار طفيف جدا وحدث تغير لوني طفيف للعينات المتقدمة ، في حين أعطت نتائج ممتازة في قياس درجة التبلور السليلوز وخاصة تركيز ٠,٥% و ١% لعدم تغير تبلور السليلوز قبل وبعد المعالجة.

المصادر

١. حسن، رشدي ربيع علي، ٢٠١٣ دراسة تجريبية على بعض مواد وطرق معالجة مظاهر التلف عن التأثيرات المتبادلة ما بين جلود الكتب نباتية الدباغة والورق تطبيقا على بعض النماذج المختارة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الآثار، قسم الترميم، ص ٢-١٨.
٢. محمد ، مراد فوزي - علي ، مها احمد ، ٢٠١٥ دراسة مقارنة تقييم تقوية المخطوطات الورقية باستخدام مشتقات السليلوز ، جامعة القاهرة ، كلية الآثار ، قسم الترميم ، ص ٢-١٤.
٣. محمد ، فاطمة عيسى، ٢٠٠٩ دراسة علاج وصيانة المخطوطات الورقية ذات الاغلفة الجلدية مع التطبيق العملي على احد النماذج المختارة من البحرين ، جامعة القاهرة ، كلية الآثار ، قسم الترميم،

٤. Fei, Y; Xueren, O; Songb, Z; jing, S; "Carboxymethylcellulose/alummodified precipitated calcium carbonate fillers: Preparation and their use in papermaking" Carbohydrate Polymers. ٨١, ٢٠٠٨, pp. ٥٤٥-٥٥٣.
٥. John, C; " Preservation of paper and textiles of historical and artistic " vol. II , American Chemical Society , Washington , ١٩٨١, p, ٢٩.
٦. Petrea, Puiu, Florin Ciolacu, and Sorin Cioviță. "The evaluation of some consolidation agents applied in the conservation of graphical documents." European Journal of Science and Theology, ٢٠١٠: Vol. ٦, No. ١, ٦٧-٧٥.
٨. Buchanan, S. Bennett, W. Domach, M.M; Op.Cit.
٩. Hofmann, Christa , Andreas Hartl, Kyujin Ahn, Laura Völkel, and Ina Faerber. ٢٠١٣. "Verdigris I: Compromises in Conservation." Paper Conservation: Decisions & Compromises. Vienna,: International Council of Museums (ICOM). ٣٤-٣٥.
١٠. Kamińska, A., Sawczak, M., Ciepliński, M., Śliwiński, G., Kosmowski, B. Colorimetric Study of the Post-Processing Effect due to Pulsed Laser Cleaning of Paper, Optica Applicata, ٢٠٠٤: Vol. ٣٤, Issue ١.
١١. Pellizzi, E., Lattuada-Derieux, Lavédrine, A., and Cheradame, H., Flexible Polyurethane Easter Foam Consolidation: Preliminary Study of Aminopropylmethyldiethoxysilane Reinforcement Treatment, Proceedings

- Adhesives and Consolidants for Conservation: Research and Applications, CCI Symposium ٢٠١١, Ottawa, Canada.
- ١٢ . Zeng, X., Vishtal, A., Retulainen, E., Sivonen, E., Fu, S. (٢٠١٣) The Elongation Potential of Paper-How Should Fibres be Deformed to Make Paper Extensible, BioResources, Vol. ٨, Issue ١
- ١٣ . Agnès, L ; Céline E; Martin, R; Bertrand, L & Yong-Jae, C;" Case study Characterization and degradation pathways of ancient Korean waxed papers" Journal of Cultural Heritage ١٠ (٢٠٠٩)pp. ٤٢٢-٤٢٧.
- ١٤ . C.M. Popescu, P.T. Larsson, C.M. Tibirna, C. Vasile, Characterization of fungal degraded lime wood by X-ray diffraction and cross-polarization magic-angle-spinning ^{١٣}C nuclear magnetic resonance spectroscopy, Applied Spectroscopy, ٦٤(٩), ٢٠١٠, pp. ١٠٥٤-١٠٦٠.

الهوامش:

- ١ . حسن، رشدية ربيع علي، دراسة تجريبية على بعض مواد وطرق معالجة مظاهر التلف عن التأثيرات المتبادلة ما بين جلود الكتب نباتية الدباغة والورق تطبيقاً على بعض النماذج المختارة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الآثار، قسم الترميم، ٢-١٨ص
- ٢ . Fei, Y; Xueren, O; Song, B; Zijing, S;"Carboxymethylcellulose/alummodified precipitated calcium carbonate fillers: Preparation and their use in papermaking" Carbohydrate Polymers. ٨١, ٢٠٠٨. pp. ٥٤٥-٥٥٣.
- ٣ . John, C; " Preservation of paper and textiles of historical and artistic " vol. II , American Chemical Society , Washington , ١٩٨١, p, ٢٩.
- ٤ . Petrea, Puiu, Florin Ciolacu, and Sorin Ciovică. "The evaluation of some consolidation agents applied in the conservation of graphical documents." European Journal of Science and Theology, ٢٠١٠: Vol. ٦, No. ١, ٦٧-٧٥.
- ٥ . Buchanan, S. Bennett, W. Domach, M.M; Op.Cit.
- ٦ . Hofmann, Christa , Andreas Hartl, Kyujin Ahn, Laura Völkel, and Ina Faerber. ٢٠١٣. "Verdigris I: Compromises in Conservation." Paper Conservation: Decisions & Compromises. Vienna,: International Council of Museums (ICOM). ٣٤-٣٥.
- ٧ . Kamińska, A., Sawczak, M., Ciepliński, M., Śliwiński, G., Kosmowski, B. Colorimetric Study of the Post-Processing Effect due to Pulsed Laser Cleaning of Paper, Optica Applicata, ٢٠٠٤: Vol. ٣٤, Issue ١.
- ٨ . Pellizzi, E., Lattuada-Derieux, Lavédrine, A., and Cheradame, H., Flexible Polyurethane Easter Foam Consolidation: Preliminary Study of Aminopropylmethyldiethoxysilane Reinforcement Treatment, Proceedings Adhesives and Consolidants for Conservation: Research and Applications, CCI Symposium ٢٠١١, Ottawa, Canada.

- ٩ . Zeng, X., Vishtal, A., Retulainen, E., Sivonen, E., Fu, S. (٢٠١٣) The Elongation Potential of Paper-How Should Fibres be Deformed to Make Paper Extensible, BioResources, Vol. ٨, Issue ١
- ١٠ . Agnès ,L ; Céline E; Martin, R; Bertrand,L& Yong-Jae, C;" Case study Characterization and degradation pathways of ancient Korean waxed papers" Journal of Cultural Heritage ١٠ (٢٠٠٩)pp. ٤٢٢-٤٢٧.
- ١١ . C.M. Popescu, P.T. Larsson, C.M. Tibirna, C. Vasile, Characterization of fungaldegradedlime wood by X-ray diffraction and cross-polarization magic-angle-spinning ١٣Cnuclearmagnetic resonance spectroscopy, Applied Spectroscopy, ٦٤(٩), ٢٠١٠, pp. ١٠٥٤-١٠٦٠.
- ١ . محمد ، مراد فوزي - علي ، مها احمد ، دراسة مقارنة تقييم تقوية المخطوطات الورقية باستخدام مشتقات السليلوز ، جامعة القاهرة ، كلية الآثار ، قسم الترميم ، ٢٠١٥ ، ص ٢-١٤ .
- ٢ . محمد ، فاطمة عيسى، ٢٠٠٩ دراسة علاج وصيانة المخطوطات الورقية ذات الاغلفة الجلدية مع التطبيق العملي على احد النماذج المختارة من البحرين ، جامعة القاهرة ، كلية الآثار ، قسم الترميم