

تصنيع ودراسة الخواص الكهربائية لترانزستور (SG-FET) المتضمن

* حسين فالح حسين , **د. وائل عبدالسلام عبد الغفور

* فزل طلع عيوني؟/هي بطة نلي/ذ/ج/لع بطة، شنب ، ** لنقرى/احتطك/الهي/لذ/ج/لع نطها، شنب

الإرسال 2002/1/30، القبول 2002/11/20

المستخلص:-

تم تصنيع ترانزستور تأثير المجال نوع بوابة شوتكي وذلك من ترسيب اقطاب المصرف والمصدر من النيكل على سطح مادة البوليمر (PPAB) وترسيب قطب البوابة من الالمنيوم اسفل المادة البوليمرية. تم قياس ميزتي الاخراج والانتقاليه عند درجه حرارة المختبر. تبين النتائج العمليه لميزة الاخراج ان النبيطه تعمل عند النمط (Normally on) كذلك ان فولتيه القرص تزداد بشكل اسي مع زياده فولتيه البوابة الموجه. ومن ميزة الانتقاليه تم ملاحظه ان نمط النبيطه (Normally on) يكون واضحا عند فولتيات المصرف العاليه اكبر من (300 فولت).

طی فتح لڑ:-

شهدت الاونة الاخيرة تطوراً سريعاً في مجال التطبيقات الالكترونية والبصرية المختلفة وذلك بسبب التطور السريع المرافق له في علم المواد. وقد حظيت المواد العضوية البوليمرية بشكل خاص باهتمام الباحثين في تصميمها وبشكل واسع في نطاقت التحويل الكهروضوئي لما تمتلكه هذه المواد من خصائص كهربائية وميكانيكية وبصرية مميزة (1) تشير البحوث العملية نحو النقائل المستقبلية لامكانيه استخدام مواد بوليمرية كبديل عن اشباه الموصلات غير العضوية كالسيلكون والجرمانيوم في تصنيع نيايط اشباه الموصلات ذات احد انواع وصلات التعديل المختلفة (وصلة متجانسه Homojunction ووصلة متباينه Hetrojunction) او (وصلة شوتكي Schottky Junction) (2) وقد حضرت بعض البوليمرات خلال الثمانينات من هذا القرن مثل البولي استيلينات $(CH=CH)_n$ والذي يتوقع ان يكون لها مستقبل افضل في صناعة الخلايا الشمسية البوليمرية والبطاريات البوليمرية الخازنه للطاقة لكفاءتها العاليه وخفة وزنها. كما تم انتاج بوليمرات حساسه ضوئياً بمواصفات فريدة تستخدم في صناعة دوائر الكمبيوتر ذات السرعه الفائقة لقد تم استبدال المواد غير العضوية المستعملة حالياً في صناعة الحاسبات الالكترونيه و الدوائر الالكترونية المختلفه بمواد بوليمرية عضويه حيث ادى ذلك الى نشوء تقنيه جديدة اطلق عليها (الالكترونيات الجزييه (3). كما استعمل البولي بيرول كبديل واكسيد السيليكون ومرتكبات اخرى في العديد من النيايط الالكترونيه مثل الثنائيات الالكترونيه والانواع المتعدده من الترانزستور ات المجاليه MOS-FET&IG-FET... الخ .

ويظهر مما تقدم ان التطور الذي شهدته المواد البوليمرية في تحسين خصائصها المختلفه قد جاء كاستجاباه ملحه لتلبية الحاجيات الاساسيه للتقدم العلمي والحضاري والتوسع الحاصل في مجالات الحياة ولقد شمل البحث الحالي على تصنيع ودراسة الخصائص الكهربائيه لترانزستور تاثير المجال نوع بوابة شوتكي وذلك لسهولة تصنيعه مختبرياً باستخدام طريقه الصب في ترسيب البوليمر مع استخدام طريقه التبخير تحت الضغط المخلخل في ترسيب الاقطاب المعدنيه .

طی جبر ہستی مع لکی :-

تم تصنيع ترانزستور تأثير المجال من نوع شوتكي وذلك باتباع المراحل التالية:-

1-تم ترسيب معدن الالمنيوم (البوابه) على شرائح من الزجاج بالابعاد (1.3cm×0.5mm) تفصل بينهما مسافه مقدارها (0.35cm) .

2- يتم ترسيب البوليمر فوق قطب البوابة بطريقة الصب يتبعها عملية المعالجه الحراريه وذلك برفع درجة حرارة العينه 10C^0 لكل ساعه ولغاية (100C^0) يتبعها التبريد التدريجي وصولاً الى درجة حرارة المختبر .

3- يتم ترسيب اقطاب المصدر (source) والمصرف (Drain) وبالأبعاد التالية (1×0.35cm) تفصل بينهما مسافة (0.5mm) وذلك بترسيب معدن النيكل بطريقة التبخير تحت الضغط المخلخل. مع مراعاة قدر الامكان ان تكون المسافة بين المصدر والمصرف مساويا "تقريبا" الى عرض قطب البوابة .

وبين الشكل رقم (1) مراحل صناعه ترانزستور وتأثير المجال من نوع بوابة شوتكي .يبين الشكل (2) مخطط الدائرة الكهربائيه المستخدمه في قياس ميزتي الخروج والانتقاليه (SG FET-) حيث تحتوي الدائرة على مصدرين لل قوة الدافعه الكهربائيه احدهما يغذي المنبع (S) والاخر يغذي البوابه

حسين فالح حسين و وائل عبدا لسلام عبد الغفور

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ملحوظة هامة لمفسد :-

تمت دراسة الخواص الكهربائية لترانزستور تأثير المجال المغناطيسي مادة (PPAP) وذلك من خلال قياس ميزتي الاخراج والانتقالية عند درجة حرارة المختبر . وقد تم الاعتماد في القياسات على تسجيل قيم التيار عند الحالة المستقرة والتي كانت بعد ثلاث دقائق من تسليط الفولتية على العينة . أن عدم وصول التيار الى الحالة المستقرة عند زمن أقل من ثلاث دقائق يعزى الى تيار الامتصاص المتولد نتيجة لعوامل عديدة منها وجود مراكز الامتصاص وانتشار العيوب البلورية في مادة البوليمر ، وكذلك قد يكون لتأثير المذيب المتبقي والنواتج غير المتفاعلة دور مهم في تحديد مقدار تيار الامتصاص . يبين الشكل (3) ميزة الاخراج المقاسة عند درجة حرارة الغرفة (30°C) وتحت الضغط المخلخل (10⁻³ Torr) والتي تشير الى تغير تيار (المصرف-المنبع) مع تغير الفولتية المسلطة بينهما . وقد تم قياس هذه الميزة عند قيم مختلفة من فولتية البوابة والممتدة من (+50 الى -50 فولت) . ولا تزال هذه القيم كبيرة نسبياً اذا ما تم مقارنتها مع ترانستور تأثير المجال والتي تكون فيه الطبقة الفعالة من مادة أشباه الموصلات . يلاحظ من الشكل أن التيار يبدأ بالزيادة التدريجية والتي تكون خطية في بعض الاحيان عند مبداء الفولتية الواطئة (المصرف - المنبع) يكون مقدارها معتمداً على مقدار الفولتية ويكون مقدارها معتمداً على مقدار فولتية البوابة من خلال العلاقة التالية:-

$$I_d = (W_{ci} \mu / L) (V_G - V_T) V_d \dots \dots (1)$$

حيث تمثل L, V_T, μ, C_i, W عرض القناة ، السعة لوحدة المساحة ، حركية الحاملات ، فولتية العتلة وطول القناة على التوالي . يلي المنطقة الخطية زيادة بالتيار وبشكل أسّي مع زيادة فولتية (المصرف - المنبع) ولغاية فولتية القصر Pinch-off voltage (V_p) تلك الفولتية التي يبدأ عندها التيار باخذ قيمة الاشباع حيث يكون غير معتمد على قيمة الفولتية (المصرف - المنبع) . فعلى سبيل المثال عند متابعة الميزة المقاسة عند ($V_g = 0$) يلاحظ أن

مدى الفولتيات التي يتغير بها التيار بصورة خطية مع فولتية (المصرف - المنبع) تكون محصورة بين (480-580) فولت يليها التغير الاسّي للتيار والذي يستمر لغاية فولتية القصر التي تبلغ قيمتها (740 فولت) . يتماثل شكل ميزة الاخراج عند جميع فولتيات البوابة المختلفة ويكون تغير فولتية القصر مع فولتية البوابة مبنياً في الشكل (4) حيث يلاحظ زيادة قيمة V_p مع زيادة V_G . أن بالامكان أستنتاج نوعية النبيطة المصنعة سواء كانت Normally on أو Normally off بالاستعانة بميزة الاخراج (6) . حيث يبين الشكل السابق ان هناك قيمة محسوسة للتيار مقدارها (9×10^{-8} A) عند قيمة البوابة $V_g = 0$ وتقل هذه القيمة مع زيادة فولتية البوابة باتجاه الانحياز السالب يدل على ان النبيطة من نوع Normally on ان المجال المتولد في السطح الفاصل بين البوابة والبوليمر يعمل على زيادة حاجز الجهد في وصلة (معدن - بوليمر) في حالة انحياز البوابة السالب الذي يؤدي الى نشوء منطقة خالية من الشحنات depletion region هذه المنطقة تخترق قناة التوصيل مسببة زيادة في مقاومتها والذي له تأثير مهم على نقصان تيار (المنبع - المصرف) وانتقال النبيطة من توصيلة قناة حاملات الشحنة بين المنبع والمصرف الامر الذي يؤدي الى زيادة التيار المار في النبيطة .

يبين الشكل (5) تغير نسبة تيار (المنبع - المصرف) الى نسبة تيار الاشباع I_{sd}/V_p عند $V_g=0.0$ مع النسبة بين فولتيه (المنبع - المصرف) الى فولتية القصر (V_{sd}/V_p) لقيم ثابتة من V_g/V_p يطلق على ميزة الاخراج التي تقع فوق منحني $V_g/V_p=0$ (depletion, enhancement mode) والتي ترافق القيم الموجبة والسالبة لـ V_g/V_b على التوالي . يبين الشكل (6) ميزة الانتقالية المقاسة عند درجه حرارة الغرفة ولقيم V_{sd} تراوحت بين (300-1000V) وتوضح هذه الميزة كيفية تغير تيار (المصرف-المنبع) مع فولتيه البوابة .

ان نمط الـ Depletion والـ Enhancement يكون واضحاً عند الانحياز الموجب والسالب لفولتية البوابة على التوالي ويكون التيار معتمداً على فولتية V_{sd} ويتناسب معها طردياً . ان سلوك هذه الميزة يشبه الى حد كبير السلوك نفسه في ترانزستور تأثير المجال نوع معدن اوكسيدشبه موصل MOS-FET والمتضمن بولي استيلين (7) . ومن المتوقع ان تكون فولتيه العتبة التي تعمل بها هذه النبيطة اكبر من فولتيه العتبة المتضمنه بوليمر استيلين طالما كانت توصيليه البوليمر اقل بكثير من توصيلية بولي استيلين .

الخلاصة :-

تم تصنيع ترانزستور تأثير المجال من نوع بوابة شوكي والمتضمن مادة البوليمر بولي بارا أمينو نزلديهايد . بينت النتائج العلمية أن ميزة الاخراج وميزة الانتقالية قد تم قياسها بعد ثلاث دقائق عن الوصول الى قيم التيار المستقر . وقد كان نوع النبيطة أن عمل النبيطة يعتمد بصورة $V_g=0.0$ أستناداً الى القيمة المحسوسة للتيار عند قيم فولتية البوابة Normally on المصنعة أساسية على حاجز الجهد المتكون عند السطح الفاصل بين المعدن والبوليمر وبسبب التوصيلية الواطئة للبوليمر فإن قيم التيار (5) والفولتية مقارنة بأشباه الموصلات ولا تزال عالية نسبياً

حسين فالح حسين و وائل عبدا لسلام عبد الغفور

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 1- H.A.-R- AL- Chaim, fabrication and study of poly pyrroel /n- silicon (PPY/n-Si) diode, its applications as FET" , M.S.C
- 2- T.A. skotheim (ed) "Hand book of conducting polymers". MarcelDekker ,n.y.,I,(1968),567-570 .
- 3- W.A.Abdul Ghafor , A.AL-Haddad,J Science ,c,15 (1997)12-136.
- 4- W.A.Abdul Ghafor,"sythrsis,characterization and syudys of some new condenstated ;plymers ,Their Electrical properties And pplication as FET",Ph.D.thesis Basrah university-Iraq, (1996) 36.
- 5- Masao Kaneko,Hande book of conductive Molecules & polymers : Vol: 4 conductive polymers :Transport photo physics and applications .Edited by H.S.Nal Wa .(1997) 83 John Wiley & Sons Ltd .
- 6- References 1-,P.93
- 7- J.Burrough and R.Friend ,Physics World ,1 (1988) 24