

التنشيط القاعدي للبتوناييت بواسطة Na_2CO_3

م.م مظفر يعقوب حسين
كلية التربية - جامعة ميسان

الخلاصة :-

تم في هذا البحث تنشيط البنتوناييت الطبيعي والذي لا يمكن الاستفادة منه كثيراً في المجالات الصناعية وذلك بأستخدام محلول قاعدي (تم استخدام كاربونات الصوديوم Na_2CO_3) حيث يتم تبادل ايونات الكالسيوم Ca^{++} الموجودة في البنتوناييت الطبيعي بأيونات الصوديوم Na^+ الموجودة في المحلول القاعدي .

تتم عملية التنشيط بأستخدام نسب وزنية مختلفة من Na_2CO_3 الى الوزن الكلي للبتوناييت وكما يلي (1% , 2% , 3% , 4% , 5% , 6% , 7% و 8%) وكانت نسبة 4% هي الافضل لأن البنتوناييت المنشط يصل لأعلى انتفاخ له عند هذه النسبة حيث يزداد حجمه اربعة اضعاف .

وبهذه الطريقة المبسطة تم تحقيق هدف البحث عن طريق تحسين البنتوناييت الطبيعي وذلك بزيادة مساحته السطحية من 56م²/غم الى 76.8 م²/غم وحجمه المسامي 0.0588 سم³/غم الى 0.062 سم³/غم .

وللحصول على نتائج افضل تم استخدام نسبة وزنية 4% من Na_2CO_3 في تنشيط البنتوناييت الطبيعي ومعالجة الناتج بمحلول HCl بتركيز

10% حيث تزداد المساحة السطحية من 2م²/غم الى 96.7م²/غم والحجم المسامي من 0.0588 سم³/غم الى 0.0677 سم³/غم.

يتم تشخيص البنتوننايت الطبيعي والمنشط بأستخدام جهاز الاشعة السينية XRD وجهاز الاشعة تحت الحمراء FTIR وكذلك يتم قياس المساحة السطحية النوعية والحجم الحبيبي و pH والكثافة الحجمية كل على حدة (كل قياس بالجهاز الخاص به) بينما يتم التحليل الكيماوي للمواد المكونة للبتوننايت بجهاز الامتصاص الذري وبالطريقة الوزنية التقليدية ايضاً

ملاحظة :-

تم الحصول على البنتوننايت الطبيعي من منطقة تسمى (الطريفاي) في مدينة الانبار في العراق من خلال الشركة العامة للمسح الجيولوجي ويحتوي على 70% مونتورلونايت وسعة تبادل للايونات الموجبة (cation exchange capacity CEC) قدرها 65mg/100mg .

- المقدمة :-

يعتبر البنتوننايت نوع من أطيان السمكتايت ومعظمها مكونة من 70% مونتورلونايت و صيغته الكيماوية $\text{Al}_2\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$ or $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$) ويحتوي على شبكة بلورية مكونة من ثلاث طبقات .

وهو من الأطيان المهمة لتعدد استخداماته و ذلك لتحوله الى محلول غروي جلاتيني القوام عند مزجه مع الماء ، وقابليته على الانتفاخ في الماء وبعض المواد العضوية و امتلاكه لدونة عالية


للبتوننايت قابلية عالية لاستبدال الايونات وله مساحة سطحية مناسبة مما جعله يستخدم في الصناعة كمادة أولية في عمليات الامتصاص و الامتزاز، كعوامل مساعدة ، والتطبيقات الانسيابية ، كموائع حفر ، في الإصباغ ، الأدوية ، الورق ، السمنت و السيراميك ومواد التجميل وللبتوننايت لزوجة عالية وذلك لتركيبه الطبقي و سعة التبادل الأيوني الجيدة ، ولصفة الانتشارية للبتوننايت جعلته متفوقا على مثيلاته من الأطنان لحساسيته تجاه منشطات السطوح و البوليمرات و المواد الالكتروليتيية .

توجد أنواع عديدة من البتوننايت إلا أن النوعين الأساسيين هما البتوننايت الكالسيومي (غير المنتفخ) و البتوننايت الصوديومي المنتفخ بالماء .

لكثرة استخدامات البتوننايت الصوديومي في حفر الآبار و كمواد مانعة للتسرب ولتحضير البتوننايت العضوي و كمواد حقن بالاسمنت و كأطنان حفر و في طمر النفايات المشعة و كمواد مانعة للتسرب في البرك و في المشاريع الهندسية و كمواد ملدنة في السيراميك وكرابط في رمل السباكة وفي تنقية المياه و في تركيبة أطعمة الحيوانات وفي مجال الصناعة مثل صناعة الطابوق والمنظفات والسمنت وفي مستحلب الإسفلت وتحبيب خام الحديد وصناعة مبيدات الحشرات و الأصباغ و في حقول النفط وغيرها لذلك من المفيد جدا تنشيط البتوننايت الكالسيومي إلى صوديومي ⁽¹⁾ للحصول على بنتوننايت محسن يمتلك مساحة سطحية اكبر وحجم مسامي أكبر وأكثر فائدة في المجالات الصناعية .

1-1- تركيب البتوننايت :-

إن الوحدة التركيبية الأساسية لأطيان البتوننايت تتضمن طبقات السيلكا المكونة من سيلكا تيتراهايدرال و وحدات الألمنيوم اوكتاهايدرال .
يعتمد تركيب المونتمورلونايت على صفائح المنيوم الاوكتاهايدرال وصفائح سيلكا تيتراهايدرال وعند ضم صفيحة من الألمنيوم الاوكتاهايدرال بين صفيحتين من السيلكا تيتراهايدرال يكون طبقة مفردة وعدة طبقات منها تكون بلورة من البتوننايت⁽²⁾ كما في الشكل (1) .



شكل (1)

يمثل التركيب الطبقي للمونتمورلونايت⁽²⁾

2-1- آلية الانتفاخ :-




يعتبر المونتومورلوناييت احد الاطيان القليلة الذي يعاني زيادة في حجمه عند تعرضه للماء بسبب تغلغل الماء بين طبقاته المفردة . و ينتج عنه نوعين من الانتفاخ هما الانتفاخ البلوري نتيجة كبر حجم البلورة لزيادة المسافة بين طبقاتها و الانتفاخ الحجمي نتيجة زيادة المسافة بين البلورات المتجاورة⁽²⁾.


إن طاقة التميؤ العالية (high hydration energy) لايونات الصوديوم المستبدلة أو الطبيعية تجعل البنتوناييت الصوديومي يمتص كميات كبيرة من الماء مما يسبب الانتفاخ و يحصل هذا الانتفاخ البلوري نتيجة للتوازن بين قوى التجاذب و التنافر الحاصلة بين أسطح الطبقات الداخلية المتجاورة بتأثير الطاقة الكامنة للجزيئة إذ أن الايونات الموجبة المبدلة و أسطح الطين ذات الشحنة السالبة تكون جسورا ما بين طبقات الطين المتجاورة⁽²⁾.

تكون درجة انجذاب ايونات الصوديوم لسطح الطين اقل لذلك فانه أكثر تسببا للانتفاخ عند تواجده على سطح الطين لكون طبقات الطين المتجاورة ذات الشحنة السالبة تتنافر أثناء امتصاصها للماء ، أما عند تشبع البنتوناييت الكالسيومي بالماء يكون انتفاخه اقل لأن تجاذب ايوناته للسطح المجاور اكبر⁽²⁾ .

ومن العوامل الأخرى المؤثرة على قابلية الانتفاخ هو الحجم الحبيبي ففي البنتوناييت الطبيعي الكالسيومي يكون معدل الحجم الحبيبي عدة مايكرومترات في الماء و ذلك بسبب قوة التجاذب الالكتروستاتيكي بين طبقات البلورة ولكن البنتوناييت الصوديومي المنشط له طبقات بلورية فريدة من نوعها مكونة من حبيبات ناعمة جدا تتراوح من عشرة إلى

مئات المايكرومترات وينتفخ بالماء بسبب ضعف التجاذب
الالكتروستاتيكي بين طبقات البلورة⁽¹⁾ كما مبين في الشكل (2) (3).





شكل (2)

يبين آلية الانتفاخ في البنتوناييت الصوديومي عند أمتصاصه للماء⁽³⁾

2- الجزء العملي :-

2-1 المواد المستخدمة:

- 1- أطيان البنتوناييت وتم جلبها من محافظة الانبار في العراق .
- 2- كاربونات الصوديوم المختبرية وتم شرائها من السوق المحلية.
- 3- حامض الهيدروكلوريك المختبري وتم شرائه من السوق المحلية.
- 4 - ماء مقطر.

2-2 - الاجهزة المستخدمة:

- 1 - جهاز قياس الأس الهيدروجيني pH (Extech Instrument) meter.

- 2- فرن تجفيف كهربائي .

3- جهاز فحص المساحة السطحية النوعية (Surface area analyzer)

4- جهاز فحص حيود الاشعة السينية (Shimadzu XRD 6000
ياباني المنشأ).

5- جهاز فحص الاشعة تحت الحمراء (FTIR Shimadzu 4400)
ياباني المنشأ.

6- جهاز مطياف الامتصاص الذري (Atomic Absorption
Shimadzu AA-(68GG) ياباني المنشأ.

7- جهاز الاهتزاز المغناطيسي .

8- ميزان نوع (Sartorius GMBH Gottion) الماني غربي المنشأ.
وتم استخدام هاون (Mortar)مصنوع من مادة الألومينا لطحن النماذج
الناجمة المجففة للبنتونايت المعامل بالمحلول القاعدي وسلندر زجاجي
وبيكز زجاجي.

3- 2 طريقة العمل :

1- تشيط البنتونايت الكالسيومي الطبيعي بواسطة كاربونات الصوديوم
(Na_2CO_3)

تم تجفيف البنتونايت الكالسيومي الطبيعي في فرن كهربائي بدرجة
105 درجة مئوية للتخلص من الرطوبة لمدة 24 ساعة وبعد ذلك تم
أجراء عدة تجارب للتوصل الى النسبة الوزنية الأفضل من كاربونات
الصوديوم الى البنتونايت و ذلك بأخذ النسب
(0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% and 8%) من وزن البنتونايت
وتم أجراء التجارب الآتية على أساس هذه النسبة :

أ- اذيب كل وزن من الاوزان التالية : (0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 and) غم من كاربونات الصوديوم في بيكر زجاجي خاص به يحتوي على 50 مل من الماء المقطر و أضيف 10 غم من البنتونايت الكالسيومي الطبيعي المجفف لكل بيكر و خلطه لمدة خمس دقائق بواسطة جهاز الاهتزاز المغناطيسي بدرجة حرارة الغرفة و ثم تركه ليركد لمدة 24 ساعة ، لوحظ زيادة انتفاخ البنتونايت مع ارتفاع وزن كاربونات الصوديوم المذابة وتم الحصول على اقصى حالة انتفاخ عند وزن 4غم حيث لوحظ انتفاخ حجم البنتونايت إلى أربعة إضعاف حجمه (مقارنة بحجمه عند خلط البنتونايت الطبيعي بالماء فقط) و تم التخلص من الماء الزائد و رشح البنتونايت الرطب ثم جفف بدرجة حرارة 105 مئوية لحين تمام جفافه ثم طحن لحجم 0.3ملم وتم الاحتفاظ به في المجفف لحين إجراء الفحوصات المختلفة عليه، وعند معاملة كمية قليلة من البنتونايت المنشط و المجفف بالماء المقطر لوحظ انتفاخه بنفس المقدار السابق.

ب - وفي تجربة أخرى تم استعمال 10% HCl لغسل كمية من البنتونايت المعامل بـ 4wt% Na_2CO_3 مع الرج لمدة خمس دقائق و ترك لمدة 45 دقيقة ليركد، لوحظ فصل القليل من الماء وتغير لونه إلى الأصفر الفاقع مع ظهور حبيبات سوداء في القاع مصحوبة بفقاعات على سطح الطين ، ثم تمت اضافة كمية من الماء المقطر و حرك و رشح مع غسله بالماء المقطر لعدة مرات للتخلص من حامض الهيدروكلوريك (وتم التأكد من ذلك بالكشف عن الكلورايد باستخدام محلول نترات الفضة) و جفف بدرجة حرارة 105 درجة مئوية لحين ثبوت الوزن و طحن وحفظ في المجفف.

4-2- قياس الكثافة الحجمية (Bulk Density)

في هذه التجربة تم استخدام اسطوانة حجميه سعة 50 مل وتم وزن الاسطوانة وهي فارغة ثم ملئت بمادة البنتوناييت الطبيعي بعد تجفيفه و دكت (tapped) على المنضدة 20 مرة و وزنت مع البنتوناييت ، بعد ذلك ملئت الاسطوانة أعلاه بالماء المقطر و حسبنا الكثافة الحجمية من معرفة الكتلة و الحجم .

2-5- قياس الأس الهيدروجيني pH :-

تم قياس حامضية نماذج البنتوناييت الثلاثة (البنتوناييت الطبيعي والبنتوناييت المعامل بكاربونات الصوديوم 4wt% والبنتوناييت المعامل بكاربونات الصوديوم 4wt% وحامض الهيدروكلوريك 10%) بجهاز pH meter (EXTECH Instrument) تم خلط 10 غم من البنتوناييت مع 150مل من الماء المقطر لمدة 30 دقيقة على جهاز الاهتزاز المغناطيسي بعدها تم تركه ليركد لمدة 15 دقيقة و اخذ الماء الطافي فوق الطين و تم قياس حامضيته (pH) بدرجة حرارة الغرفة وقيست حسب المواصفة القياسية الهندية (4).

2-5- قياس نسبة الرطوبة :-

تم تجفيف 150 غم من البنتوناييت الطبيعي في فرن كهربائي بدرجة حرارة 105° مئوية لمدة أربع ساعات و كانت نسبة فقدان الوزن 2.2% بسبب فقدان الرطوبة و تم الحصول على نتيجة مشابهة عند تكرار التجربة .

6- 2فحص المساحة السطحية النوعية و حجمه المسامي :-

تمثل المساحة السطحية النوعية بالمساحة الكلية للسطح الخارجي للدقائق مع مساحات طبقاتها الداخلية ، وهي من الخصائص الأساسية التي تؤثر على غروية و انسيابية البنتوناييت .

وغالباً ما تقاس المساحة السطحية النوعية من ايزوثرمات الامدصاص بطريقة BET وذلك بامدصاص غاز النيتروجين على الطين بدرجة 77K وغالباً ما تستخدم المساحة السطحية النوعية لتحديد نسبة معدن Smectite بصورة أولية وتمت الفحوصات باستعمال جهاز Surface area analyzer في شركة ابن سينا العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.

2-7 فحص حيود الاشعة السينية :-

تعتبر طريقة حيود الاشعة السينية من الطرق المعتمدة لتشخيص المكونات و الاطوار لاي مادة بلورية اضافة الى استعمالها في قياس معدل المسافات بين الطبقات و اساسها النظري معادلة براغ المعروفة ⁽⁵⁾:

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

$$n = \text{عدد صحيح}$$

$$\lambda = \text{الطول الموجي للأشعة المستخدمة}$$

$$d = \text{المسافة بين الطبقات}$$

$$\theta = \text{زاوية الحيود}$$

وزوايا حيود الأشعة السينية (2θ) صفة مميزة لكل مادة بلورية و هي من الطرق المتبعة في تشخيص المركبات المجهولة ⁽⁵⁾ وتم استعمال جهاز (XRD6000 SHIMADZU) في مختبرات وزارة العلوم و التكنولوجيا لإجراء فحوصات الأشعة السينية لأهداف هذا البحث .

2-8 فحص الاشعة تحت الحمراء :-

أستخدم جهاز (FTIR Shimadzu 4400) لفحوصات امتصاص الأشعة تحت الحمراء لنماذج البنتوناييت المختلفة في هذا البحث ، إن الأطياف الاهتزازية لامتصاص الأشعة تحت الحمراء تحدد نوع الأواصر الموجودة في

المركب و بالتالي تعطي فكرة عن طبيعة المركبات الموجودة فيه و كذلك في متابعة التغيرات التي تطرأ عليه أثناء التنشيط الكيميائي (5).

طُحنت النماذج المجففة من البنتوناييت بطاحونة كرات فولاذية مع KBr بنسبة 1mg من البنتوناييت الى 10mg من KBr وصنع منها قرصا لإغراض الفحص و على مدى طيفي من $400-4000\text{cm}^{-1}$.

2-9 التحليل الكيميائي بمطياف الامتصاص الذري Atomic Absorption

:-

يعتمد طيف الامتصاص الذري على تذبذبة النماذج يليها امتصاص الأشعة الخاصة للذرات المثارة ، تتضمن تقنية طيف الامتصاص الذري توليد أشعة خاصة للعناصر المطلوبة وخلق بخار ذري للنموذج واستبيان و قياس طيف الامتصاص لكل عنصر ثم تحديد نسبته المئوية في النموذج (6). واجريت الفحوصات في شركة ابن سينا العامة.

3- النتائج و المناقشة :-

3-1- تجارب التنشيط :- في تجربة تنشيط البنتوناييت الكالسيومي بواسطة كاربونات الصوديوم تبين إن النسبة المثلى لكاربونات الصوديوم كانت 4wt% وزنا من البنتوناييت المجفف بعد إن أجريت عدة تجارب استخدمت فيها النسب (0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,7% and 8%) وتم اعتماد النسبة

4wt% بسبب وصول البنتوناييت المنشط إلى حالة قصوى من الانتفاخ بعد ازدياد حجمه لأربعة أضعاف

ويمكن تفسير هذه الحالة بسببين .

السبب الاول هو ازدياد الفة الايونات الموجبة مع اسطح اطيان البنتوناييت ذات الشحنة السالبة مع ازدياد عدد الشحنات التي تحملها (الايونات الموجبة) ولكون ايونات الكالسيوم تحمل شحنتين موجبة فألفتها مع البنتوناييت اكبر من الفة ايونات الصوديوم ,فلذلك في التراكيز الواطئة لكاربونات الصوديوم تكون امكانية استبدال ايونات الكالسيوم بايونات الصوديوم قليلة لكن عند زيادة تركيز ايونات الصوديوم تزداد امكانية الاستبدال حيث يتلاشى الفرق بالالفه مع زيادة تركيز الصوديوم لحين الوصول الى نسبة معينة من تركيز كاربونات الصوديوم وتثبت عندها عملية الاستبدال (عند نسبة 4wt%) بحيث زيادة النسبة فوق النسبة المذكورة لايؤثر وذلك لكون عملية استبدال ايونات الكالسيوم بأيونات الصوديوم قد وصلت الى اقصى حد وقد تم استبدال جميع ايونات الكالسيوم تقريباً بأيونات الصوديوم⁽⁷⁾ لذلك زيادة النسبة الوزنية لكاربونات الصوديوم اكثر من 4wt% لا جدوى منها وغير اقتصادية.

والسبب الثاني هو ان ايونات الصوديوم الموجبة واسطح طبقات الطين ذات الشحنة السالبة تكون جسوراً ما بين طبقات الطين المتجاورة وتكون درجة انجذاب ايونات الصوديوم لأسطح الطين اقل من انجذاب ايونات الكالسيوم ولذلك فإنه اكثر تسبباً للانتفاخ عند تواجده على سطح الطين لكون طبقات الطين المتجاورة تتنافر اثناء امتصاصها للماء ومن البديهي ان تزداد نسبة الانتفاخ لأطيان البنتوناييت مع زيادة نسبة تركيز ايونات الصوديوم وتصل الى اقصى حالة انتفاخ عندما يكون تركيز كاربونات الصوديوم هو 4wt% لأنه

عند حدود هذا التركيز يحصل اقصى حالة تبادل ما بين ايونات الصوديوم في المحلول وايونات الكالسيوم على اسطح طبقات الطين (2).

3-2- قياس الكثافة الحجمية: - تم قياس الكثافة الحجمية مختبريا لنموذج

البتونايت الطبيعي وكانت قيمتها 1.1652gm/ml .

3-3- قياس الأس الهيدروجيني :- تم حساب pH لنماذج البتونايت

بجهاز (pH meter) وكانت النتائج مطابقة نسبيا للنتائج القياسية

المأخوذة من الأدبيات المنشورة وكما مبين بالجدول أدناه .

جدول رقم (1)

يبين قيم الـ pH لنماذج البتونايت الطبيعي و المنشط

Sample	PH
Calcium Bentonite	7.04
Activated Bentonite by Na_2CO_3	7.21
Activated Bentonite by $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl}$	8.39

3-4- فحص المساحة السطحية النوعية و الحجم المسامي:-

عند إجراء فحص المساحة السطحية النوعية و الحجم المسامي للنماذج

الثلاثة للبتونايت

(الطبيعي ، المعامل بـ Na_2CO_3 و المعامل بـ Na_2CO_3 و المغسول

بحامض الهيدروكلوريك) لوحظت زيادة بالمساحة السطحية بعد معاملة

البتونايت الطبيعي بـ Na_2CO_3 ويزداد بنسبة أكثر عند غسل المعامل منه

بحامض الهيدروكلوريك وكما مبين بالجدول (2) أدناه. ويمكن تفسير ذلك

كما يلي :-

1 - في حالة معاملة البنتوننايت بمحلول كاربونات الصوديوم 4wt% تم استبدال ايونات الكالسيوم بأيونات الصوديوم وحصول اقصى حالة انتفاخ كما تم شرحها بالتفصيل في الفقرة (1-3) . ونتيجة حصول حالة الانتفاخ تم الحصول على بنتوننايت صوديومي منشط له طبقات بلورية فريدة من نوعها مكونة من حبيبات ناعمة جداً⁽³⁾ , ونتيجة لذلك نحصل على مساحة سطحية اكبر وحجم مسامي اكبر حيث تزداد المساحة السطحية والحجم المسامي كلما كانت الحبيبات المكونة لطبقات اطيان البنتوننايت صغيرة.

2 - في حاله غسل النموذج المعامل ب 4wt% من Na_2CO_3 بمحلول 10% HCl سيتم استبدال ايونات الصوديوم على اسطح البنتوننايت بأيونات الهيدروجين العاليه التركيز في محلول الغسل الحامضي HCl 10% (ايونات الهيدروجين H^+ تحمل شحنة موجبه واحده وايونات الصوديوم Na^+ تحمل شحنة موجبه واحده ايضا لكن ايونات الصوديوم اكثر ألفه مع اسطح البنتوننايت من ايونات الهيدروجين حيث انه في حاله تساوي الشحنات التي تحملها الايونات يكون الايون الذي يمتلك عدد ذري اكبر هو الاكثر ألفه من غيره مع البنتوننايت) ولكن عند التراكيز العاليه لايون الهيدروجين (10% HCl)ستعكس حاله وتتلشى الألفه ويكون بإمكان ايون الهيدروجين استبدال ايون الصوديوم⁽⁷⁾ . ولكون ايون الهيدروجين اقل ألفه مع اسطح طبقات البنتوننايت فهذا يؤدي الى نقصان الحجم الحبيبي لطبقات البنتوننايت وبالتالي زياده حجم البنتوننايت ونتيجة لذلك نحصل على مساحه سطحيه اكبر وحجم مسامي اكبر⁽³⁾

و بالرجوع إلى الأدبيات المنشورة تبين إن زيادة المساحة السطحية يؤدي إلى تحسن في خصائص البتونايت و بالذات خاصية الانتفاخ (1).

جدول رقم (2)

يبين المساحة السطحية النوعية و الحجم المسامي لنماذج البتونايت الثلاثة

نماذج البتونايت	المساحة السطحية النوعية (م ² /غم)	الحجم المسامي (سم ³ /غم)
بتونايت طبيعي	56	0.05882
بتونايت معامِل بـ Na_2CO_3	76.801	0.0621
بتونايت معامِل بـ Na_2CO_3 و مغسول بـ HCl	96.76	0.06772

3-5- التحليل الكيماوي لنماذج البتونايت بواسطة (Atomic Absorption) :-

عند إجراء التحليل الكيماوي لنماذج للبتونايت الثلاثة لوحظت زيادة في نسبة الصوديوم عند معاملة البتونايت الكالسيومي بـ Na_2CO_3 مع نقصان في نسبة الكالسيوم جدول (3) مما يدل على استبدال نسبة كبيرة من ايونات الكالسيوم بايونات الصوديوم . وعند معاملة البتونايت المعامِل Na_2CO_3 بمحلول 10% HCl لوحظ نقصان في نسب الصوديوم لأستبدالها بايونات الهيدروجين الموجوده في

المحلول الحامضي ولوحظ ايضا نقصان في نسب الكالسيوم لذوبانها بحامض الهيدروكلوريك.

جدول رقم (3)

يبين التحليل الكيميائي لنماذج البتونايت الثلاثة

Sample	Ca%	Na%
Calcium Bentonite	4.41	1.33
Activated Bentonite by Na_2CO_3	1.16	6.62
Activated Bentonite by $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl}$	0.28	0.21


3-6- فحص الأشعة السينية :-

عند دراسة أطيايف حيود الأشعة السينية لنماذج البتونايت الثلاثة (الطبيعي ، المعامل بواسطة كربونات الصوديوم و المعامل المغسول بحامض الهيدروكلوريك) لوحظ وجود المركبات الاساسية للبتونايت: المونتمورلونايت (M) ، الكوارتز (Q) والكرستوبلايت (C) وكربونات الكالسيوم (CaCO_3) .

للبتونايت الطبيعي وجدنا قمم (M) عند قيم 2θ الآتية : 17.5 , 34.5 , 6.5 , 9 , 19.5 و قمة Q (الكوارتز) عند 2θ (26.5) و قمم C (الكرستوبلايت) عند 2θ (21 , 36) من خلال مقارنتها مع أطيايف حيود الاشعة السينية في الأدبيات المنشورة⁽⁵⁾ إضافة لذلك وجود مركب كربونات الكالسيوم CaCO_3 عند 2θ (29.5 , 39.5) وهذا ينطبق مع فحص الاشعة السينية لمركب كربونات الكالسيوم النقي⁽³⁾.

وعند معاملة النموذج بـ Na_2CO_3 بقيت المركبات الأساسية (M , C, Q) موجودة مع ارتفاع في قمة مركب كربونات الكالسيوم أي زيادة تركيز كربونات الكالسيوم في البنتوناييت وذلك لأستبدال جزء من ايونات الكالسيوم بأيونات الصوديوم خلال عملية التنشيط بواسطة محلول كربونات الصوديوم (Na_2CO_3). ويمكن تفسير ذلك بزياده نسبه CaCO_3 المترسبه في اطياف البنتوناييت نيجه لاضافه Na_2CO_3 وحصول حاله استبدال ما بين ايونات الصوديوم في المحلول والكالسيوم على اسطح طبقات البنتوناييت وتكون CaCO_3 كماده راسبه في الطين.

بعد إضافة حامض الهيدروكلوريك بتركيز 10% بدرجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة لوحظ انخفاضاً كبيراً في قمم كربونات الكالسيوم من مخطط حيود الأشعة السينية (شكل 3) و المعرفة مواقعها سابقا وذلك بسبب تفاعل الكربونات مع الحامض, و كذلك تمت ملاحظة بروز قمم M , C في المنطقة ما بين 2θ (35 - 40) و يمكن تفسير ذلك لوجود تداخل ما بين هذه القمم و القمم العائدة لكربونات الكالسيوم و عند إضافة الحامض انخفضت قمم كربونات الكالسيوم وفسحت المجال لبروز قمم M , C وتم التوصل إلى ذلك من دراسة طيف حيود الأشعة السينية لكربونات الكالسيوم النقية التي تم الحصول عليها من المصدر أعلاه (3).



شكل (3)

يبين فحص الأشعة السينية للبتوناييت المنشط بواسطه كاربونات الصوديوم
(A) والبتوناييت الطبيعي (B) والبتوناييت المنشط المغسول بحامض
الهيدروكلوريك (C)

3-7- فحص الاشعة تحت الحمراء :-


عند إجراء فحص الاشعة تحت الحمراء FTIR للبتوناييت الطبيعي بين طيف الامتصاص (شكل 4) لوحظ وجود قمم أمتصاص للترددات العالية في المنطقة ما بين 3500 - 3700 سم^{-1} وهي امتصاص لمجاميع الهيدروكسيل (OH^-) الموجودة على سطح البتوناييت و كذلك المتأتية من جزيئات الماء (شكل 7-) ووجود كميات قليلة من مادة كاربونات الكالسيوم CaCO_3 عند (1400-1500 سم^{-1}) ، 1800 سم^{-1} ، 2513 سم^{-1} و 870 سم^{-1} ، كذلك وجود الألمنيوم بهيئة مركب AlMgOH عند 850 سم^{-1} و عنصر الحديد في التركيب البلوري عند 850 سم^{-1} و 900 سم^{-1} ولوحظ في المنطقة المحصورة ما بين 400-600 سم^{-1} وجود Si-O و Al-O و في 960 - 1150 سم^{-1} ولوحظ قمة كبيرة اهتزازية للآصرة Si-O .

إن الأطياف الاهتزازية للبتوناييت تعطي فكرة عن تركيبه الكيميائي و الأطوار المعروفة الموجودة في مثل هذا النوع من الطين هي مركبات السيلكا و كاربونات الكالسيوم و أطوار المونتمورلونايت .

والنتائج التي تم الحصول عليها تنطبق مع الأدبيات المنشورة (8) مع الاختلاف في شدة القمم و يعزى ذلك إلى منشأ البتوناييت الطبيعي المستخدم . عند معاملة البتوناييت الكالسيومي بواسطة كاربونات الصوديوم لوحظ زيادة نسبة كاربونات الكالسيوم CaCO_3 من زيادة حدة قممه عند الترددات 1800


سم⁻¹ ، 2513 سم⁻¹ ، 870 سم⁻¹ و 2873 سم⁻¹ و المنطقة الممتدة من 1400 – 1500 سم⁻¹ ويمكن تفسير ذلك زيادة نسبة CaCO_3 المترسبة في الطين نتيجة لإضافة Na_2CO_3 كذلك قلت نسب Al-O و Si-O كما هو واضح في المنطقة الممتدة من 450 – 550 سم⁻¹ (شكل 5) وهذه النتائج تتطبق مع الأدبيات المنشورة⁽⁸⁾.

عند غسل البنتوناييت المعامل بحامض الهيدروكلوريك HCl لوحظ اختفاء القمم المميزة لـ CaCO_3 عند الترددات 1400 – 1500 سم⁻¹ ، 2873 سم⁻¹ و 1800 سم⁻¹ مما يدل على إن الغسل بحامض الهيدروكلوريك أدى إلى التخلص من جزء كبير من مادة كاربونات الكالسيوم كما موضح (بالشكل 6) وقد تمت الاستعانة بالأطياف الاهتزازية القياسية للمركبات النقية Na_2CO_3 ، CaCO_3 ، SiO_2 ، Al_2O_3 من الأطالس المختصة بهذه الأطياف الاهتزازية⁽⁹⁾ والشبكة العنكبوتية⁽¹⁰⁾ لإغراض المقارنة والتأكيد من صحة هذه المناقشة والاستنتاجات .




شكل (4)

يبين فحص الاشعة تحت الحمراء للبنتونايت الكالسيومي




شكل (5)

يبين فحص الاشعة تحت الحمراء للبتونايت المنشط بـ Na_2CO_3



شكل (6)

يبين فحص الاشعة تحت الحمراء للبتونايت المنشط و المغسول بـ HCl





شكل (7)

طيف الاشعة تحت الحمراء للماء⁽¹⁰⁾

3-8- الفحص المجهرى:


من خلال الفحص بالمجهر الضوئي لنموذجي البتونايت الطبيعي و المعامل بواسطة كاربونات الصوديوم الصورة (2,1) لوحظ في النموذج الطبيعي وجود التركيب الدقائقي المسطح للمونتمورلونايت مع وجود دقائق ملونة واضحة لأكاسيد الحديد مع دقائق لامعة يعتقد انها للسيلكا و لم تلاحظ فروقات كبيرة في الصورة المجهرى عند معاملته مع كاربونات الصوديوم مما يشير الى بقاء تركيبه البلوري بعد هذا التعامل و يؤيد ذلك حيود الأشعة السينية الشكل (3) .






صورة (1)

الصورة العليا تبين دقائق البتونايت الكالسيومي الطبيعي و الصورة السفلى
تبين البتونايت بعد تعامله مع كاربونات الصوديوم بتكبير 200%





صورة (2)

الصورة العليا تبين دقائق البنتوناييت الكالسيومي الطبيعي و الصورة السفلى تبين البنتوناييت بعد تعامله مع كاربونات الصوديوم بتكبير 50%

الاستنتاجات

- 1- تم تثبيت طريقة كيميائية مبسطة لتحويل البنتوناييت الكالسيومي الطبيعي إلى بنتوناييت صوديومي بدرجة حرارة الغرفة.
- 2- تم التأكد من الحصول على البنتوناييت الصوديومي من عملية الانتفاخ و أكدت التحاليل الكيميائية هذا الرأي و ذلك بزيادة نسبة الصوديوم في البنتوناييت المعامل عما كانت عليه في البنتوناييت الكالسيومي الطبيعي (جدول - 3)

3- تطابقت نتائج الفحوصات الفيزيائية و التحاليل الكيماوية للبتونايت الكالسيومي الطبيعي و الصوديومي المحضر مع نتائج الأدبيات المنشورة و التي تمت الاشارة اليها سابقا مع الأخذ بنظر الاعتبار المصدر الذي أخذ منه البتونايت.

4- تم تحسين البتونايت المنشط وجعل مساحته السطحية $76.8 \text{ م}^2/\text{غم}$ و حجم مسام $0.062 \text{ سم}^3/\text{غم}$ بعد ان تم معاملته بمحلول كربونات الصوديوم $4\text{wt}\%$.

5- تم تحسين البتونايت المنشط بدرجة اكبر وجعل مساحته السطحية $96.76 \text{ م}^2/\text{غم}$ و حجم مسام $0.0677 \text{ سم}^3/\text{غم}$ وذلك بمعاملته بمحلول HCl 10% اضافة الى معاملته في المرحلة الاولى بمحلول كربونات الصوديوم $4\text{wt}\%$.

References

- 1- E GÜNİSTER, SİŞÇİ, A ALEMDAR and N GÜNGÖR, "Effect of sodium dodecyl sulfate on flow and electrokinetic properties of Na-activated

bentonite dispersions", Bull. Mater. Sci., Vol.27, No.3
2004, pp. 317-322 June.

- 2- Will P. Gates, "GEOSYNTHETIC CLAY LINER
TECHNOLOGY: Understanding Bentonite".

gateswp@smectech.com.au, www.smectech.com.au, (2007)

3-

F. KRAEHNBUHL, H. F. STOECKLI, F. BRUNNER, G. KAHR AND M. MUELLER-VONMOOS, "STUDY OF THE WATER- Bentonite System By Vapour Adsorption, Immersion Calorimetry And X-RAY Techniques : I. Micropore Volumes And Internal Surface Areas , Following Dubinin's Theory", Clay Mineral (1987)22, 1-9 .

4- Indian Standard (IS), (part XXVI), No.2720, Methods of test for soils , Determination of pH value, (1973).

5- Manas Ranjan Senapati , " ADVANCED ENGINEERING CHEMISTRY " , Third Edition , (2009).

6- S.S.DARA , " A Text Book of Engineering Chemistry " , S. CHAND & company Ltd , 2009.

7- Kunin R. "Ion Exchange Resin", Rohm And Haas Company , 2nd Ed , New York , John Wiley & Sons Inc., 1963.

8- N.YILDIZ, A.GALIMLI, "Alteration of three Turkish Bentonite by Treatment with Na_2CO_3 and H_2SO_4 ", Ankara university, Faculty of Engineering , Department of chemical Engineering, Turk J chem., 26 393-401 (2002),.

9- Richard A. Nyquist and Ronald O. Kagel, " Infrared spectra of Inorganic compounds ", New York and London (1971).

10- <http://webbook.nist.gov/chemistry/cas-ser.html>

Basic Activation of Bentonite By Na_2CO_3

Mudafar.A.Husain

College of Education University of Missan

Abstract:

In this research the natural Bentonite which cannot be much better used in the industrial fields is activated by using a base solution (in this research , Sodium Carbonate Na_2CO_3) where calcium ions Ca^{++} present in natural Bentonite are exchanged by Sodium ions Na^+ present in the base solution. The activation is done by using various weight persents of Na_2CO_3 of the total weight of the Bentonit as follows: (1%,2%,3%,4%,5%,6%,7% and 8%).4% was taken to be the best one because the activated Bentonite reaches the highest case of swelling Where its volume is increased Four times.

In this simplified method ,the objective of this research was achieved by improving Bentonite by increasing its surface area from $56\text{m}^2/\text{gm}$ to $76.8\text{m}^2/\text{gm}$ and its porosity volume from $0.0588\text{cm}^3/\text{g}$ to $0.062\text{cm}^3/\text{g}$.

For better results Na_2CO_3 4wt% was used for activating the natural Bentonite then the result was treated with HCL 10% where the surface area is increased from $56\text{m}^2/\text{gm}$ to $96.76\text{m}^2/\text{gm}$ and the poresity volume from $0.0588\text{cm}^3/\text{g}$ to $0.0677\text{cm}^3/\text{g}$.

The natural and activated Bentionte was detected using X-ray device XRD and infrared ray FTIR. The specific surface area, pores volume, particle size , pH and volumetric density were also measured separately each one by its device while the chemical analysis of the Bentonite was done by atomice absorption device and the conventional weight method.

Note : The natural Bentonite is obtained from an area called (Turaifawi) in Al -Anbar city in Iraq by the General Co. of Geological scanning . It contains 70% of Montemorlonite and its ation exchange capacity CEC is 65mg/100gm