



تحضير وتشخيص بوليمرات جديدة للاحتجاز المائي كطريقة كيميائية لترشيد مياه السقي

طارق عبدالجليل منديل ابراهيم جليل ابراهيم تمارا عبدالله

جامعة الأنبار – كلية العلوم

الخلاصة:

باستخدام مونومرات هايدروفييلية تم تحضير أربعة بوليمرات جديدة للاحتجاز المائي ذات الامتصاص الفائق للماء (Super Absorption Polymers (SAP بطريقة البلمرة الجذرية تحت جو من النيتروجين باستخدام Ammonium persulfate (APS كباديء للبلمرة وبدرجة حرارة ثابتة 70 م وعلى أنواع (محورة، مطعومة، متراكبة و مشتركة). شخّصت النواتج باستخدام مطيافية (H¹NMR, FT-IR), ودرس الثبات الحراري باستعمال (DSC (Differential Scanning Calorimetry. وكانت سعة امتصاص الماء لهذه البوليمرات من (448 الى 3163 wt/wt).

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: 2013/00/00
تاريخ القبول: 2014/5/6
تاريخ النشر: 2022 / /

DOI: 10.37652/juaps.2014.124116

الكلمات المفتاحية:

Waters Retention,
polymers,
Irrigation waters,
Super absorption molecules

المقدمة:

وتصنف حسب تركيبها البنائي الى: الدائمة /أو الهلام الكيميائي Permanent / chemical gel وتتكون من اواصر تساهمية قوية ثابتة متشابكة كما انها تستطيع بلوغ حالة الانتفاخ المتوازن equilibrium swelling state. والنوع الآخر: المعكوس/أو الجل الفيزيائي Reversible / physical gel و الذي ترتبط جزيئاته بأواصر ثانوية أيونية وأواصر هيدروجينية ضعيفة تتغير حسب ظرف استخدام هذا البوليمر في التربة.(6) وتصنف حسب نوع الشحنة الى الأيونية وغير الأيونية) وتمثل الأيونية النسبة العظمى من هذا النوع وخصوصا الأيونية السالبة الشحنة(7) كما تصنف الى محبة للماء (Hydrophilic) وكاره للماء (Hydrophobic) حسب الفتها الى امتصاص الماء،(8) تمتاز هذه البوليمرات بأنها على شكل بلورات بيضاء تشبه سكر المائدة وهي محبة للماء وتستطيع امتصاص حجم يفوق حجمها بألف مرة، غير سامة، صديقة للبيئة (Ecofriendly) ، تتفكك

تستخدم البوليمرات في مجالات عديدة منها (الهندسية، الطبية وبوليمرات الصناعات الغذائية(1) اما في المجال الزراعي فهي تستخدم في صناعة انابيب الري، الأغذية، الحاويات الزراعية، الادوات. المعدات الزراعية، والمبيدات.(2) ونوع مهم يدعى بوليمرات فائقة الامتزاز (Super Absorption Polymers (SAP للماء أو بوليمرات الاحتجاز المائي ولها فوائد مهمة لتعديل أو تحسين كفاءة استخدام المياه، زيادة القدرة على الاحتفاظ بالماء وتقليل استهلاك مياه السقي، تقليل نفاذية التربة الرملية وزيادة نفاذية التربة الطينية الثقيلة، الحد من تآكل التربة، تحسين النسيج البنائي للتربة وزيادة الشد الرطوبي(3)، تقليل عمليات التبخر للماء و تطوير الارتباط مع الازمدة ومنع نفوذها واحتجازها للاستفادة القصوى والتقليل من تلوث المياه الجوفية عند تسربها، وتعتبر (SAP) من بوليمرات الهلام المائية (Hydrogel polymers)(4) وهي واطئة الوزن الجزيئي، قليلة التشابك، درجة انتقالها الزجاجية منخفضة (Tg) وتوزع جزيئاتها على نوعين طرف ذائب يدعى (Sol)، وجزء طرفي آخر غير ذائب متشابك يدعى هلام (Gel) كما تمتلك هذه البوليمرات توزيع فراغي ثلاثي الابعاد.(5)

* Corresponding author at: College of Science, University of Anbar
E-mail address:

التفاضلي (DSC)، ومحاولة استخدامها في تجربة مختبرية لزراعة نباتات الحنطة والذرة الصفراء لاختبار تأثير هذه البوليمرات على رطوبة التربة وملاحظة حالة الذبول للنباتات.

المواد طرائق العمل:

تنقية المونومرات:

أجريت عمليات غسل المونومرات (حامض الاكلرك، فنييل بايرولدون وخلات الفينيل) لمرتين في محلول 5% من NaOH لإزالة مانع البلمرة الهيدروكوبون. بعدها تم تقطيرها تحت ضغط منخفض 2 (ملي بار)، وبدرجات حرارة واطئة. وحفظت المونومرات المقطرة فوق المناخل الجزيئية لغرض التجفيف.

تحضير بوليمرات الهيدروجول:

حضرت أربعة بوليمرات هيدروجول متنوعة (متراكبة، محورة، مطعمة ومشتركة) بطريقة الجذور الحرة وباستخدام بادئ (APS) Ammonium persulfate في درجة حرارة ثابتة 70°C.

الطريقة العامة للبلمرة:

في ورق رباعي الفوهة (مفاعل للبلمرة) سعة 500 مل مجهز بمحرك ميكانيكي، قمع فصل للإضافة، محرار لمتابعة درجة الحرارة وصنبور لدخول غاز النيتروجين النقي والجاف. وضع الدورق في حوض ماء درجة حرارته ثابتة. وجهاز المفاعل بالمونومرات المقطرة حديثاً والجافة ثم يضاف إليها البادئ وتضاف المواد الأخرى من خلال قمع الإضافة. يجري التفاعل تحت جو خامل مع التحريك المستمر. يتم إيقاف التفاعل عند تغير لزوجة ولون المزيج في ورق التفاعل. يرسب البوليمر باستخدام الميثانول ثم يرشح ويجفف تحت ضغط مخلخل.

تحضير البوليمر المحور فينايل الكحول (PVA):

g1 من (PVA) المذاب في (25 مل) من الماء المقطر. أضيف إليه مع التحريك المستمر (15 مل) من (0.5%) NaOH لمدة

بيولوجيا في الطبيعة ولا تسبب التراكم أو الانبعاثات الغازية الضارة كما في غيرها من البوليمرات.⁽⁹⁾

تحضر بوليمرات الهلام المائية (SAP) بتفاعلات البلمرة الاعتيادية باستخدام مونومرات هي في الغالب من الأكريلات، وهي على أصناف حسب طرق التحضير (بوليمرات متجانسة، مشتركة، مطعمة، المتراكبة والمخاليط البوليمرية)⁽¹⁰⁾ جميع الاصناف تعمل على هدف واحد هو امتصاص أكبر كمية من الماء والاحتفاظ بها لزمن أطول لغرض ترطيب التربة ومنع الذبول للنباتات.⁽¹¹⁾ حضرت بوليمرات الاحتجاز لأول مرة عام 1950⁽¹²⁾ واستعملت في تصنيع العدسات اللاصقة (Contact Lens)، وقامت منظمة الزراعة الأمريكية عام 1970 باستخدام بوليمرات الاحتجاز المائي لتطوير الانتاج،⁽¹³⁾ وفي عام 1990 توسع استخدام هذه البوليمرات تجارياً في الحقل الزراعي، ومن الباحثين في (SAP) (Andry)⁽¹⁴⁾ الذي درس المحتوى الرطوبي بعد استخدام الهلام المائي. والباحثين Kazanskii and Dubrovskii⁽¹⁵⁾ اللذين صنعوا الهلام المائي بطرق تجارية وكذلك الباحث (Dorraj) (16) و (El- Rehin)⁽¹⁷⁾ استخدموا هذه البوليمرات عند زراعة الذرة الصفراء فأدت الى زيادة الانتاج. وتمكن الباحث (Chongsoo et al)⁽¹⁸⁾ والباحث Huttermann⁽¹⁹⁾ من نشر عدة بحوث في حقل بوليمرات الاحتجاز المائي. من سليات استخدام هذه البوليمرات تأثرها بتركيز ايونات الكالسيوم والصوديوم، كما تؤثر على النباتات في مرحلة الانتاج حيث تبقى الرطوبة عالية ووجد ان الاستفادة القصوى تكون في المرحلة الاولى لنمو النباتات.⁽²⁰⁾

تهدف الدراسة الحالية تحضير أربعة بوليمرات جديدة نوع الهلام المائي قادرة على امتصاص كميات كبيرة من الماء وعلى انواع متعددة (متراكبة، محورة، مطعمة ومشتركة). وتشخيص الناتج بمطيافية (H¹NMR, FT-IR) ودراسة ثباتها الحراري باستخدام المسعر الحراري

من النايتروجين النقي والجاف. 15 غم بوليمر PVA المحور (بإضافة 15 مل من 0.5% كلورو حامض الخليك من 0.9%) أضيف الى مزيج التفاعل مع التحريك المستمر لمدة 15 دقيقة. 0.9 غم من البادي APS اضيف الى المزيج مع التحريك المستمر لمدة 25 دقيقة بعدها أضيف 0.04 غم من المادة الرابطة MBA مع التحريك لمدة 4 ساعات حتى تكون الهلام. تم ايقاف التحريك بعدها غمر البوليمر بالايثانول لمدة 24 ساعة ، رشح الناتج وجفف لمدة 3 ساعة بدرجة 80 م وإلتام التجفيف وضع البوليمر في مجفف زجاجي لمدة 72 ساعة. سجل للبوليمر طيف H^1NMR ، FT-IR، وكذلك تم قياس المنحنى الحراري باستخدام DSC

تحضير البوليمر المشترك حامض الاكرليك - مشترك - خلاات الفانيل:
الى مفاعل البلمرة أضيف مزيج 1 غم من مونومر حامض الأكرليك AA_C مع 1 غم من مونومر خلاات الفانيل VAc. 0.02 غم من البادي بيروكسيد البنزويل BP اضيف مع التحريك لمدة 5 دقيقة. 0.005 من المادة الرابطة MBA اضيفت الى مزيج التفاعل مع التحريك المستمر لمدة 30 دقيقة. تم ايقاف التفاعل مع مشاهدة تكون الجل. 2 مل من (4%) NaOH أضيف للمزيج لمعادلة حموضة AA_C

مع التحريك لمدة 30 دقيقة. غمر المزيج بالايثانول لمدة 24 ساعة بعد التخلص من القاعدة. تم الحصول على البوليمر المطعم بالترشيح ثم التجفيف بدرجة 80 م لمدة 8 ساعات. أكمل تجفيف الناتج بالمجفف الزجاجي تحت الضغط المنخفض لمدة 8 ساعات. سجلت أطياف H^1NMR ، FT-IR، للبوليمر مع المنحنى الحراري بجهاز DSC.

30 دقيقة بعدها أضيف (0.9%) من كلور حامض الخليك (CL-CH₂-COOH من قمع الإضافة مع التحريك المستمر لمدة 1 ساعة. ترك المزيج في درجة حرارة المختبر لمدة 24 ساعة، رشح الناتج وجفف بدرجة حرارة 80 م. حفظ البوليمر في مجفف زجاجي (Desiccator) لمدة 72 ساعة تحت ضغط منخفض لإكمال التجفيف. شخص البوليمر بمطيافية FT-IR, H^1NMR ودرس ثباته الحراري باستخدام (DSC) ،

تحضير هيدروجيل متراكب من حامض الاكرليك /البنتونايت:

31 غم من مونومر حامض الاكرليك (مقطر وجاف) المضاف اليه (11 غم NaOH المذاب في 10 مل من الماء المقطر) وضع في مفاعل البلمرة مع التحريك لمدة 30 دقيقة. 3 غم بنتونايت حجم 53 μ ميكروي أضيف الى مزيج التفاعل مع استمرار التحريك لمدة 25 دقيقة. 0.9 غم APS (بائي البلمرة) تم أضافته مع استمرار التحريك لمدة 15 دقيقة. 0.004 غم (MBA) Amide $N^1_Methylen\ bis-acryl$ ، كمادة رابطة للمتراكب أضيف مع التحريك المستمر لمدة 120 دقيقة، بعدها تم غمر المزيج بالايثانول وترك لمدة 24 ساعة في درجة حرارة المختبر. رشح الناتج وجفف بدرجة حرارة 85 م لمدة 10 ساعات و اكمل التجفيف في مجفف زجاجي (Desiccator) تحت ضغط مخلخل لمدة 72 ساعة. علما بأن التفاعل تم في جو من النيتروجين النقي والجاف وبدرجة حرارة ثابتة 70 م. شخص البوليمر بمطيافية FT-IR, H^1NMR ودرس ثباته الحراري باستخدام DSC.

تحضير بوليمر مطعم من البولي كحول الفانيل - مطعم - بيروليدون الفينيل:

30 غم من مونومر فناليل بايرولودون (VP) المقطر والجاف وضع في مفاعل البلمرة مع التحريك المستمر لمدة 30 دقيقة تحت جو

مختبريا باستعمال ادوات زجاجية قياسية. جاءت نتائج التفاعلات موافقة للافتراضات النظرية وتم اهمال التفاعلات ذات نسبة الانتاج الواطئة.

تحويل بولي كحول الفينايل PVA.

تضمن التفاعل إدخال مجموعة الكاربوكسيل بعملية (Etherification) بمفاعلتها مع كلوروحامض الخليك وإدخال مجموعة (CH₂COOH) عن طريق استبدال الهيدروجين الموجود في مجموعة الهيدروكسيل (OH) بالمجموعة المذكورة سابقا، استبدال الهيدروجين في نهاية مجموعة الكاربوكسيل بأيون الصوديوم (Na⁺) من القاعدة (NaOH) لتصبح المجموعة متعادلة الشحنة (-- (CH₂COO⁻Na⁺), ان الشحنة السالبة للمجموعة الجانبية للمركب يمكنها ان تمتز محاليل لها مجاميع مخالفة لها بالشحنة أي زيادة قطبيتها ، إذ أنه عند زيادة قطبية البوليمر العالي الامتصاص فإن هذا يعني أن قيمة الامتصاص للماء تزداد في المحاليل القطبية وفيما يلي معادلة تحويل البولي فنيل الكحول المحور .

أظهرت أطياف FTIR للبوليمر المحور PVA شكل (1) ان التحويل كان جزئيا حيث لم تتفاعل جميع مجاميع الهيدروكسيل مع NaOH لذلك ظهرت في الطيف حزمة عريضة للهيدروكسيل وحزمتين للكاربونيل تعود للحوامض الكربوكسيلية جدول (1).

سجلت أطياف الاشعة تحت الحمراء في كلية التربية للبنات / جامعة الانبار وكانت النماذج على شكل قرص بروميد البوتاسيوم (KBr) . تم قياس طيف الرنين النووي للبروتون ¹H NMR في جامعة العلوم والتكنولوجيا / الأردن وأجريت الفحوصات الحرارية بجهاز DSC في كلية العلوم / جامعة تكريت.

قياس امتصاص الماء:

تم حساب كمية الماء الممتص من قبل الهيدروجل حيث أخذ وزن معلوم من البوليمر الجاف وغمر في الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة للتأكد من وصوله الى حالة التوازن. رشح البوليمر الرطب وتم حساب % لكمية الماء الممتص وباستخدام العلاقة الآتية:

$$Q = \frac{W' - W}{W} \times 100\%$$

Q = % للماء الممتص، W' = وزن البوليمر بعد الترطيب و W = وزن البوليمر الجاف.

تطبيق البوليمرات في الزراعة:

زرعت بذور نبات القمح (الحنطة) والذرة الصفراء في تربة مأخوذة من منطقة الرطبة (تربة صحراوية) وتم السقي المستمر للنبات وبمعدل (50مل) يوميا وبعد مرور عدة أيام من نمو النبات اضيف (0.7 غم) من كل نوع من البوليمرات المحضرة الى جذور النباتات وتم تعديل المدة الزمنية للسقي (كل اربعة ايام وبنفس المعدل لأثبتات امكانية نمو النبات بالاستفادة من الرطوبة الناتجة من المحتجز في البوليمر .

النتائج والمناقشة:

تحضير وتشخيص البوليمرات:

أجريت تفاعلات التحضير والتحويل في منظومة تفاعل خالية من الاوكسجين (تحت جو من النيتروجين النقي والجاف) صممت


وأظهر منحنى التحلل الحراري DSC شكل (2)، ان البوليمر في حالة الجل وعدم ظهور قمة للحالة البلورية، Tg تساوي (52° c) ، ودرجة انصهاره كانت 238 c⁰، والجدول (2) يوضح الخواص الحرارية للبوليمرات المحورة.

جدول (2) الخواص الحرارية للبوليمر المحور PVA

Sample	Melt Onset Temperature °C	Melt Endset Temperature °C	Melt peak Temperature °C	Tg
Modification PVA	220	238	231	52

ويبين طيف ¹H NMR وجود قمة عند الازاحة الكيميائية (δ=1.4) تمثل بروتونات مجموعة (-CH₂-)، القمم عند الازاحة الكيميائية (δ=4.2) تمثل بروتونات مجموعة (-CH -)، القمة الاحادية عند الازاحة الكيميائية (δ=4.5) تمثل بروتونات مجموعة (-CH₂-)، كما مبين في الشكل (3) والجدول (3).

حضر البوليمر المطعم البولي فينايل الكحول - مطعم - فينايل بايروليدون (PVA - g- VPy) من تفاعل مونومرفينيل بايروليدون مع البوليمر PVA فنتج عن البلمرة المطعمة بوليمر محدود التشابك ومسيطر عليه على شكل جل غير ذائب. أضيفت مجموعة الكبروكسيل اولا الى (PVA) لتحويله الى الحالة الايونية الفعالة، ثم مفاعله مع الفيناييل بيروليدون وازافة البادئ APS لبدء عملية البلمرة، وبعدها اضيفت المادة الرابطة MBA لتكوين سلاسل متشابكة. إن لكمية المادة الرابطة تأثيراً كبيراً على كمية الامتصاص إذ أنه كلما قلت درجة التشابك زادت كمية الامتصاص. ان البولي فينايل بايروليدون يكون اكثر هيدروفيلية (Hydrophilic) مقارنة مع البولي فينايل الكحول، كما تم ملاحظته عند اذابه هذه البوليمرات في الماء ، ان الطبيعة غير



جدول (1) حزم امتصاص الاشعة تحت الحمراء FTIR للبوليمر المحور

PVA والبوليمر المطعم PVA-g-VPy

Compound	O-H ν_s Bonding	O-H ν_s Non bonding	C-H ν_s aliphatic	C=O ν_s Carboxylic Acid	ν_s C=O Carboxylic Acid anion	ν_s C-O Ethers	ν_s C-C Aliphatic	ν_s C-N Amide
PVA(Modified)	3430	2630	2899	1708	1670	1049	916	-----
PVA (un modified)	3414	2792	2887	-----	-----	-----	921	-----
PVA-g-VPy Grafted polymer	3475	3625	2840	1705	1666	1080	1049	1448

جدول (4) الخواص الحرارية للبوليمر المطعم PVA -g-VPy

S.	Melt Onset Temperature °C	Melt Endset Temperature °C	Melt peak Temperature °C	TgC°
PVA-g-VPy	150.04	158.95	152.03	78

اظهرت اطياف الرنين النووي المغناطيسي البروتوني $^1\text{H-NMR}$

للبوليمر المحضر من نوع Graft (PVA-g-Vpy) المبين في الجدول

(5) والشكل (6)، وجود قمة ثنائية عند الازاحة الكيميائية ($\delta=1.2$)

تمثل بروتونات مجموعة $(-\text{CH}_2-)$ ، وقمم متعددة عند الازاحة

الكيميائية ($\delta=1.9$) تمثل بروتونات مجموعة $(-\text{CH}-)$ ، وقمة ثلاثية

عند الازاحة الكيميائية ($\delta=2.1$) تمثل بروتونات مجموعة $(\text{C}-\text{H})$

للحلقه الغير متجانسة، وقمم متعددة عند الازاحة الكيميائية ($\delta=2.2$)

تمثل بروتونات مجموعة $(-\text{CH}-\text{N})$ و $(\text{CH}=\text{O})$ للحلقه الغير

متجانسة، وقمة احادية واضحة عند الازاحة الكيميائية ($\delta=2.5$) تمثل

بروتونات المذيب DMSO ، وقمم اخرى وضحاها الجدول السابق.

حضر بوليمر متراكب من حامض الاكرليك - متراكب- البنتونايت

Preparation of composite acrylic acid / bentonite

من تفاعل مونومير حامض الاكرليك AAC مع طين البنتونايت (وهو

مادة ذات لون اصفر شاحب لا تذوب في الماء ولا في الحوامض

العضوية واللاعضوية والقواعد، وهي عبارة عن معادن طينية للسلكيات

التمميئة التي تحتوي في تركيبها على الالمنيوم والمغنيسيوم، والمكون الرئيس

هو معدن المونتمولونايت Montmorillonite الذي يكون مسؤولا عن انتفاخ

البنتونايت). (22)

المتجانسة للـ PVP والالفة العالية للماء تجعل طبيعة تشابكه اغنى من

حيث قابليته لامتصاص الماء. (21) وفيما يلي الميكانيكية المقترحة

لتفاعل تحضير البوليمر المطعم.

أظهر طيف FTIR البوليمر المطعم شكل (4) حزم امتصاص متعددة

موضحة في الجدول (1).


وعند دراسة الخواص الحرارية ولتحديد ثبات البوليمر تجاه

الظروف الحرارية باستخدام جهاز DSC حيث يظهر منحنى الحرارة

الشكل (5) مسار التحلل الحراري للبوليمر المطعم PVA -g-VPy

كما يبين الجدول (4) قيم التحولات الحرارية لهذا الهيدروجيل والذي

اعطى قمة واحدة.



جدول (5) اطياف الرنين النووي المغناطيسي $^1\text{H-NMR}$ للبوليمر

المطعم PVA-g-VPy والمحمور PVA

Compound Name	structure	Chemical shift (δ -ppm)	No. of protons	Group
PVA - g - VPy Graft polymer		1.2 1.9 2.1 2.2 2.5 3.2 3.4 4.5 5.6 7.4	2 5 3 2 1 1 1 3 3 1	efji-k fji-k ji-k i-k DMSO Ca,b,g a,b,g,h,d ghd hd d
Modified PVA			4 4 1	RAFI

جدول (6) حزم امتصاص FT-IR للبوليمر المتراكب (AAc/

Bentonite)

Composite	Acrylic acid / bentonite
VsO-H carboxyl bonding	3622
VsO-H carboxyl non bonding	3485
VsN-H amide symmetric	3441
VsN-H amide asymmetric	3288
VsC-H aliphatic	2908
VsC=O acrylic acid	1712
VsC-N amide	1433
VsSi-O	1039
VsC-C aliphatic	933

تضمن التفاعل عدة خطوات اولاً معادلة حامض الاكريليك

بإضافة كمية محددة من NaOH أي الحصول على درجة تعادل تصل الى 60% ، وبذلك تتكون سلسلة البوليمر من اكريليت الصوديوم.

يضاف البنتونايت بحجم مايكروي 53 مع التحريك ثم يضاف البادئ

للبلمرة tAPS تتكون شبكة ثلاثية الابعاد بعد اضافة العامل المشبك

MBA، البوليمر المتراكب يحتوي على مجاميع هيدروفيلية رئيسة هي

مجاميع الكربوكسيلية ومجموعة حامض الكربوكسيليك ويتأثر البوليمر

SAP بدرجة التعادل لأنه يؤثر على مجاميع الامتصاص (الهيدروفيلية)

وحصول درجة تعادل عالية يعني وجود كمية اكثر من بولي (اكريلات

الصوديوم) / بنتونايت وكمية اكبر من مجموعة الكربوكسيليت على

البوليمر الناتج ، وبما ان مجموعة الكربوكسيليت هي مجموعة حاملة

لشحنة السالبة (Electronegative) في الماء فإن وجود تركيز اعلى

من مجاميع الكربوكسيليت سوف يؤدي الى حصول تنافر بين هذه

المجاميع ويقلل من كمية امتصاص الماء، ومن ناحية اخرى فإن

مجموعة حامض الكربوكسيل لها شحنة متعادلة ولذلك فإنه عند ضبط

نسبة (COOH) مع نسبة (COO^-) فإن البوليمر الناتج سوف يكون

له كمية امتصاص اكبر للماء.⁽²³⁾ وأظهر طيف FT-IR للبوليمر

المتراكب شكل (7)، حزم امتصاص متعددة موضحة في الجدول (6) .

جدول (10) السعة الامتصاصية للماء للبوليمرات المحضرة

نوع البوليمر المحضر	وزن المادة الجافة (g)	وزن المادة بعد الترطيب (g)	النسبة المئوية للامتصاص wt/wt%
Modified polyvinyl alcohol PVA	0.3019	1.6571	448.8
AAC / bentonite (composite)	0.3032	2.4378	704
Graft PVA- g-Vpy	0.3003	1.9668	554.9
Copolymer AAC - CO-VAc	0.2231	7.2768	3161.7

Vinyl pyrrolidone	-----	-----	3568	2974	1701	1627	1423	-----
-------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	-------

جدول (9) الخواص الحرارية للبوليمر المشترك AAC- CO -VAc

Copolymer	Melt Onset Temperature °C	Melt Endset Temperature °C	Melt peak Temperature °C	Tg C°
AAC-CO-VAc	63.02	119.64	96.43	...

السعة الامتصاصية للماء

تم اجراء حسابات لسعة امتصاص الماء للبوليمرات المحضرة خلال مدة معينة وبدرجة حرارة الغرفة ووجد انها تتراوح بين (448.1-3161.7)H₂O/g. ان حصول هذا الاختلاف في كمية الامتصاص يعتمد على متغيرات عدة كل منها يختلف بحسب اختلاف عملية التحضير وكذلك بحسب نوع المواد المستعملة للتحضير. فضلا عن ذلك فإن كمية الامتصاص تعتمد على تراكيز كل من المونومرات المستعملة وتركيز البادئ والمادة الرابطة (ان وجدت)، وعلى المجاميع القطبية الموجودة في تركيب الناتج النهائي وعلى حجم هذه المجاميع ومدى الفتها للماء، وفي بعض الانواع التي تم فيها استعمال حامض الاكريليك فإن قابلية امتصاص البوليمر للماء تعتمد بدرجة كبيرة على درجة التعادل للبوليمر الناتج⁽²⁵⁾. استخدمت العلاقة الاتية لحساب كمية الماء الممتص الموضحة في جدول (10).

استخدام البوليمرات المحضرة

اجريت تجربة مختبرية حيث تم زراعة بذور الحنطة (القمح) و بذور الذرة الصفراء في حاويات بلاستيكية معدة لهذا الغرض وبعد الانبات وضعت بلورات البوليمر المتراكب لنبات القمح وبلورات البوليمر المشترك لنبات الذرة الصفراء قرب الجذور وتركزت لمدة أربعة أيام حيث كانت عملية السقي بكمية مقدارها 50سم³ تجري قبل ذلك يوميا . تم ملاحظة الذبول بالمقارنة مع عينة المرجع (بدون إضافة بوليمر). فكانت النتائج جيدة جدا حيث لم تتأثر النباتات بتأخير مدة السقي مما يدل على بقاء التربة رطبة واحتجاز الماء من قبل البوليمرات صورة (1) و(2).

1- نجاح السيطرة على عمليات البلمرة في تحضير الهلام المائي ذو درجة التشابك الواطئة.

2- نجاح عمليات التحوير حيث تم زيادة سعة الامتصاص بإدخال مجاميع هايدروفيلية مستقطبة.

3- استطاع الهلام المحضر من امتصاص كميات كبيرة من الماء بلغت في أقصاها $3163 \text{ wt} / \text{wt}$.

4- يمكن استخدام البوليمرات نوع الهلام المائي كطريقة كيميائية لتقليل نفوذ الماء في التربة الصحراوية.

5- واحتجازه لفترة أطول وترشيد الاستهلاك في مياه السقي وضمان بقاء رطوبة التربة لفترة طويلة نسبيا.

المصادر:

- [1] Abad, L. V., Kudo, H., Saiki, S., Nagasawa, N., Tamada, M., Katsumura, Y., Aranilla, C. T. Relleve, L. S. & Rosa, A. M. D. L. Radiation degradation studies of carrageenans. Carbohydrate Polymers. (2009), 78, 100-106 .
- [2] Abad, L. V., Kudo, H., Saiki, S., Nagasawa, N., Tamada, M., Fu, H., Muroya, Y., Lin, M. , Katsumura, Y., Relleve, L. S., Aranilla, C.T. & DeLaRosa, A. M. Radiolysis studies of aqueous Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. (2010), 268, 1607-1612
- [3] Chang, C. & Zhang, L. Cellulose-based hydrogels: Present application status and prospects. Carbohydrate Polymers. (2011), 84, 40-53.

صورة (1) نبات القمح بعد اضافته البوليمر المحور والمتراب



حيث ان العينات 1 - 3 اضيف اليها البوليمر المحور والعينات 4 - 6 اضيف اليها البوليمر المتراب. العينة (7) تمثل المرجع بدون اضافة.




صورة (2) نبات الذرة الصفراء بعد اضافته البوليمر المشترك

حيث 1-3 عينات الذرة الصفراء المضاف اليها البوليمر المشترك والعينة (4) تمثل المرجع.


الاستنتاجات:

- [11] Turan E. and Çaykara T. "Swelling and Network Parameters of pH- Sensitive oly (acrylamide-co-acrylic acid) Hydrogels." Journal of Applied Polymer Science. (2007). 5. 106
- [12] Kasgoz H., Durmus A., Kasgoz A. Enhanced swelling and adsorption properties of AAm-AMPSNa/clay hydrogel Nano composites for heavy metal ion removal", Polym. Adv. ,(2008)." Tech, 19,213- 220.
- [13] Zhang Y.,WuF.,LiuL.,YaoJ. synthesis and urea sustained-release behavior of n eco-friendly superabsorbent based on flax yarn wastes", carbohydrate polymers,(2013). 91:277- 283
- [14] Andry, H., T. Yamamoto, T. Irie, S. Moritani, M. Inoue and H. Fujiyama. Water retention, hydraulic conductivity of hydrophilic polymers in sandy soil as affected by temperature and water quality. Journal of Hydrology. ,(2009),183, 373: 177-
- [15] Kazanskii KS, Dubrovskii SA. Adv Polym Sci. (1992), 104:97
- [16] Dorraji S.S.,Golchin A. and Ahmadi S. "The Effects of Hydrophilic Polymer and Soil Salinity on Corn Growth in Sandy and Loamy Soils",Clean - Soil, Air, Water. ,(2010). 38 (7): 584 -591
- [17] El-Rehim H.A.A.,Hegazy E.A. and El-MohdyH.L.A. "Radiation synthesis of hydrogels to enhance sandy soils water retention and increase
- [4] Katayama, T., Ogasawara, T., Sasaki, Y., Al-Assaf, S. & Phillips, G. O. Composition Containing Hydrogel Component Derived from Gum Arabic. In US PTO, (2008), Vol US2008038436 (A1), (ed. U. United States Patent), San Ei Gen,Japan, Phillips HydrocolloidResearch limited, UK.
- [5] Jose J.P., MalhotraS.k. ,ThomasS., Joseph K., Goda K.,Sreekala M.S., "Advances in polymer composite :Macro-and Microcomposites",wily-vchverlag Gmbh&co .KaA,(2005).88
- [6] Zhang X.,LiuC.,Wang Z., Stuy on interamolecular and intermolecular interaction n single molecular level, "polymer. (2008)." 49:3353-3361.
- [7] Döll, P. "Impact of Climate Change and Variability on Irrigation Requirements: A Global Perspective." Climatic Change. ,(2002), 54: 269–293.
- [8] Fereres, E. and Soriano M.A. "Deficit irrigation for reducing agricultural water use. "Journal of Experimental Botany. ,(2007). 58 (2): 147 –159.
- [9] Liang X.,ZhangY. ,LiuL.,YaoJ. ,"Synthesis and urea –loading of an eco-friendly superabsorbent based on mulberry branches",Bio Resources. (2013), 8(1),130-144, 130
- [10] Xie J., Liu X. and Liang J. "Absorbency and Adsorption of Poly (acrylic acid-coacrylamide) Hydrogel. "Journal of Applied Polymer Science,(2007).. 106: 1606 -1613.


- [22] Sarvaš M., Pavlenda P., and Takáčová E. Effect of hydrogel application on survival and growth of pine seedlings in reclamations", *Journal of Forest Science.* ,(2007), 53(5): 204-209.
- [23] Wang W. Wang A Preparation, Swelling, and water-retention properties of crosslinked superabsorbent hydrogels based on Guar Gum," *Advanced materials research.*(2010). ,vol.96,pp 177-182.
- [24] Raghunadh Acharyulu S., Gomathi T., Sudha P. N. Physico-chemical characterization of cross linked chitosane-poly acrylonitrile polymer Blends", *Derpharmacia letter.*,(2013)," 5(2):354-363
- [25] Ekebafé L.O., Ogbeifun D.E., Okieimen F. Epolymer applications in agriculture", *Biokemistri.*, (2011), vol.23, NO.2, 81-89.
- plant performance" , *Journal of Applied Polymer Science.* ,(2004), 93: 1360-1371
- [18] Chong Soo. Young Moo Lee . Su Hwi Kim. Synthesis and swelling characteristics of PH and Thermoresponsive Interpenetrating polymer network hydrogel composed of poly(Vinyl alcohol) and poly(acrylic acid)" *Journal of Applied polymer science.* (1996), vol.62, 301-311
- [19]. Huttermann A, Oriquiriza LJB, Agaba H Clean. (2009), 37:517.
- [20] Pourjavadi A., Kurdtabar M., Mahdavinia G.R., Hosseinzadeh H. Synthesis and super-swelling behavior of a novel protein-based superabsorbent hydrogel", *Polym Bull.* . (2006)," 57, 813-824.
- [21] Lucero M.E., Dreesen D.R. and Van Leeuwen D.M. "Using hydrogel filled, embedded tubes to sustain grass transplants for arid land restoration", *Journal of Arid Environments.* ,(2010), 74: 987-990.




شكل (1) طيف PVA (A) FTIR, PVA (B) المحور




شكل (2) منحنى التحلل الحراري DSC للبوليمر المحور. PVA




شكل (3) طيف ^1H NMR للبوليمر المحور PVA




شكل (4) طيف FTIR، (A) البوليمر المطعم (PVA - g -VPy)، (B) المونومر VPy




شكل (5) منحنى التحلل الحراري DSC للبوليمر المطعم (PVA – g- VPy)




شكل (6) طيف H1-NMR للبوليمر المطعم PVA-g-Vpy




شكل (7) طيف FTIR: (A) متراكب حامض AAc / (بنتونايت) (B) البنتونايت (C) حامض الاكرلك AAc



شكل (8) منحنى التحلل الحراري DSC للبوليمر المتراكب (AAc - متراكب - / بنتونايت).



الشكل (9) طيف FTIR: (A) للبوليمر المشترك (AAc-CO-VAc)، (B) خلات الفانيل VAc



شكل (10) منحنى التحلل الحراري DSC للبوليمر المشترك (AAc-CO-VAc).

Preparation and characterization of a New polymers for retention water as a Chemical method for decreasing irrigation waters

Tariq A. mindeel Ibraheem J. Ibraheem Tamara A.AL-Salmani

Abstract

Using hydrophilic monomers, four new polymers for water retention has been prepared as Super Absorption Polymers (SAP) of water, under nitrogen atmosphere, in a free radical polymerization route, using Ammonium persulfate (APS) as an initiator and at constant temperature 70C° and on several types (Composite, Copolymer, Grafting and Modified). H¹NMR, FT-IR Spectroscopy were using for products characterization, and Differential Scanning Calorimetry (DSC) for thermals stability study. Water absorption capacity for hydrogel was n448 to 3163wt / wt).