

دراسة تأثير المعالجة الحرارية المتكررة بعد الترسيب على خصائص السليكون المسامي المنمّش بأزمنة مختلفة والمطعم بأوكسيد البزموت بطريقة الليزر النبضي

ابتسام مظفر جاسم¹ ، أ.م. د أمجد حسين جاسم

قسم الفيزياء/ كلية العلوم/ جامعة تكريت

مستخلص:

تم تحضير أغشية السليكون المسامي المطعم بأوكسيد البزموت باستخدام الليزر النبضي. تلدين الشرائح وإجراء الفحوصات التركيبية والطوبوغرافية والبصرية، إعادة التلدين وإجراء الفحوصات عليها لمعرفة التغيرات التي طرأت عليها. بين فحص (XRD) بقاء الطور البلوري للسليكون الأساسي دون تغيير كبير وطور نماء (201) مرتبطة بأوكسيد البزموت الطور الرباعي. التلدين أدى إلى إعادة ترتيب الذرات وتحسين التبلور في العينات وتقليل العيوب البلورية. أظهرت نتائج تحليل (AFM) أن خشونة الجذرية والحجم السطحي تزداد مع زيادة زمن التنميش وتقليل قيمة الانحرافات المتوسطة وحصول إعادة ترتيب للسطح. أظهر فحص (PL) أن زمن التنميش القصير يحافظ على المسامية العالية للسليكون ويسمح بتوزيع موضعي جيد لذرات البزموت، شدة القمم أصبحت أكبر عند التلدين الثاني باتجاه أطوال موجية أطول.

الكلمات المفتاحية: السليكون المسامي، الليزر النبضي، أوكسيد البزموت.

Effect of Repeated Annealing After Sedimentation on the Structural and Topographical Properties of Metal Oxides (Bi_2O_3)

Ibtisam M. jassim^{1*} ، Amjad H. Jassim^{2*}

¹Corresponding author Email: Muddaffar@st.tu.edu.iq

²Email Address: Amjad@tu.edu.iq

Abstract:

Bismuth oxide-inlaid porous silicon membranes are prepared using pulsed lasers. Annealing of the slides, conducting structural, topographic and visual examinations, re-annealing and conducting tests on them to see the changes that have occurred in them. XRD examination showed that the crystal phase of the basic silicon remained largely unchanged and the growth phase (201) associated with quaternary phase bismuth oxide. Annealing led to the rearrangement of atoms, improved crystallization in samples and reduced crystalline defects. The results of the AFM analysis showed that the root roughness and surface size increase with increasing the drilling time, reducing the value of the average deviations and obtaining a rearrangement of the surface. PL testing showed that the short retouching time maintains the high porosity of silicon and allows for a good localized distribution of bismuth atoms, the intensity of the peaks became greater at the second annealing towards longer wavelengths.

Keywords: porous silicon, pulsed leaser, Bismuth oxide.

الهيدروفلوريك المخفف بالكحول بنسبة (5:3) وبأزمنة مختلفة (10،20،30) min للحصول على السليكون المسامي (المنمش). تم كبس (1.2 gm) من أوكسيد البزموت تحت المكبس (5 ton) ولمدة (10 min) لتحضير القرص المخصص لعملية الترسيب. تم تثبيت شرائح السليكون المسامي على ارتفاع (1.5 cm) عن قرص الهدف في جهاز الليزر النبضي وكانت مسافة المسدد (15cm) وبزاوية (45°) للحصول على أفضل زاوية للتريدين. تم تليدين الشرائح عند درجة حرارة (250°C) ولمدة (30 min) وأجراء الفحوصات التركيبية والطبوغرافية والبصرية، وتكرار التليدين وتحت نفس الظروف وأجراء فحوصات طبوغرافية وبصرية لنفس الأغشية المحضرة.

يعتبر أوكسيد البزموت مركب من مركبات المجموعة الخامسة من الجدول الدوري ذو لون أصفر صيغته الكيميائية (Bi_2O_3) وكتلته الجزيئية (456.94gm/mol) وجرى معالجة الأغشية المحضرة باستخدام فرن مغلق بدرجة حرارة (250°C) ولمدة (30 min) وتبريد العينات، وإعادة معالجتها حرارياً تحت نفس درجة الحرارة مرة ثانية ونفس الزمن وتبريدها وأجراء الفحوصات التركيبية والطبوغرافية والبصرية عليها لمعرفة إذا كان مؤهلاً لاستخدامه في صناعة الخلايا الشمسية.

3 - النتائج والمناقشة :

(1-3) الخصائص التركيبية للمادة (حيود الأشعة السينية XRD): أظهرت نتائج فحص حيود الأشعة السينية (XRD) لشرائح السليكون المسامي المنمش بأزمنة (10 و 20 و 30) min والمطعم بأوكسيد البزموت

1 - المقدمة :

الأغشية الرقيقة لأوكسيد المعادن -Materi al Oxid Thin Films (MOTF) مركبات مهمة بين أشباه الموصلات التي تمت دراستها على نطاق واسع نظراً لخصائصها المميزة، فقد حثت الباحثين على استخدامها في الإلكترونيات، والإلكترونيات الضوئية إما للطلاء الرقيق أو السميك في الدوائر الإلكترونية والأجهزة المختلفة.


السليكون المسامي النانوي يعتبر مادة مهمة في التطبيقات الإلكترونية والبصرية مثل أجهزة الاستشعار والخلايا الشمسية، ويتميز بخصائص فريدة مثل المسامية العالية ومساحة السطح الكبيرة. تناولت هذه الدراسة تحضير أغشية رقيقة من السليكون المسامي وتطعيمه بثنائي أوكسيد القصدير وأوكسيد البزموت بطريقة الليزر النبضي وتليدينه بدرجة حرارة (250°C) ودراسة خصائصها الفيزيائية (التركيبية والطبوغرافية والبصرية) للأغشية المحضرة وتكرار التليدين وفحص الأغشية وملاحظة التغيرات التي طرأت على الأغشية نتيجة لتكرار التليدين.

2 - الجانب العملي :

المواد المستخدمة في عملية التطعيم بالليزر النبضي هي شرائح السليكون البلوري والمنمش بأزمنة مختلفة للحصول على السليكون المسامي وأوكسيد البزموت. تم تحضير شرائح السليكون البلوري بأبعاد (2×2cm²) وتنظيفها، وتم تحضير شرائح السليكون المسامي بطريقة التفاعل الكهروكيميائي عن طريق إمرار تيار كهربائي (10 mA) في محلول كتروليتي مكون من حامض

الذرات وتحسين التبلور في الاغشية المحضرة مما اظهر وضوح في القمم البلورية وتقليل العيوب البلورية. وظهرت لدينا الملعلمات البلورية ان الطور لأوكسيد البزموت هو الطور الرباعي Tetragonal، القمم القريبة من (28.4°) تتطابق مع قمة (111) للسليكون (Si) ما يدل على بقاء الطور البلوري للسليكون الأساسي دون تغيير كبير والقمم الإضافية المطابقة حول (28.456°) وتتطابق مع القمة (201) مرتبطة بأوكسيد البزموت الشكل (1).

(Bi_2O_3) بطريقة الليزر النبضي والتي تم تلدينها عند (250°C) ان زيادة زمن التنميش تؤدي الى زيادة عرض منطقة منتصف القمة في مخطط (XRD) مما يدل على تقليل الحجم البلوري للسليكون المسامي وتغير شدة القمم البلورية أي زيادة مسامية السطح وتغير التركيب البلوري للسليكون المسامي، وبسبب التطعيم بأوكسيد البزموت ظهرت اطوار بلورية جديدة مما يشير الى وجود تفاعلات بين أوكسيد البزموت والسليكون المسامي. ان عملية التلدين عند درجة (250°C) أدت الى إعادة ترتيب



الشكل رقم (1) نمط XRD للسليكون المسامي بأزمنة (10،20،30) min المطعم بأوكسيد البزموت عند درجة (250°C)

لتشكل بلورات أكبر والنظام البلوري أصبح أكثر استقراراً، حيث بلغ معدل الحجم البلوري nm (21.96341، 25.32307، 21.55824) على التوالي. والطور السائد للإنهاء (111) و(201).

الجدول (1) يبين أفضل تطابق بالنسبة للقمم لأزمنة تنميش (30،20،10) min حيث حصل إعادة ترتيب للذرات مما قلل العيوب البلورية وبالتالي حصل نمو بلوري نتيجة اتحاد الحبيبات الصغيرة

الجدول رقم (1) نتائج فحص الاشعة السينية لأغشية السليكون المسامي المنمّش بأزمنة مختلفة والمطعم بأوكسيد البزموت والمملدن عند درجة حرارة (250)



No.	[°2Th.]	FWHM [°2Th.]	d-spacing [Å]	Grain Size (nm)	
Sample1	28.5366	0.24	3.12542	31.72366	01-076-2478
	56.2311	0.48	1.63458	14.43542	01-076-2478
Sample2	28.3479	0.24	3.14579	18.13537	01-078-1793
	31.6559	0.24	2.8242	31.49233	01-078-1793
	32.688	0.24	2.73735	31.41064	01-078-1793
	37.9028	0.36	2.37186	20.63939	01-078-1793
	39.6525	0.48	2.27114	15.39658	01-078-1793
	46.1097	0.24	1.967	30.11901	01-078-1793
	46.9391	0.36	1.93415	20.01696	01-078-1793
	48.7457	0.48	1.8666	14.40809	01-078-1793
	54.1601	0.36	1.69209	19.42993	01-078-1793
	55.5237	0.48	1.65372	14.48276	01-078-1793
	57.7344	0.48	1.59554	14.333	01-078-1793
	62.1875	0.72	1.49156	9.34346	01-078-1793
	64.4713	0.6	1.4412	11.07517	01-078-1793
Sample3	28.4588	0.24	3.13378	31.72913	01-078-2478

التميش، وتعزى هذه الزيادة الى النمو العمودي المستمر للمسامات مما يؤدي الى زيادة الحجم الكلي للتضاريس السطحية. اما خشونة المتوسطة (Sa) فإنها ترتفع من min (10 الى 20) نتيجة نمو المسامات وتزايد تفاوت السطح، ثم تنخفض عند (30min) الى قيمة اقل من القيمة الابتدائية، هذا السلوك يبين التغير في طبيعة التضاريس السطحية حيث يحصل تداخل للمسامات وانهار لحدراها مما أدى الى تقليل قيمة الانحرافات المتوسطة أي حصول إعادة ترتيب للسطح. الاشكال (2) و(3) و(4) تمثل صورة لفحص (AFM) وتبين الاختلاف في خشونة السطح.


2- فحص مجهر القوة الذرية (AFM) طبوغرافية السطح:

التلدين الأول: أظهرت نتائج تحليل الخشونة الجذرية (Sq) تطورا تدريجيا مع زيادة زمن التتميش حيث بلغت القيم (2.67، 3.13، 3.24) nm مما يدل على زيادة في تفاوتات السطح بسبب اتساع وعمق المسامات الناتجة عن التتميش أي زيادة نمو المسامات النانوية على السطح مما يزيد من التفاوت في الارتفاع عند زمن تميش (10min)، الا ان الزيادة بين min (20&30) كانت طفيفة نسبيا مما يدل على اقتراب العينة من مرحلة استقرار في البنية المسامية. اما بالنسبة الى الحجم السطحي أظهرت النتائج زيادة حادة في الحجم مع زيادة زمن

الشكل (2) فحص (AFM) لغشاء
أكسيد الزموت المرسب على السليكون
المسامي عند زمن (10min) وتلدين
بدرجة حرارة (250) لمدة (30min)



الشكل (3) فحص (AFM) لغشاء أكسيد الزموت المرسب على السليكون
لمسامي عند زمن (20min) وتلدين بدرجة حرارة (250) لمدة (30min)





الشكل (4) فحص (AFM) لغشاء أكسيد الزموت المرسب على السليكون
المسامي عند زمن (30min) وتلدين بدرجة حرارة (250) لمدة (30min)


الجدول (2) نتائج فحص (AFM) لأغشية أوكسيد البزموت المرسب على السليكون المسامي بأزمته (10، 20، 30) min والتلدين عند (250)

Time(min)	RMS Roughness (Sq) (nm)	Main roughness (Sa) (nm)	Volume $\times 10^{-21} \text{m}^3$
10	2.67298	2.17010	38.7121
20	3.12626	2.39574	60.7571
30	3.23539	2.15878	116.494

السطح مقارنة بالتلدين الأول حيث ارتفعت قيم (Sq، Sa) مما يدل على ان التلدين ساهم في تعزيز تفاوت السطح نتيجة إعادة ترتيب او تبلور مكونات أوكسيد البزموت على السطح، بينما الحجم السطحي انخفض كثيرا مما يعني حدوث تقلص او انهيار جزئي للمسامات وإعادة دمج في

الجدول (2) يوضح الاختلاف في خشونة السطح والانحرافات المتوسطة والحجم الكلي للتضاريس السطحية مع تغير زمن التلميش عند التلدين الاول. التلدين الثاني: عند إعادة التلدين أظهرت نتائج فحص (AFM) تغير ملحوظ في خصائص





الجدول (3) يبين الاختلاف في الخشونة الجذرية المتوسطة والخشونة المتوسطة والحجم السطحي بعد تكرار التلدين مرة أخرى.

Time(min)	RMS Roughness (Sq) (nm)	Main roughness (Sa) (nm)	Volume $\times 10^{-21} \text{m}^3$
10	4.44099	3.55461	15.0514
20	5.09887	4.04061	16.3201
30	5.30188	4.20428	23.9794

الطول الموجي (390nm) مما يدل على وجود انبعاث في منطقة الأشعة فوق البنفسجية وبطاقة حوالي (3.18eV) نتيجة العيوب السطحية لأكسيد البزموت أو الانبعاثات الناتجة عن الطور (β - Bi_2O_3) الذي يظهر عند درجات الحرارة المنخفضة بعد التلدين، القمة الثانية (540-550nm) و(2.3eV) انبعاث في المنطقة الخضراء وهو شائع في السليكون المسامي بسبب الحصر الكمي ويمكن نتيجة التفاعل بين ($\text{PSI}/\text{Bi}_2\text{O}_3$) على السطح، القمة الثالثة (695.212nm) وطاقة (1.78eV) ضمن المنطقة

جدرانها أي بنية أقل حجماً ولكن أكثر خشونة. الجدول (3) نتائج فحص (AFM) لأغشية أكسيد البزموت المرسب على السليكون المسامي عند زمن (10, 20, 30) min ودرجة حرارة تلدين (250) التلدين الثاني


3- الخصائص الطيفية

(Spectroscopic properties PL) :


من خلال تحليل الخصائص الطيفية لعينات الأغشية الرقيقة الحضرة نلاحظ ما يلي : عند زمن تنميش (10min) ودرجة حرارة تلدين (250°C) تظهر ثلاث قمم واضحة تقع القمة الأولى عند

البزموت الأكبر حجماً لذلك تظهر قمة قوية واحدة. عند زمن تنميش (30min) أصبحت شدة القمم أكبر مما يعني زيادة عدد مراكز الانبعاث النشطة بصرياً وتغير مواقع القمم باتجاه أطوال موجية أطول أي أن العيوب البلورية قلت وتمت إعادة ترتيب التركيب البلوري للمادة. وأن الزيادة في الشدة تشير إلى أن المادة أصبحت أكثر نقاء مع تقليل العيوب السطحية مما يعزز خصائصها الضوئية وتحسين الخصائص الالكترونية والبصرية. والشكل (8) يوضح العلاقة بين الأطوال الموجية والشدة عند درجة حرارة تليدين (250°C) وزمن تنميش (10، 20، 30) min عند التليدين الأول.


الحمراء وهي انبعاثات مرتبطة بالعيوب البلورية. أن زمن التنميش القصير يحافظ على المسامية العالية للسليكون مما يعزز تأثير الحصر الكمي ويسمح بتوزيع موضعي جيد لذرات البزموت دون حدوث نمو كبير في البلورات، وشدة (PL) عند (550nm و 700 nm) مرتفعة نسبياً مما يعني كفاءة إشعاعية جيدة ناتجة عن إعادة التركيب الإشعاعي مما يدل على تقليل العيوب غير المشعة بعد التليدين وتحسين جودة الطور لأوكسيد البزموت. أن زيادة زمن التنميش إلى (20 min) أدى إلى إعادة ترتيب البلورات ما يقلل من تأثير الحصر الكمي ويزيد العيوب غير المشعة ويزيد نمو بلورات أوكسيد



(a) 10min



20min (b)




30min (c)


الشكل (9) فحص PL لعينات السليكون عند درجة حرارة تليدين (250°C) وزمن تنميش (10، 20، 30) min

بعض العيوب والتشوهات والتي تؤدي بدورها الى انبعاثات غير متجانسة وان الشدة ليست في اعلى مستوياتها مما يعني ان التركيب البلوري لا يزال في مرحلة إعادة التنظيم.


توزيع متناسق للأطوال الموجية المنبعثة مع وجود قمم رئيسية عند اطوال موجية مختلفة وقيمة فجوة الطاقة. عند التلدين مرة ثانية تحت نفس الظروف نجد ان المادة لا تزال تحتوي على



(a) 10min



20min (b)



30min (c)

الشكل (10) فحص PL للاغشية المحضرة بزمن تنميش (10، 20، 30) min (التلدين الثاني)

4) الاستنتاجات:

- 1- ان عملية التلدين أدت الى إعادة ترتيب الذرات وتحسين التبلور في العينة مما اظهر وضوح في القمم البلورية وتقليل العيوب البلورية من خلال فحص الاشعة السينية.
- 2- زيادة الحجم البلوري بزيادة زمن التنميش

عند زمن تنميش (20min) ظهر تغير واضح حيث هناك زيادة واضحة في شدة الاشعاع عند اطوال موجية معينة أي هناك تحسن في التبلور او تقليل للعيوب البلورية، يظهر الطيف وجود قمتين رئيسيتين أي وجود مستويات طاقة إضافية بسبب إعادة توزيع الذرات داخل الشبكة البلورية.

Samarra. النانوية المترسبة بتقنية الليزر النبضي Journal of Pure and Applied Science, 5(3), 167-177. (2023) .

6. Machado, N. G. P., Genezini, F. A., & Raele, M. P. Development of a pulsed laser deposition system suitable for radioactive thin films growth. Brazilian Journal of Radiation Sciences, 12(1), e2331-e2331. (2024).

7. Belaid, W., Gezgin, S. Y., Basyooni-M. Kabatas, M. A., Eker, Y. R., & Kiliç, H. Ş. Utilizing Gold Nanoparticle Decoration for Enhanced UV Photodetection in CdS Thin Films Fabricated by Pulsed Laser Deposition: Exploiting Plasmon-Induced Effects. Nano-materials, 14(5), 416. (2024).

8. Oke, J. A., & Jen, T. C. Atomic layer deposition and other thin film deposition techniques: from principles to film properties. Journal of Materials Research and Technology, 21, 2481-2514. (2022) .

9. Shepelin, N. A., Tehrani, Z. P., Ohanessian, N., Schneider, C. W., Pergolesi, D., & Lippert, T. A practical guide to pulsed laser deposition. Chemical Society Reviews, 52(7), 2294-2321. (2023).

10. Mostafa, A. M. Preparation and study of nonlinear response of embedding ZnO nanoparticles in PVA thin film by pulsed laser ablation. Journal of Molecular Structure, 1223, 129007. (2021).

11. Gbashi, K. R., Salih, A. T., Najim, A. A., & Muhi, M. A. Nanostructure characteristics of Bi₂O₃: Al₂O₃ thin films and the annealing temperature effect on morphological, optical, and mechanical properties. Superlattices and Microstructures, 146, 106656. (2020) .

حيث حصل إعادة ترتيب للذرات مما قلل العيوب البلورية وبالتالي حصل نمو بلوري نتيجة اتحاد الحبيبات الصغيرة لتشكل بلورات أكبر والنظام البلوري أصبح أكثر استقرارا.

3- زيادة زمن التمشيش تؤدي الى تحسن تدريجي في استقرار ونقاء الاغشية الرقيقة مما يعزز من خصائصها الضوئية، وزيادة شدة الانبعاث نتيجة تحسن البنية البلورية وتقليل العيوب.

يمكن الاستفادة من هذه النتائج في تحسين كفاءة المواد المستخدمة في التطبيقات البصرية مثل الخلايا الشمسية وأجهزة التحسس الضوئي.

المصادر References

1. Callister Jr, W. D., & Rethwisch, D. G. Materials science and engineering: an introduction. John wiley & sons. (2020).

2. Nuaman, R. T., & Ali, H. S. Study of the structural and optical properties of Bi₂O₃: Cu thin films as a function of different doped ratios. Mathematical Statistician and Engineering Applications, 71(3s2), 1306-1315. (2022).

3. Harrington, G. F., & Santiso, J. (2021). Back-to-Basics tutorial: X-ray diffraction of thin films. Journal of Electroceramics, 47(4), 141-163.

4. Gadalla, A. S., Al-Shamiri, H. A., Alshahrani, S. M., Khalil, H. F., El Nahas, M. M., & Khedr, M. A. Epitaxial growth and optical properties of laser deposited CdS thin films. Coatings, 12(1), 87. (2022).

تأثير 5. Talib, O. M., & Mahmoud, K. H. درجة حرارة التلدين على الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لأغشية أوكسيد الزنك