

تأثير التشويب بالالمنيوم (Al) على بعض الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية أكسيد التيتانيوم (TiO₂)

عبدالرحمن اديب عبدالعزيز^{1*} ، كوكب داود سالم²

قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة تكريت، العراق

البحث مستل من رسالة الباحث الأول

E-mail² : AA230058pep@st.tu.edu.iq

E-mail² : kawkab-badri@tu.edu.iq

مستخلص:

في هذا البحث تم ترسيب أغشية رقيقة من أكسيد التيتانيوم (TiO₂) النقية والمشوبة بالالمنيوم (Al) بنسبة (6%)، على قواعد زجاجية باستخدام تقنية الترسيب بالليزر النبضي (PLD)، وكانت طاقة الليزر الموجه تبلغ (800 mJ) وعدد نبضات بلغ (900) نبضة تحت تردد (6 Hz)، تمت دراسة الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية أكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة. وبينت نتائج حيود الأشعة السينية (XRD) أن غشاء التيتانيوم النقي كان عشوائياً لعدم تعرضه للمعاملة الحرارية، أما الغشاء المشوب فقط ظهرت به أربع قمم عند المستويات (110)، (101)، (111)، (211) وتقابل الزوايا (54.17°، 41.20°، 35.95°، 27.20°) $2\theta =$ على التوالي، وكان الطور السائد هو الروتيل، بتركيب رباعي قائم. وظهرت نتائج الفحوصات البصرية زيادة في قيم كل من الامتصاصية والانعكاسية عند التشويب ولوحظ أيضاً تناقص في الامتصاصية عند الأطوال الموجية الطويلة، يقابله تناقص في قيمة النفاذية وفجوة الطاقة (Eg) عند التشويب حيث انخفضت قيمة فجوة الطاقة من (3.28-3.44) eV، وبينت النتائج زيادة في قيم كل من معامل الامتصاص ومعامل الخمود ومعامل الانكسار عند التشويب، حيث بلغت قيمة معامل الانكسار تقريباً (1.044)، أما معامل الخمود فبلغت قيمته تقريباً (1.2).
الكلمات المفتاحية: أغشية رقيقة، أكسيد التيتانيوم، الالمنيوم، التطعيم، الترسيب بالليزر النبضي، الخواص التركيبية، الخواص البصرية.

The Effect of Aluminum(Al) Doping On Some Structural and Optical Properties Of Titanium Oxide(TiO₂) Films

Abdulrahman A. Abdulazez^{*1} , Kawkab D. Salim^{*2}

1. Department of Physics, College of Education for Pure Sciences, University of Tikrit, Iraq

2. Department of Physics, College of Education for Pure Sciences, University of Tikrit, Iraq

Abstract :

In this research , thin films of pure titanium oxide (TiO₂) doped with aluminum (Al) at a ratios of (6)% were deposited on glass substrates , using the pulsed laser deposition (PLD) method , with energy of (800 mJ) ,and number of pulses (900), and frequency (6 Hz) , and under pressure (10⁻³) torr. The research aims to study the (structural properties, optical properties) of titanium oxide (TiO₂) films. X-ray diffraction (XRD) pattern delecture pure titanium oxide film was random due to the absence of thermal treatment , However The doped film exhibited four peaks at the levels (110),(101),(111),(211) Corresponding to the angles $2\theta = (27.20^\circ , 35.95^\circ , 41.20^\circ , 54.17^\circ)$ Respectively . The dominant phase was Rutile with an Orthorhombic structure . The results of optical tests showed an increase in bpth absorbance and Reflectivity , and adecrease in absorbance at longer wavelengths was also observed , in the transmittance values and the energy gap value which ranged from (3.44-3.28)eV, and an increase in the values absorption coefficient and the extinction Coefficient and Refractive Index , which then decreased. The Refractive Index value reached(1.04) and extinction Coefficient was (1.2).

Keywords: Thin films , Titanium oxide(TiO₂) , Aluminum(Al) , The Doping, PLD , structural properties , Optical Properties .

الترسيب بالرشم الكيميائي الحراري (Chemical Spray Pyrolysis) والترسيب بالحمام الكيميائي (Chemical Bath Deposition) وترسيب المحاليل الغروية (6) [Sol-Gel]. وقد استخدمت في هذا البحث تقنية الترسيب بالليزر النبضي (PLD)، وهي تقنية تعتمد على ترسيب غشاء رقيق يعتمد على التفاعل بين شعاع الليزر النبضي الذي يكون عالي الطاقة وعلى مادة الهدف وتتكون هذه المنظومة من ثلاثة أجزاء رئيسية هي (الليزر، منظومة التفريغ، الحجر) [7]. يتم تركيز شعاع الليزر على الهدف، فإذا كانت كثافة الطاقة أعلى من عتبة الطاقة، فعندها سيتم اقتلاع المادة من سطح الهدف [8]. يمكن استخدام تقنية الترسيب (PLD) في العديد من المواد مثل المعادن وأشباه الموصلات والعوازل الكهربائية وغيرها من المواد الأخرى [9] ، وقد استخدمنا كل من أكسيد التيتانيوم (TiO₂) والالمنيوم (Al) .

2. الجزء العملي Experimental Work

في هذا البحث تم تحضير أغشية رقيقة من ثاني أكسيد التيتانيوم TiO₂ أمريكي المنشأ والمصنع من قبل شركة (Sky Spring nanomaterial's) الأمريكية وذو نقاوة عالية حيث بلغت نقاوته (99.998%)، وتم استخدام أغشية TiO₂ كمادة أساسية مع إضافة الألومنيوم بنسبة (6%)، تم اختيار (2gm) ليكون كتلة قرص الهدف باستخدام ميزان حساس من نوع (Mettler.A.K-160) ذو حساسية (0.0001) ، وتم حساب نسب الخلط بمعرفة الوزن الجزيئي للألومنيوم والتيتانيوم، وتم طحن وخلط المكونات باستخدام هاون من العقيق لمدة 30 دقيقة، ثم وضعها في قالب من الصلب بقطر

1. مقدمة Introduction:-

ان الأغشية الرقيقة هي طبقات رقيقة من مادة معينة ذات ابعاد تتراوح من (1 - 100) nm [1]. تترسب الأغشية الرقيقة على قواعد مختلفة منها الزجاج والسلكون والالمنيوم إضافة الى الكوارتز، لغرض تحسين وتطوير خصائص هذه المواد [2]، ومن هذه الأغشية هو أكسيد التيتانيوم (TiO₂) الذي حظي بأهتمام واسع في الأبحاث العلمية وذلك لما له من خصائص مميزة، فهو يمتلك ثابت عزل عالٍ، ويعتبر شبه موصل مثالي بالإضافة الى كونه غير سام كيميائياً، وهو من اشباه الموصلات ذات النوع السالب (n-type). وله فجوة طاقة تتراوح بين (3.04 - 3.64) eV، ويستخدم أكسيد التيتانيوم كطلاء في معظم الالياف البصرية وذلك بسبب معامل انكساره العالي الذي يعطي لمعان للطلاء [3]. ويعد أكسيد التيتانيوم من اشباه الموصلات ذات الاشكال البلورية المتعددة، ومن هذه الاشكال: أناتاس (Anatase)، روتيل (Rutile)، بروكيت (Brookite) [4]. هناك عدة تطبيقات لثنائي أكسيد التيتانيوم فهو يستخدم في الدوائر المتكاملة وفي اشباه الموصلات إضافة الى استخدامه في التطبيقات الطبية [5]. تترسب الأغشية الرقيقة ومن ضمنها ثنائي أكسيد التيتانيوم بعدة طرائق منها الطرائق (الفيزيائية والكيميائية)، تشمل الطرائق الفيزيائية التبخير الحراري مثل: التبخير بالليزر (Pulse Laser Evaporation) والتبخير بالمقاومة (Resistive Heating) وغيرها، وطرائق الترديد مثل: الترديد بالتيار المستمر (D.C.Sput-tering) والترديد بالحزمة الايونية (Ion Beam Sput-tering) وغيرها. اما الطرائق الكيميائية فتشمل:

n.sec ، وطول موجي (1064 nm) وطاقة (800 mj) وتردد (6 Hz) ، تم وضع الهدف على مسافة 2cm تحت قاعدة الزجاج للحصول على تجانس جيد في عملية الاستئصال، ثم تم تفريغ حجرة الزجاج إلى ضغط (10^{-3} Torr) ، وتم توجيه شعاع الليزر نحو الهدف بزاوية ($\Theta = 45^\circ$) بواقع عدد نبضات 900 نبضة ، تم ترسيب عينة من أغشية TiO_2 النقية والخالية من التشويب ، ومن ثم تم ترسيب عينة من أغشية TiO_2 والمشوبة بالالمنيوم بنسبة (6٪) .

(12mm) ، وتم كبسها بمكبس هيدروليكي بضغط 3 طن لمدة من 5 الى 10 دقائق ، حتى يستقر ضغط المكبس الهيدروليكي، وتم تشكيل هدف بسمك 4 مم، ثم وضعه في فرن الحمل الحراري عند درجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة ساعة للحصول على التجانس بين المكونات وتجهيف الهدف من أي رطوبة، تم ترسيب العينات بواسطة تقنية الترسيب بالليزر النبضي (PLD) وفي عملية الترسيب تم استخدام ليزر Nd:YAG النبضي بزم من نبضي (10



الشكل (1) يبين صورة لحجرة الترسيب و جهاز الليزر المستخدم في ترسيب الأغشية.

غشاء أكسيد التيتانيوم النقي لم يظهر في أية قمة وقد يرجع السبب في ذلك الى عدم تعريض الغشاء للمعاملة الحرارية . اما بالنسبة للغشاء المشوب بالالمنيوم فقد ظهرت به اربع قمم عند المستويات (110)، (101)، (111)، (211) وتقابل الزوايا ($2\theta = 27.20^\circ, 35.95^\circ, 41.20^\circ, 54.17^\circ$) ، وهي متوافقة مع بطاقة (ICSD) المرقمة (01-076-1940) ، وان الطور السائد هو طور

3. الخصائص التركيبية


Structural Measurements

1-3 نتائج حيود الاشعة السينية (XRD)

الشكل (2) يبين نتائج حيود الاشعة السينية (XRD) لأغشية أكسيد التيتانيوم (TiO_2) النقية والمشوبة بنسبة (6٪) من الالمنيوم والمرسبة على قواعد زجاجية بمنظومة الترسيب بالليزر النبضي (PLD) ، بينت نتائج حيود الاشعة السينية ان

بالالمنيوم اثر في اغشية TiO₂ حيث ظهرت القمم بعد التشويب ، حيث ان الغشاء النقي كان عشوائيا ، وبما انه لم تظهر قمم الالمنيوم لذلك فقد حصلنا على غشاء من TiO₂ مشوب .

الروتيل (Rutile) للغشاء المشوب ، وهو ذو طبيعة متعددة التبلور وبتركيب رباعي قائم (tetrago-) ، وعند مقارنة هذه النتائج مع بطاقة (ICSD) (na1) ، تبين ان التشويب المرقمة (01-076-1940) ،



الشكل (2): حيود الاشعة السينية لأغشية أكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بالالمنيوم

جدول (1): نتائج حيود الاشعة السينية XRD.

Samples	2θ (Deg)	FWHM(Deg)	dhkl Exp(A°)	GS(nm)	hkl	dhkl Std(A°)
TiO ₂ pure						
TiO ₂ :6%AL	27.20	0.8740	3.2538	8.8312	110	3.2640
	35.95	0.8324	2.5019	9.0788	101	2.5046
	41.20	0.6334	2.1917	11.7431	111	2.1995
	54.17	0.4831	1.6884	14.6352	211	1.6963

2-3 مجهر القوة الذرية:

ning probe microscope type AA3000 من شركة (Angstrom Advanced Company). يتميز هذا الجهاز بقدرة تحليل كبيرة حيث تبلغ قيمته (0.1-1 nm) ، إضافة الى انه يمتلك قوة تكبير عالية ويمكن تشغيله ضمن ضغط الجو الطبيعي ، دون


Atomic Force Microscope

في هذه البحث تم استخدام مجهر القوة الذرية (AFM) امريكي المنشأ والموجود في جامعة بغداد - كلية العلوم - قسم الكيمياء وهو من نوع (Scan-

طردي فكلما قلت قيمة متوسط الجذر التربيعي قل معدل خشونة السطح . ان دراسة اسطح اغشية المواد مهمة جدا في معرفة كيفية توزيع وترتيب الذرات على السطح، وكذلك معرفة سمك الغشاء، من خلال معرفة مقدار الارتفاع والانخفاض في صور (AFM) ثلاثية الابعاد، ويفسر ذلك هو ان النماء البلوري للحبيبات يحدث بشكل عمودي على السطح ، ان الحبيبات الكبيرة الموجودة على اسطح الاغشية تبين تدهور في التركيب البلوري وهذا يتفق مع نتائج (XRD) ، ويتبين ان الحجم الحبيبي المقاس بواسطة (AFM) يكون اكبر من الحجم الكرسطالي المقاس بـ (XRD) ، ويعزى ذلك لان فحص AFM يقيس الحبيبات على سطح الغشاء ، في حين ان فحص XRD يقيس حجم الحبيبات داخل الغشاء وهذا يتفق مع [10] .

القيام بالتفريغ العالي كما في المجاهر الإلكترونية. أجريت فحوصات AFM على غشاء (TiO₂) النقي، والمشوب بنسبة (6%) من (Al) كما موضح في الشكل (3) ، الذي يبين توزيع الحبيبات على سطح الغشاء ، ومن خلاله يمكن حساب الحجم الحبيبي (Grain size) ومعدل الخشونة للسطح (Roughness) (Average)، إضافة الى معدل الجذر التربيعي (Root Mean Square)، يتبين من الشكل ان الحجم الحبيبي قل عند التشويب ، لتصبح قيمته من (46.302 - 30.515 nm)، كما مبين في الجدول (2) ، ولوحظ أيضا نقصان في قيم كل من معدل خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي عند التشويب ، حيث تراوح قيمها (5.162 - 7.614 nm)، (5.524 - 7.920 nm)، فكلما قلت قيمة متوسط الجذر التربيعي دل على نقصان معدل الخشونة لان التناسب بينهما

الشكل (3)
صور مجهر القوة
الذرية لأغشية
أكسيد التيتانيوم
النقية والمشوبة
بالألومنيوم



جدول (2) نتائج مجهر AFM لأغشية TiO₂ النقية والمشوبة بالألنيوم

Samples	Roughness Average (nm)	Root mean square (nm)	Grain Size Average (nm)
TiO ₂ Pure	7.614	7.920	46.302
TiO ₂ :AL (6%)	5.162	5.524	30.515

المسلطة وعدد نبضاته المستخدمة في عملية الترسيب ، اذ عند تسليط الليزر على مادة الهدف يحدث بذلك استئصال للجسيمات من مادة الهدف ، وكلما زادت طاقة الليزر وعدد النبضات المستخدمة يزداد استئصال الجسيمات من المادة ، ونتيجة لذلك تزداد سماكة الاغشية الرقيقة المرسبة على ركائز زجاجية من الاسطح السفلى مع زيادة الامتصاصية ، إضافة الى ذلك يمكن ملاحظة بعض التعرجات في المنحني المشوب ، قديكون هذا عائدا الى العيوب البلورية . وهذا يتفق مع الباحثين [11، 12] .

$$A = I_A / I_0 = e^{-\alpha t} \quad \dots\dots\dots (1)$$

حيث:

A: الامتصاصية

I_A: شدة الضوء النافذ

I₀: الساقط على الغشاء

α: معامل الامتصاص (cm⁻¹)

t: سمك الغشاء

4. نتائج القياسات البصرية

(The Optical Properties)


1-4. الامتصاصية : Absorbance

في هذا البحث تم استخدام جهاز مطياف بصري من نوع (UV-1800) UV-Visible spectrophotometer المجهاز من قبل شركة (Shimadzu) اليابانية . وهو يقيس طيف الامتصاصية وطيف النفاذية، ضمن مدى الاطوال الموجية من (200-1100) nm وهو جهاز من النوع ذو الحزمتين ، فهو يحتوي على مصدرين من شمعتين ضوئيتين من الديتيريوم والتنكستن .

يبين الشكل (4) طيف الامتصاصية كدالة للطول الموجي ، لأغشية أكسيد التيتانيوم (TiO₂) النقية والمشوبة بنسبة (6%) من الالمنيوم (Al) والمرسبة على قواعد زجاجية ، يلاحظ من الشكل زيادة في الامتصاصية عند التشويب كما يتبين ان الامتصاصية تقل مع زيادة الطول الموجي (λ ≥ 400nm) في الطيف المرئي، وهذا يعني ان قيمة الامتصاصية تناسب طرديا مع التشويب وعكسيا مع الطول الموجي، اذ تم الحصول على اعلى امتصاصية عند نسب تشويب (6% Al) ، واقل أمتصاصية عند أكسيد التيتانيوم النقي (TiO₂ Pure) ، ويعزى ذلك الى المستويات الموضوعة التي تكونت بفعل الذرات الشائبة من الالمنيوم (AL) في المادة الاصلية أكسيد التيتانيوم (TiO₂) بين حزمتي التكافؤ والتوصيل ، إضافة الى دور طاقة الليزر

الاجشية الرقيقة تمتص طاقة اعلى عند هذه الاطوال الموجية ، اما بالنسبة لنفاذية الضوء حيث أنها تكون عالية عند (400<λ) nm اذ ان امتصاص الطاقة يكون اقل عند ارتفاع طول الموجة لهذه الاجشية الرقيقة ضمن هذا المدى وهذا يتفق مع [13، 14] .


$$T = e^{-2.303A} \dots \dots \dots (2)$$



الشكل (5): طيف النفاذية لأغشية اوكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بألومنيوم

3-4. الانعكاسية: Reflectivity (R)

يوضح الشكل (6) تغير الانعكاسية مع الطول الموجي لأغشية أوكسيد التيتانيوم (TiO₂) النقية والمشوبة بنسبة (6%) من الألومنيوم (AL). يلاحظ من الشكل ان سلوك منحني الانعكاسية لغشاء أوكسيد التيتانيوم النقي يميل الى الثبات تقريباً مع زيادة الطول الموجي ، الى ان يصل الى مدى الاطوال الموجية المقابلة لحافة الامتصاص حيث ينخفض عندها. اما بالنسبة للغشاء المشوب فأن قيمة الانعكاسية له تقل مع زيادة الطول الموجي الى ان تصل الى اقل من واحد ، ويصبح انخفاضها بشكل اقل عند وصولها الى الاطوال الموجية المقابلة لحافة




الشكل (4): طيف الامتصاصية لأغشية اوكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بألومنيوم

2-4. النفاذية : Transmittance

تمت دراسة طيف النفاذية لأغشية أوكسيد التيتانيوم الرقيقة (TiO₂) ، النقية والمشوبة بنسب (6%) من الألومنيوم (Al) والمرسبة على قواعد زجاجية، ويوضح الشكل (5) مخطط لطيف النفاذية نسبة الى الطول الموجي، حيث تشكل فيها نسبة نفاذية (TiO₂ Pure) تفوق (80%) ، وبعدها حصل تناقصاً في طيف النفاذية حيث وصلت قيمة النفاذية في نسبة (6% Al) الى اكثر من (50%) تقريباً وقد يعود ذلك الى زيادة سمك الغشاء بسبب زيادة نسب التشويب بالألومنيوم (AL) ، أي التناسب بينهما عكسي ويمكن ملاحظة بعض التعرجات في قيم النفاذية، ضمن الاطوال الموجية (400≤λ) nm وهذا قد يعود الى العيوب البلورية . ان النفاذية قلت عند التشويب وقد يعود ذلك لما يمتلكه الألومنيوم (Al) من خصائص تختلف عن خصائص المادة الأساس أوكسيد التيتانيوم (TiO₂)، وهذا يعني ان عند تشويب (TiO₂) بالألومنيوم (Al) اصبح غشاء (TiO₂) يتمتع بنفاذية منخفضة، لان نفاذية الضوء تقل عند حافة الامتصاص نسبة الى الاطوال الموجية التي تتراوح (400≤λ) nm لان

قصيرة المدى (320–400 nm)، وتعزى الزيادة في معامل الامتصاص الى النقصان في فجوة الطاقة وحصول الانتقالات المباشرة. وهذا يتفق مع الباحث [15].

$$\alpha = \frac{2.303A}{t} \dots \dots \dots (4)$$




الشكل (7) معامل الامتصاص لأغشية أكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بالالمنيوم

4-4 فجوة الطاقة Energy Gap:

حسبت فجوة الطاقة باستخدام معادلة تاويس (Taus)، يبين الشكل (8) الرسم البياني بين $(h\nu\alpha)^2$ على المحور العمودي وطاقة الفوتون $h\nu$ (eV) على المحور الأفقي لأغشية أكسيد التيتانيوم (TiO₂)، النقية والمشوبة بنسبة (6%) من الالمنيوم (Al)، حيث لوحظ من خلال الشكل (5) ان فجوة الطاقة تنخفض عند التشويب، وتراوح قيمها من 3.44 eV الى 3.28 eV. كما موضح في الجدول (3) الذي يبين قيم فجوة الطاقة البصرية المباشرة، وان سبب انخفاض فجوة الطاقة يعود الى التشويب بالالمنيوم (Al) التي أدت بدورها الى ظهور مستويات ثانوية بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل، حيث مكنت الالكترونات من اشغال

الامتصاص، وهذا يبين ان هناك تناسبا عكسيا بين الانعكاسية والطول الموجي، بلغت اعلى قيمة للانعكاسية عند الغشاء المشوب، واقل انعكاسية عند الغشاء النقي وهذا يدل على ان التشويب أدى الى قيمة الانعكاسية.

$$A + R + T = 1 \dots \dots (3)$$



الشكل (6) طيف الانعكاسية لأغشية أكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بالالمنيوم

4-4 معامل الامتصاص:

(a) Absorption coefficient

يبين الشكل (7) تغير معامل الامتصاص (α) مع الطول الموجي لأغشية أكسيد التيتانيوم (TiO₂) النقية والمشوبة بنسب (6%) من الالمنيوم والمرسبة على قواعد زجاجية، يلاحظ من الشكل ان معامل الامتصاص يسلك سلوكا مشابها لطيف الامتصاصية وهذا يعود الى العلاقة بينهما وأيضا اعتماد معامل الامتصاص على الامتصاصية حسب المعادلة (4)، ان معامل الامتصاص يزداد عند التشويب، حيث كانت اعلى قيمة لمعامل الامتصاص عند التشويب (6%)، حيث بلغت اعلى قيمة لمعامل الامتصاص عند الاطوال الموجية

4-5. معامل الخمود : **(k Extinction Coefficient)**
تم حساب معامل الخمود (K) لأغشية أكسيد التيتانيوم (TiO_2) النقية والمشوبة بالالمنيوم (Al) باستخدام قيم معامل الامتصاص من خلال العلاقة (6). يوضح الشكل (9) تباين منحنيات معامل الخمود لأغشية أكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بنسبة (6%) من الالمنيوم كدالة للطول الموجي، ويبين الشكل ان منحنيات معامل الخمود تتناقص في مدى الاطوال الموجية (330-400 nm) ومن ثم تبدأ هذه المنحنيات بالتزايد قليلا نوعا ما في مدى الاطوال الموجية (400-450 nm) وبعدها تبدأ هذه المنحنيات بالازدياد كثيرا حيث وصلت اعلى قيمة لمعامل الخمود عند التشويب (6%) الى واحد تقريبا. ويتضح من الشكل ان معامل الخمود لديه انخفاض سريع في الغشاء النقي في طيف الاشعة فوق البنفسجية، حيث وصلت اقل قيمه لمعامل الخمود في الغشاء النقي الى (0.3) تقريبا. وبعدها بدأ بالاستقرار قليلا في المنطقة المرئية تقريبا وبعدها بدأ بالازدياد في منطقة الاشعة تحت الحمراء حيث وصلت اعلى قيمة لمعامل الخمود في الغشاء النقي الى (0.5) تقريبا. اما بالنسبة للغشاء المشوب فلو حُضِر انخفاض في معامل الخمود لها لكن الانخفاض كان اقل من الغشاء النقي وبعدها ازداد معامل خمودها كثيرا قياسا بالغشاء النقي وهذا يبين لنا ان معامل الخمود يزداد عند التشويب أي ان التناسب بينهما طرديا.

$$k = \alpha \lambda / 4\pi \dots \dots (6)$$

حيث ان:

K: معامل الخمود .

λ : الطول الموجي .

α : معامل الامتصاص .

هذه المستويات عند انتقالها من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل وهذا يتفق مع [16، 17]. وان السبب وراء انخفاض قيمة فجوة الطاقة يعود الى ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر في فجوة الطاقة، من هذه العوامل هو نوع مادة الغشاء المحضر وكذلك طريقة تحضير الغشاء وأيضا تتأثر كثيرا بعملية التشويب، إضافة الى ذلك ان فجوة الطاقة تتأثر بظروف التحضير وكذلك بطبيعة البنية التركيبية للأغشية المحضرة ومدى انتظامها البلوري. وهذا يتفق مع الباحث [18].


$$\alpha h\nu = \beta (h\nu - E_g)^r \dots \dots (5)$$

حيث ان حيث:

β : ثابت يعتمد على طبيعة المادة، $h\nu$: طاقة الفوتون الساقط (eV)، E_g : فجوة الطاقة، r : مرتبة الانتقال البصري وتعتمد على نوع الانتقال الالكتروني.

الجدول (3) قيم فجوة الطاقة
لأغشية ثنائي أكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بالالمنيوم


Sample	Energy gap
TiO_2 pure	3.44
AL 6%	3.28



الشكل (8): قيم فجوة الطاقة المباشرة لأغشية أكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بالالمنيوم

الى زيادة معامل الانكسار.


$$n = \left[\left(\frac{1+R}{1-R} \right)^2 - (k^2 + 1) \right]^{\frac{1}{2}} \dots \dots \dots (5)$$



الشكل (10) معامل الانكسار لأغشية أكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بالالمنيوم

5 - الاستنتاجات

بينت دراسة حيود الاشعة السينية (XRD) لأغشية ثنائي أكسيد التيتانيوم (TiO₂) النقية والمشوبة بالالمنيوم (Al) ان غشاء أكسيد التيتانيوم النقي كان عشوائياً ، اما الغشاء المشوب بالالمنيوم فظهرت فيه اربع قمم ، وهو ذو طبيعة متعددة التبلور وبتركيب رباعي قائم (tetragonal). وأظهرت نتائج مجهر القوة الذرية (AFM) ان التشويب بالالمنيوم ادي إلى زيادة في انتظام وترتيب الذرات ، كما ادى الى نقصان في الحجم الحبيبي وكذلك نقصان في قيمة متوسط الجذر التربيعي للغشاء والذي يؤدي بدوره إلى نقصان في خشونة سطح الغشاء. وبينت بيانات فحص الخصائص البصرية تناقصاً في طيف النفاذية عند التشويب بالالمنيوم حيث ان نفاذية الضوء تقل عند حافة الامتصاص بالنسبة للأطوال الموجية ($\lambda \leq 400\text{nm}$)،



الشكل (9) معامل الخمود لأغشية أكسيد التيتانيوم النقية والمشوبة بالالمنيوم

4-5 معامل الانكسار : Refractive Index (n)

الشكل (10) يوضح تغير معامل الانكسار مع الطول الموجي لأغشية (TiO₂) النقية والمشوبة بالالمنيوم (Al) بنسبة (6%)، نلاحظ من الشكل ان منحنى معامل الانكسار مشابه تقريبا لطبيعة منحنى الانعكاسية، وذلك لأرتباط الانعكاسية مع معامل الانكسار كما مبين في العلاقة (7). يلاحظ من الشكل ان سلوك منحنى معامل الانكسار لغشاء أكسيد التيتانيوم النقي يميل الى الثبات تقريبا مع زيادة الطول الموجي الى ان يصل الى مدى الاطوال الموجية المقابلة لحافة الامتصاص حيث ينخفض عندها. اما بالنسبة للغشاء المشوب فأن معامل الانكسار له يقل مع زيادة الطول الموجي الى ان يصل الى واحد تقريبا ، ويصبح انخفاضه بشكل اقل عند وصوله الى الاطوال الموجية المقابلة لحافة الامتصاص ، وهذا يبين ان هناك تناسبا عكسيا بين معامل الانكسار والطول الموجي، بلغ اعلى معامل انكسار عند الغشاء المشوب ، واقل معامل انكسار عند الغشاء النقي وهذا يدل على ان التشويب أدى

film glasses for photonic applications: structural and optical properties.” (2009).

[9] K. Siraj, PhD thesis, Institute of Applied Physics, Johannes Kepler University Linz, Austria, (2007) .

[10] Tsai, Tsung-Hsuan, Shr-Chiang Chiou, and Shen-Ming Chen. “Enhancement of dye-sensitized solar cells by using graphene-TiO₂ composites as photoelectrochemical working electrode.” Int. J. Electrochem. Sci 6.8 (2011): 3333-3343.

[11] Sangchay, W., Sikong, L., & Koop-tarnond, K.” Photocatalytic and Self-Cleaning properties of TiO₂-Cu thin films on glass substrate In Applied Mechanics and Materials”, Vol. 152, Trans Tech Publications Ltd., pp (409-413), (2012).

[12] Essalhi, Z., Hartiti, B., Lfakir, A., Mari, B., & Thevenin, “Optoelectronics properties of TiO₂: Cu thin films obtained by sol gel method. Optical and Quantum Electronics”, 49(9), P (1-12), (2017).

[13] Carvalho, H. W., Batišta, A. P., Hammer, P., & Ramalho, T. C, “Photocatalytic degradation of methylene blue by TiO₂-Cu thin films: Theoretical and experimental study”, Journal of Hazardous Materials, 184(1-3), pp (273-280), (2010).

[14] Kamau, J. K. TiO₂-Cu Thin Film Material for Optical Hydrogen Gas Sensor Applications. Natural Science Journal, 3(1), 12-29. (2022).

[15] Kavitha, V., Ramesh, P. S., & Geetha, D Synthesis of Cu loaded TiO₂ nanoparticles for the improved photocatalytic degradation

ويرافق ذلك انخفاضاً في فجوة الطاقة من (3.44-3.22) eV، ويقابله زيادة في قيمة الامتصاصية عند التطعيم بالالمنيوم ونلاحظ ايضاً زيادة في قيم كل من الانعكاسية ومعامل الانكسار ومعامل الخمود عند التطعيم.

6 - المصادر Reference

[1] O. S. Heavens, “Thin Film physics”, John Wiley and Sons Inc., New York, (1973).

[2] K. Seshan, Handbook of Thin Film Deposition Processes and Techniques, Norwich, N.Y. : Noyes Publications / William Andrew Pub., 2002.

[3] زنو إيمان « دراسة الخصائص التركيبية والبصرية للأغشية الرقيقة لـ TiO₂ المحضرة بطريقة الـ “Sol-Gel” جامعة قاصدي مرباح ورقلة، (2016) .

[4] H. Lin, Demin Wang and C. P. Huang, “Photocatalytic Activity of Pulsed Laser Deposited TiO₂ Thin Films”, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Delaware, New York, USA, (2007).

[5] D. Minoli “Nanotechnology Application to Telecommunications and Networking”, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, (2006).

[6] Wieder, Herman Harry. Intermetallic Semiconducting Films: International Series of Monographs in Semiconductors. Vol. 10. Elsevier, 2014.

[7] Eugene, A. V. R., G. Gamaly, and Barry Luther-Davies. “Ultrafast Laser Ablation and Film Deposition.” (2007)

[8] Muñoz Martín, David. “TeO2-based

of rhodamine B. International Journal of Nanoscience, 15(05n06), 1660002. . (2016).

[16] Nikfarjam, A., & Salehifar, N. UV “Enhancement in Carbon Monoxide Detection Using Cu Thin Film on TiO₂ Nanofiber Sensor”, Sensor Letters, 13(7), pp (599-604), (2015).

[17] Thamir, Amin Daway, Adawiya J. Haider, and Ghalib A. Ali. “Preparation of nanostructureTiO₂ at different temperatures by pulsed laser deposition as solar cell.” Engineering and Technology Journal, 34.2, Part (A), Engineering, (2016).

[18] Ravindra, N. M., Preethi Ganapathy, and Jinsoo Choi. “Energy gap–refractive index relations in semiconductors–An overview” Infrared physics & technology, 50.1, pp (21-29), (2007).