

التحديد التجريبي لمعاملات توهين وتشتت اشعة كاما في خرسانة مدعمة بـ (Al_2O_3)

ماردين جهاد احمد محمد^{1*} ، صباح محمود امان الله² ، عبدالسميع فوزي عبد العزيز³
1. قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة تكريت، تكريت، العراق.
2. قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة كركوك، كركوك، العراق.
3. قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة تكريت، تكريت، العراق.
*البحث مستل من اطروحة دكتوراه الباحث الاول
mardin.jihad@st.tu.edu

مستخلص:

تم تحضير عينات من السمنت المدعم بمسحوق من اوكسيد الالمنيوم (Al_2O_3) باستخدام طريقة القالب المفتوح وبدرجة حرارة الغرفة ان القالب المستخدم دائري الشكل نصف قطره 1 cm وارتفاع 0.5 cm وبحجم ثابت 1.57 cm^3 ، إذ تم دراسة تأثير اضافة اوكسيد الالمنيوم (Al_2O_3) بكسور وزنية مختلفة $10, 30, 50$ wt% على معاملات التوهين لأشعة كاما. حيث تم استخدام منظومة كاشف ايوديد الصوديوم المطعم بالثاليوم NaI(Th) ذات بلورة ابعادها ($1.5'' \times 1.5''$) لتحليل أطياف اشعة كاما المنبعثة من المصادر المشعة النقطية وهي الامريشيوم (^{241}Am) بطاقة (60) keV وبفعالية اشعاعية مقدارها (74) KBq و السيزيوم (^{137}Cs) بطاقة (662) keV وبفعالية اشعاعية مقدارها (400) KBq و الراديوم (^{226}Ra) عند الطاقات (186, 242, 295, 352, 609) keV وبفعالية اشعاعية مقدارها (74) KBq، وان المسافة الفاصلة بين المصدر المشع والكاشف هي (15) cm، حيث تم وضع العينة المراد إيجاد معاملات التوهين بينهما، وان زمن التجميع الطيفي تم تثبيته عند (900) sec لجميع الاطياف التي تم ايجادها، حيث تم اعتماد شدة فوتونات اشعة كاما لصافي العدد للمقمم الضوئية (Net Area of Photopeak) في الطيف الناتج لاشعة كاما، ومن خلالها تم تحديد معامل التوهين الخطي والكتلي ومعدل المسار الحر، وان افضل نتيجة تم الحصول هي للعينة (S_3)، وهذه النتيجة والنتائج الاخر لباقي العينات تؤكد مدى امكانية استخدام هذه المواد كدروع واقية من الاشعاع. الكلمات المفتاحية: خرسانة، أوكسيد الالمنيوم، اشعة كاما، معاملات التوهين.

Experimental determination of gamma ray attenuation and scattering coefficients in concrete reinforced with Al_2O_3

Mardeen Jihad Ahmed Mohammad^{1*} , Sabah Mahmoud Aman Allah,²
abdulsamee Fawzi AbdulAziz³

1.Department of Physics, College of Science, Tikrit University, Tikrit, Iraq.

2.Department of Physics, College of education for pure science, University of Kirkuk, Kirkuk, Iraq.

3.Department of Physics, College of Science, Tikrit University, Tikrit, Iraq.

E-mail: ^{1*} : mardin.jihad@st.tu.edu

ABSTRACT :

Cement samples supplemented with aluminium oxide powder (Al_2O_3) were fabricated via the manual open-mold technique at ambient temperature. The mould had a circular configuration with a radius of 1 cm, a height of 0.5 cm, and a constant volume of 1.57 cm^3 . The impact of incorporating aluminium oxide (Al_2O_3) at several weight fractions (30, 10, 50)%wt on the attenuation coefficients of gamma rays was examined. The thallium-doped sodium iodide detector system NaI(Th), with crystal dimensions of ($1.5'' \times 1.5''$), was employed to analyse the gamma-ray spectra emitted from point radioactive sources: americium (^{241}Am) at (60) keV with a radiation efficiency of (74) KBq, caesium (^{137}Cs) at (662) keV with a radiation efficiency of (400) KBq, and radium (^{226}Ra) at energies of (186, 242, 295, 352, 609) keV with a radiation efficiency of (74) KBq. The distance between the radioactive source and the detector was (15) cm, with the sample positioned between them to determine the attenuation coefficients, and the spectral collection time was set at (900) seconds. For all identified spectra, the intensity of gamma ray photons was utilised to ascertain the net number of photopeaks (Net Area of Photopeak) in the resultant gamma ray spectrum. Consequently, the linear and mass attenuation coefficients, as well as the mean free path, were calculated, with the optimal outcome achieved for sample (S_3). This result, along with those of the other samples, substantiates the potential of these materials as effective radiation shields.

Key words: Concrete, aluminum oxide, gamma rays, attenuation coefficients.

مناسبة مع تحسين التوهين الإشعاعي، خاصة عند دمج في نسب مناسبة تقل عن 50٪ من الوزن الكلي للمزيج [15-12].

وبناءً على ما سبق، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الأداء الإشعاعي للخرسانة المسلحة بجسيمات أكسيد الألمنيوم (Al₂O₃) المضافة بنسب وزنية مختلفة (10,30,50)، وذلك من خلال حساب معامل التوهين الخطي (L.A.C) والكتلي (M.A.C)، بالإضافة إلى متوسط المسار الحر (M.F.P) باستخدام تقنيات تجريبية دقيقة. كما تم مقارنة النتائج التجريبية مع القيم النظرية المستخرجة من قاعدة بيانات (XCOM) التابعة للهيئة الدولية للطاقة الذرية (I.A.E.A)، لتحديد مدى فعالية (Al₂O₃) كمادة محسنة لأداء الخرسانة في الحماية من أشعة جاما. تساهم هذه المقارنة في تقييم موثوقية البيانات النظرية وتعزيز فهم آلية التوهين الإشعاعي في الخرسانة المعدلة، وهو ما يعد ذا أهمية كبيرة في التطبيقات النووية والطبية والصناعية.

2 - الجانب النظري

يمثل معامل التوهين الخطي عدد الفوتونات المزاحة أو المحجوبة من الحزمة لكل وحدة مسافة ويقاس هذا المعامل بوحدة (cm⁻¹)، والذي يمكن إيجاده من خلال معادلة بير-لمبرت [14]:

$$I(x) = I_0 e^{-\mu_l x} \quad (1)$$

حيث I هي شدة الشعاع الموهن؛ و I₀ هي شدة الشعاع الأصلية؛ و x هي سمك المادة الموهنة (cm)؛ و μ_l هي معاملات التوهين الخطي (cm⁻¹).

ويعتد من أهم المعاملات التي تبين عملية الاختراق للدروع من قبل أشعة كاما، ويعتمد على

1- المقدمة

في ظل التوسع المتزايد في استخدام التطبيقات النووية والطبية والصناعية التي تعتمد على الإشعاع المؤين، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير مواد إنشائية تتمتع بقدرة فعالة على الحماية من الإشعاع، لا سيما أشعة غاما والنيوترونات. تعد الخرسانة من المواد الأساسية المستخدمة في إنشاء الدروع الإشعاعية، إلا أن تحسين كفاءتها الإشعاعية يتطلب تعزيز تركيبها بمواد مضافة ذات عدد ذري عالٍ وكثافة مرتفعة [1,2].

من بين المواد المقترحة، يحتل أكسيد الألمنيوم (Al₂O₃) مكانة بارزة نظراً لخصائصه الفيزيائية والكيميائية المستقرة، وكثافته التي تبلغ حوالي 3.95 g/cm³، إلى جانب مقاومته للحرارة والتآكل، مما يجعله مرشحاً فعالاً لتحسين أداء الخرسانة الواقية من الإشعاع [3-5]. وقد بينت دراسات متعددة أن إدخال (Al₂O₃) بنسب وزنية معينة يؤدي إلى زيادة معامل التوهين الخطي وتقليل سمك نصف القيمة، مما يساهم في تقليل نفاذية أشعة غاما داخل الهياكل الخرسانية [6,7].

يمتاز (Al₂O₃) أيضاً بأنه بديل آمن بيئياً وصحياً للرصاص، والذي لا يزال يُستخدم على نطاق واسع رغم أضراره البيئية والسمية [8,9]. وبالإضافة إلى ذلك، فإن توزيع (Al₂O₃) في شكله النانوي يساهم في تحسين التوزيع الداخلي داخل مصفوفة الخرسانة، مما يؤدي إلى خصائص إشعاعية وميكانيكية أفضل [10,11].

في السياق نفسه، أظهرت مقارنة بين أداء (Al₂O₃) وأكاسيد أخرى مثل (Fe₂O₃) و (Bi₂O₃) و (NiO) أن (Al₂O₃) يحتفظ بخصائص ميكانيكية

μ_m (Exp) معامل التوهين الكتلي للدراسة الحالية.

3 - طريقة العمل

1-3 تحضير العينات

تم في هذا البحث دراسة تأثير إضافة أوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) على خصائص التوهين لمادة السمنت. وقد تم تحضير العينات باستخدام طريقة الصب في القالب المفتوح وفق الخطوات التالية، تم استخدام سمنت بورتلاندي عراقي المنشأ عادي كمادة أساس والذي تبلغ كثافته (g/cm^3) 2.4، وتمت إضافة نسب وزنية مختلفة من مسحوق أوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) المنتج من قبل شركة (Sigma Aldrich, U.S.A.) والذي تبلغ كثافته g/cm^3 (3.95) إلى الخلطة. تم تحديد النسب على النحو التالي (wt.%) (0, 10, 30, 50)، حيث تم استخدام ميزان حساس بدقة mg (0.01) لوزن العينات وهو من نوع (Adapter) ياباني المنشأ لوزن المادة الأساسية والمادة الداعمة حيث تم خلط السمنت مع أوكسيد الألمنيوم بشكل جاف أولاً لضمان التوزيع المتجانس للمادة المضافة، ثم أضيفت كمية محسوبة من الماء المقطر تدريجياً للوصول إلى القوام المناسب للتشكيل. تم استخدام خلاط ميكانيكي محمول من نوع (P.L.A.) صيني المنشأ بسرعة دوران (r.p.m) (250) لضمان تجانس الخلطة لمدة تتراوح بين (5-10) min. تم صب الخلطة في قوالب مفتوحة مصنوعة من البلاستيك دائرية نصف قطرها cm (1) وارتفاعها cm (0.5) وبحجم ثابت (cm^3) (1.57) تقريباً، والتي تم تنظيفها مسبقاً لتسهيل عملية فصل العينات ومنع التصاقها بالبلاستيك، تم تثبيت القوالب على سطح مستو لتجنب الفراغات والتشوهات. بعد الصب، تركت

طاقة الفوتونات الساقطة وعلى العدد الذري أو العدد الذري المؤثر لمادة الهدف الساقط عليه. كما ان معامل التوهين الكتلي (μ_m) يمثل معدل تفاعلات الفوتونات ضمن وحدة واحدة من الكتلة لكل وحدة مساحة (cm^2/g)، والذي يعطى بالمعادلة التالية [13]:

$$\mu_m = \frac{\mu_l}{\rho} = \frac{Ln \frac{I_0}{I}}{\rho x} \quad (2)$$

حيث ρ هي كثافة المادة؛ I هي شدة الشعاع الموهن؛ I_0 هي شدة الشعاع الأصلية؛ x هي سمك المادة الموهنة (cm).

كما أن المسافة بين تفاعلين متتاليين لحركة جسيم واحد عبر العينة المعطاة قبل التفاعل مع المادة تسمى معدل المسار الحر (m.f.p)، ويتم إيجادها من خلال المعادلة التالية [12]:

$$\lambda(cm) = \frac{\int_0^\infty x \cdot e^{\mu_l x} dx}{\int_0^\infty e^{\mu_l x} dx} = \frac{1}{\mu_l} \quad (3)$$

حيث λ هو معدل المسار الحر بوحدة (cm)؛ و (μ_l) هو معامل التوهين الخطي (cm^{-1}).

كذلك تم مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع قاعدة بيانات (XCOM) التابعة للهيئة الدولية للطاقة الذرية (I.A.E.A.) حيث تم استخدام المعادلة التالية لإيجاد نسبة الاختلاف بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج قاعدة بيانات (XCOM) التابعة للهيئة الدولية للطاقة الذرية (I.A.E.A.) [13]:

$$\% deviation (\Delta \%) = \mu (WINXCOM) - \mu (Exp) \times 100 (0.01) \quad (4)$$

(Δ) النسبة المئوية للاختلاف؛ μ_m (ICRU-44) معامل التوهين الكتلي لتقرير (WINXCOM)؛

$$m_s = \rho_{sample} * V_s \quad (5)$$

حيث ان ρ_{sample} كثافة العينة؛ m_s كتلة العينة؛ V_s حجم العينة.

اذ تم تحضير (4) عينات وترميزها بالعينات من (S_0) إلى (S_3)، وقد تم إعداد هذه العينات لمحاكاة الدروع الواقية من الاشعاع، وكل عينة تحتوي على كميات متفاوتة من أوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) والسمنت، ويوضح الجدول (1) النسبة المئوية لأوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) وكذلك الكثافة في كل عينة.

العينات في الهواء الطلق لمدة (24) h لتجف أوليًا، ثم تم إخضاعها لعملية المعالجة الرطبة عن طريق الغمر في ماء خال من الشوائب لمدة (7) day لضمان إتمام تفاعل الإماهة واكتساب الخواص الميكانيكية المطلوبة. بعد اكتمال فترة المعالجة، تم إخراج العينات من الماء وتجفيفها في درجة حرارة الغرفة لمدة (24) h، ثم تم قياس أبعادها بدقة وتسجيل الكتلة باستخدام نفس الميزان الإلكتروني المذكور انفا. وتم حساب كتلة العينات باستخدام المعادلة التالية [11]:

الجدول (1): النسبة المئوية لأوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) في كل عينة.

رمز العينة	المادة الاساس	النسبة المئوية للمادة الاساس (%)	المادة الداعمة	النسبة المئوية للمادة الداعمة (%)	كتلة الخليط (g)	كثافة الخليط (g/cm ³)
S ₀	Cement	100	AL ₂ O ₃	0	3.768	2.4
S ₁	Cement	90	AL ₂ O ₃	10	4.019	2.56
S ₂	Cement	70	AL ₂ O ₃	30	4.521	2.88
S ₃	Cement	50	AL ₂ O ₃	50	5.024	3.2


2-3 القياسات

كاشف ايوديد الصوديوم المطعم بالثاليوم NaI (TI) ، والموضحة بالشكل (1)، ونظام قياس أشعة كاما المسمى بمطياف الحاسوب المتكامل (I.C.S). ويتم تشغيل النظام بواسطة الحاسوب وفقاً لبرنامج معد لهذا الغرض، ويحتوي النظام على مضخم أولي ومضخم رئيسي مزود بكاشف ايوديد الصوديوم المطعم بالثاليوم NaI (TI). ومحلل متعدد القنوات، ويرتبط هذا النظام بجهاز حاسوب لدقة تشغيله وقراءة قياساته وتحليل النتائج. وقد تم الحصول

لتحليل أطيف اشعة كاما المنبعثة من المصادر المشعة النقطية والمستخدمه في هذا البحث وهي الامريشيوم (²⁴¹Am) بطاقة (60) keV وبفعالية اشعاعية مقدارها (74) KBq و السيزيوم (¹³⁷Cs) بطاقة (662) keV وبفعالية اشعاعية مقدارها (400) KBq و الراديوم (²²⁶Ra) عند الطاقات (186, 242, 295, 352, 609) keV وبفعالية اشعاعية مقدارها (74) KBq، تم استخدام منظومة

مباشرة. تم قياس التوهين باستخدام كاشف NaI (TI). تم وضع العينات بين مصدر الإشعاع والكاشف. تم ضبط وقت التراكم على (900)sec. حيث تم قياس شدة فوتونات اشعة كاما لصافي العدد للقمم الضوئية (Net Area of Photope-) (ak) في الطيف الناتج لاشعة كاما والعرض الكلي عند منتصف القمة (FWHM) باستخدام برنامج (U.S.X. P.C.I).


على شعاع ضيق من أشعة كاما باستخدام مسدد رصاص مستطيل الشكل $(5 \times 10 \times 20)$ cm، يمر من خلاله الأشعة القادمة من المصدر المشع. يبلغ قطر الثقب (15) mm. وتم تحديد معاملات التوهين للعينات المحضرة للطاقات $(662 - 60)$ keV باستخدام قانون بير-لامبرت. تم إكمال قيمة التحديد باستخدام كاشف NaI (TI) لقياس طيف أشعة جاما. تم حماية الكاشف بغطاء من الرصاص لتقليل إشعاع التشتت القادم من مصدر الإشعاع




الشكل (1): يوضح الشكل صورة للمنظومة العملية المستخدمة لقياس مطيافية اشعة كاما.

keV (609) وتم استخدام هذه المصادر لتحديد معاملات التوهين لكل عينة، والخلفية الاشعاعية بوجود وعدم وجود العينات.

بعد اعداد المنظومة تم إيجاد طيف الخلفية الاشعاعية حيث يوضح الشكل (3) و (4) نتائج الطيف التي تم الحصول عليها من برنامج (U.S.X. P.C.I) لمصادر أشعة جاما ^{241}Am (60) keV و ^{137}Cs (662) keV و (186, 242, 295, 352) keV ^{226}Ra



الشكل (2): الطيف الذي تم الحصول عليه من مطيافية أشعة كاما بدون وجود العينات لـ (a) - الخلفية الاشعاعية ^{226}Ra - (b) ^{241}Am (c) ^{137}Cs - (d) ^{226}Ra .



التوهين الخطي للعينات تتغير مع تغير التركيز لنفس السمك، حيث من الواضح أن هذه القيم تزداد مع زيادة تركيز مادة التدعيم المضافة وجميع الطاقات، ويمكن تفسير ذلك على أنه زيادة تركيز مادة التدعيم المضافة فإن عمليات التوهين فيها ستزداد بسبب زيادة توزيع مادة أوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) المضافة داخل مادة السمنت مما يؤدي إلى زيادة كثافة المادة المحضرة بشكل عام وبالتالي يحدث زيادة في توهين أشعة كاما وبالتالي يزداد معامل التوهين الخطي. كما يلاحظ أن مادة السمنت وحدها لا تكفي لاستخدامها كدروع واقية،

4 - النتائج والمناقشة


1-4 معامل التوهين الخطي

تم إيجاد معامل التوهين الخطي (μ_1) باستخدام المعادلة (1) لجميع العينات المحضرة والتي تم توضيح تفاصيلها في الجدول (1) لطاقات مختلفة ونسب وزنية مختلفة، وتم تلخيص نتائج هذه القياسات التجريبية في الجدول (2)، كما وتم رسم العلاقة بين معامل التوهين الخطي ونسبة خلط أوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) إلى مادة السمنت كما في الشكل (4). نلاحظ من هذا الشكل أن قيم معامل

ولكن عند إضافة مادة التدعيم (أكسيد الألمنيوم (AL₂O₃)) إليها يصبح من الممكن استخدام مادة السمنت كدرع واقية، وهذا السلوك يتوافق مع ما توصل إليه [14]. كما أظهرت النتائج أيضاً أن التوزيع المتجانس لأوكسيد الألمنيوم (AL₂O₃) داخل مادة السمنت عزز كفاءة التوهين بشكل ملحوظ. ومع زيادة تركيز أوكسيد الألمنيوم (AL₂O₃)، أصبح التوزيع أكثر تجانساً، مما أدى إلى زيادة التفاعل الإشعاعي وارتفاع معامل التوهين الخطي.

الجدول (2): النتائج التجريبية لمعامل التوهين الخطي للأسمنت المدعم بأوكسيد الألمنيوم (AL₂O₃).

رمز العينة	تركيز التدعيم	E (keV)						
		60	186	242	295	352	609	662
		²⁴¹ Am	²²⁶ Ra					¹³⁷ Cs
		$\mu_{\ell} \text{ (cm}^{-1}\text{)}$						
S ₀	0%	0.9504	0.29852	0.25264	0.22721	0.20305	0.15993	0.15121
S ₁	10%	1.1264	0.35392	0.29938	0.26887	0.24091	0.18956	0.1792
S ₂	30%	1.3179	0.41295	0.35079	0.31495	0.28154	0.22169	0.20966
S ₃	50%	1.5206	0.47805	0.40476	0.36283	0.32508	0.25592	0.24193



الشكل (4): اعتماد معامل التوهين الخطي على نسبة الخلط.


2-4 معامل التوهين الكتلي

على كلاً من نسبة الخلط وطاقة الفوتون الساقط، حيث يزداد بزيادة نسبة الخلط ويقل بزيادة طاقة الفوتون الساقط، بالنسبة لنسبة الخلط فإن ذلك يرجع إلى زيادة كفاءة التوهين، ويرجع ذلك إلى أن المقطع العرضي لعملية تشتت كومبتون يتناسب عكسياً مع طاقة الفوتونات الساقط، لذلك نلاحظ أن معامل التوهين الكتلي يتناقص ببطء مع زيادة طاقة الفوتون الوارد. وهذا السلوك يتوافق مع ما تم التوصل إليه [15].

تم إيجاد معامل التوهين الكتلي (μ_m) من المعادلة (2) لجميع العينات المحضرة تبعاً للكثافة الموضحة تفصيلياً في الجدول (1)، ولطاقات مختلفة وتراكيز مختلفة، وقد فصلت نتائج هذه الحسابات في الجدول (3)، كما تم رسم العلاقة بين معامل التوهين الكتلي وكلاً من نسبة الخلط وطاقة الفوتون الساقط كما هو موضح في الشكل (5). نلاحظ من هذه الأشكال أن معامل التوهين الكتلي يعتمد

الجدول (3): النتائج التجريبية لمعامل التوهين الكتلي للأسمت المدعم باوكسيد الألمنيوم (Al_2O_3).


رمز العينة	تركيز التدعيم	E (keV)						
		60	186	242	295	352	609	662
		²⁴¹ Am	²²⁶ Ra					¹³⁷ Cs
		μ_m (cm ² /gm)						
S ₀	0%	0.396	0.12438	0.10527	0.09467	0.08460	0.066638	0.063005
S ₁	10%	0.44	0.13825	0.11695	0.10503	0.094106	0.074048	0.07
S ₂	30%	0.4576	0.14339	0.1218	0.10936	0.097756	0.076977	0.072799
S ₃	50%	0.4752	0.14939	0.12649	0.11339	0.10159	0.079974	0.075604



الشكل (5): اعتماد معامل التوهين الكتلي على (a) - نسبة الخلط و (b) - طاقة الفوتون الساقط.

بين قيم معاملات التوهين الكتلية لهذه العينة مع قاعدة بيانات (XCOM) اقل من 8٪، الشكل (6) يوضح المقارنة بين قيم معاملات التوهين الكتلية، وتؤكد هذه النتيجة إمكانية استخدام السمنت مع أكسيد الألمنيوم (Al₂O₃) كدروع واقية للإشعاع.

تم مقارنة قيم معاملات التوهين الكتلية التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة مع قيم معاملات التوهين الكتلية لقاعدة بيانات (XCOM)، وتبين ان افضل توافق لهذه العينات مع قاعدة بيانات (XCOM) كان للعينة (S₃)، حيث ان الفروقات



الشكل (6): تباين معاملات التوهين الكتلي للدراسة الحالية وقاعدة بيانات (XCOM).


الأساسية مما يؤدي إلى زيادة كثافة المادة المحضرة بشكل عام وذلك لأن زيادة تركيز المادة المضافة تعمل على تحسين خصائص المادة الأساسية تجاه التوهين لأشعة كاما، كما يلاحظ من الجدول أن معدل المسار الحر يعتمد على طاقة الفوتون الساقط. كما تم رسم العلاقة بين معدل المسار الحر وكل من نسبة الخلط وطاقة الفوتون الساقط كما هو موضح بالشكل (7) ونلاحظ من هذا الشكل أن معدل المسار الحر يعتمد على كل من نسبة الخلط وطاقة الفوتون الساقط فهو يزداد بزيادة الطاقة ويرجع السبب إلى اختلاف آلية تفاعل أشعة كاما مع المادة حسب قيم الطاقة المستخدمة بينما يقل بزيادة نسبة الخلط وهذا يرجع إلى زيادة الكثافة [15].

3-4 معدل المسار الحر

تم إيجاد معدل المسار الحر (λ) باستخدام المعادلة (3) لجميع العينات المحضرة والتي تم توضيح تفاصيلها في الجدول (1) ولطاقات وتراكيز وسمك ثابت، وقد تم تلخيص نتائج هذه القياسات التجريبية في الجدول (4). ونلاحظ من الجدول (4) أن قيم معدل المسار الحر للعينات تتغير مع تغير التركيز، حيث من الواضح أن هذه القيم تقل مع زيادة تركيز أكسيد الألمنيوم (Al₂O₃) المضافة لجميع الطاقات، ويمكن تفسير ذلك على أنه بزيادة تركيز مادة أكسيد الألمنيوم (Al₂O₃) المضافة فإن عمليات التوهين فيها ستقل بسبب زيادة توزيع مادة التدعيم المضافة داخل المادة

الجدول (4): النتائج التجريبية لمعدل المسار الحر للأسمت المدعم باوكسيد الالمنيوم (Al_2O_3).

رمز العينة	تركيز التدعيم	E (keV)						
		60	186	242	295	352	609	662
		²⁴¹ Am	²²⁶ Ra					¹³⁷ Cs
		λ						
S ₀	0%	1.0522	3.3498	3.9581	4.4012	4.9249	6.2527	6.6132
S ₁	10%	1.1264	0.35392	0.29938	0.26887	0.24091	0.18956	0.1792
S ₂	30%	1.3179	0.41295	0.35079	0.31495	0.28154	0.22169	0.20966
S ₃	50%	1.5206	0.47805	0.40476	0.36283	0.32508	0.25592	0.24193



الشكل (7): اعتماد معدل المسار الحر على نسبة الخلط.

المصادر

1. B. Aygün, E. Şakar, T. Korkut, M. I. Sayyed, and A. Karabulut, "New high temperature resistant heavy concretes for fast neutron and gamma radiation shielding," *Radiochim. Acta*, vol. 107, no. 4, pp. 359–367, 2019. DOI: 10.1515/ract-2018-3075
2. S. A. Barbhuiya and N. Ghafoori, "A comprehensive review of radiation shielding concrete: Properties, design, evaluation, and applications," *Structural Concrete*, 2024. DOI: 10.1002/suco.202400519
3. M. I. Sayyed, "The Impact of Chemical Composition, Density and Thickness on the Radiation Shielding Properties of CaO–Al₂O₃–SiO₂ Glasses," *Silicon*, vol. 15, pp. 7917–7926, 2023. DOI: 10.1007/s12633-023-02640-y
4. E. Hannachi, "Scheelite-type BaWO₄ doped with Ho₂O₃ oxide as a promising lead-free shield for gamma rays," *Materials Science in Semiconductor Processing*, vol. 167, p. 107802, 2023. DOI: 10.1016/j.mssp.2023.107802
5. M. Y. Hanfi, "Effect of Bi₂O₃/WO₃ on Improving the Ability of Polyepoxide-Based Composites to Attenuate Gamma Rays," *Nuclear Science and Engineering*, 2024. DOI: 10.1080/00295639.2023.2234567
6. A. M. El-Khayatt, "Radiation shielding properties of nickel oxide and their applicability in nuclear technology," *Annals of Nuclear Energy*, vol. 62, pp.

5- الاستنتاجات

أظهرت الدراسة أن إضافة أوكسيد الألمنيوم (Al₂O₃) إلى السمنت بنسب وزنية مختلفة أدت إلى تحسن واضح في خصائص التوهين الإشعاعي، حيث لوحظ ارتفاع في معامل التوهين الخطي والكتلي بشكل متناسب مع زيادة تركيز (Al₂O₃)، نتيجة لارتفاع الكثافة الكلية للعينات وزيادة احتمال تفاعل فوتونات أشعة غاما داخل المادة. كذلك أظهرت النتائج انخفاضاً في معدل المسار الحر (MFP) مع ارتفاع نسبة المضاف، مما يشير إلى فعالية العينة في تقليل مدى اختراق الإشعاع، وكانت العينة ذات النسبة الوزنية 50٪ هي الأفضل أداءً، إذ حققت أعلى كفاءة في التوهين. وعند مقارنة القيم التجريبية لمعاملات التوهين الكتلي مع قاعدة بيانات (XCOM)، وُجد توافق جيد خاصة للعينة (S₃)، حيث لم تتجاوز نسبة الانحراف 8٪، وهو ما يؤكد دقة القياسات وإمكانية الاعتماد على الخرسانة المحسنة بـ (Al₂O₃) في تطبيقات الوقاية الإشعاعية. هذه النتائج تتوافق مع دراسات سابقة أكدت أن استخدام (Al₂O₃) في الخرسانة يحسن من كفاءتها الإشعاعية ويقلل من نفاذية أشعة غاما، ما يجعلها خياراً واعداً في التطبيقات الطبية والصناعية والنووية الآمنة بيئياً.

- tion shielding materials: A review,” *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 171, p. 108725, 2020. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2020.108725
13. A. Mostafa et al., “Design and characterization of tungsten–epoxy composites for gamma radiation shielding,” *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 12, pp. 1650–1658, 2021. DOI: 10.1016/j.jmrt.2021.03.02
 14. A. E. Othman et al., “Characterization of lead-free shielding mortar containing barite and Al_2O_3 nanoparticles against gamma rays,” *Construction and Building Materials*, vol. 344, p. 128208, 2022. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.128208
 15. I. M. Nabil et al., “Experimental, analytical, and simulation studies of modified concrete mix for radiation shielding in a mixed radiation field,” *Scientific Reports*, vol. 13, p. 17637, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-44647-9
 - 179–184, 2013. DOI: 10.1016/j.anucene.2013.07.024
 7. M. E. Medhat and V. P. Singh, “Gamma-ray attenuation and shielding behavior of NiO-reinforced polymer composites,” *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 680, pp. 263–271, 2016. DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.04.092
 8. D. A. Aloraini et al., “Experimental Investigation of Radiation Shielding Competence of Bi_2O_3 -CaO- K_2O - Na_2O - P_2O_5 Glass Systems,” *Materials*, vol. 14, no. 17, p. 5061, 2021. DOI: 10.3390/ma14175061
 9. Q. Chang et al., “Radiation shielding polymer composites: Ray-interaction mechanism, structural design, manufacture and biomedical applications,” *Materials & Design*, vol. 233, p. 112253, 2023. DOI: 10.1016/j.matdes.2023.112253
 10. M. Yilmaz, “Gamma radiation shielding properties for polymer composites reinforced with bismuth tungstate in different proportions,” *Applied Radiation and Isotopes*, vol. 200, p. 110994, 2023. DOI: 10.1016/j.apradiso.2023.110994
 11. P. Sikora et al., “Rheological, Mechanical, Microstructural and Radiation Shielding Properties of Cement Pastes Containing Magnetite (Fe_3O_4) Nanoparticles,” *International Journal of Concrete Structures and Materials*, vol. 17, no. 7, 2023. DOI: 10.1186/s40069-023-00642-5
 12. Y. Al-Hadeethi et al., “Lead-free radia-

