

التحقق في الخواص البصرية لأغشية أكسيد القصدير النانوية (SnO_2) المحضرة بطريقة الترسيب بالليزر النبضي وتأثير إضافة CdTe على تلك الخواص

مصطفى باسل حياوي^{1*} ، قاسم حمادي محمود²

1. قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة تكريت، تكريت، العراق.

2. قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة تكريت، تكريت، العراق.

*البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث الاول

البريد الالكتروني¹: mbhueps87@st.tu.edu.iq

مستخلص:

في هذه الورقة البحثية ، تم تحضير أغشية رقيقة من أكسيد القصدير النانوي (SnO_2) بطريقة الترسيب بالليزر النبضي PLD . تم التحقق في الخواص البصرية الممتثلة بحساب قيم كل من الامتصاصية، النفاذية، معامل الامتصاص وفجوة الطاقة البصرية عند مزج الكاديوم-تلرايد مع أكسيد القصدير بنسب وزنية (0، 20، 40، 60 %). أظهرت النتائج أن عملية التشويب بالكاديوم تلرايد أثرت بوضوح في الخصائص البصرية لأغشية SnO_2 ، إذ لوحظ انخفاض في الامتصاصية ومعامل الامتصاص مع زيادة نسبة CdTe، مقابل ارتفاع تدريجي في النفاذية . كما بينت النتائج أن فجوة الطاقة البصرية انخفضت من 2.799 إلكترون فولت للعينة النقية إلى 2.067 إلكترون فولت عند نسبة التشويب 60%، مما يشير إلى إمكانية التحكم في خصائص المادة من خلال ضبط نسب التشويب. هذا التغيير ناتج من تشكّل وصلة غير متجانسة (Heterostructure) بين المادتين مما أدى إلى تحسين امتصاص الفوتونات وتقليل فقدانها عبر عمليات إعادة الاتحاد. كما بينت النتائج أن التقنية المستخدمة فعّالة في تحضير أغشية نانوية متجانسة تمتاز بخواص بصرية محسّنة، ما يجعلها مرشحة واعدة للتطبيق في الخلايا الشمسية، والمستشعرات البصرية، والأجهزة الإلكترونية الضوئية .
الكلمات المفتاحية: الخصائص البصرية ، الترسيب بالليزر النبضي PLD ، SnO_2 ، CdTe .

Investigating the optical characteristics of tin oxide (SnO_2) nanofilms produced using pulsed laser deposition, and the influence of CdTe incorporation on these characteristics.

Mustafa Basil Hayawi^{1*} , Qasim Hammadi Mahmoud²

1.Department of Physics ,Collage of Education for Pure Science ,University of Tikrit ,Tikrit ,Iraq.

2.Department of Physics ,Collage of Education for Pure Science ,University of Tikrit ,Tikrit ,Iraq.

E-mail: mbhueps87@st.tu.edu.iq

ABSTRACT :

In this paper, thin films of tin oxide nanoparticles (SnO_2) were prepared using pulsed laser deposition (PLD). The optical properties were investigated by calculating the absorbance, transmittance, absorption coefficient, and optical band gap when cadmium-telluride was mixed with tin oxide at weight percentages of 0%, 20%, 40%, and 60%. The results showed that cadmium-telluride doping significantly affected the optical properties of the SnO_2 films. A decrease in absorbance and absorption coefficient was observed with increasing CdTe content, while the transmittance gradually increased. Furthermore, the optical band gap decreased from 2.799 eV for the pure sample to 2.067 eV at a 60% doping concentration, indicating the possibility of controlling the material's properties by adjusting the doping ratio. This change results from the formation of a heterostructure between the two materials, leading to improved photon absorption and reduced photon loss through recombination processes. The results also demonstrated that the technique is effective in preparing homogeneous nanofilms with enhanced optical properties, making them promising candidates for application in solar cells, optical sensors, and optoelectronic devices.

Key words: Optical properties, pulsed laser deposition (PLD), SnO_2 , CdTe

1. المقدمة

خلال العقود القليلة الماضية، ظهر مصطلح علم النانو، ويتناول هذا العلم بشكل أساسي تطوير وتوصيف واستكشاف وتطبيق المواد النانوية. يجب أن يكون لهذه المواد بُعد واحد على الأقل من ثلاثة أبعاد في نطاق النانومتر. النانومتر (nm) هو جزء من مليار من المتر، أو 10^{-9} متر في مقياس النانومتر. هناك العديد من التقنيات والوسائل لتطوير وتشخيص بنية وخصائص المواد التي يتراوح حجم حبيباتها بين جزء من واحد وبضعة أجزاء من مئة من النانومتر في مجالات البحث العلمي، والتي حظيت باهتمام كبير على مدى السنوات الماضية. تتميز أكاسيد أشباه الموصلات، التي تُشكل أساس المواد الوظيفية، بخصائص مميزة يمكن التحكم فيها أو تعديلها، ويمكن استخدامها في تطبيقات تكنولوجية مهمة [1]. كان هناك اهتمام كبير بخصائص الأغشية الرقيقة منخفضة التكلفة من SnO₂ [2]. ويرجع ذلك إلى الغشاء الرقيق ذي فجوة النطاق الكبيرة (مثلاً 3 إلكترون فولت) [2،3]. تُعد أغشية أكسيد القصدير (Tin Oxide) جذابة من الناحية العلمية والتكنولوجية، نظراً لكونه أكسيداً شفافاً وموصلاً للكهرباء في المنطقة المرئية من الطيف الكهرومغناطيسي، نتيجةً لفجوة النطاق الكبيرة [2،4]. يتمتع أكسيد القصدير (SnO₂) بالعديد من المزايا، بما في ذلك الشفافية الممتازة والاستقرار الكيميائي المتميز، مما يجعله مرشحاً ممتازاً من الناحية النظرية للأجهزة الإلكترونية عالية الأداء. [5-9] وكذلك الأقطاب الكهربائية الشفافة لشاشات الكريستال السائل [10]. تعددت طرق

صناعة أغشية SnO₂ باستخدام تقنيات متنوعة بما في ذلك الترسيب البخار الكيميائي CVD [11]، والتحليل الحراري بالرش [12]، وترسيب الطبقة الذرية (ALD) [13]، وترسيب الليزر النبضي (PLD) [14]، وترسيب البخار الفيزيائي (PVD) [15]. ومن ناحية أخرى، يُعدّ تيلوريد الكاديوم مادة شبه موصل من النوع p، بمعامل امتصاص بصري عالٍ [16]، مما يجعله مادة امتصاص ممتازة. في الواقع، يكفي سمك 2 ميكرومتر لامتصاص ما يقارب مجمل الفوتونات الساقطة [17].




في هذه الدراسة، حُضرت أغشية رقيقة من أكسيد القصدير بتقنية الترسيب بالليزر النبضي PLD، وتتميز هذه التقنية ببساطتها، وسرعتها. كما تم في هذا العمل دراسة تأثير التطعيم بالكاديوم تارايد CdTe بنسب وزنية (0,20,40,60%wt) على الخصائص البصرية لأغشية SnO₂ المترسبة على ركائز الكوارتز. أُجريت قياسات كل من النفاذية والامتصاصية ومعامل الامتصاص وفجوة الطاقة البصرية لهذه الأغشية باستخدام جهاز مطياف الأشعة فوق البنفسجية المرئية Shimadzu UV-1650 في النطاق الطيفي 190-1100 نانومتر.

2. طريقة العمل

يبين هذا الجانب كيفية الحصول على أغشية رقيقة من أكسيد القصدير النقية والمشوبة بالكاديوم تارايد بنسب وزنية (0,20,40,60%wt) باستعمال تقنية الترسيب بالليزر النبضي في المواد الصلبة، حيث تم استخدام مسحوق SnO₂ المجهز من شركة Sig-ma-Aldrich صلب عالي النقاوة ($\geq 99.9\%$)، تم وزن 2.1g من مسحوق أكسيد القصدير وكبسه في قالب قطره الدائري 8mm تحت ضغط 8Ton

الهواء تحت ضغط 2.1×10^{-3} تم توجيه مسدد الليزر على الهدف المستخدم بزاوية ميلان 45° على بعد 6cm من قرص الهدف ، علاوةً على ذلك كانت المسافة بين قرص الهدف وقاعدة الكوارتز المستخدمة لترسيب الاغشية تقدر بحوالي 2.5mm . بعد وضع العينة داخل حجرة الترسيب وتشغيل منظومة التفريغ ووصول الضغط الى حدود 2.1×10^{-3} mmbar تم تسليط نبضات الليزر الى 500 نبضة لحين الحصول على غشاء رقيق ومتجانس وخالي من التكتلات . والشكل (1) يوضح صور المكبس الهيدروليكي المستخدم والقالب والعينات قيد الدراسة بعد الكبس كذلك الجدول (1) ادناه يوضح اهم معلومات جهاز الليزر المستخدم في تحضير اغشية $\text{SnO}_2:\text{CdTe}$.

للحصول على هدف لمادة أو أكسيد القصدير SnO_2 . اما بالنسبة لمادة التطعيم CdTe (Cadmium Tel- luride Powder) ذات المنشأ الصيني المجهزة من شركة Heeger Materials ، بدرجة نقاء 99.92% ، وبمتوسط حجم جسيمات 10-20 مايكرومتر، كانت نسب التطعيم من الكاديوم تلامي هي (20/40/60 wt) مع أو أكسيد القصدير النقي . تتكون المنظومة من مصدر ليزر (Q-switched Nd: YAG) ذي منشأ صيني من شركة (HUA FEI) بالطول الموجي (1064 nm) مع اقصى طاقة (250 mJ) لكل نبضة وزمن النبضة (9 ns) ومعدل التكرار (6 Hz) وقطر الحزمة الفعالة هو (6 mm) التي تستخدم بالاستئصال الليزري . تم وضع قرص الهدف لكل من أو أكسيد القصدير النقي والمشوب في داخل حجرة زجاجية مفرغة من



الشكل (1): يوضح صور

(a) - المكبس الهيدروليكي المستخدم (b) - القالب و (c) - العينات قيد الدراسة.

ذلك الى ان لتغير في البنية الإلكترونية ونطاق الطاقة حيث ان أكسيد القصدير (SnO_2) هو شبه موصل من نوع n ذو فجوة طاقة واسعة (3.6 eV)، بينما الكادميوم تلويد (CdTe) هو شبه موصل من نوع p بفجوة طاقة أضيق (1.45 eV). عند خلط المادتين بنسب وزنية مختلفة، يحدث تشكيل وصلة غير متجانسة (heterojunction) بين المادتين تؤدي إلى انتقال الإلكترونات من CdTe إلى SnO_2 نتيجة فرق مستويات فيرمي (Fermi level mismatch) وتكون منطقة الاستنزاف (depletion region) عند الحد البيني، ما يقلل من عدد الحاملات الحرة القادرة على امتصاص الفوتونات. بالتالي، ينخفض معامل الامتصاص الكلي لأن بعض الفوتونات تُفقد في عمليات إعادة الاتحاد (recombination) أو الانعكاس السطحي بدلاً من الامتصاص الفعال [18].

الجدول (1): معلمات الليزر المستخدم.


الخاصية	القيمة
مدة النبض	ns 9
معدل التكرار	Hz 6
طاقة الليزر	250mJ
الوضع العرضي	TEM00
نوع الليزر	Q-switched Nd:YAG
الطول الموجي	1064nm
عدد النبضات	بين 250 الى 500 نبضة

تم قياس أطراف الامتصاص لأغشية $\text{SnO}_2:\text{CdTe}$ النانوية بواسطة مقياس الطيف الضوئي للأشعة فوق البنفسجية المرئية UV-Visible ضمن مدى الأطوال الموجية 190-1100 نانومتر باستخدام جهاز Shimadzu UV-1650

3 - النتائج والمناقشة

3-1 الامتصاصية البصرية

الشكل (2) يوضح طيف الامتصاصية كدالة للطول الموجي لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكادميوم تلويد بنسب وزنية ($0.20\%, 0.60\%, 4.0\% \text{ wt}$) باستعمال تقنية الترسيب بالليزر النبضي في المواد الصلبة. أظهرت أغشية SnO_2 النقية زيادة تدريجية عند الأطوال الموجية القريبة من المرئية والمرئية وتشير أيضاً النتائج التجريبية إلى أن الامتصاصية البصرية لأغشية ($\text{SnO}_2:\text{CdTe}$) تتناقص بوضوح مع زيادة نسبة الخلط أثناء عملية التحضير للعينات الثلاث $\text{SnO}_2:2.0\%:\text{CdTe}$ و $\text{SnO}_2:4.0\%:\text{CdTe}$ والعينة $\text{SnO}_2:6.0\%:\text{CdTe}$ ، وهذا السلوك يعكس التأثيرات العميقة التي تحدثها عملية الخلط وقد يعزى سبب



الشكل (2): طيف الامتصاصية لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكاديوم تارايد بنسب وزنية (wt 0,20,40%) بتقنية الترسيب بالليزر النبضي

2-3 طيف النفاذية


الشكل (3) يوضح طيف النفاذية لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكاديوم تارايد بنسب وزنية (wt 0,20,40,60%) باستعمال تقنية الترسيب بالليزر النبضي في PLD، حيث تُظهر النتائج التجريبية أن النفاذية البصرية لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكاديوم تارايد، تزداد بشكل تدريجي مع زيادة نسبة التشويب المستخدمة أثناء التحضير. ان طيف النفاذية البصرية كدالة للطول الموجي لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة مع الكاديوم تارايد CdTe بنسب وزنية مختلفة (wt 0,20,40,60%) تُعتبر مؤشراً حيوياً على الجودة البصرية للمادة وإمكانية استخدامها في التطبيقات الإلكترونية الضوئية، وخاصة كأغشية الأكاسيد

الشفافة (TCO). يُلاحظ أن النفاذية لجميع الأغشية تزداد بشكل حاد مع الانتقال من منطقة الأشعة فوق البنفسجية (UV) نحو المنطقة المرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء (NIR). تُظهر الأغشية نفاذية عالية في المنطقة المرئية وال NIR بأطوال موجية تزيد عن 500 نانومتر، حيث تتجاوز النفاذية نسبة 70% وتصل إلى ما يقارب 95% لجميع الأغشية النقية والمشوبة بنسب SnO₂:20%:CdTe والعينة SnO₂:40%:CdTe والعينة SnO₂:60%:CdTe على التوالي. ان زيادة النفاذية في النسب (20% و 40%) يعزى السبب الى أن إضافة CdTe قد حسّنت من تجانس الغشاء أو قللت من تشتت الضوء أو عدد العيوب في نطاق الطاقة.

اما النسبة 60% فقد لوحظ انخفاض طفيف عند زيادة تركيز CdTe إلى 60 wt %، يمكن تفسير هذا

السالب للأكسجين $1.4 \text{ \AA} = \text{O}^{2-}$ ، الايون الموجب للكاديوم $0.95 \text{ \AA} = \text{Cd}^{+2}$ والايون السالب للترايد $2.21 \text{ \AA} = \text{Te}^{2-}$ [19] ، حيث ان الاختلاف الكبير في انصاف الاقطار الايونية للوصلة الغير متجانسة في انصاف SnO_2 CdTe_x يخلق اجهادات داخل الشبكة البلورية فتسبب في خلق مناطق عيوب وظهور مناطق للانتقالات الالكترونية [20,21]

الانخفاض بالزيادة في امتصاص الناقل الحر (Car-rier Absorption) نتيجة لإدخال شوائب إضافية، أو زيادة في تشتت الضوء بسبب تكتل (Aggregation) جسيمات CdTe النانوية في بنية SnO_2 عند التركيزات العالية، ويعزى سبب هذه الزيادة في طيف النفاذية الى الاختلاف في نصف القطر الايوني لكل من: (الايون الموجب للقصدير $0.69 \text{ \AA} = \text{Sn}^{+4}$ ، الايون



الشكل (3): طيف النفاذية لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكاديوم ترايد بنسب وزنية (wt 0,20,40,60%) باستعمال تقنية الترسيب بالليزر النبضي PLD.

3-3 معامل الامتصاص


للأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكاديوم ترايد بنسب وزنية (wt 0,20,40,60%) باستعمال تقنية الترسيب بالليزر النبضي PLD. تُظهر النتائج أن معامل الامتصاص يتناقص بشكل ملحوظ مع ارتفاع نسبة الخلط مقارنة بالمادة النقية SnO_2 ، وكما موضح بالشكل (3)، ويمكن تفسير

يُعد معامل الامتصاص α أحد المعلمات الأساسية التي تبين عن قدرة المادة على امتصاص الضوء الداخل إليها، ويعتمد بشكل مباشر على الامتصاصية وطاقة الفوتونات.

الشكل (4) يوضح معامل الامتصاص

سلوك معامل الامتصاص (α) مشابه جداً لسلوك طيف الامتصاصية (A) و ذلك بسبب التناسب الطردي بينهما، أن قيم معامل الامتصاص للأغشية ($\text{SnO}_2(1-x)\text{CdTe}_x$) النقية والمطعمة اكبر من 10^4 ، ($\alpha > 10^4$) وهذا يدل على الانتقالات الالكترونية التي حدثت هي من نوع الانتقالات الغير مباشرة وهذه النتيجة متوافقة مع الباحث [22].

هذا السلوك من خلال مجموعة من التغيرات البنيوية والبصرية التي تُحدثها عملية الخلط العالية. من ناحية أخرى، فإن معامل الامتصاص مرتبط رياضياً بكمية الطاقة الممتصة وطول المسار البصري داخل المادة، فكلما زادت قدرة المادة على امتصاص الضوء عبر زيادة نسبة الخلط من 20%-60%، انخفض معامل الامتصاص. ومن ناحية أخرى أن



الشكل (4): معامل الامتصاص لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكاديوم تارايد بنسب وزنية (wt 0,20,40,60%) باستعمال تقنية الترسيب بالليزر النبضي PLD.

E_g ، A ، n : معامل الامتصاص، و طاقة الفوتون الساقط، و فجوة الطاقة، الأس n (الذي يختلف بناءً على نوع انتقال الطاقة، على سبيل المثال، $n=2$ لفجوة نطاق غير مباشرة)، و A ثابت التناسب، على التوالي [23]. يوضح الشكل (5) من $a-d$ فجوة الطاقة البصرية لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكاديوم تارايد بنسب وزنية


3-5 فجوة الطاقة البصرية

تم تقييم فجوة الطاقة البصرية (E_g) لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكاديوم تارايد بنسب وزنية (wt 0,20,40,60%) باستعمال تقنية الترسيب بالليزر النبضي في PLD وذلك باستخدام علاقة $Tauc$ حسب المعادلة التالية: $(\alpha h\nu)^n = A (h\nu - E_g)$ ، حيث تمثل α ، $h\nu$

يمكن تفسير هذا الانخفاض في فجوة الطاقة بناءً على مجموعة من التأثيرات الفيزيائية على بنية المادة فإن تقليص فجوة الطاقة يعكس قدرة المادة على امتصاص فوتونات ذات طاقات أقل، وهذا ما تم تأكيده أيضاً من خلال الزيادة في الامتصاصية عند الأطوال الموجية الأطول بالتالي، فإن الانخفاض في فجوة الطاقة من 2.799 eV إلى 2.067 eV يُعد معلماً دقيقاً على التغير في التركيب الإلكتروني للمادة ويُعتبر هذا التأثير ذا أهمية كبيرة في التطبيقات التي تتطلب مواد ذات فجوة طاقة مضبوطة مثل الخلايا الشمسية، وأجهزة الاستشعار البصرية.

(wt 0,20,40,60%) المحضرة بتقنية الترسيب بالليزر النبضي (PLD).

أظهرت نتائج هذا البحث أن فجوة الطاقة البصرية (Eg) في أكسيد القصدير النانوي (SnO₂) تتناقص تدريجياً مع زيادة الخلط بمادة الكاديوم تلرايد CdTe المستخدم أثناء عملية التحضير للعينات Pure SnO₂ والمشوبة بنسب SnO₂:20% CdTe، SnO₂:40% CdTe والعينة SnO₂:60% CdTe على التوالي، بلغت فجوة الطاقة البصرية Eg للعينة النقية 2.799 eV وعند النسبة 20% و 2.259 eV وعند النسبة 40% و 2.113 eV وعند النسبة 60% و 2.067 eV.



الشكل (5): فجوة الطاقة البصرية لأغشية أكسيد القصدير النانوي النقية والمشوبة بالكاديوم تلرايد بنسب وزنية (wt 0,20,40,60%) باستعمال تقنية الترسيب بالليزر النبضي PLD.

المحصّرة مناسبة للتطبيق في الخلايا الشمسية، والمستشعرات البصرية، والأجهزة الإلكترونية الضوئية، نظرًا لقابليتها لضبط الخواص البصرية.

المصادر

[1]Mohammd, Walla M., et al. "Enhanced Broadband Photo-detection via Carbon Nanotube Integration in ZnO Nanostructured Films." *Physica B: Condensed Matter* (2025): 417655.

[2] Patil , G. E. D. D. Kajale, D. N. Chavan, N. K. Pawar, P. T. Ahire, S. D. Shinde, V. B. Gaikwad and G. H. Jain, "Synthesis, characterization and gas sensing performance of SnO₂ thin film prepared by spray pyrolysis" *Bull. Mater. Sci.* Vol. 34, pp.1-9, Feb. 2011.

[3] Savua, R. M. A. Ponceb, E. Joannia, P. R. Buena, M. Castrob, M. Cilensea, J. A. Varelaa, E. Longoa, "Grain Size Effect on the Electrical Response of SnO₂ Thin and Thick Film Gas Sensors", *Materials Research*, Vol. 12, No. 1, 83-87, 2009.

[4] Igwe, H. U. and E. I. Ugwu, "Optical characteristics of nanocrystalline thermal annealed tin oxide (SnO₂) thin film samples prepared by chemical bath deposition technique" *Advance in applied science research* , 240-246. 2010.

[5] Q. Jiang, L. Zhang, H. Wang, X. Yang, J. Meng, H. Liu, Z. Yin, J. Wu, X. Zhang, and J. You, *Nat. Energy* 2, 16177 (2017).

[6]H. J. Snaith and C. Ducati, *Nano Lett.*

4 - الاستنتاجات

استنادًا إلى دراسة الخواص البصرية لأغشية أكسيد القصدير النانوية (SnO_2 CdTe_x) المحضرة بطريقة الترسيب بالليزر النبضي وتأثير إضافة الكاديوم تارايد (CdTe) بنسب وزنية (0,20,40,60%wt) فإن أهم الاستنتاجات في هذه الدراسة تلخص بالآتي :

- فعالية الليزر النبضي (PLD) أثبتت أن تقنية الترسيب بالليزر النبضي فعّالة في تحضير أغشية نانوية رقيقة ومتجانسة من أكسيد القصدير (SnO_2) والممزوج بالكاديوم تارايد (CdTe).
- تحسين الخصائص البصرية لأغشية (SnO_2 CdTe_x) : عند زيادة نسبة CdTe في الأغشية انخفضت الامتصاصية البصرية، وبالمقابل زيادة في طيف النفاذية النفاذية بشكل تدريجي حتى 90% <، مما يشير إلى تحسّن قدرة الأغشية على امتصاص الضوء.
- انخفاض فجوة الطاقة البصرية (E_g): أظهرت النتائج انخفاضاً في قيم فجوة الطاقة البصرية من 2.799eV للغشاء النقي إلى 2.067eV لنسبة التشويب 60% من CdTe ، مما يدل على إمكانية ضبط فجوة الطاقة تبعاً لنسبة الإضافة.
- تحسين معامل الامتصاص لأغشية (SnO_2 CdTe_x) : تناقص معامل الامتصاص مع ارتفاع نسبة الخلط من 20% إلى 60% من CdTe ، مما يعزز استخدام هذه الأغشية في التطبيقات البصرية والإلكترونية.
- إمكانية الاستخدام التطبيقي لأغشية (SnO_2 CdTe_x) : النتائج تشير إلى أن الأغشية

95-99 .

[13] W.S. Choi,” Effects of Seed Layer and Thermal Treatment on Atomic Layer Deposition-Grown Tin Transactions On Oxide”, Electrical and Electronic Materials, 11(5) (2010) 222-225.

[14] D. H. Kim, W.S. Kim, S. B. Lee and S. H. Hong,” Gas sensing properties in Epitaxial SnO₂ films grown on TiO₂ single crystals with various orientations”, Sensors and Actuators B ,147 (2010) 653–659.

[15] T. Gui, L. Hao, J. Wang, L. Yuan, W. Jia and Xiaoli Dong,” Structure and Features of SnO₂ Thin Films Prepared by RF Reactive Sputtering”, Chinese Optics Letters, 8 (2010) 134-136.

[16] Amin, N., Sopian, K., Konagai, M., 2007. Numerical modeling of CdS/CdTe and CdS/ CdTe/ZnTe solar cells as a function of CdTe thickness. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 91, 1202–1208.

[17]Anthony, T.C., Fahrenbruch, A.L., Peters, M.G., Bube, R.H., 1985. Electrical properties of CdTe films and junctions. J. Appl. Phys. 57, 400–410. <https://doi.org/10.1063/1.334764>.

[18]Vasa, P., et al. “Photoluminescence properties of CdS-ZnO nanocomposite thin films.” Conference on Lasers and Electro-Optics. Optica Publishing Group, 2003.

[19]Shannon, Robert D. “Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides.” Foundations of Crystallography 32.5 (1976): 751-767.

10, 1259 (2010).

[7] H. Huang, O.K. Tan, Y.C. Lee, M.S. Tse,” Preparation and characterization of nanocrystalline SnO₂ thin films by PECVD”, Journal of Crystal Growth, 288 (2006) 70–74 .

[8] K. Von Rottkay, M. Rubin,” Optical Indices Of Pyrolytic Tin-Oxide Glass”, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. , 426 (1996) 449-456.

[9] C. Euvananont, T. Chansawang , Y. Boontongkong and C. Thanachayanont,” Microstructural and Electrical Investigation of SnO₂ Twinned Crystalline Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis”, Journal of Microscopy Society of Thailand, 23 (1) (2009) 79-82 .

[10] L.S. Roman, R. Valaski , C.D. Canestraro , E.C.S. Magalhaes , C. Persson , R. Ahuja , E.F. da Silva Jr., I. Pepe and A. Ferreira da Silva ,” Optical band-edge absorption of oxide compound SnO₂” , Applied Surface Science , 252 (2006) 5361–5364 .

[11] P. K. Biswas, L. Dua, A. DE, T. Chaudhuri,” Aquo- organic sol-based F doped SnO₂ (Sn:F = 90:10) coatings on glass “, Materials Science-Poland, 24 (2/1) (2006) 367-374.

[12] M. Pisco, M. Consales¹, R. Viter, V. Smyntyna, S. Campopiano, M. Giordano, A. Cusano and A. Cutolo,” Novel SnO₂ based optical sensor for detection of concentrations low in ammonia water at room temperatures”, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 8(1)(2005)

[20] Outemzabet, R., M. Doulache, and M. Trari. "Physical and photoelectrochemical properties of Sb-doped SnO₂ thin films deposited by chemical vapor deposition: application to chromate reduction under solar light." *Applied Physics A* 119.2 (2015): 589-596.

[21] de Moure-Flores, F., et al. "Structural, optical and electrical properties of Cd-doped SnO₂ thin films grown by RF reactive magnetron co-sputtering." *Applied surface science* 258.7 (2012): 2459-2463.

[22] Hussain, A. A., and Q. N. Abdullah. "Characterization of ZnO-SnO₂ Nanostructures Prepared by Thermal Evaporation Technique as Gas Sensor." *Iraqi J. Appl. Phys* 19 (2023): 243-250.

[23] Rzooqi, Mohammed A., et al. "AP0976 Characterization of Nanocomposites SnO₂:Cu for Gas Sensing Applications." *Iraqi Journal of Applied Physics* 21.3 (2025): 310-316.

